

# بررسی نفوذپذیری بخار آب و هوا در پارچه های حلقوی پودی دو لا

## چکیده

طی این پژوهش، پارچه های حلقوی پودی دولای مخصوص ورزش های تفریحی با راحتی حرارتی و فیزیولوژیکی تعیین شده ای تولید شد. سپس راحتی فیزیولوژیکی بدن انسان حین انجام فعالیت های فیزیکی و راحتی حرارتی از طریق احساس گرما / سرما، خشکی و رطوبت، که تحت تاثیر نفوذپذیری هوا و قابلیت جذب و تبخیر عرق می باشد، تعیین گردید. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ساختار بافت حلقوی، نوع لیف و خصوصیات نخ، بر نفوذپذیری هوا و آب در پارچه های کشباف دولا می باشد. بررسی انجام شده توسط پارچه های کشباف با ساختارهای ترکیبی بر روی ماشین گردباف، صورت گرفت. لایه بیرونی پارچه از نخ های پنبه یا بامبو، و لایه درونی از نخ های مصنوعی (پلی پروپیلن، پلی استر و پلی آمید) بافته شدند. نتایج بررسی صورت گرفته نشان می دهد که ترکیب لیفی نخ و پارامترهای ساختاری پارچه کشباف نظیر طول حلقه، سرعت پرشوندگی خطی سطح و طرح پارچه کشباف، تاثیر قابل ملاحظه ای بر نفوذپذیری هوا و آب پارچه های کشباف دولا دارند. پارامتر اصلی تاثیرگذار بر نفوذپذیری بخار آب پارچه های کشباف دو رو، نوع ماده خام می باشد، به عنوان مثال خصوصیات تری و فتیله ای الیاف.

## مقدمه

طریق پوشاک برای جبران تعادل انرژی بدن، کافی نمی باشد. در این شرایط، شروع به عرق کردن می کنیم، یعنی روشی برای سرد شدن بدن از طریق تبخیر عرق روی پوست. به طور طبیعی، پیش نیاز سرد شدن این است که عرق ایجاد شده بتواند تبخیر گردد. از این رو پوشاک همواره باید سطح بالایی از انتقال رطوبت و تبخیر را تضمین نمایند. هوای موجود در اقلام گوناگون پوشاک نیز عملکرد فیزیولوژیکی دارد. هنگامی که بدن انسان در حال استراحت می باشد، هوای موجود در خرداقلیم<sup>۱</sup> تقریباً در ۵۰٪ از خصوصیات عایق حرارتی موثر پوشاک موثر می باشد. هنگامی که بدن انسان در حال حرکت می باشد، حدود ۳۰٪ از گرما و رطوبت می تواند توسط جابه جایی هوا در خرداقلیم و تبادل هوا از طریق پوشاک، دفع گردد. نفوذپذیری هوا، به عنوان یک پدیده زیستی- فیزیکی در منسوجات، توانایی هوا در جریان یافتن داخل پارچه را تعیین می نماید.

عبور جریان هوا از داخل منسوجات اساساً توسط خصوصیات منافذ پارچه ها تحت تاثیر قرار می گیرد. ابعاد منافذ و توزیع آنها در پارچه تابعی از هندسه پارچه می باشد. قطر نخ، ساختار بافت، تراکم رج و ردیف و نمره نخ، از جمله پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر تخلخل پارچه های

پوشاک طراحی شده برای ورزش های تفریحی نه تنها به دلایل زیبایی، بلکه برای کنترل عملکردهای بدن انسان، استفاده می گردند. راحتی پوشاک شامل سه پارامتر اصلی می گردد: حرارتی- فیزیولوژیکی، حسی و روانشناختی. راحتی حرارتی- فیزیولوژیکی پارامتر مهمی برای پوشاک طراحی شده تفریحات پر تحرک می باشد. عوامل متعددی نظیر تبادل حرارتی در داخل پوشاک، نفوذپذیری هوا، تبخیر و انتقال رطوبت بر راحتی حرارتی- فیزیولوژیکی تاثیرگذار می باشند. لباس ها باید به عملکرد کنترل حرارت بدن تحت شرایط فیزیکی متغیر، کمک کنند؛ به گونه ای که توازن حرارت و رطوبت بدن تامین گردد. این تاثیر فیزیولوژیکی به ویژه در خصوص پوشاک ورزشی، بسیار مهم می باشد. پوشاک که خصوصیات حرارتی- فیزیولوژیکی ضعیفی دارند، نه تنها از رفاه انسان را کاسته، بلکه عملکرد فیزیکی او کاهش داده و حتی می توانند موجب به خطر افتادن سلامتی وی گردند. بدن انسان حین انجام فعالیت های صورت گرفته به واسطه فرآیندهای متابولیک، به طور پیوسته ای تولید حرارت می نماید. در اثر فشار فیزیکی بیشتر و لذا سطح بالاتری از حرارت تولید شده در داخل بدن، انتقال حرارت از



در حین تحقیق، پارچه های حلقوی پودی دو رو جهت ورزش های تفریحی با در نظر گرفتن عواملی مانند راحتی و فیزیولوژیکی طراحی شدند. یک ساختار نوعی از پارچه کشباف دورو، شامل المان های زیر می شود:

یک لایه پارچه کشباف بافته شده از نخ های رسانا که مستقیماً به بدن متصل گشته و نقش آن زدودن و انتقال عرق از بدن به شکل مایع و بخار می باشد.

لایه دیگر پارچه کشباف از نخ جاذب بافته شده که در تماس مستقیم با پوست بدن نمی باشد. نقش این لایه نگه داشتن رطوبت دور از بدن و تبدیل آن به بخار و انتقال آن به محیط بیرون می باشد.

الیاف طبیعی مانند پنبه، بامبو و پشم رطوبت گیر بوده و لذا توسط سطوح جذب بالا توصیف می شوند. رطوبت جذب شده به شدت محبوس شده و به کندی آزاد می شود. از سوی دیگر پارچه های پنبه ای آب جذب شده را نگه داشته و خصوصیت انتقال رطوبت آنها طی فعالیت به طور ویژه بالا نمی باشد. نگهداری آب می تواند موجب افزایش وزن پوشاک و نیز مانع اتلاف حرارتی پوست و نیز سرمادهی تبخیری پس از فعالیت بدنی شود. الیاف مصنوعی مانند پلی استر، پلی پروپیلن و اکریلیک رطوبت گیر نمی باشند و از این رو تنها مقادیر نسبتاً کمی رطوبت جذب می کنند.

با این وجود، به سبب سطح لیفی آب دوست، آنها دارای نرخ انتقال رطوبت بیشتری می باشند. نخ های تولید شده از الیاف مصنوعی، موجب بهبود ثبات ابعادی پارچه کشباف می گردد. ترکیب نخ های طبیعی و مصنوعی، راه حلی بهینه برای طراحی پوشاک ویژه ورزش های تفریحی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر پارامترهای ساختار بافت و مواد خام بر روی نفوذپذیری آب و هوای پارچه های کشباف دورو مورد استفاده در ورزش های تفریحی باشد.

### تجربیات

تحقیقات بر روی پارچه های کشباف دولایه با طرح پلیتینگ ساده و دو نوع ساختار مرکب بر ماشین گردباف با گيج ۲۲ (اینچ/سوزن) صورت گرفت. مواد مورد استفاده برای لایه بیرونی نخ های پنبه ای و بامبو بازیافتی و برای لایه درونی نخ های PA، PES، PP و Coolmax بود. در کل، ۱۶ نوع بافت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات پارچه های کشباف آزمایش شده در جدول ۱ و ساختار بافت در شکل ۱ ارائه شده است.


کلیه آزمایشات در شرایط استاندارد و طبق استاندارد ISO 139 انجام گرفت. پارامترهای ساختاری نمونه های کشباف نیز طبق استاندارد انگلیسی BS 5441:1998 اندازه گیری شد. نرخ پرکنندگی خطی سطح (E) نیز از رابطه ۱ حاصل گردید:

$$E = (1/d) / (A.B) \quad (1)$$

که A طول حلقه بر حسب میلی متر؛ d قطر نخ بر حسب میلی متر؛

کشباف می باشند. نفوذپذیری هوا به روش تکمیل نیز بستگی دارد. در پوشاک ورزشی، نفوذپذیری بالای هوا، امر مطلوبی می باشد.

نفوذپذیری بخار آب عبارتست از توانایی انتقال بخار از بدن انسان. توانایی پوشاک در انتقال بخار آب، عامل تعیین کننده و مهمی در راحتی فیزیولوژیکی می باشد. عرق باید از سطح پوست به سطح پارچه منتقل شده و در مجاورت پوست دفع گردد. پس از توقف تعریق بدن، پارچه منسوج باید بخار محبوس شده در جو را به منظور کاهش رطوبت موجود بر سطح پوست، آزاد نماید. به واسطه تفاوت در شرایط فعالیت و نیز شرایط آب و هوایی ورزش های تفریحی گوناگون و همچنین پارامترهای فیزیولوژیکی گوناگون، طراحی پوشاک مورد نیاز برای ورزش های تفریحی، مشکل می باشد. با توجه به راحتی حسی و حرارتی - فیزیولوژیکی، بهینه نمودن طراحی پوشاک ورزشی امر ساده ای نمی باشد. از سوی دیگر، این حقیقت در خصوص ورزش های تفریحی صادق می باشد که بیشترین کاربرد فیزیکی همواره قابل دستیابی نبوده و فازهای فعال توسط فازهای در حال استراحت، پراکنده می شوند. به علاوه، ورزشکاری که ورزش تفریحی انجام می دهد، اغلب از لباس خود برای دفعات متعددی استفاده می کند.



شکل ۱- الگوی پارچه های کشباف مورد بررسی: (a) کشباف

ساده یکروسپلندر، (b) مرکب C، (c) مرکب II

نخ پنبه ای (C) یا بامبو (B)

نخ Coolmax، PES، PA و PP



جدول ۱- مشخصات پارچه های کشفاب مورد بررسی  
(خطای نسبی کلیه نمره های ارائه شده در این جدول، کمتر از ۰.۶٪ می باشد)

طرح	کد نمونه	نمره نخ ها و درصد ترکیب	تراکم رج، Pv, cm-1	تراکم ردیف، Ph, cm-1	طول حلقه، l, mm	نرخ پرکنندگی خطی سطح E	نفوذپذیری هوا m3/(m2.s)	نفوذپذیری بخار آب mg/(m2h)
پلیسینگ ساده	LSI-1	Cotton 20 ,tex71% .	۲۴/۵	۱۲/۵	۲/۸۴	۱/۸۱۷	۸۶۰	۳۵۶۲
		PA, 7.8; 29%.						
	LSI-2	Cotton 20 ,tex71% .	۲۴/۵	۱۲/۵	۲/۷۹	۱/۷۰۱	۸۵۲	۴۰۵۸
		Coolmax, 7.8; 29%.						
	LSI-3	Cotton 20 ,tex71% .	۲۴/۵	۱۲/۵	۲/۷۹	۱/۷۰۱	۸۵۶	۳۶۹۳
		PES, 8.3; 29%.						
	LSI-4	Cotton 20 ,tex71% .	۲۵	۱۲	۲/۸۸	۲/۰۴۵	۸۹۹	۳۵۶۰
		PP, 8.4; 29%.						
	LSI-1	Bamboo 20 ,tex71% .	۲۴	۱۲/۵	۲/۸۵	۱/۶۹۶	۸۹۶	۴۱۴۱
		PA, 7.8; 29%.						
	LSI-2	Bamboo 20 ,tex71% .	۲۴	۱۲/۵	۲/۸۱	۱/۵۸۹	۸۷۱	۴۷۷۳
		Coolmax, 7.8; 29%.						
LSI-3	Bamboo 20 ,tex71% .	۲۴	۱۲/۵	۲/۸۱	۱/۵۸۹	۸۸۱	۴۲۷۴	
	PES, 8.3; 29%.							
LSI-4	Bamboo 20 ,tex71% .	۲۴/۵	۱۲	۲/۹۳	۲/۰۱۶	۹۲۷	۴۰۰۸	
	PP, 8.4; 29%.							
مرکب (piqu)	KI-1	Cotton 20 ,tex71% .	۱۶	۱۲	۳/۱۱	۱/۷۵۳	۸۶۳	۳۸۸۷
		PA, 7.8; 29%.						
	KI-2	Cotton 20 ,tex71% .	۱۶	۱۲	۳/۱۰	۱/۸۶۷	۸۸۲	۴۳۳۸
		Coolmax, 7.8; 29%.						
KI-3	Cotton 20 ,tex71% .	۱۶	۱۲	۳/۱۰	۱/۸۶۷	۸۷۷	۳۹۰۵	
	PES, 8.3; 29%.							
KI-4	Cotton 20 ,tex71% .	۱۶	۱۱	۳/۲۱	۱/۸۲۰	۹۲۰	۳۸۶۲	
	PP, 8.4; 29%.							
مرکب	KII-1	Cotton 20 ,tex76% .	۱۵	۱۱/۵	۳/۲۴	۱/۶۸۸	۷۸۸	۳۹۹۹
		PA, 7.8; 24%.						
	KII-2	Cotton 20 ,tex76% .	۱۵	۱۱/۵	۳/۲۶	۱/۵۶۶	۷۷۹	۴۳۵۸
		Coolmax, 7.8; 24%.						
	KII-3	Cotton 20 ,tex76% .	۱۵	۱۱/۵	۳/۲۶	۱/۵۶۶	۷۷۲	۳۸۸۸
		PES, 8.3; 24%.						
	KII-4	Cotton 20 ,tex76% .	۱۵	۱۱	۳/۳۵	۱/۷۵۸	۸۷۶	۳۸۳۲
		PP, 8.4; 24%.						

معادل با  $10 \text{ cm}^2$  می باشد.  
نرخ انتقال بخار مرطوب با استفاده از روش فنجان اندازه گیری شد.  
نمونه ها با قطر  $10$  سانتی متر در داخل فنجان گردی محتوی آب  
 $40^\circ\text{C}$  در شرایط کنترل (دمای  $25$  درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  
 $50\%$ ) به مدت یک ساعت قرار داده شدند. هر نمونه  $5$  بار تحت آزمایش  
قرار گرفت. نفوذپذیری بخار آب (W) از رابطه  $3$  حاصل گردید:

$$W = MW / (A.t) \text{ in mg/(m}^2\text{h)} \quad (3)$$

که MW جرم آب بخار شده از فنجان بر حسب mg؛ A مساحت موثر نمونه

A فاصله ردیف بر حسب میلی متر و B فاصله رج بر حسب میلی متر  
می باشد.


آزمایش های نفوذپذیری هوا برای پارچه های کشفاب دوروی مورد  
بررسی، طبق استاندارد EN ISO 9237:1997 با استفاده از مساحت  
هد  $10 \text{ cm}^2$  و اختلاف فشار  $100$  پاسکال انجام گرفت. نفوذپذیری هوا  
(R) برای هر نمونه  $10$  بار آزمایش شد و مطابق رابطه  $2$  به دست آمد:

$$R = 167 D/A \text{ in dm}^3\text{/(m}^2\text{s)} \quad (2)$$

که d نرخ متوسط جریان هوا در  $\text{min/dm}^3$ ؛ A مساحت موثر نمونه



هوای پارچه های کشفاب با طرح های مختلف استفاده شود. هیچ نوع وابستگی میان نفوذپذیری هوا در پارچه های کشفاب دورو و طرح های بافت گوناگون با دانسیته های سطح و ضخامت مختلف در این مقاله وجود ندارد. نفوذپذیری هوای پارچه های کشفاب دورو با طرح های گوناگون می توان توسط نرخ پرکنندگی خطی سطح ( $E$ )، پیش بینی گردد (شکل ۳).




شکل ۳- تاثیر نرخ پرکنندگی خطی سطح بر نفوذپذیری هوای کلیه بافت های مورد بررسی

تاثیر این پارامتر بر نفوذپذیری هوا توسط معادله ای خطی با ضریب تعیین  $R^2 = 0.9666$  تعیین می گردد. با افزایش نرخ پرکنندگی خطی سطح، نفوذپذیری هوای پارچه ها افزایش می یابد که این پدیده اینطور توجیه می گردد که با زیاد شدن طول حلقه، فاصله رج و به تبع از آن فاصله ردیف افزایش می یابد، بدین معنی که اندازه منافذی که هوا از طریق آنها نفوذ می کند نیز افزایش می یابد. پارامتر  $E$ ، طرح بافت (متوسط طول حلقه در طرح و تراکم حلقه در پارچه) و نیز مشخصات نخ (نمره نخ و نوع الیاف) را تعیین می نماید.

#### تاثیر ترکیب لیفی و پارامترهای ساختاری بافت بر نفوذپذیری بخار آب در پارچه های کشفاب دورو

تاثیر ترکیب لیفی و پارامترهای ساختاری بافت بر نفوذپذیری بخار آب پارچه های کشفاب دورو در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر نرخ پرکنندگی خطی سطح بر نفوذپذیری بخار آب پارچه های کشفاب دورو از جنس های PP، PES، PA، و Coolamx مورد بررسی، در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۴- تاثیر نرخ پرکنندگی خطی سطح بر نفوذپذیری بخار آب کلیه بافت های مورد بررسی

بر حسب  $\text{in}^2 \cdot \text{t}$  زمان تبخیر جرم آب (MW) بر حسب ساعت می باشد. خطای نسبی نیز ( $\delta$ ) طبق رابطه ۴ محاسبه شد:


$$\delta = t_n \cdot v / \sqrt{n} \quad \text{in} \% \quad (4)$$

که  $t_n$  ضریب استیودنت،  $v$  ضریب تغییرات بر حسب  $\%$  و  $n$  تعداد آزمایشات می باشد.

#### بحث و نتایج


#### تاثیر ترکیب لیفی و پارامترهای ساختاری بافت بر نفوذپذیری هوای پارچه های کشفاب دورو

در این بخش تاثیر ترکیب لیفی و پارامترهای ساختاری بافت بر نفوذپذیری هوای پارچه های کشفاب دورو برای ورزش های تفریحی مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقاتی کلی در زمینه نفوذپذیری هوای پارچه های کشفاب ساده انجام شد. از سوی دیگر، نفوذپذیری هوای پارچه ها به تعداد و اندازه منافذ بستگی دارد که بخش اعظم جریان هوا از طریق آنها نفوذ می کند. روش های متعددی برای اندازه گیری تخلخل پارچه های کشفاب ساده وجود دارد. یکی از اهداف این تحقیق یافتن پارامترهای ساختاری مربوطه برای ارزیابی تخلخل پارچه های کشفاب دورو با طرح های مختلف می باشد. طول حلقه یکی از پارامترهای ساختاری است که اندازه منافذ موجود در پارچه های کشفاب را تعیین می نماید. تاثیر طول حلقه بر نفوذپذیری هوای پارچه های کشفاب یک رو (LS) در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲- تاثیر طول حلقه بر نفوذپذیری هوای پارچه های کشفاب یک رو

نتایج حاصله حاکی از وابستگی نفوذپذیری هوا و تغییرات طول حلقه می باشد. هنگامی که طول حلقه افزایش می یابد، نفوذپذیری هوا نیز در اثر زیاد شدن تخلخل پارچه های کشفاب، زیاد می شود. ضریب تعیین  $R^2$  پارچه های کشفاب مورد بررسی با طرح ساده معادل  $0.8406$  می باشد. روند مشابهی نیز برای پارچه های کشفاب دورو با طرح های ترکیبی (KI) و (KII) مشاهده گردید (جدول ۱). با این وجود، این وابستگی تنها در پارچه هایی مشاهده شد که طرح یکسان داشتند. به عبارت دیگر، طول حلقه نمی تواند به عنوان یک مقیاس متداول برای مقایسه نفوذپذیری



شکل ۶- همبستگی میان نفوذپذیری هوا و بخار آب در بافت ها

از این رو، طراحی پارچه های کشفاب جهت استفاده در پوشاک ورزشی پر تحرک تنها با در نظر گرفتن نفوذپذیری هوا یا بخار آب، صحیح نمی باشد؛ چرا که میزان وابستگی نفوذپذیری بخار آب به ساختار بافت، به اندازه وابستگی نفوذپذیری هوا به ساختار بافت نمی باشد.

#### نتیجه گیری

مهم ترین نتایج حاصله از تجربیات صورت گرفته به قرار زیر می باشد: نفوذپذیری هوای پارچه های کشفاب دورو با طرح یکسان، به طول حلقه بستگی دارد. با این وجود، از طول حلقه نمی توان به عنوان پارامتری رایج برای مقایسه نفوذپذیری هوای پارچه های کشفاب با طرح های گوناگون استفاده نمود.

نفوذپذیری هوای پارچه های کشفاب دورو با طرح های مختلف می تواند از طریق نرخ پرکنندگی خطی سطح پیش بینی گردد. هنگامی که این پارامتر افزایش می یابد، نفوذپذیری هوا نیز زیاد می شود.

پیش بینی نفوذپذیری بخار آب توسط طول حلقه یا نرخ پرکنندگی خطی سطح، غیرممکن می باشد (ضریب تعیین  $R^2 = 0.1592$ )


اصلی ترین پارامتر تاثیرگذار بر نفوذپذیری بخار آب پارچه های کشفاب دورو، نوع ماده خام می باشد، یعنی خصوصیات تری و فتیله ای الیاف. هیچ همبستگی میان نفوذپذیری بخار آب و نفوذپذیری هوای پارچه های کشفاب دورو مورد بررسی وجود ندارد، چرا که میزان وابستگی نفوذپذیری بخار آب به ساختار بافت، به اندازه وابستگی نفوذپذیری هوا به ساختار بافت نمی باشد.

#### منبع:

FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 3 (86)

با توجه به نتایج ارائه شده در شکل ۴، پیش بینی نفوذپذیری بخار آب با استفاده از نرخ پرکنندگی خطی سطح، غیر ممکن می باشد، چرا که ضریب تعیین ( $R^2 = 0.1592$ ) بسیار کم است. همچنین مقدار ضریب تعیین وابستگی نفوذپذیری بخار آب و طول حلقه حتی کمتر از این میزان می باشد. علت این امر آن است که بخارات مرطوب به سختی می توانند از میان منافذ پارچه راه عبوری برای خود بیابند. باقیمانده ی رطوبت توسط الیاف آبدوست جذب شده و به تدریج تبخیر می گردد. مقدار و نرخ جذب رطوبت از بافت های دورو (از نوع مورد بررسی) به زاویه ترشدن و فتیله ای شدن بستگی دارد.

تاثیر ترکیب لیفی بر نفوذپذیری بخار آب پارچه های کشفاب دورو در طرح های مختلف در شکل ۵ نشان داده شده است.



شکل ۵- تاثیر ترکیب لیفی بر نفوذپذیری بخار آب پارچه های کشفاب دورو (ارائه شده در جدول ۱)

کلیه پارچه ها با ساختارهای مختلف بافته شده از مخلوط نخ پنبه ای (یا بامبو) و Coolmax، بیشترین مقدار نفوذپذیری هوا را دارا بودند:  $4058/4358$  ( $mg/m^2h$ ) برای پارچه های پنبه ای (بسته به ساختار بافت)، و  $4778$  ( $mg/m^2h$ ) برای پارچه از جنس بامبوی بافته شده با ساختار بافت ساده.

پارچه های بافته شده از پنبه (یا بامبو) و مخلوط نخ PP دارای کمترین مقدار نفوذپذیری آب می باشند (در برابر نفوذپذیری هوای پارچه های مورد بررسی):  $3560/3830$  ( $mg/m^2h$ ) برای پارچه های پنبه ای (بسته به نوع ساختار بافت)، و  $4008$  ( $mg/m^2h$ ) برای پارچه های از جنس بامبو. همانطور که در شکل ۵ مشاهده می شود، پارچه های بافته شده از بامبو و مخلوط نخ های مصنوعی عموماً توسط نفوذپذیری بیشتر آب ( $700-800$ ) ( $mg/m^2h$ ) از پارچه های بافته شده از پنبه و مخلوط نخ مصنوعی مناسب (با ساختار بافت یکسان)، متمایز می گردند. نتایج ذیل حاکی از تاثیر مشهود ترکیب لیفی بر نفوذپذیری بخار آب پارچه های بافته شده می باشد. نتایج ارائه شده در شکل ۶ نشان می دهد که هیچ همبستگی میان نفوذپذیری هوا و بخار آب پارچه های دورو مورد بررسی، وجود ندارد.