

ساخت کامپوزیت جدیدی از نانو الیاف چیتوسان / نانو ذرات طلا، جهت بهبود کارایی حسگرهای کلسترول

ترجمه: مهندس سهیلا فراهانی*

چکیده


بیو حسگرهای کلسترول جدید بوسیله‌ی عدم تحرک chOx (اکسیداز کلسترول) بر روی کامپوزیت نانو الیاف / نانو ذرات طلا به صورت شبکه‌ای ساخته شده‌اند. این ساخت، شامل آماده سازی نانو الیاف چیتوسان (CSNFS) و به دنبال آن بارگیری الکتروشیمیایی نانو ذرات طلا (AUNFS) می باشد. انتشار الکترون‌های حاصل از میدان الکترومغناطیسی خارجی در میکروسکوپ الکترونی پویشی (FE-SEM) جهت بررسی مورفولوژی CSNFS (با سایزی در حدود ۱۰۰-۵۰ نانومتر) و نانو ذرات طلای کروی مورد استفاده قرار می گیرد. از ولتاژ سنج چرخه‌ای، ولتاژ سنج هیدرودینامیکی و آمپرسنج هیدرودینامیکی جهت بررسی اجزای نانو الیاف چیتوسان - نانو ذرات طلا / حسگرهای اکسیداز کلسترول استفاده می‌شود. نانو الیاف چیتوسان - نانو ذرات طلا / حسگرهای اکسیداز کلسترول بیانگر یک واکنش خطی گسترده در برابر کلسترول (با غلظتی در حدود ۴۵-۱ میکرومتر)، حساسیت بالا (در حدود ۰.۲/۱ میکروآمپر / میکرومتر)، زمان واکنش کم (در حدود تقریباً ۵ ثانیه) و استحکامی بسیار بالا هستند. ترکیب شدن نانو ذرات طلا در داخل نانو الیاف چیتوسان، طرز کار و ساخت بیو حسگرها را در برابر بازیابی الکترو شیمیایی کلسترول فراهم می سازد.

مقدمه

در میان بیو سازگارهای ماکرومولکولی طبیعی، چیتوسان (CS) بیو پلیمری است که از آبرزی های مختلف و بیو پلیمر چیتین بدست می آید. الیاف چیتوسان یک قسمتی از الیاف طبیعی را در چندین ویژگی ذاتی مانند بیو سازگاری ممتاز و برجسته، عدم سمیت، استحکام مکانیکی بالا، کمپلکس‌های فلزی سخت و خاصیت آبدوستی برای آنزیم‌ها قرار می‌دهند. نانو الیاف چیتوسان (NFS) ویژگی‌های بسیار قابل توجهی مانند منافذ بسیار ریز و استثنايي همراه با نسبت سطح به حجمی در اندازه‌ی غیر معمولی، تخلخل بالا و ضخامتی در حدود نانومتری دارند. این ویژگی‌های نانو الیاف چیتوسان باعث عدم تحرک آن‌ها شده و برای عملکردهای بیو سنسوری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مواد بسیار جالب فضای بسیار زیادی را برای بارگیری آنزیم‌ها و سازگاری محیط‌های کوچک که به استحکام آنزیم‌ها کمک می‌کنند، فراهم می‌نمایند. در این میان چیتوسان (CS) فراهم کننده‌ی یک ارتباط مستقیم ما بین سایت های فعال آنزیم و الکترودها می باشد.

عدم تحرک آنزیم‌ها در حال حاضر به عنوان یک عامل بسیار مهم رو به افزایش است زیرا استفاده از آنزیم‌ها غالباً به علت دسترسی به مقادیر بسیار اندکی از آن‌ها، بی ثباتی و قیمت بالای آنها و هم چنین محدودیت در بهبود اقتصادی این بیوکاتالیست‌ها از طریق یکی کردن واکنش‌های تاثیر گذار، نامناسب است. برای داشتن یک عدم تحرک مناسب برای آنزیم‌ها، بیو سازگارها به عنوان یکی از

کلسترول یک پارامتر اصلی و بنیادین در تشخیص بیماری‌های شریان قلب، تصلب شرایین و دیگر اختلال‌های بالینی می باشد و در تشخیص خطرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنالیزهای بالینی کلسترول در نمونه‌های سرمی، در تشخیص و جلوگیری از عوارضی همچون فشار خون، سکته‌های مغزی و حملات قلبی بسیار مهم می باشد. بنابراین بسیار حائز اهمیت است که بیو حسگری را که می‌تواند مناسب باشد و به تشخیص سریع کلسترول بپردازد به طور مورد اطمینانی گسترش دهیم. روش‌های تحلیلی مختلفی جهت تعیین کلسترول برای نمونه‌های کالریمتری، اسپکترومتریک و الکتروشیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در میان این روش‌ها، بازیابی الکتروشیمیایی کلسترول با توجه به تشخیص سریع، ساده و ارزان قیمت توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بنابراین حسگرهای آمپرسنجی به دلیل حد پایین اکتشاف و پایداری آنزیم‌ها بیشتر مورد توجه هستند، خصوصاً اینکه آنزیم‌هایی که بر پایه‌ی حسگرهای کلسترولی هستند به دلیل مزایایی چون تثبیت خوب، حساسیت بالا و محدوده پخش خطی بالا از موقعیت مناسبی در سیستم‌های بیو حسگری موجود برخوردارند. اخیراً بسیاری از محققان و زیست شناسان در پی آماده سازی نانو کامپوزیت‌های جدیدتری بوسیله‌ی بیو سازگارهایی هستند که می‌توانند به صورت انتخابی افزایش یابند.



۳- عدم تحرک اکسیداز کلسترول بر روی AUNPS-ITO/CSNF جهت مشاهده ی ITO/CSNF-AUNPS/CHOX (شکل ۱)

آماده سازی نانو الیاف چیتوسان

نانو الیاف چیتوسان بوسیله ی روش امولسیون روغن/آب به طور دقیقی در یک مکان دیگر آماده می شوند. ۳ml هیدروکلریک اسید فشرده شده و ۱/۱۴gr APS در ۱۰۰ml آب مقطر حل می شوند و سپس ۱۰۰ml پلی اتیلن به سطح محلول آبی افزوده می گردد. پس از ۱۰ دقیقه برای فاز تثبیت، ۰/۴ (mol/v) محلول چیتوسان در ۰/۲ اسید استیک آبدار با دقت فاز PE افزوده می گردد. تشکیل الیاف چیتوسان در خط اتصال آبی/آلی آب و پترولیوم اثر انجام می شود. این واکنش در دمای اتاق به مدت ۳ روز بدون همزدن انجام می شود. در نهایت رسوب ایجاد شده تفکیک می گردد و توسط آب مقطر برای چندین بار شسته می شود تا کلیه ی ناخالصی ها از آن خارج گردند. در نهایت نانو الیاف چیتوسان در دمای اتاق به مدت ۲۴ ساعت خشک می شوند.

آماده سازی نانو الیاف چیتوسان - نانو ذرات طلا

ابتدا در حدود ۰/۵ gr از نانو الیاف چیتوسان در ۱۰۰ml اسید استیک ۱٪ حل می شود و تحت برخورد اشعه ی مادون قرمز به مدت ۳۰ دقیقه قرار می گیرد. سپس آنها را به داخل هاون ریخته و توسط دسته ی هاون به مدت ۱۰ دقیقه می کوبند. سوسپانسیون نانو الیاف چیتوسان بر روی سطح ITO جهت مشاهده ی ایندینیوم تین اکسید نانو الیاف چیتوسان قرار می گیرد و در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۲ ساعت خشک می گردد. نانو ذرات طلا به صورت الکتروشیمیایی به ITO/CSNF از یک محلول HAUCL₄ سپرده می شوند و به وسیله ی چرخش های مکرر به پتانسیلی ما بین ۱- و ۰- ولت دست می یابند. در نتیجه الکتروکود ITO/CSNF-AUNPS قابل مشاهده خواهد بود.

عدم تحرک اکسیداز کلسترول بر روی نانو الیاف چیتوسان - نانو ذرات طلا

محلول خام اکسیداز کلسترول (CHOX) در محلول بافر فسفات تحت pH=7 آماده می گردد و به میزان ۱۰ میکرومتر از محلول خام CHOX تهیه شده به طور مطلوبی بر روی ITO/CSNF-AUNPS جهت ساخت الکتروکود ITO/CSNF-AUNPS گسترش می یابد. سپس الکتروکود اصلاح شده ی ITO/CSNF-AUNPS/CHOX (یا همان ME) در طول یک شبانه روز در دمای ۴ درجه سانتی گراد جهت عدم تحرک آنزیم ها، خوابانده می شوند. در نهایت، الکتروکود اصلاح شده توسط محلول بافر فسفات با pH=7 شسته می شود تا آنزیم های نامحدود از سطح الکتروکود خارج گردند.

ابزارها

از انتشار الکترون های حاصل از میدان الکترومغناطیسی خارجی در میکروسکوپ الکترونی پویشی برای مورفولوژی (ریخت شناسی) الکتروکود اصلاح شده استفاده می شود. برای این منظور از دستگاه TEOLJSM-۵۶۰۰ LV استفاده می شود که عملکردی در حدود ۲۵KV دارد. اندازه گیری الکترو شیمیایی بوسیله ی دستگاه قابل حمل پتانسیواستات با قابلیت کنترل کامپیوتری تحت عنوان Plam، RS-PDA انجام می شود.

اندازه گیری الکتروشیمیایی و تعیین کلسترول

آزمایشات الکتروشیمیایی بوسیله ی ITO/CSNF-AUNPS/CHOX و استفاده از Ag/AgCl به عنوان الکتروکود فعال، شمارنده و مرجع انجام می شود. ولت متر هیدروکودینامیکی بوسیله ی مجوزهای مربوط به پیش زمینه های رایج،

مهم ترین عوامل کلیدی، ضروری و لازم هستند که سبب می شوند آنزیم ها در ساخت بیو حسگرها مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین افزایش در میزان بیوسازگارها و پشتیبانی از آنها، سبب ایجاد تغییرات و تبدیلات ظاهری متنوعی می گردد که اغلب به عنوان عاملی جهت جذب، پوشاندگی، خود جمع شوندگی و پلیمرهای پیوند دهنده مورد استفاده قرار می گیرند. در میان این تکنیک ها، نسبت دادن بیو ماکرومولکول های طبیعی به سطح پشتیبانی برای شکل دادن عدم تحرک آنزیم های سطح سازگار تقلیدی، نسبتاً مطبوع تر و دارای بازده و بهره وری بیشتری است. در سال های اخیر تمایلی جهت استفاده از موادی که دارای ساختار نانویی هستند، برای عدم تحرک آنزیم ها بوجود آمده است که در آن نسبت سطح به حجم مواد با سایز نانو می تواند به طور تاثیر گذاری برای بارگیری آنزیم ها افزایش یابد و یک بازده بسیار مناسبی جهت عدم تحرک آنزیم ها بدست آید. نانو الیاف و نانو ذرات هردو برای این منظور کشف شده اند. در میان نانو ذرات فلزی، نانو ذرات طلا، استفاده ی گسترده ای برای عملکردهای زیستی دارند. نانو ذرات طلا تامین کننده ی مناسبی برای افزایش DET ما بین بیو مولکول ها و الکتروکودها هستند.

در مقاله ی حاضر، ما نوع جدیدی از کامپوزیت های شبکه ای را تدارک دیده ایم (نانو الیاف بیو سازگار به صورت ترکیبی با نانو ذرات نقره)، که بوسیله ی عدم تحرک اکسیداز کلسترول جهت ساخت حسگرهای کلسترول مورد استفاده قرار می گیرد. بیوسازگارهای زیستی، به استحکام آنزیم ها کمک می کنند و اغلب خاصیت فعال بودن آن را حفظ می نمایند. با توجه به مزایایی که در بالا برای نانو الیاف چیتوسان و نانو ذرات نقره مطرح شد، ما می توانیم از آنها به شکل متحد و یکپارچه ای در ساخت بیو حسگرها استفاده نماییم تا از کمک و همکاری آنها برای بهبود ویژگی های بیو سنسورها استفاده کنیم. با توجه به تحقیقات ما تا به حال یک بیو حسگر کلسترولی مانند آنچه گزارش داده بودیم ایجاد نشده است.

آزمایشات تجربی

مواد مورد نیاز

- اکسیداز کلسترول (CHOX) ۱-۱۰۰ umg که در آن ۱: واحد آنزیم است - چیتوسان (CS.C₁₂H₂₄N₄O₄) - هیدروژن تتراکلرو اوره (HAUCL₄.۴H₂O) که همگی از شرکت کره ای sigma تهیه شده اند. کلسترول ۰/۹۵٪، پترولیوم اتر (PE)، هیدروکلریک اسید، آمونیوم سولفات (APS)، که از شرکت Aldrich تهیه شده اند. اوریک اسید، آسکوربیک اسید و استامینوفن که دارای درجه بندی تحلیلی هستند. نمونه های سرمی (خون آبه)، که از بیمارستان دانشگاه بین المللی Daegu، Kyungpook کره جنوبی تهیه شده اند. این سرم (خون آبه) بسیار رقیق است که در آن ۰/۱M محلول بافر فسفات (PBS) با pH=7 وجود دارد که بدون هیچ گونه معالجه ی قبلی مورد آنالیز قرار گرفته اند. ایندیوم تین اکسید (ITO) که توسط ظروف شیشه ای پوشانده شده است (مقاومت سطح مخصوص آن تقریباً ۰ اهم است) که همگی اینها از شرکت Corning Inc تهیه شده اند.

آماده سازی نانو الیاف چیتوسان (CSNFS) و ساخت الکتروکود حسگر CSNF-AUNPS/CHOX

به طور کلی ساخت بیو حسگرهای کلسترولی شامل ۳ گام یا مرحله ی اصلی است:

۱- آماده سازی نانو الیاف چیتوسان (CSNFS)

۲- تعیین موقعیت الکتروکود های نانو ذرات طلا بر روی ایندیوم تین اکسید (ITO) / نانو الیاف چیتوسان (CSNFS)



ولت سنج هیدرودینامیکی

با توجه به بیشترین کارایی پتانسیل برای بازیابی کلسترول، اندازه‌گیری ولت متری هیدرودینامیکی در الکتروود ITO/CSNF-AUNPS/CHOX اجرا می‌شود. ولتاژم هیدرودینامیکی در پتانسیلی بین ۰/۶۷-۰/۱۷V برای محلول کلسترول (۱mM PBS) و در حسگر ITO/CSNF-AUNPS/CHOX مقداری را ثبت می‌نماید و مقدار حالت دائمی توسط آن ثبت می‌گردد (شکل ۴). بالا رفتن قابل توجه این جریان در پتانسیلی بالاتر از ۰/۳۷V مشاهده می‌شود که احتمالاً به دلیل بازیابی الکتروکاتالیک کلسترول در شبکه‌ی بیوسنجرها می‌باشد. بنابراین ۰/۳۷V به عنوان پتانسیل کارکننده برای تعیین کلسترول تنظیم می‌گردد.

واکنش آمپرومتری

اندازه‌گیری‌های آمپرومتری جهت ارزیابی و آنالیز کارایی و اجرای الکتروود ITO/CSNF-AUNPS/CHOX نسبت به افزایش غلظت کلسترول در PBS در PH=7 و در پتانسیل عملیاتی ۰/۳۷V انجام می‌گردد. شکل ۵a نشان‌دهنده‌ی واکنش آمپرومتری الکتروود ITO/CSNF-AUNPS/CHOX بر روی غلظت کلسترول، تحت شرایط بهینه‌ی آزمایشگاهی می‌باشد. با توجه به تزریق کلسترول در هر مدت زمان معین، میزان سرعت افزایش یافته در جریان، قابل مشاهده خواهد بود. منحنی کالیبراسیون مربوطه، در شکل ۵b نشان داده شده است. الکتروود ITO/CSNF-AUNPS/CHOX یک نمودار خطی برای کلسترول در محدوده‌ی وسیعی از غلظت ۱-۴۵μM با ضریب همبستگی ۰/۹۹۹۲ را به نمایش گذاشته است. حساسیت بیوسنجر CUNF-AUNPS/CHOX در محدوده‌ی (۰/۱۲μA/μM)، از بیوسنجر گزارش شده برای کلسترول که با کامپوزیت‌های خود ساخته‌ی CS یا AUNPS ساخته شده است، برتر و بیشتر است (جدول ۱).

بیشترین حساسیت بیوسنجر CSNF-AUNPS/CHOX بر اساس ساخت شبکه‌ی AUNPS، CSNF و CHOX رخ می‌دهد. علاوه‌بر CSNF-AUNPS/CHOX نشان‌دهنده‌ی زمان پاسخی کمتر از ۵s برای تشخیص کلسترول جهت رسیدن به حالت پایدار فعلی می‌باشد. مساحت سطح فعال بزرگتر ارائه شده توسط CS و الکترون تکمیل شده‌ی موجود در AUNPS، دلیلی بر الکترون واسطه‌ی تاثیرگذار در بیوسنجر CSNF-AUNPS/CHOX جهت رسیدن به زمان پاسخ کمتری برای تشخیص کلسترول می‌باشد.

مطالعه‌ی تداخلی

تاثیر الکتروشیمیایی تداخلی در پاسخ فعلی از کلسترول در حسگر CSNF-AUNPS/CHOX مورد ارزیابی قرار گرفت. شکل ۵b نشان‌دهنده‌ی پاسخ آمپرومتری از کلسترول (۱mM) در حضور AA(1mM) و UA(1mM) AP در PBS در PH=7 می‌باشد که هیچ تاثیری بر پاسخ فعلی کلسترول ندارد. کمک‌کننده (نفوذکننده‌ی) تاثیرگذار AUNPS، CSNF و CHOX به تشخیص کلسترول کمک می‌کنند. در نتیجه، در بیوسنجر CSNF-AUNPS/CHOX تداخلی از سوی سایر اجزای الکتروبیو اکتیو صورت نگرفته است. بنابراین، بیوسنجر CSNF-AUNPS/CHOX نمایانگر گزینشی بالا نسبت به تعیین کلسترول می‌باشد.

تجزیه و تحلیل نمونه‌ی واقعی، ثبات و قابلیت تکتیر:

قابلیت اطمینان و استفاده‌ی عملی از بیوسنجر CSNF-AUNPS/CHOX نسبت به تشخیص کلسترول در سرم و آزمون‌هایی به کلسترول اضافه شده، مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی کلسترول با استفاده از روش استاندارد نیز ۳ بار دیگر با محلول استاندارد کلسترول انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که

یک مقدار ثابتی را در حدود ۱۰-۵ دقیقه برای پتانسیل نشان می‌دهد و حالت دائمی آن را بعد از تزریق محلول کلسترولی اندازه می‌گیرد. یک جنبه‌ی کوچک مغناطیسی و یک مانع به عنوان حامل انتخاب می‌شوند. آمپرومتر اندازه‌گیری خود را در ارتباط با ITO/CSNF-AUNPS/CHOX انجام می‌دهد و به پتانسیلی در حدود ۰/۳۷V برای غلظت‌های مختلف کلسترول و سلول‌های الکتروشیمیایی دست می‌یابد. جریان این واکنش آنگونه که در بالا شرح داده شد ثبت می‌گردد: زمانی که به پتانسیل ۰/۳۷V رسیدیم، پس از گذشت ۵۰s حالت دائمی و ثابت ایجاد می‌شود در نتیجه کسری از محلول کلسترولی متواترا افزوده می‌شود و جریان واکنش ثبت و ضبط می‌گردد.

نتایج و بحث

مورفولوژی

تصاویر گرفته شده توسط (FE-SEM) از نانو الیاف چیتوسان (شکل ۱a) نشان‌دهنده‌ی وجود و حضور مهره‌هایی به صورت گره مانند است که تشکیل‌دهنده‌ی الیاف چیتوسان با ضخامتی در محدوده‌ی تقریبی ۱۰۰-۵۰ نانومتر می‌باشند. بعلاوه شکل ۱a به صورت واضحی وجود ساختار یکنواخت نانوالیاف چیتوسان را به تصویر می‌کشد. شکل ۱b حضور ترکیبات محکم و کروی نانو ذرات طلا را بر روی نانو الیاف چیتوسان به صورت شبکه‌ای همراه با میانگین سایزی در حدود ۵۰۰ نانومتر تا ۱ میکرومتر اثبات می‌کند.


رفتار الکتروشیمیایی ITO/CSNF-AUNPS/CHOX

طرز کار الکتروشیمیایی الکتروودهای ITO/CSNF، ITO/CSNF-AUNPS/CHOX که در آن از سیستمی بنام $Fe(CN)_6^{3-}/4-$ استفاده شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد (شکل ۲). از این سیستم می‌توان جهت مشاهده‌ی کلیه‌ی الکتروودهای اصلاح شده استفاده نمود اما با این تفاوت که مقداری اختلاف بین راس‌ها (قله‌های) آندی و کاتدی آن‌ها وجود دارد (ΔE_p). جریان پیک آندی $Fe(CN)_6^{3-}/4-$ حدود ۱/۵ بار بیشتر از الکتروود ساده‌ی ITO است. بنابراین حضور نانو ذرات طلا بر روی سطح شبکه‌ی ITO/CNF دلیلی بر افزایش فعالیت الکتروکاتالیک آن است. به خوبی می‌توان دریافت که الیاف چیتوسان یک پلی ساکارید کاتیونی هستند. نانو ذرات طلا به راحتی می‌توانند به شکل مجتمع بر روی نانو الیاف چیتوسان از بین گروه‌های NH_2 توسط نیروی الکترواستاتیکی در آیند و در نهایت شارژ منفی بیوسنجرهای اکسیداز کلسترول در PH=7 که به راحتی، منجر به عدم تحرک شارژ مثبت شبکه‌ی ITO/CSNF-AUNPS/CHOX توسط واکنش الکترواستاتیکی شوند.


ساخت الکتروشیمیایی ITO/CSNF-AUNPS/CHOX-ME بر روی کلسترول

ولت متر چرخه‌ای (دوره‌ای)

شکل ۳ نشان‌دهنده‌ی نمایشگر CV برای ITO/CSNF-AUNPS/CHOX-ME در PBS با PH=7 می‌باشد که غلظت‌های متفاوتی از کلسترول را ثبت کرده است. پس از افزودن کلسترول (۱μM)، جریان پیک آندی ۲ بار افزایش می‌یابد (شکل ۳b) در مقایسه با جریان اکسیداسیون شکل ۳a که در آن با فقدان کلسترول مواجه هستیم. شکل ۳b-e بیانگر افزایش متوالی کلسترول (۱μM) نسبت به افزایش جریان پیک‌ها مطابق با اکسیداسیون کلسترول است. بنابراین افزایش قابل توجه در جریان پیک‌ها، فراهم‌کننده‌ی سند و مدرکی از اثر الکتروکاتالیک حسگرهای ITO/CSNF-AUNPS/CHOX-ME نسبت به اکسیداسیون کلسترول است.




طرز کار الکترو شیمیایی الکترودهای (b) ITO، ITO/CSNF و a) ITO/ و c) CSNF-AUNPS/CHOX که با سیستمی بنام -۴/۶۳-Fe(CN)₆ مورد بررسی قرار گرفته اند را نشان می دهد.



(شکل ۳)

این شکل نشان دهنده ی نمایشگر CV در سیستم ITO/CSNF-AUNPS/CHOX-ME با pH=7 می باشد که غلظت های متفاوتی از کلسترول را ثبت کرده است (a) مقایسه با جریانی که با فقدان کلسترول مواجه هستیم (b-e) بیانگر افزایش متوالی کلسترول نسبت به افزایش جریان پیک مطابق با اکسیداسیون کلسترول است.




(شکل ۴)

در این شکل ، ولتاژم هیدرودینامیکی در پتانسیلی بین 0.1 V تا 0.6 V ، برای محلول کلسترول (1 mM in PBS) و در حسگر ITO/CSNF-AUNPS/CHOX مقدری را که ثبت کرده است، نشان می دهد.

مقدار RSD برای ۳ بار اندازه گیری در محدوده ۴/۳-۱/۶٪ بوده و بازگشتی در محدوده ی ۱۰۴/۲-۹۷٪ داشته است. پاسخ تجدید پذیر فعلی (R.S.D = ۴.۲٪) در بیوحسگر CSNF-AUNPS/CHOX برای ۱۰ بار اندازه گیری با یک بیوحسگر ساخته شده مورد توجه قرار گرفت. ثبات بیوحسگر CSNF-AUNPS/CHOX بوسیله ی ذخیره سازی بیو حسگر در دمای ۴ درجه سانتی گراد ، برای ۲۵ روز مشخص و نظارتی بر پاسخ فعلی به صورت روزانه برای ۱ Mm کلسترول در ۰/۳ ۷ انجام شد. بیو حسگر حدود ۹۱٪ از پاسخ فعلی خود را بعد از ۲۵ روز حفظ می کرد. بنابراین بیوحسگر CSNF-AUNPS/CHOX ثبات عالی و تکثیر خوبی را نشان داد.


نتیجه گیری

روش جدیدی برای آماده سازی نانو الیاف چیتوسان زیست سازگار و زیست تخریب پذیر به وجود آمده است. با استفاده از CSNF ما می توانیم یک بیو حسگر کلسترولی آنزیمی را توسط بارگیری نانو ذرات طلا بر روی الیاف شبکه ای بوجود بیاوریم. بیو حسگر CSNF/AUNPS/CHOX نشان دهنده ی حساسیتی بالا در حدود (۱/۰۲۲ μA/μm) و قابلیت تکثیر پذیری در محدوده ی (R.S.D = ۴/۲٪) نسبت به تشخیص کلسترول می باشد. بیو حسگر CSNF/AUNPS/CHOX نشان دهنده ی یک پاسخ خطی به کلسترول در محدوده ی ۱-۴۵ μm با زمان پاسخ کمتری در حدود ۵s می باشد. بعلاوه این بیو حسگر نمایانگر گزینش بالا برای کشف کلسترول ، ذخیره سازی و ثبات است. ما پیش بینی می کنیم که روش ارائه شده در مطالعه ی حاضر به منظور جمع کردن بیومولکول ها ، برای توسعه ی بیو حسگر های دیگر استاندارد خواهد بود.



(شکل ۵)

عدم تحرک اکسیداز کلسترول بر روی ITO/CSNF-AUNPS/CHOX مشاهده می شود.



(شکل ۶)



(جدول ۱)

در این جدول حساسیت بیوسنسور CUNF-AUNPS/CHOX در محدوده ی (۱/۰۲ μA/μM)، از بیوسنسور گزارش شده برای کلسترول که با کامپوزیت های خود ساخته شده است، را نشان می دهد.

الکترواد اصلاح شده	برد خطی	حساسیت	محدوده بازگشت	RT
Pt-CNT-CHIT فیلم	۰/۰۱-۵mM	-	۵μM	<۳۰s
MWNT(SH)-Au/Chi-IL/ChOx	۰/۵-۵mM	۰/۲μA/μM	-	۷s
ChOx/CH/Nano CeO ₂	۱۰۰-۴۰۰ mg/dL	۴۷μA/mg/dL	۵ mg/dL	۱۰ s
ChOx-CS/Hb-CS/GCE	۱/۰×۱۰ ^{-۵} -۶/۰×۱۰ ^{-۴} M/L	۰/۵۹۶A/M	۹/۵μM/L	۸ s
CSNF-AuNPs/ChOx	۱-۴۵μM	۱/۰۲μA/μM	۰/۵μM	۵ s

پی نوشت

*کارشناس ارشد شیمی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

منابع

Fabrication of novel chitosan nanofiber/gold nanoparticles composite towards improved performance for a cholesterol sensor


Palanisamy Gomathia, Dhanusuraman Ragupathy*, Jin Hyun Choic, Jeong Hyun Yeumc, Soo Chool Leeb, Jae Chang Kimb, Sang Hak Leed, Han Do Ghima,c,* **

a Department of Textile System Engineering, Kyungpook National University, Daegu 702-701, South Korea

b Department of Chemical Engineering, Kyungpook National University, 1370 Sangyeuk-dong, Buk-gu, Daegu 702-701, South Korea


c Department of Advanced Organic Materials Science and Engineering, Kyungpook National University, Daegu 702-701, South Korea

d Department of Chemistry, Kyungpook National University, Daegu 702-701, South Korea



(شکل ۵)

در این شکل تاثیر الکتروشیمیایی تداخلی در پاسخ فعلی از کلسترول در حسگر CSNF-AUNPS/CHOX که مورد ارزیابی قرار گرفته است را نشان می دهد. (a) منحنی کالیبراسیون که نشان دهنده ی واکنش های آمپرتری الکترواد CSNF-AUNPS/CHOX بر روی کلسترول در مدت زمان معین است و میزان سرعت در جریان به کار گرفته شده افزایش یافته است. (b) نشان دهنده ی پاسخ آمپرتری از CSNF-AUNPS/CHOX بر روی کلسترول در حضور آسکوربیک اسید و استامینوفن در pH=۷ در ۰/۵ μM است.



(طرح ۱)

این طرح تهیه الکترواد بیوسنسورهای CSNF-AuNPs/ChOx را نشان می دهد.