



خصوصیات و ساختار الیاف تجاری جدید بامبو

خلاصه

الیاف بامبو روز به روز توجه زیادی را به خود جلب می نمایند. تولیدکنندگانی که از الیاف بامبو استفاده می نمایند، ادعا می کنند که محصولات آنها از ماده ای طبیعی ساخته شده و دارای خصوصیات و ساختاری استثنایی می باشد. ابهامات زیادی در خصوص الیاف بامبو وجود داشته و همین امر موجب ایجاد سوء تعبیراتی برای مشتریان شده است. کمپینی در جهان در جریان بوده تا حقایق پشت پرده این الیاف سوال انگیز را کشف نماید. در این مقاله، نویسندگان سعی نموده تا به روش های علمی اثبات نمایند که الیاف مشهور بامبو، در حقیقت الیاف ویسکوز ساخته دست بشر بوده که از سلولز بامبو تولید گشته اند.

مقدمه

یکی از قدیمی ترین انواع گیاهان می باشد که توسط بشر در ساختمان سازی استفاده می شده است. همچنین بامبو به طور گسترده ای در تولید محصولات خانگی کاربرد داشته و به واسطه پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی و تقاضای فزاینده بازار، این محصول در کاربردهای صنعتی نیز وارد گشته است. در کشورهایی که گیاه بامبو متداول است، این گیاه بخشی جدانشدنی از زندگی افراد بوده و از این رو دارای ارزش بسیار زیادی می باشد. تولید سالیانگی گیاه بامبو حدود ۴۰۰۰۰ تن بوده و این رقم با روند فزاینده ای در حال افزایش می باشد. الیاف بامبو اساساً از بامبو *Phyllostachys Edulis* که "Moso" نامیده می شوند، تولید می گردد. با توجه به این ساختار، الیاف بامبو طبیعی (شکل ۱) شبیه به الیاف رامی می باشند.



طی چند سال گذشته، محصولات متنوعی از الیاف معروف بامبو در بازار جهانی ظهور پیدا کرده اند. کمپینی در رسانه های عمومی در جریان بوده تا مزایای این محصولات را رواج داده و شرکت های تولیدکننده را به افزایش قیمت تولیدات جدید خود تشویق نماید.

کدام ویژگی الیاف بامبو بسیار ویژه می باشد؟

بامبو بزرگترین گیاه سبز در سطح جهان می باشد. این گیاه به خانواده "Poaceae" (زیرمجموعه ای از Bambusoideae) تعلق دارد. داخل ۷۵ نوع بامبوی موجود، حدود ۱۲۵۰ گونه در در جهان وجود داشته که اساساً در نواحی گرمسیری توزیع شده است. چین یکی از مراکز اصلی رشد بامبو بوده که در بین ۵۰ نوع، دارای حدود ۴۰۰ گونه می باشد. همچنین، مساحت کشت بامبو در جهان از ۴/۲۱ میلیون هکتار تجاوز می کند. بامبو به عنوان یک گیاه می تواند در شرایط بسیار سخت و بدون نیاز به هر گونه آفت کش یا علف کش، کشت گردد.

سرعت رشد گیاه بامبو بیش از سرعت رشد هر گیاه دیگری در جهان می باشد، رشد برخی از گونه های این گیاه روزانه حتی به یک متر می رسد. این گیاه توانایی ویژه ای در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشته و در مقایسه با یک نمونه درخت مشابه خود، ۵ برابر بیشتر دی اکسیدکربن جذب نموده و ۳۵٪ بیشتر اکسیژن تولید می نماید. به علاوه این گیاه توانایی نگهداری آب در داخل پوسته خود را دارا می باشد. گونه هایی از بامبو که برای تولید الیاف استفاده می شوند، توسط پاندهای عظیم الجثه خورده نمی شوند. خوشبختانه هیچ اطلاعی در خصوص بامبو اصلاح ژنتیکی شده موجود نمی باشد. گیاه بامبو بسیار سفت بوده و طول عمر آن نیز بسیار زیاد می باشد. این گیاه





شکل ۱- نمایشی طولی و همچنین سطح مقطع عرضی الیاف طبیعی بامبو

- پارچه های تولید شده از الیاف بامبو، آب رفتگی کمی دارند.
- لیف بامبو برای رسیدن به براقیتی نظیر الیاف طبیعی، نیازی به فرآیند مرسریزاسیون ندارد.
- پارچه های تولید شده از الیاف بامبو نسبت به پنبه، مقاومت بیشتری در برابر چروک داشته و می توانند در درجه حرارت های پایین تری اتو گردند.
- محصولات بامبو زیست تجزیه پذیر بوده و در برخی از کشورها این امکان فراهم شده تا مصرف کنندگان، کالاهای از جنس بامبو مستعمل خود را با کالاهای جدید و با قیمت کمتر تعویض نمایند که این برنامه سیاست خوبی برای تشویق سایرین به اجرای برنامه های مشابه می باشد.

در نتیجه خصوصیات مفید اشاره شده در بالا، لیف بامبو راه خود را به سوی بازار مد جهان پیدا کرده است. بسیاری از طراحان معروف تلاش نموده اند تا از این الیاف در طراحی های خویش استفاده نمایند. لیف بامبو دارای امکانات کاربردی زیادی بوده که در ذیل به آنها اشاره شده است.

به واسطه خصوصیات ضد باکتری و تنظیم دمایی لیف بامبو، این لیف به خوبی جایگاه خود را در صنعت پوشاک ورزشی پیدا کرده است؛ همچنین به واسطه زبردست نرم، توانایی حفاظت در برابر پرتو UV و قابلیت مجال شادگی کم، این لیف به انتخاب خوبی برای مجموعه های تابستانی تبدیل شده است. بسیاری از شرکتها این مزایا را کشف نموده و از لیف بامبو در تولیدات خود استفاده نموده اند. از برجسته ترین افزایش صورت گرفته در کاربردهای لیف بامبو میتوان به استفاده از این الیاف در پوشاک مورد استفاده در یوگا و فیتنس، اشاره نمود. به جز مقوله ورزش، نقاط قوت متنوع منسوجات بامبو، طراحی بسیاری از طراحان مد را تحت تاثیر خود قرار داده است. این افراد در طراحی های خود مواد گران تر و قیمتی تر مانند کشمیر و ابریشم را با مواد مشابه از جنس بامبو، معادل سازی نموده اند.

در نهایت، متأسفانه هیچ چیز، خوب مطلق و کامل نمی باشد؛ الیاف بامبو با تمام ویژگی های خوب و مناسبی که دارند، بسیار کوتاه و سخت می باشند، طوری که ریسندگی این الیاف بسیار مشکل است (حتی در تبدیل الیاف فنی به نخ). در این مقاله، مطالعه ای دقیق بر روی الیاف بامبو صورت گرفته و نتایج حاصله از این پژوهش حاکی از آن است که الیاف بامبو موجود در بازار طبیعی نبوده، بلکه الیاف ویسکوز مصنوعی تولید شده از سلولز بامبو می باشند.

تجربیات

مواد


پژوهش موجود بر روی الیاف بامبو از منابع گوناگون صورت گرفته و مقایسه ای نیز با الیاف ویسکوز انجام شده است. الیاف مورد استفاده عبارتند از:

- a- الیاف ویسکوز خام رنگ نشده.
 - b- الیاف بامبو رنگ شده و بیرون کشیده شده از پارچه حلقوی با مقدار بسیار کمی از الیاف کشان.
 - c- الیاف بامبو رنگ نشده و بیرون کشیده شده از تار و پود پارچه تاری پودی روکش داده شده با پوشش پلی آمید.
 - d- الیاف بامبو رنگ نشده و بیرون کشیده از نخ.
- کلید الیاف اشاره شده در "c"، "b" و "d"، از محصولات تولید شده توسط تولیدکنندگان مختلف برگرفته شده که هیچکدام اطلاع دقیقی از نوع لیف بامبو استفاده شده خویش ارائه نکرده اند.

با این وجود، الیاف بامبو ظریف تر و کوتاه تر هستند. طول این الیاف از ۱۱ الی ۵ میلی متر (با مقدار طول متوسط ۲/۸ میلیمتر) و قطر آنها از ۲۷-۱۴ میکرومتر (با مقدار طول متوسط ۲/۸ میلیمتر) تغییر کرده که با توجه به این ساختار، الیاف بامبو در رده الیاف فنی طبقه بندی می گردند. همانطور که مشاهده می شود، طول الیاف بامبو طبیعی بسیار کوتاه بوده و از این رو پردازش این الیاف با مشکل رو به رو خواهد شد. با این وجود، افراد صنعتی ادعا دارند که بسیاری از محصولات بی بافت و بافته شده، از چنین الیافی ساخته شده اند. ساختار شیمیایی الیاف بامبو مشابه ساختار شیمیایی چوب می باشد. جزء اصلی این گیاه سلولز می باشد (حدود ۵۷ الی ۶۳٪). بارزترین اجزای موجود در ساختار شیمیایی الیاف بامبو، اجزایی هستند که مقاومت فوق العاده این الیاف در برابر باکتری و قارچ را فراهم می نمایند. بسیاری از تولیدکنندگان ادعا می کنند که محصولاتشان ضد باکتری و قارچ بوده، زبردستی نرم داشته و در برابر پرتو UV مقاوم می باشند.

برخی از جنبه های مثبت الیاف بامبو به قرار زیر می باشد:

- خصوصیات ضد باکتری و ضد قارچ طبیعی الیاف بامبو، محصولات تولید شده از آنها را بهداشتی و ضد بو می نماید. هر چند این خصوصیت پس از ۵۰ مرتبه شست و شو کمرنگ می گردد.
- صاف بودن سطح الیاف بامبو هنگام تماس با پوست بدن، موجب عدم تحریک پوست های حساس می گردد.
- پارچه تولید شده از بامبو نرم و ابریشمی بوده، درخششی طبیعی داشته و از این رو شبیه به پارچه ابریشم طبیعی بوده و البته در مقایسه با آن، ارزان تر و با دوام تر می باشد.
- خصوصیات بو زدایی و ضد حساسیت فوق العاده.
- جذب آب بالا و رنگرزی سریع به واسطه ترک های بسیار ریز و شیارهای موجود بر سطح لیف.
- نفوذپذیری هوا و ایجاد تعادل حرارتی بیشتر نسبت به پنبه و حتی کنف. همچنین دمای الیاف بامبو دو الی ۳ درجه سانتیگراد کمتر از دمای محیط می باشد.
- دوام بسیار خوب در مقایسه با سایر الیاف.
- توانایی مقاومت در برابر پرتو UV (SPF) = 15.
- جذب سطحی رنگزا و وضوح رنگ بالا.



روش ها

به منظور نشان دادن تشابهات موجود در ساختار الیاف بامبو مورد بررسی و نیز الیاف ویسکوز مصنوعی، از روش های اندازه گیری زیر استفاده گردید:

طیف بینی جذب IR- روشی پایه برای شناسایی مواد لیفی.

میکروسکوپ نوری- برای تعیین خصوصیات ماکروسکوپی الیاف مورد بررسی (سطح مقطع و نمای طولی لیف).

میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) برای نشان دادن تفاوت های موجود در ساختار مورفولوژی الیاف مورد بررسی (ساختار فیبریلی).

روش RTG- برای تعیین پارامترهای اصلی ساختار فوق مولکولی لیف، درجه بلورینگی، با استفاده از پراش پرتو ایکس در زوایای بزرگ (WAXS).

میکروسکوپی تداخلی پلاریزاسیون- برای تعیین آرایش یافتگی کل لیف.

اندازه گیری دانسیته الیاف- به منظور پر رنگ نمودن تشابهات موجود در دانسیته کلیه الیاف مورد آزمایش، که با داده های منتشر شده در تناقض می باشد، اساسی برای تعریف درجه بلورینگی گردید.

اندازه گیری خصوصیات مکانیکی الیاف- (استحکام و ازدیاد طول نسبی در نقطه پارگی).

ارزیابی سینتیک تورم الیاف در آب.

اندازه گیری آرایش یافتگی کلی لیف

اندیس های شکست مضاعف الیاف، $n_{||}$ و n_{\perp} ، اساسی برای ارزیابی آرایش یافتگی کلی الیاف، توسط میکروسکوپ تداخلی- پلاریزاسیون و با استفاده از روش میدان تداخلی با جداسازی تصاویر الیاف به دو نمای مجزا، می باشند. بر اساس این تصاویر، ضرایب شکست جهت دار ($n_{||}$ و n_{\perp}) تعیین شدند. همچنین برای روشن نمودن نمونه ها از نور تکفام استفاده شده و مشاهدات تحت بزرگنمایی $\times 150$ صورت گرفت. برای هر نمونه 30 اندازه گیری انجام شده و رقم نهایی، مقدار متوسط نتایج حاصل از هر گروه تعیین گردید.

اندازه گیری دانسیته لیف

دانسیته لیف بر اساس استاندارد PN-P-04752:1984 اندازه گیری شد.

اندازه گیری استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نسبی

اندازه گیری استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نسبی بر طبق استاندارد PN-EN-ISO 5079:1999 و با استفاده از دستگاه اینسترون مدل 4402 انجام شد.

اندازه گیری های طیف بینی IR

تحلیل طیف بینی جذب IR با عبوردهی نور از درون نمونه هایی قرص مانند شامل 1/1 از الیاف پودر شده، با استفاده از طیف سنج FTIR، انجام گرفت. طیف های جذب IR در بین طول موج 4000 و 600 cm^{-1} در سیستم های زیر ثبت گردید:

$$T=f(1/\lambda), A=f(1/\lambda)$$

ارزیابی سینتیک تورم لیف

این بررسی توسط میکروسکوپ بیولوژیک نوری با عدسی میکرومتریک، صورت گرفت. پس از ارزیابی ضخامت لیف، الیاف در قطره ای از آب مقطر غوطه ور شدند. پس از گذشت یک و پنج دقیقه، ضخامت لیف در بزرگنمایی $\times 600$ اندازه گیری شد. علاوه بر این، اندیس تورم نیز تعیین گردید.

جدول 1- مشخصات مقادیر عدد موج برای سلولز II به عنوان الگویی که با الیاف مورد بررسی، مقایسه گشته است

پلیمر	سلولز باز یافتی	ویسکوز	لیف بامبو بیرون کشیده شده از نخ	لیف بامبو بیرون کشیده شده از پارچه حلقوی	لیف بامبو بیرون کشیده شده از تار پارچه تار پودی	لیف بامبو بیرون کشیده شده از بود پارچه تار پودی
۱۶۳۵	۱۶۴۷	۱۶۴۷	۱۶۴۷	۱۶۴۷	۱۶۳۹	۱۶۳۹
۱۴۷۰	-	-	-	-	-	-
۱۴۲۰	۱۴۲۲	۱۴۲۳	۱۴۲۳	۱۴۱۷	۱۴۲۱	۱۴۲۱
۱۳۷۰	۱۳۷۷	۱۳۷۶	۱۳۷۶	۱۳۷۷	۱۳۷۷	۱۳۷۷
۱۳۳۷	-	-	-	-	-	-
۱۳۱۵	۱۳۱۷	۱۳۱۶	۱۳۱۶	۱۳۱۷	۱۳۱۷	۱۳۱۷
۱۲۸۰	-	-	-	-	-	-
۱۲۶۰	۱۲۶۳	۱۲۶۵	۱۲۶۵	۱۲۶۱	۱۲۶۳	۱۲۶۳
۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۱	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰
۱۱۶۰	۱۱۶۳	۱۱۶۰	۱۱۶۰	۱۱۶۱	۱۱۶۱	۱۱۶۱
۱۱۲۰	-	-	-	-	-	-
۱۰۷۰	۱۰۶۶	۱۰۶۴	۱۰۶۴	۱۰۶۵	۱۰۶۵	۱۰۶۵
۱۰۳۰	۱۰۲۰	۱۰۱۸	۱۰۱۸	۱۰۲۰	۱۰۲۰	۱۰۱۸
۹۹۳	۹۹۳	۹۹۳	۹۹۳	۹۹۳	۹۹۳	۹۹۳
۹۰۰	۸۹۵	۸۹۵	۸۹۵	۸۹۵	۸۹۵	۸۹۵
۷۱۵	۷۱۵	-	-	-	-	۷۱۷

مشاهدات ثبت شده توسط میکروسکوپ نوری


مشاهدات صورت گرفته توسط میکروسکوپ نوری با استفاده از میکروسکوپ بیولوژیک مجهز به واحد ثبت کننده انجام شد. بزرگنمایی نیز بر روی $\times 200$ تنظیم گردید.

مشاهدات ثبت شده توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی

جهت شناسایی الیاف، از میکروسکوپ الکترونی پویشی NOVA NanoSEM 230 به همراه (FEG) استفاده گردید. کلیه مشاهدات در محیط خلاء و تحت فشار 80 پاسکال با بررسی الکترون ثانویه صورت گرفت. همچنین انرژی پرتو مورد استفاده بر روی 10 keV تنظیم گردید.

اندازه گیری های WAXS


ساختارهای فوق مولکولی الیاف توسط WAXS تحلیل گردید. این بررسی ها با استفاده از دیفرانکتومتر (PANalitical) X'Pert Pro به همراه پرتو افشانی $\text{Cu K}\alpha$ صورت گرفت که در آن ولتاژ شتاب دهنده و شدت جریان صفحه فلزی به ترتیب بر روی 40 kV و 30 mA تنظیم گردید. الگوهای پراش پرتو ایکس در زوایای پراشی که از 12 تا 30 درجه تغییر می کند، توسط آشکارساز نیمه هادی حاصل گردید. دکانولوشن پیک های پرتو ایکس بر طبق روش پیشنهاد شده توسط Hindelch و Johnson انجام شده و توسط Rabiej اصلاح و برنامه ریزی شد.



بحث و نتایج

اندازه گیری های طیف بینی IR


(به منظور تعیین ساختار شیمیایی لیف) اندازه گیری های طیف بینی IR، صورت گرفت. نتایج حاصله در شکل های ۱ و ۲ ارائه شده اند. مقایسه طیف نگاشت های IR نشان می دهد که کلیه الیاف مورد بررسی از سلولز بازیافتی ساخته شده اند. تغییرات کوچک در باندهای جذبی و جابه جایی جزئی آنها، می تواند در نتیجه عمل آوری شیمیایی متفاوت الیاف در طول پردازش های اولیه آنها باشد. پیک ها که از مشخصات سلولز بازیافتی می باشند، در بین مقادیر عدد موج 1421 و 895 cm^{-1} در طول موج های "الیاف بامبو" ظاهر شدند. پیک های موجود در طول موج های $1400-1200$ cm^{-1} در نتیجه نوسانات پراکنده گروه های C-H، O-H و CH₂ بوده که از ویژگی های سلولز می باشد.



شکل ۴- a. سطح مقطع عرضی الیاف ویسکوز، b. سطح مقطع الیاف بامبو بیرون کشیده شده از نخ، c. سطح مقطع الیاف بامبو بیرون کشیده شده از نخ پارچه حلقوی، d. سطح مقطع الیاف بامبو بیرون کشیده شده از نخ پارچه تار پودی

مشاهدات ثبت شده توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی


بررسی SEM مورفولوژی الیاف حامل جزئیات سطح لیف به عنوان مجموعه ای از فیبریل ها بوده که در شکل ۵ نشان داده شده است. تصویر "الیاف بامبو" بسیار مشابه تصویر لیف ویسکوز استاندارد می باشند. سطح "الیاف بامبو" دارای چروک بیشتری نسبت به سطح الیاف ویسکوز می باشد.



شکل ۵- نمای طولی الیاف مورد بررسی: a. لیف ویسکوز، b. لیف بامبو بیرون کشیده شده از نخ، c. لیف بامبو بیرون کشیده شده از نخ پارچه حلقوی، d. لیف بامبو خارج شده از پود پارچه تار پودی (بزرگنمایی $\times 6000$)

اندازه گیری های WAXS


درجه بلورینگی "الیاف بامبو" با استفاده از روش WAXS تعیین گردید. نتایج اندازه گیری حاصل شده در جدول ۲ ارائه شده است. درجه بلورینگی "الیاف بامبو" با درجه بلورینگی الیاف استاندارد ویسکوز قابل مقایسه می باشد.



شکل ۲- مجموعه ای از طول موج های FTIR برای الیاف مورد بررسی

مشاهدات ثبت شده توسط میکروسکوپ نوری

الیاف جدا شده از نخ، توسط میکروسکوپ نوری و برای تعیین سطح مقطع عرضی و نمای طولی آنها، بررسی شدند. نتایج حاصله در اشکال ۳ و ۴ ارائه شده است. در شکل ۳ نمای طولی "الیاف بامبو" با لیف ویسکوز مقایسه گشته است. "الیاف بامبو" به وضوح ظریف تر و البته شبیه به ویسکوز می باشند. به علاوه، سطح مقطع حاصله، مشابه سطح مقطع لیف ویسکوز می باشد (شکل ۴). "الیاف بامبو" هیچ یک از مشخصات الیاف طبیعی را ندارند.



شکل ۳- نمای طولی الیاف مورد بررسی: a. لیف ویسکوز، b. لیف بامبو بیرون کشیده شده از نخ، c. لیف بامبو بیرون کشیده شده از نخ پارچه حلقوی، d. لیف بامبو بیرون کشیده شده از پود پارچه تار پودی (بزرگنمایی $\times 200$)



استحکام الیاف ویسکوز نیز کمتر می باشد. همچنین ازدیاد طول تا حد پارگی نسبی برای الیاف بامبو به وضوح کمتر از الیاف ویسکوز می باشد.

جدول ۵- استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی الیاف مورد بررسی

الیاف			مقدار اندازه گیری شده ویسکوز
الیاف بامبو بیرون کشیده شده از نخ	پارچه حلقوی	پارچه تار پودی	
۱۲/۰۰	۱۵/۰۰	۱۶/۰۰	۴۱/۰۰
۱۷/۲۳	۱۵/۱۸	۱۷/۰۶	۲۴/۲۷

ارزیابی سینتیک تورم لیف

اندیس های تورم الیاف در آب پس از مدت زمان یک و ۵ دقیقه در جدول ۶ ارائه شده است. قطر الیاف در آب مقطر به طور متوسط به میزان ۳۰٪ افزوده گردید. الیاف بیرون کشیده شده از پارچه های حلقوی دارای بیشترین مقادیر تورم می باشند. در همین زمان ضخامت لیف بیرون کشیده شده از پارچه تار پودی افزایش پیدا نکرد. فرآیند بسیار سریع تورم (مستقل از زمان) این لیف می تواند در نتیجه اصلاح سطح (آرایش یافتگی مولکولی مجدد) در طول فرآیند تمیزکنندگی آن باشد.

جدول ۶- افزایش در ضخامت الیاف بر حسب زمان

الیاف بامبو بیرون کشیده شده از نخ			الیاف / زمان تورم
پارچه حلقوی	پارچه تار پودی	نخ	
۳۵/۷	۳۵/۰	۳۱/۳	افزایش در ضخامت پس از گذشت ۱ دقیقه (%)
۳۴/۳	۳۸/۵	۳۲/۵	افزایش در ضخامت پس از گذشت ۵ دقیقه (%)

نتیجه گیری

نتایج بررسی صورت گرفته حاکی از آن است که الیاف بامبو موجود در بازار، الیاف طبیعی مشتق شده از بامبو نبوده، بلکه الیاف ویسکوز مصنوعی تولید شده از سلولز بامبو می باشند. ظرافت الیاف بامبو به وضوح بیشتر از الیاف ویسکوز بوده و ویژگی های سطحی این لیف نیز به طور جزئی متفاوت می باشد. همچنین سطح مقطع های عرضی گرفته شده از الیاف بامبو مشابه سطح مقطع لیف ویسکوز بوده و نمای طولی نیز قابل مقایسه گشته است. ساختار شیمیایی الیاف بامبو مشابه ساختار شیمیایی سلولز بازیافتی می باشد. استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی الیاف بامبو در مقایسه با لیف ویسکوز، کمتر می باشد، اما درجه بلورینگی آنها با یکدیگر قابل مقایسه می باشد. علاوه بر این، خصوصیات ضد باکتری این الیاف نیز بر اساس نتایج حاصله از آزمایشات، رد می گردد. در پژوهشی که توسط Wojciechowska و Włochowicz صورت گرفت، جوراب های تولید شده از ۹۷٪ الیاف بامبو هیچگونه خاصیت ضد باکتری از خود نشان ندادند. همانطور که مشاهده می شود، الیاف معروف بامبو، الیاف ویسکوز حاصل از سلولز بامبو بوده، که در خصوصیات ساختاری و مورفولوژی خود، قابل مقایسه با الیاف ویسکوز می باشند.

منبع:

FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 1 (84) pp. 18-23

جدول ۲- درجه بلورینگی الیاف مورد بررسی

درجه بلورینگی	نمونه مورد بررسی
۳۶/۱	لیف ویسکوز
۳۶/۹	لیف بامبو بیرون کشیده شده از نخ
۳۷/۳	لیف بامبو بیرون کشیده شده از پارچه حلقوی
۳۸/۰	لیف بامبو بیرون کشیده شده از تار پارچه تار پودی
۳۶/۸	لیف بامبو بیرون کشیده شده از پود پارچه تار پودی

اندازه گیری آرایش یافتگی کلی لیف

جهت تعیین آرایش یافتگی کلی الیاف، از میکروسکوپ تداخلی- پلاریزاسیون استفاده شد. نتایج حاصله برای الیاف بامبو مورد بررسی در جدول ۳ نشان داده شده است. تحلیل نتایج حاصله حاکی از آن است که شکست مضاعف "الیاف بامبو" مورد بررسی با حد کمتری از شکست مضاعف الیاف ویسکوز استاندارد قابل مقایسه می باشند ($\Delta n = 0.025 - 0.044$). مقادیر شکست عرضی (Δn) برای "الیاف بامبو" به طور جزئی از مقادیر شکست عرضی الیاف ویسکوز استاندارد ($1.519 - 1.526$) کمتر می باشد. مقادیر شکست برای جهت موازی ($n_{||}$)، در طیف در نظر گرفته شده برای الیاف ویسکوز ($n_{||} = 1.544 - 1.526$) قرار نگرفت. با این وجود، مقادیر حاصله بسیار به هم نزدیک می باشند.

جدول ۳- مقادیر اندیس های شکست جهت دار ($n_{||}$ و n_{\perp}) و اندیس شکست مضاعف برای الیاف مورد بررسی

الیاف بامبو بیرون کشیده شده از نخ	الیاف بامبو بیرون کشیده شده از نخ		اندیس
	پارچه حلقوی	پارچه تار پودی	
۱/۵۱۲	۱/۵۱۴	۱/۵۱۳	n_{\perp}
۱/۵۳۸	۱/۵۳۸	۱/۵۳۸	$n_{ }$
۰/۰۲۶	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵	n

اندازه گیری دانسیته لیف

نتایج حاصل از اندازه گیری دانسیته الیاف و نیز مقادیر بلورینگی در جدول ۴ ارائه شده است. این نتایج بر اساس دانسیته الیاف مورد بررسی و دانسیته نواحی آمورف و بلوری سلولز به دست آمده اند. چگالی "الیاف بامبو" مورد بررسی بسیار مشابه چگالی الیاف ویسکوز بوده که اطلاعات واصله از تولیدکنندگان در خصوص چگالی بسیار کمتر "الیاف بامبو" را تایید نمی نماید (1.32 g/cm^3).

جدول ۴- دانسیته الیاف و درجه بلورینگی مربوطه

درجه بلورینگی (%)	دانسیته (g/cm^3)	نوع لیف / کمیت اندازه گیری شده
۴۶/۱	۱/۵۱۸	لیف ویسکوز
۳۹/۴	۱/۵۰۹	لیف بامبو بیرون کشیده شده از نخ
۴۲/۰	۱/۵۱۳	لیف بامبو بیرون کشیده شده از پارچه حلقوی
۳۷/۳	۱/۵۰۶	لیف بامبو بیرون کشیده شده از تار پارچه تار پودی
۳۶/۲	۱/۵۰۵	لیف بامبو بیرون کشیده شده از پود پارچه تار پودی

اندازه گیری استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نسبی

نتایج حاصل از اندازه گیری استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نسبی در جدول ۵ ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود، استحکام "الیاف بامبو" از دو برابر