

# پژوهشی در خصوص کاربرد الکترودهای منسوج در الکترودرمانی



نانو تکنولوژی

## خلاصه

الکترودرمانی منسوج، که در کاربردهای پزشکی به ویژه الکترودرمانی استفاده می‌شود، مثالی از یک محصول تکسترونیک می‌باشد. این مقاله تحقیقات اولیه در زمینه منسوجات هادی جریان الکتروسیسته را ارائه نموده است که می‌توانند به عنوان الکترودهای منسوج برای تحریک الکتریکی عضلات استفاده شوند. همچنین نتایج اندازه گیری رسانایی سطحی و الکتریکی مواد هادی جریان الکتروسیسته انتخابی، ارائه شده است. جهت انجام اندازه گیری ها از ردیاب های دو یا چند نقطه ای استفاده شد. از برنامه surfer و روش های درون یابی مبنی بر الگوریتم درون یابی کریگینگ نیز برای تصویرسازی (به تصویر کشیدن) نتایج حاصله استفاده گردید.

## مقدمه

اندازه گیری بستگی دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن رسانایی الکتریکی به عنوان هدف این مقاله، نویسندگان تعریفی را بدین صورت ارائه داده اند که، رسانایی الکتریکی در نقطه ای معین، عبارتست از رسانایی سطحی سطحی که از طریق ترتیب اندازه گیری الکترودها تعیین شده و به نقطه انتخابی بر سطح نمونه (الکترودرمانی) که توسط الکترودهای اندازه گیری به دست آمده است، منسوب می‌شود. تولیدکنندگان ژنراتورهای پزشکی پیشنهاد کرده اند که به منظور تامین هدایت الکتریکی مناسب الکترودرمانی، رسانایی الکتریکی بین هر نقطه از الکترودرمانی نباید از  $300 \Omega$  تجاوز کند. هرچه الکترودرمانی بیشتری داشته باشد، جریان تولیدی دمای بیشتری بر سطح الکترودرمانی ایجاد می‌نماید، که خطرناک بوده و می‌تواند موجب سوختگی پوست شود.

روش های توصیف شده در استانداردها که به منسوجات اختصاص داده شده است، رسانایی ورقه های نساجی را توصیف می‌کنند. این روش ها امکان تعیین رسانایی منسوجاتی را که دارای سطح نسبتاً زیادی می‌باشند، فراهم نموده است. کاربردهای تکسترونیک، شامل الکترودهای مورد استفاده در تحریک ماهیچه ها، محصولاتی با ابعاد نسبتاً کوچکی می‌باشند، از این رو نمی‌توان از روش های قدیمی برای تحقق هدف تعیین شده استفاده نمود.

تعیین توزیع رسانایی بر صفحات کوچک اهمیت زیادی دارد؛ چرا که مقادیر رسانایی موضعی برای کاربردهای مورد بحث، بسیار مهم می‌باشند. نخستین اطلاعات در

زمینه این موضوع در این مقاله ارائه شده که تحقیقات اولیه را توصیف می‌کند. نویسندگان این مقاله کاربرد روش های اندازه گیری رسانایی منسوجاتی را که می‌توانند جایگزینی برای روش های متعارف باشند، پیشنهاد نموده اند. در این زمینه، امکان تشخیص مناسب بودن یک محصول نساجی برای ساخت الکترودهای نساجی به عنوان بخشی از یک محصول تکسترونیک، فراهم شده


در حال حاضر، منسوجات هادی جریان الکتروسیسته به واسطه کاربردهای بالقوه بسیار، موضوع تحقیق پژوهشگران بسیاری می‌باشند. چنین منسوجاتی در سیستم های اندازه گیری مانند حسگرهای نساجی (به عنوان مسیرهایی هادی که حسگر را به سیستم انرژی متصل می‌کنند)، خطوط انتقال یا در سیستم های کنترل پارامترهای فیزیولوژیکی کاربرد دارند. مورد توجه قرار گرفتن منسوجات هادی جریان الکتروسیسته در نتیجه توسعه تکسترونیک ها می‌باشد که شاخه جدیدی در دانش ترکیب کامپیوتر و الکترونیک با تکنولوژی های نساجی می‌باشند. الکترودرمانی منسوج مثالی از یک محصول تکسترونیک است. الکترودهای استفاده شده در پزشکی، به ویژه در الکترودرمانی، نباید هیچگونه حساسیتی در بیمار ایجاد کنند.

خصوصیت مهم دیگر یک الکترودرمانی مناسب، تماس پوست/الکترودرمانی می‌باشد. الکترودهای نساجی باید محصولاتی الاستیک و انعطافپذیر باشند. طی بررسی تماس بین الکترودرمانی و پوست بدن انسان، باید توجه ویژه ای صرف تغییرات طبیعی پوست (تغییرات در رطوبت، دما و ساختار) شود.

رسانایی سطحی کم الکترودرمانی، ویژگی اصلی یک فرآیند تحریک الکتریکی مناسب می‌باشد. در زمینه تولید الکترودهای نساجی استفاده از نخ هایی با قابلیت بالای هدایت جریان الکتروسیسته مانند نخ های نایلون نقره و یا نخ های پنبه ای روکش شده با فولاد ضد لکه، مهم می‌باشد. الکترودهای منسوج می‌توانند از نخ های فلزی یا کربنی نیز تولید شوند.

در اینجا باید تاکید نمود که رسانایی الکتریکی، یکی از پارامترهای فیزیکی ماده و البته یک الکترودرمانی منسوج بوده و به شکل و ابعاد آن بستگی ندارد. با این وجود، این ویژگی به نوع لیف یا نخ که الکترودرمانی از آن حاصل شده و سایر المان های هادی جریان الکتروسیسته، بستگی دارد.

با این وجود، در این مقاله مقادیر رسانایی الکتریکی که به ابعاد نمونه و الکترودهای




شکل ۲- تصاویر میکروسکوپی مواد هادی آزمایش شده (a) فویل سیلسیم (b) پارچه تار پودی (c) پارچه بی بافت

جدول ۱- خصوصیات مواد هادی مورد بررسی

نوع ماده	دانسیته هوایی (گرم بر متر مربع)	ضخامت (میلی متر)	مواد هادی جریان الکتریسته
فویل سیلسیم	۴۱۰	۰/۹۵	ذرات نقره
پارچه تار پودی	۹۵	۰/۷۴	نخ های نیتریل استاتیک
پارچه بی بافت	۶۵	۰/۶۴	گرافیت

### روش تحقیق


رسانایی الکتریکی یکی از مهم ترین پارامترهای منسوجات استفاده شده در الکترودهای نساجی جهت تقویت عضلات می باشد. روش های متعددی برای تعیین رسانایی منسوجات هادی جریان الکتریسته وجود دارد. روش آزمایش رسانایی سطحی پوشاک حفاظتی در روش استاندارد ذکر شده است. روش تعیین رسانایی الکتریکی منسوجات، تکنیک اندازه گیری چهار نقطه ای می باشد. راه دیگر اندازه گیری رسانایی الکتریکی ورقه، روش Van der Pauw می باشد. از این رو توضیح صریح اندازه گیری ها مهم می باشد. بدین منظور، مدل کیفی مناسبی برای تحقیق مورد نیاز می باشد. نویسندگان در بدو امر عوامل موثر بر رسانایی در کاربردهای تکسترونیک را توصیف نموده اند. در شکل ۳ مدلی کیفی برای تعیین توزیع رسانایی الکترودهای نشان داده شده است.



شکل ۳- مدل کیفی اندازه گیری رسانایی الکترودهای منسوج؛ I- جریان، R- مقاومت، F- نیروی فشاری، M- نوع ماده، G- ابعاد هندسی الکترودهای منسوج، U- ولتاژ اندازه گیری، AP- فشار اتمسفریک، E- تداخل الکترومغناطیس، Ta- درجه حرارت محیط، RH- رطوبت نسبی

است. الکترودهای منسوج گوناگونی در بازار و نیز تحقیقات گذشته ی پژوهشگران وجود دارد که دارای ابعاد و ساختارهای مختلفی می باشند، برخی از آنها با به کارگیری تکنولوژی بافندگی حلقوی یا از پارچه های الاستیک تولید شده اند. به عنوان جایگزین این روش ها می توان از یک الکترودهای استفاده کرد که ساختار آن در ادامه ارائه شده است.

طراحی الکترودهای منسوج اغلب بر اساس ساختار چند لایه مواد با قابلیت هدایت مناسب صورت می گیرد. مثالی از این دست در شکل ۱ ارائه شده است.



شکل ۱- (a) نمای از یک الکترودهای منسوج کامپوزیتی جهت استفاده در تحریک الکتریکی (b) تصویری حقیقی ساختار

در این مورد، از یک بانداژ الاستیک به عنوان منسوج پایه و از فوم پلی پورتان با ضخامت ۳ میلی متر به عنوان پرکننده استفاده شد. ابعاد الکترودهای ۳۵ میلی متر × ۳۵ میلی متر، و سطح فعال تحریک الکتریکی ۳۰ میلی متر × ۳۰ میلی متر تعیین شد. سطح الکترودهای بسته به ابعاد بدن بیمار تغییر می کند. برای بافت محیط الکترودهای نیز از نخ های هادی استفاده شد. از این نوع الکترودهای می توان در سیستم های تکسترونیک جهت تحریک الکتریکی در قالب یک مهار زانوئی منسوج یا بانداژ بازو، استفاده کرد. این سیستم برای سفت کردن عضلات هنگام رخداد گرفتگی ها در نتیجه عدم تحرک عضو (بازو یا پای شکسته) و نیز به عنوان یک وسیله ورزشی کاربرد دارد. چنین فرض شده است که برای ساخت الکترودهای نساجی، مواد هادی جریان الکتریسته مورد استفاده باید به طور وسیعی و با قیمتی معقول در بازار عرضه شود. با این وجود، مهم ترین معیار، انتخاب میزان رسانایی پارچه می باشد. طی انتخاب اولیه، نویسندگان نیز استفاده از منسوجات جامد هادی با ویژگی الاستیسیته بالا را در نظر داشته اند. این نوع منسوجات به خوبی بر روی پوست بدن انسان قرار گرفته و شکل اندام های بدن را به خود می گیرند. بدین ترتیب، فرآیند تحریک الکتریکی کارآمدتر خواهد شد. هدف این مقاله انتخاب بهترین و مناسب ترین از میان مواد انتخابی جهت استفاده در الکترودهای نساجی در الکترودرمانی، با در نظر گرفتن خصوصیات الکتریکی آنها می باشد.

### مواد

- از سه نوع ماده برای انجام آزمایشات استفاده شد:
- فویل سیلسیم هادی جریان الکتریسته حاوی ذرات نقره.
  - پارچه تار پودی هادی ساخته شده از نخ های نیتریل استاتیک.
  - یک بی بافت از جنس گرافیت.
- پارامترهای اولیه این مواد و تصاویر میکروسکوپی آنها در جدول ۱ و شکل ۲ ارائه شده است.




ردیاب های اندازه گیری به فاصله ۰.۱ میلی متر از یکدیگر (le)، قطر ردیاب های اندازه گیری (de) ۰.۱ میلی متر و ضخامت نمونه مورد بررسی (الکتروود منسوج) (d) حدود ۱ میلی متر تعیین شد. به منظور قرار گیری دقیق الکتروودهای اندازه گیری و تضمین نیروی فشاری ثابت، از ۴ ریل متقاطع استفاده شد که در گوشه های دستگاه اندازه گیری قرار گرفتند. اندازه گیری ها در فشار ثابت معادل ۵۲۷۳ پاسکال انجام شد. انتهای ردیاب های هم مرکز بالایی و پایینی الکتروودهای اندازه گیری (۱) و (۲) نیز به مولتی سنس دیجیتال Agilent ۳۴۴۰۱A (۴) متصل شدند.

نتایج اندازه گیری ها

اندازه گیری های رسانایی الکتریکی و سطحی در دمای محیطی  $T_a = 24/5 \pm 3^\circ C$  و رطوبت نسبی  $HR = 45 \pm 3\%$  صورت گرفت. در نتیجه اندازه گیری رسانایی، توزیع رسانایی الکتریکی و سطحی منسوج حاصل شد. مقادیر رسانایی موضعی بر اساس ۹ اندازه گیری محاسبه شدند. رسانایی سطحی برای فویل سیلیسیم حاوی ذرات نقره در طیف  $0.30 \Omega$  الی  $0.63 \Omega$ ، برای پارچه های تار پودی بافته شده از نخ نیتریل استاتیک در طیف  $1/39 \Omega$  الی  $3/13 \Omega$  و برای پارچه های بی بافت گرافیتی در طیف  $15/99 \Omega$  الی

$55/99 \Omega$  تغییر پیدا کرد. در ادامه نیز رسانایی الکتریکی برای فویل سیلیسیم حاوی ذرات نقره در طیف  $0.05 \Omega$  الی  $1/18 \Omega$ ، برای پارچه های تار پودی بافته شده از نخ نیتریل استاتیک در طیف  $1/52 \Omega$  الی  $33/70 \Omega$  و برای پارچه های بی بافت گرافیتی در طیف  $0.07 \Omega$  الی  $56/82 \Omega$  قرار گرفت. در پایان نیز برای کلیه این نتایج، آنالیز خطا صورت گرفت.


اشکال ۶ و ۷ به ترتیب نمونه های از توزیع رسانایی سطحی و رسانایی الکتریکی را در مواد مورد بررسی نشان می دهند. شکل ها در بردارنده نتایج میانگین ده اندازه گیری برای هر نمونه منسوج می باشند.



شکل ۶- نمونه ای از توزیع رسانایی سطحی الکتروود منسوج:

۱- فویل سیلیسیم حاوی ذرات نقره،

۲- پارچه تار پودی از نخ نیتریل استاتیک، ۳- پارچه بی بافت گرافیتی




شکل ۷- نمونه ای از توزیع رسانایی الکتریکی الکتروود منسوج:

۱- فویل سیلیسیم حاوی ذرات نقره،

۲- پارچه تار پودی از نخ نیتریل استاتیک، ۳- پارچه بی بافت گرافیتی

کمیت ورودی شامل جریان (I) و کمیت های خروجی نیز رسانایی اندازه گیری شده (R) و توزیع آن می باشند. مجموعه مقادیر ثابت شامل نیروی فشاری (F)، نوع ماده (M)، ابعاد هندسی الکتروود (G) و ولتاژ اندازه گیری (U) می شود. پارامترهای ایجاد کننده اختلال نیز شامل فشار اتمسفر (AP)، تداخل الکترومغناطیس (E)، دمای محیط (Ta) و رطوبت نسبی (RH) می شوند. ابعاد ماده هادی مورد بررسی  $0.6 \text{ cm} \times 0.6 \text{ cm}$  میلی متر بود. اندازه گیری رسانایی بر سطح الکتروود توسط دو نوع ردیاب که روی هر دو میدان اندازه گیری مجاور بر مواد هادی جریان الکتریسیته قرار داده شده و ماتریس توزیع مقاومت را تشکیل داده بودند، صورت گرفت. روش اول بر اندازه گیری رسانایی سطحی با استفاده از دو ردیاب اندازه گیری سطح مقطع دایره ای، بنا شده است (شکل ۴).




شکل ۴- طرح ساده شده ای از پایه اندازه گیری رسانایی سطحی؛

۱- الکتروود منسوج، ۲- ردیاب های دو نقطه ای،

۳- مولتی سنس ۶/۵ رقمی Agilent

قطر متوسط ردیاب اندازه گیری ۸ میلی متر تعیین شد. منسوج مورد بررسی نیز به دو ناحیه اندازه گیری تقسیم شد و ماتریسی به ابعاد  $6 \times 6$  میدان اندازه گیری ایجاد نمود. نمایی از استاندارد اندازه گیری در شکل ۴ ارائه شده است. دو الکتروود اندازه گیری (۲) به یک مولتی سنس دیجیتالی

Agilent ۳۴۴۰۱A (۳) با خطا در خواندن معادل  $0.01\%$  و خطای دامنه  $0.001\%$  متصل شدند. از مولتی سنس برای خواندن مقادیر مقاومت نمونه ها استفاده شد. در مورد دوم، اندازه گیری رسانایی الکتریکی با استفاده از دو ردیاب چند نقطه ای با ساختار خاص بین مکانی که الکتروود منسوج قرار گرفته بود، صورت گرفت (شکل ۵).



شکل ۵- طرح ساده شده ای از پایه اندازه گیری رسانایی الکتریکی، ۱- ردیاب اندازه گیری چند نقطه ای بالایی، ۲- ردیاب اندازه گیری چند نقطه ای پایینی، ۳- الکتروود منسوج، ۴- مولتی سنس ۶/۵ رقمی Agilent، ۵- ریل های متقاطع، F- نیروی فشاری



### جدول ۳- بودجه عدم قطعیت اندازه گیری رسانایی الکتریکی

نوع ماده	کمیت ورودی تخمین زده ( $\Omega$ اگشته)	عدم قطعیت استاندارد نوع A ( $\Omega$ ا)	عدم قطعیت استاندارد نوع B ( $\Omega$ ا)	مربع عدم قطعیت مرکب ( $\Omega$ ا) <sup>۲</sup>	عدم قطعیت پیچیده ( $\Omega$ ا)	عدم قطعیت نسبی (%)
فویل سیلسیم هادی حاوی ذرات نقره	$0.21$	$2.5 \times 10^{-2}$	$5.8 \times 10^{-5}$	$6.5 \times 10^{-4}$	$0.05$	$23/8$
پارچه تار پودی از نخ نیتریل استاتیک	$4.39$	$0.73 \times 10^{-2}$	$5.8 \times 10^{-5}$	$0.53$	$1/45$	$33/0$
پارچه بی بافت گرافیتی	$15/98$	$1/70$	$5.8 \times 10^{-5}$	$2/90$	$3/41$	$21/3$

در مورد رسانایی سطحی، تغییرات عدم قطعیت نسبی از  $4/6$  تا  $75/9$  و در خصوص رسانایی الکتریکی تغییرات عدم قطعیت از  $0/2$  الی  $45/1$  درصد تغییر می کنند. عدم قطعیت نسبی متغیر با ساختار ناهمگن مواد هادی مورد بررسی در تماس می باشد.

### نتیجه گیری

- ساخت الکترودهای منسوج کاملاً پیچیده بوده و شامل مراحل متعددی می گردد. به نظر می رسد مهم ترین امر انتخاب مناسب منسوج هادی جریان الکتریسیته می باشد. بدین منظور، اندازه گیری درست مقاومت های اطراف منسوجات هادی جریان الکتریسیته در محیط های کوچک، ضروری می باشد. - اندازه گیری های رسانایی الکتریکی و سطحی مواد هادی جریان الکتریسیته در شرایط محیطی انتخابی توسط عدم قطعیت بالا و نسبی متغیر توصیف می شود.

- نتایج اندازه گیری های رسانایی انجام شده ثابت نموده اند که مواد مورد بررسی می توانند به عنوان الکترودها در کاربردهای الکترودرمانی به ویژه برای تحریک الکتریکی عضلات بدن استفاده شوند.

- مقاومت الکترودها در کمتر از مقدار مجازی که تولیدکنندگان دستگاه های پزشکی جهت الکترودرمانی پیشنهاد می کنند، آزمایش شد، بدین معنا که مقاومت ماکزیمم بین هر دو نقطه روی سطح الکترودها، نباید از  $330 \Omega$  تجاوز کند. در این مقاله بیشترین مقدار رسانایی سطحی و الکتریکی به ترتیب از  $57 \Omega$  و  $60 \Omega$  تجاوز نکرد.

FIBRES & TEXTILES in Eastern

Europe 2011, Vol. 19, No. 5 (88) pp. 70-74.

منبع:

از برنامه Surfer برای به تصویر کشیدن نتایج حاصله استفاده شد. این نرم افزار از روش درون یابی مبنی بر الگوریتم درون یابی کریگینگ، استفاده می کند. از الگوریتم به علت وجود ارتباطاتی میان نقاط اندازه گیری استفاده شد و بر اساس نقاط مجاور، تعیین مقدار نقاط میانی امکان پذیر می شود، هر چند مقدار یک نقطه ناشناخته کاملاً به مقادیر نقاط اندازه گیری مجاور، وابسته نمی باشد.

### ارزیابی خطای اندازه گیری رسانایی

آنالیز خطای اندازه گیری رسانایی (R) بر اساس تئوری عدم قطعیت انجام شد. عدم قطعیت پیچیده از رابطه ۱ محاسبه می شود:

$$U(R) = k u_c(R) \quad (1)$$

که در این رابطه ضریب انبساط (k=2) برای سطح اطمینان  $0/59$  و  $u_c(R)$  عدم قطعیت استاندارد مرکب R تخمینی می باشد. عدم قطعیت نسبی اندازه گیری از رابطه ۲ به دست می آید:

$$U_{rel}(R) = \frac{U(R)}{R} 100\% \quad (2)$$

آنالیز عدم قطعیت رسانایی سطحی و رسانایی الکتریکی مواد هادی مورد بررسی انجام شد. محاسبات عدم قطعیت های استاندارد با استفاده از روش نوع B با فرض توزیع یکنواخت مقادیر موجود در فاصله ها، محاسبه شد. در جدول ۲ بودجه عدم قطعیت رسانایی سطحی برای نقطه انتخابی نشان داده شده است. تخمین مقدار کمیت ورودی بر اساس ۹ اندازه گیری تکرار شده صورت گرفت. در جدول ۳ بودجه عدم قطعیت رسانایی الکتریکی (RV) برای نقطه انتخابی ارائه شده است.

### جدول ۲- بودجه عدم قطعیت اندازه گیری رسانایی سطحی

نوع ماده	کمیت ورودی تخمین زده ( $\Omega$ اگشته)	عدم قطعیت استاندارد نوع A ( $\Omega$ ا)	عدم قطعیت استاندارد نوع B ( $\Omega$ ا)	مربع عدم قطعیت مرکب ( $\Omega$ ا) <sup>۲</sup>	عدم قطعیت پیچیده ( $\Omega$ ا)	عدم قطعیت نسبی (%)
فویل سیلسیم هادی حاوی ذرات نقره	$0.40$	$1.5 \times 10^{-2}$	$5.8 \times 10^{-5}$	$2.4 \times 10^{-4}$	$0.03$	$7/5$
پارچه تار پودی از نخ نیتریل استاتیک	$2/09$	$9/8 \times 10^{-2}$	$5/8 \times 10^{-5}$	$9/6 \times 10^{-2}$	$0/20$	$9/6$
پارچه بی بافت گرافیتی	$55/99$	$6/88$	$5/8 \times 10^{-5}$	$47/39$	$13/77$	$24/6$