



تجزیه و تحلیل رفتار تنش و کرنش در نخ پلی پروپیلن

تهیه و تنظیم: محمود حکمتیان - کارشناس نساجی دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت

چکیده

در این مقاله به تجزیه و تحلیل رفتار تنش و کرنش و خواص ویسکوالاستیک در نخ پلی پروپیلن پرداخته می شود. نخ پلی پروپیلن تابعی از کشش دینامیک و اصطکاک طی پروسه تولید موکت تافتینگ می باشد که پارامترهای مکانیک مختلفی در آن تاثیر گذار می باشند. در این مقاله مدل سه بعدی خطی و غیر خطی شامل حالت ارتجاعی و دارای تعادل در مبحث کشش و رهایی از تنش در نخ موکت پلی پروپیلن مورد ارزیابی قرار گرفتند. پارامترهای به دست آمده با استفاده از داده های آزمایش با دو مدل خطی و غیر خطی مورد ارزیابی قرار گرفته تا بهترین نتیجه حاصل گردد. با استفاده از نتایج به دست آمده و داده های آزمایش مشخص گردید که مدل استاندارد خطی تجربی مناسب ترین مدل جهت آنالیز نوسان مشخصه ها در پروسه تولید نه موکت تافتینگ در بررسی رفتار نخ در کشش و تنش - کرنش می باشد.

مقدمه

مطالعه رفتار کشش و رهایی از تنش در مدل ویسکوالاستیک نقش مهمی در پروسه تولید و استفاده نهایی در نخ موکت از قبیل برجسته کردن نخ و بهبود چین خوردگی در موکت دارد.

طی بررسی های به عمل آمده مشکل در حالت ارتجاعی موکت مربوط به خواص نخ می باشد.

با توجه به مدل دینامیکی، رفتار دینامیکی (تغییر مکان، کشش، تنش) در فیلامنت ها در نتیجه پایداری در سرعت با توجه به نیروی وارد آمده شکسته شده و تحلیل رفته است. روش های متعددی برای تجزیه و تحلیل خواص ویسکوالاستیک در منسوجات وجود دارند.

طی تجزیه و تحلیل های صورت گرفته تغییر شکل ساختمان الیاف پلی استر و آرامید و رفتار ویسکوالاستیک غیر خطی توسط آنالیز میکروسکوپی انجام گرفته است. علاوه بر این محققین به بررسی رفتار ویسکوالاستیک مواد نساجی توسط مدل هایی از ترکیب حالت ارتجاعی و تعادلی.

بر اساس نظریه مدل ماکسول تغییر شکل تدریجی و پوسه $\epsilon(t) = \sigma_e (1/E + 1/\eta)t$ زیر تنش پایدار به صورت نامحدود و غیر قابل بازایی تغییر شکل

داده می شود.

بر اساس مدل کلونین رهایی مدول برابر $\sigma / \epsilon_e = E$ بوده و طبق نظر هوکلن طی کشش پایدار رهایی امکان پذیر نمی باشد. بر طبق دو مدل مذکور رهایی از تنش و تغییر شکل تدریجی و پیوسته در نخ مورد ارزیابی قرار می گیرد. رفتار ویسکوالاستیک در نخ پلی پروپیلن در حالت فتری و متعادل به صورت یک جسم کشسان و سیال نمایش داده می شود.

در مدل ویسکوالاستیک بررسی خواص کشش در نان وون پلی پروپیلن در طی پروسه های خشک کردن و رنگرزی مورد استفاده قرار می گیرد.

توسط مدل ویسکوالاستیک خطی می توان به تجزیه و تحلیل رهایی از تنش و عکس آن در الیاف استیپل به کار می رود.

مدل سه بعدی غیر خطی به خوبی بیان کننده خواص کشش در نخ ریسیده شده بوده و به تشریح از دیاد طول کشش در نخ ریسیده شده است.

رهایی از مدول در مدل ویسکوالاستیک به دست آمده در اسپان یارن به مدول ماکسول تعمیم یافته است.

با استفاده از خواص مکانیکی پلی پروپیلن در الیاف ضد گلوله کاربرد دارد.

مطالعه ساختمان مکانیکی و رفتار تغییر تدریجی الیاف در

تغییر شکل خواص نخ کاربرد دارد.

مدل کلونین در تجزیه و تحلیل پیشگویی کشیدگی الیاف در دو مدل ارتجاعی و گردش دورانی با در نظر گرفتن بار الکتریکی ثابت و دوره های توسعه یافته است.

مدل غیر خطی ماکسول با استفاده از پارامترهای مناسبی که از داده های آزمایش به دست آمده که در محاسبه رهایی بعد از بارگذاری دینامیکی استفاده شده در مقاله

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که دانستن این مطالب در عملکرد مکانیکی در نخ موکت کاربرد دارد.

در مقایسه نخ موکت نسبت به سایر نخ های مشابه بیشتر به صورت فیلامنت بوده و از استحکام و قابلیت

ارتجاعیت بالا و سرعت بازایی بیشتری برخوردار است. نخ های مورد استفاده در ساختمان موکت تافتینگ در

مبحث کشش دینامیکی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند

در فرآیند تولید موکت دانستن اثر خواص ویسکوالاستیک در نخ ها بسیار حائز اهمیت است. رفتار مکانیکی در نخ

موکت به واسطه مدول مکانیکی مورد بررسی قرار می گیرد که برای این مقصود دو مدل ویسکوالاستیک

که به تجزیه و تحلیل رفتار کشش و رهایی از تنش







۱۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر و با سرعت ۱۰۰ میلی‌متر در دقیقه و سرعت نمونه‌گیری ۱۰ پوینت در ثانیه انجام شد. تست‌های رهایی تنش با همان دستگاه قبلی با استفاده از ۱۰ نمونه در نظر گرفته شده با کشش ثابت ۱۵ درصد با نیروی ۲ نیوتنی در محدوده ویسکوزیته خطی در کمتر از ۶ دقیقه صورت پذیرفت.

نتایج و تشریح مطالب

یک نمونه بارز از منحنی کشش و رهایی از تنش در نخ پلی پروپیلن طی ده آزمایش انجام شده در شکل (۲) و (۳) نمایش داده شده است. در این مقاله در توصیف رفتار مکانیکی نخ سه پارامتر در مدل ویسکوالاستیک مورد استفاده واقع شده و برای استخراج مجزا پارامترهای ویسکوالاستیک از داده‌های آزمایش و معادله‌های مربوط به آن به کار برده شد. با استفاده از معادله (۵) و (۶) مشخص می‌شود که تنش تابعی از کشش با پارامتر η و E_1 می‌باشد که با استفاده از داده‌های مناسب آزمایش بدست می‌آید (شکل ۴ و ۵) که در معادله (۵) و (۶) استفاده می‌شود که در جدول (۱) و (۲) مشاهده می‌شود. شکل (۴) بیانگر نتایج آزمایش و منحنی در خصوص رفتار کشش توسط استاندارد خطی و غیر خطی در مدل ویسکوالاستیک می‌باشد.



شکل (۲) منحنی تنش-کرنش در نخ پلی پروپیلن بدست آمده از آزمایشات کشش



شکل (۲) منحنی رهایی از تنش نخ پلی پروپیلن در موکت

متناسب با t در نظر گرفته شده بنابراین بوده و عبارت زیر بدست می‌آید:

$$k = \frac{v}{l} = 1, \quad \varepsilon = t \quad (4)$$

با در نظر گرفتن معادله (۴) و معادله تنش-کشش (۲) و (۳) و شرایطی که $t = 0, \sigma_0 = 0$ است معادله منحنی کشش به صورت زیر می‌باشد:

$$\text{Model (a): } \sigma = \frac{E_1 E_2 (E_1 + E_2) - \eta^2 E_2}{(E_1 + E_2)^2} (1 - e^{-\frac{E_1 + E_2}{\eta} \varepsilon}) + \frac{E_2 \eta}{E_1 + E_2} \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{Model (b): } \sigma = \eta (1 - e^{-\frac{E}{\eta} \varepsilon}) + b \varepsilon^2 \quad (6)$$

برای رهایی از تنش در کشش ثابت، معادله تنش (۷) و (۸) با استفاده از معادله (۲) و (۳) توسط تغییر شکل لاپلاس به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\text{Model (a): } \sigma(t) = \frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2} \varepsilon_c (1 + \frac{E_2}{E_1} e^{-t/\tau}), \quad \tau = \eta / (E_1 + E_2) \quad (7)$$

$$\text{Model (b): } \sigma(t) = b \varepsilon_c^2 + E \varepsilon_c e^{-\frac{E}{\eta} t} \quad (8)$$

آزمایش

با استفاده از یک دستگاه تست عمومی خواص کشش در نخ موکت پلی پروپیلن مورد ارزیابی قرار گرفته است. تست‌های مکانیکی کشش در شرایط آزمایشگاهی استاندارد (دما ۲۰ درجه سانتی‌گراد، رطوبت ۶۵ درصد) و طول نمونه کالاهای مورد استفاده قرار گرفته شده از

که شامل انواعی از پارامترها می‌باشند لحاظ شده است. با بازبینی مدل‌ها مقادیر بدست آمده از آزمایش در همه پارامترها ثابت بودند. به وسیله بررسی خواص کشش ویسکوالاستیک، اختلاف کشش در نخ طی پروسه تافتینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

مدول مکانیکی


در این مقاله اولین مدل انتخاب شده مدل خطی استاندارد (مدل کلین) و دومین مدل مدل ماکسول می‌باشد که به صورت غیر خطی بوده که مدل‌ها شامل حالت ارتجاعی و متعادل که اجزا به صورت ویسکوزیته و الاستیسیته در شکل یک نشان داده شده است. ثابت قابلیت ارتجاع الاستیسیته $(cN.tex^{-1})$ که این تغییر شکل به صورت η و $(cN.s.tex^{-1})$ می‌باشد. در شکل یک (ب) که مدل ارتجاعی غیر خطی بوده که معادله تنش σ و کشش ε به صورت $\sigma = b \varepsilon^2$ می‌باشد که در اینجا تنش σ و کشش ε در حالت ارتجاعی و (ب) شامل $(cN.tex^{-1})$ به صورت حالت ارتجاعی غیر خطی می‌باشد.

معادله (۲) و (۳) نشان‌دهنده اختلاف میان تنش σ و کشش ε می‌باشد:

$$\text{Model (a): } \sigma + \frac{\eta}{E_1 + E_2} \dot{\sigma} = \frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2} \varepsilon + \frac{E_2 \eta}{E_1 + E_2} \dot{\varepsilon} \quad (9)$$

$$\text{Model (b): } \dot{\sigma} + \frac{E}{\eta} \sigma = (E + 2b\varepsilon) \dot{\varepsilon} + \frac{Eb}{\eta} \varepsilon^2 \quad (10)$$

هنگامی که نخ موکت با سرعت ثابت ۱۰۰ میلی‌متر در دقیقه تا ۱۰۰۰ میلی‌متر در دقیقه کشیده شده، تنش



(a) مدل خطی استاندارد (b) مدل غیرخطی استاندارد (شکل ۱) مدل مکانیکی ویسکوالاستیک





نتیجه گیری

در این مقاله به واسطه نتایج تجربی، خواص مکانیکی پلی پروپیلن مورد ارزیابی قرار گرفتند. پیش بینی داده‌های مکانیکی نتایج تست‌های کشش و رهایی از تنش در مدل استاندارد خطی و غیر خطی ویسکو الاستیک و بررسی‌های پارامترهای مربوط به آن در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی رفتار مکانیکی در نخ به وسیله داده‌های آزمایش در مدل استاندارد خطی ویسکو الاستیک امکان پذیر می‌باشد. مدل استاندارد غیر خطی ویسکو الاستیک در پیش بینی رفتارهای رهایی از تنش کاربرد داشته و برای بررسی رفتار کشش به کار نمی‌آید. برای داده‌های آزمایش خط منحنی در مدل ویسکو الاستیک غیر خطی مناسب نمی‌باشد. پارامترهای در نظر گرفته شده در مدل استاندارد خطی در همانندسازی شماری از نوسان ویژگی‌ها و تجزیه و تحلیل تنش در نخ در پروسه تافتینگ بررسی شد و نتایج نشان دهنده نزدیک بودن اطلاعات به دست آمده با آزمایش‌های کشش واقعی بود. مدل مورد بحث در این مقاله در بررسی نوسان‌های نخ و دیگر مشکلات دینامیکی در پروسه تافتینگ کاربرد دارد.

شکل (۴) قسمت (a) نشان دهنده استاندارد خطی در مدل ویسکو الاستیک بوده که تغییر شکل نخ در موقت پلی پروپیلن است. همان گونه که منحنی‌های رهایی از تنش به دست آمده با استفاده از داده‌های آزمایش در مدل ویسکو الاستیک استاندارد خطی و غیر خطی در شکل (۵) نشان می‌دهد برای هر دو استاندارد مناسب می‌باشد. معادله منحنی‌های رهایی از تنش طبق دو معادله زیر شرح داده شده است:

$$(11)$$

$$\text{Model (a): } \sigma(t) = 0.91\epsilon_c(1 + 0.6e^{-0.01t})$$

$$(12)$$

$$\text{Model (b): } \sigma(t) = 0.06\epsilon_c^2 + 0.55\epsilon_c e^{-0.014t}$$

لازم به ذکر است که در خصوص رهایی از تنش اطلاعات مشابهی بدست می‌آید.


همان طور که در شکل (۴) و (۵) دیده می‌شود منحنی داده‌های آزمایش برای مدل خطی استاندارد مناسب و همان طور که در شکل (۴) قسمت (b) نمایان است منحنی داده‌های آزمایش برای مدل غیر خطی استاندارد مناسب نمی‌باشد. معادله منحنی مناسب برای داده‌های کشش طبق دو معادله زیر شرح داده شده است:

$$(9)$$


$$\text{Model (a): } \sigma = 7.64(1 - e^{-0.12\epsilon}) + 0.73\epsilon$$

$$(10)$$

$$\text{Model (b): } \sigma = 7.67(1 - e^{-0.34\epsilon}) + 0.02\epsilon^2$$




(a)




(b)

شکل ۴) منحنی و داده‌های آزمایش برای خواص کشش نخ



(a)



(b)

شکل ۵) منحنی و داده‌های آزمایش برای رهایی از تنش

جدول (۱) برآورد پارامترهای کشش در نخ پلی پروپیلن

Model (a)	$E_1/\text{cN.tex}^{-1}$	$E_2/\text{cN.tex}^{-1}$	$\eta/\text{cN.s.tex}^{-1}$	τ/s
	1.98	0.09	5.32	2.57
Model (b)	$E/\text{cN.tex}^{-1}$	$b/\text{cN.tex}^{-1}$	$\eta/\text{cN.s.tex}^{-1}$	τ/s
	2.63	0.02	7.67	2.92

جدول (۲) برآورد پارامترهای رهایی از تنش در نخ

Model (a)	$E_1/\text{cN.tex}^{-1}$	$E_2/\text{cN.tex}^{-1}$	$\eta/\text{cN.s.tex}^{-1}$	τ/s
	2.42	1.46	281.08	72.51
Model (b)	$E/\text{cN.tex}^{-1}$	$b/\text{cN.tex}^{-1}$	$\eta/\text{cN.s.tex}^{-1}$	τ/s
	0.55	0.06	39.73	72.24

