

اصلاح خصوصیات شیمیایی کالای پنبه‌ای با به‌کارگیری نانو ساختار دندریمر پلی‌پروپیلن ایمین

راضیه اردکانی^{۱*}، رضا محمدعلی مالک^۱، سامرا سلیم‌پور

چکیده:

نانو ساختار دندریمر پلی‌پروپیلن ایمین نسل دوم (G2-PPI) با استفاده از اتصال‌دهنده سیتریک اسید به روش پد-خشک-پخت بر روی پارچه پنبه‌ای اتصال یافت. با استفاده از آنالیز طیف‌سنجی مادون قرمز (FTIR) گروه‌های شکل گرفته بر سطح کالای پنبه‌ای شناسایی شدند. نتایج حاصل از آزمایش‌های میکروسکوپ الکترونی بومیشی (SEM) و آنالیز نیتروژن محتوی (N-content) حضور نانو ساختار دندریمر پلی‌پروپیلن ایمین بر روی کالای پنبه‌ای را تأیید می‌کنند. علاوه بر این، میزان جذب رنگ کالای پنبه‌ای اصلاح شده با استفاده از دو کلاس رنگزاهای آنیونیک (مستقیم) و کاتیونیک (بازیک) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، خصوصیات فیزیکی نظیر: استحکام، شاخص سفیدی، زاویه بازگشت از چروک نمونه‌ها ارزیابی شدند.

مقدمه

نانو ساختارهای دندریمری دسته‌ای از ماکرومولکول‌ها هستند که دارای ساختاری با شاخه‌های زیاد، بسیار منظم و تعداد زیادی گروه‌های انتهایی بوده و فضای بین این شاخه‌ها آماده پذیرفتن مولکول‌های میهمان می‌باشند. دندریمرها بدلیل ساختار مولکولی شان در مقایسه با پلیمرهای خطی، خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوتی را از خود نشان می‌دهند. دندریمرها برخلاف پلیمرهای خطی، ماکرومولکول‌های منو دیسپرس می‌باشند [۳-۱]. این نانو ساختارها بخاطر شکل کروی و حضور حفره‌های داخلی‌شان، خواص منحصر به فردی دارند که مهمترین آن پذیرایی از مولکول‌های میهمان در داخل ماکرومولکول است [۲].


ویژگی‌های منحصر به فرد نانو ساختارهای دندریمری باعث کاربرد آنها در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی شده است. دندریمرها در زمینه نساجی به عنوان اصلاح‌کننده لیاف سلولزی به کار برده شده‌اند. در مورد دندریمرهای پلی آمیدوآمین تحقیقات نشان داده است که این دندریمرها می‌توانند تحت pH مناسب اجازه رنگرزی بدون الکترولیت را نیز بدهند

[۴ و ۵]. در تحقیقی دیگر [۶] برای دستیابی به

تکنولوژی رنگرزی بدون نمک کالای پنبه‌ای با رنگزای راکتیو، یک پلیمر پرشاخه (هایپربرنچد) دارای گروه‌های انتهایی آمین (HBP-NH) را به شیوه اکسیداسیون با پریدات سدیم به لیف پنبه متصل نمودند.

روش تحقیق

در تمامی آزمایشات از پارچه صد در صد پنبه ای (تولید کارخانه بروجرد)، نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین نسل دوم (شکل ۱) (اهدایی از شرکت Sympo-chem BV)، سیتریک اسید، سدیم هیپوفسفیت (Merck) و رنگزاهای مستقیم (Solophenyl Red3BL) و بازیک (Maxilon Blue 5G) (ساخت شرکت Ex-Ciba) استفاده شده است. ابتدا، کالاهای پنبه ای در محلولی حاوی نانو ساختار دندریمر، سیتریک اسید و سدیم هیپوفسفیت (نسبت مولی ۱:۲:۵) به مدت یک دقیقه قرار داده شدند. سپس، نمونه‌ها با برداشت ۸۰٪ پد شدند و در استنتر با دمای ۸۰ °C به مدت ۵ دقیقه خشک گردیدند. نهایتاً، نمونه‌ها در دمای ۱۶۰ °C و به مدت




شکل ۱. نانو ساختار دندریمر G2-PPI.

به منظور بررسی میزان جذب رنگ، نمونه‌های اصلاح شده بدون استفاده از مواد کمکی و مطابق روش‌های رایج رنگرزی با رنگزاهای مستقیم و بازیک، تحت پروسه رنگرزی قرار گرفتند (L:R ۵۰:۱، ۵۰wف،٪). سپس، قدرت رنگی (K/S) نمونه‌های رنگرزی شده بر اساس رابطه کیوبلکامانک [۷] (معادله ۱) و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری انعکاسی Color Eye ۷۰۰۰/Gretag-Macbeth محاسبه شد:

$$K/S = (1 - R)^2 / R^2 \quad (1)$$

۲،۱ دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
* Razieh_10@yahoo.com



شکل ۳- طیف FTIR:

(a) کالای پنبه‌ای عمل نشده، (b) نمونه عمل شده با سیتریک اسید، (c) نمونه عمل شده با سیتریک اسید و دندریمر.

حضور نانو ساختار دندریمر بر روی کالای پنبه‌ای اصلاح شده کاملاً مشخص است.

جدول ۱ نتایج مربوط به میزان نیتروژن محتوی نمونه ها را نشان می دهد. از آنجاییکه یکی از عناصر سازنده دندریمر G2-PPI عنصر نیتروژن می باشد، با اندازه گیری میزان این عنصر در کالای پنبه‌ای عمل نشده و اصلاح شده می توان به حضور این نانو ساختار بر روی آن پی برد. نکته ای که باید در نتایج این آنالیز مورد توجه قرار داد، مقدار نیتروژن موجود در نمونه اصلاح شده پس از پروسه شست و شو است که به مقدار ناچیزی کاهش یافته است. این نتیجه اتصال پایدار نانو ساختار دندریمر بر سطح کالا را تایید می کند.

جدول ۲ قدرت رنگی (K/S) نمونه‌های رنگریزی شده با رنگزاهای مستقیم و بازیک را نشان می‌دهد.

می دهد. مکانیسم اتصال اسیدهای پلی کربوکسیلیک بر روی کالای پنبه ای پیش از این توسط برخی از محققین پیشنهاد شده است. مطابق تحقیقات صورت گرفته [۸] اتصال دهنده سیتریک اسید قادر است در حضور گرما و کاتالیزور هیپوفسفیت سدیم حلقه‌های انیدریدی پنج یا شش عضوی (مواد حد واسط) را بوجود آورد و سپس به کمک واکنش‌های استریفیکاسیون یا آمیداسیون به گروه‌های هیدروکسیل کالای پنبه‌ای و یا نانو ساختار دندریمر G2-PPI متصل شود.

به منظور اثبات اتصال نانو ساختار دندریمر G2-PPI بوسیله سیتریک اسید به سطح کالای پنبه‌ای، طیف‌های FTIR نمونه خام، نمونه‌های عمل شده با سیتریک اسید-سدیم هیپوفسفیت و نمونه سیتریک اسید-دندریمر در شکل ۳ نشان داده شده‌اند.

مطابق با شکل ۳b، پیک استری شکل گرفته ما بین گروه هیدروکسیل کالای پنبه ای و گروه کربوکسیل سیتریک اسید در 1753 cm^{-1} مشاهده می‌شود که اتصال سیتریک اسید به کالای پنبه‌ای را تایید می‌کند. در شکل ۳c، 1575 cm^{-1} گروه آمیدی شکل گرفته ما بین گروه کربوکسیلیک اتصال دهنده و گروه آمین نانو ساختار دندریمر را نشان می‌دهد. در این شکل پیک مربوط به پیوند استری نیز مشاهده می‌شود.

شکل ۴ تصاویر SEM نمونه‌های عمل نشده و اصلاح شده را نشان می‌دهد. همانطور که از تصاویر پیداست،


طیف FTIR (دستگاه ۶۷۰ Nexus Nicolet) گروه‌های استری شکل گرفته ما بین کالای پنبه‌ای و اتصال دهنده سیتریک اسید و گروه‌های آمیدی حاصل از اتصال G2-PPI به سیتریک اسید را نشان می‌دهد. علاوه بر این، حضور نانو ساختار G2-PPI بر سطح کالای پنبه‌ای با آنالیزهای میزان نیتروژن محتوی (N-content) به روش کج‌دال و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تایید شد.

استحکام نمونه‌ها مطابق استاندارد (BS ۵۵۶۶) به وسیله دستگاه استحکام سنج (Instron ۲۵۷۶) ارزیابی شدند. نتایج حاصل از اندازه گیری استحکام نمونه ها به صورت میانگین بیشترین نیرو و درصد کاهش استحکام محاسبه شده اند. میزان زاویه بازگشت از چروک نمونه‌ها مطابق استاندارد (BS ۱۱) و بصورت مجموع میانگین در جهت تار و پود گزارش شده است. میزان سفیدی نمونه‌ها مطابق معادله (۲) و توسط دستگاه اسپکتروفتومتری انعکاسی Carry 100-Varian بدست آمد:

$$(2) \quad W_L = Y + 800(X_1 - X_2) + 1700(Y_1 - Y_2)$$



نتایج و بحث

شکل ۲ مکانیسم پیشنهادی برای اتصال نانو ساختار دندریمر G2-PPI بر روی کالای پنبه ای را نشان



شکل ۲- مکانیسم پیشنهادی اتصال دندریمر به کالای پنبه ای بواسطه سیتریک اسید.





شکل ۴- تصاویر SEM:

(a) کالای پنبه ای عمل نشده (b) کالای پنبه ای عمل شده با دندریمر و سیتریک اسید.

این داده ها نتایج جالبی از بر هم کنش الکترواستاتیکی ما بین دندریمر و مولکول های رنگزا را نشان می دهد. خصلت پلی کاتیونیکی نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین به دلیل حضور گروه های آمین انتهایی، به بهبود جذب مولکول های رنگزای مستقیم آنیونیکی (بدون حضور مواد کمکی) کمک می کند. اما نتایج مربوط به میزان جذب رنگزای بازیگ حاکی از آنست که دافعه الکتروستاتیکی ما بین بارهای مثبت گروه های انتهایی نانو ساختار دندریمر و رنگزای بازیگ، باعث کاهش جذب رنگزا توسط کالای اصلاح شده می گردد.

جدول ۳ نتایج مربوط به خصوصیات فیزیکی نمونه ها را نشان می دهد. کالای پنبه ای اتصال یافته به سیتریک اسید در حضور گرما و کاتالیزور به زردی می گراید، نتیجه ای که یانگ در تحقیقاتش علت آن را ایجاد یک ماده حد واسط اسیدی غیراشباع (سیس و ترانس-اکونیتیک اسید) ذکر کرده است [۹]. همچنین، افزایش زاویه بازگشت از چروک نمونه اصلاح شده مربوط به اتصالات

عرضی ماده حد واسط سیتریک اسید با کالای پنبه ای است. علاوه بر این، کاهش استحکام به وجود آمده در نمونه اصلاح شده را میتوان به کاربرد سیتریک اسید در مجاورت سدیم هیپوفسفات در دمای بالا دانست که از یک طرف موجب تخریب سلولز می شوند و از طرفی دیگر شبکه ای شدن مولکول های سلولز را به همراه می آورند [۱۱-۱۰]

نتیجه گیری

در این تحقیق با استفاده از نسل دوم نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین G2-PPI خصوصیات شیمیایی کالای پنبه ای اصلاح شده است. نانو ساختار دندریمر با استفاده از اتصال دهنده سیتریک اسید به روش پد-خشک- پخت بر روی کالای پنبه ای اتصال یافت. نتایج حاصل از آزمایش های طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و میزان نیتروژن محتوی (N-content) نمونه ها اتصال

علاوه بر این، نمونه های اصلاح شده با دو کلاس رنگزای مستقیم و بازیگ (بدون استفاده از مواد کمکی) رنگزای شدند. نتایج قدرت رنگی نمونه ها (K/S) حاکی از آنست که کالای پنبه ای اصلاح شده از جذب رنگزای آنیونیکی (مستقیم) بهتری در مقایسه با کالای اصلاح نشده برخوردار است که این نتیجه را می توان به جاذبه الکتروستاتیکی ما بین نانو ساختار دندریمر و رنگزای آنیونیکی با بار منفی نسبت داد. در حالیکه جذب رنگزای کاتیونیکی (بازیگ) نمونه اصلاح شده نسبت به نمونه اصلاح نشده به دلیل دافعه الکتروستاتیکی ما بین ساختار پلی کاتیونیکی دندریمر و رنگزای بازیگ کاهش می یابد. به دلیل استفاده از اتصال دهنده سیتریک اسید، استحکام و سفیدی نمونه های اصلاح شده کاهش می یابد اما زاویه بازگشت از چروک نمونه ها به نحو چشمگیری بهبود می یابد.

منابع در دفتر مجله موجود است.

جدول ۲- قدرت رنگی (K/S) نمونه ها.

نمونه	قدرت رنگی (K/S)
کالای عمل نشده و رنگزای شده با رنگزای مستقیم	۰/۹۵۳
کالای اصلاح شده و رنگزای شده با رنگزای مستقیم	۱/۱۲۲
کالای عمل نشده و رنگزای شده با رنگزای بازیگ	۰/۸۱۷
کالای اصلاح شده و رنگزای شده با رنگزای بازیگ	۰/۶۱۴

جدول ۱- میزان نیتروژن محتوی نمونه ها.

نمونه	میزان نیتروژن محتوی (%)
کالای پنبه ای عمل نشده	۰/۱۸
کالای پنبه ای اصلاح شده	۰/۳۱
کالای اصلاح شده پس از شست و شو	۰/۳۰

جدول ۳- خواص فیزیکی نمونه ها.

نمونه	شاخص سفیدی	زاویه بازگشت از چروک	کاهش استحکام (نسبت به نمونه خام)
کالای پنبه ای عمل نشده	۷۷/۲۳	۱۳۶/۲۵	-
کالای پنبه ای اصلاح شده	۵۷	۲۵۹/۲۵	۳۴/۸۳%

