

بررسی تأثیر حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر خواص الکتروشیمیایی لایه نانوالیاف پلی وینیل الکل پوشش داده شده با پلی آنیلین

فاطمه فریدونیان^۱، محمد مرشد^۲، داریوش سمنانی^۳، بهزاد رضایی^۴

چکیده:

در این تحقیق، تأثیر حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (۱-۲۰٪ وزنی)، بر مرفولوژی، خواص مکانیکی، الکتریکی، ولتامتر چرخه‌ای لایه‌های نانوالیاف پلی وینیل الکل پوشش داده شده با پلی آنیلین مورد بررسی قرار گرفت. افزایش درصد وزنی نانوذرات، استحکام لایه‌های پوشش داده شده با پلی آنیلین را افزایش می‌دهد. با توجه به نتایج این تحقیق، مقاومت الکتریکی لایه‌های الیاف پوشش داده شده با پلی آنیلین، به فشار وارد بر سطح لایه الیاف، و در صدوزنی نانوذرات تیتانیوم اکسید وابسته است. به طور کلی با افزایش فشار وارد بر سطح لایه‌ها و افزایش درصد وزنی نانوذرات، مقاومت الکتریکی لایه‌های مذکور کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از ولتامتر چرخه‌ای لایه‌های مذکور نشان داد که حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، جریان ردکس الکتروشیمیایی را افزایش می‌دهد، به صورتی که جریان ردکس الکتروشیمیایی لایه حاوی ۱۵٪ وزنی نانوذرات، به طور تقریبی دوبرابر میزان جریان تولید شده از لایه‌ی پوشش داده شده بدون نانوذرات است.

مقدمه

نوع جدیدی از پلیمرها موسوم به پلیمرهای فعال الکترونیکی تولید شده‌اند که خواص جالبی دارند و در پاسخ به تحریک الکتریکی تغییر شکل می‌دهند. پلیمرهای رسانا در پتانسیل‌های نسبتاً کم به آسانی اکسید و احیا می‌شوند. یکی از اثرات جذاب این اکسید/احیای پلیمرهای رسانا، قابلیت انقباض و انبساط آن‌ها از طریق دریافت و از دست دادن الکترون است. با بکارگیری این پدیده، شکل‌های مناسبی از آن‌ها به نام «ماه‌پچه‌های مصنوعی» تولید شده‌اند که قادر به ایجاد نیرو و حرکت هستند.

تاهان و همکاران در سال ۲۰۰۳ فیلم پلی آنیلین، ورقه نانولوله خالص و فیلم کامپوزیتی از نانولوله کربن/پلی آنیلین را تهیه نموده و در محلول‌های الکترولیت مختلفی نظیر HCl, NaCl مورد آزمایش قرار دادند. کرنش این فعال کننده تحت تنش اعمال شده (۲ تا ۳۰) گرم برابر ۰/۲٪ گزارش شده است. در این تحقیق افزایش میزان کرنش نسبت به کرنش حاصل از نانولوله خالص (۰/۰۶٪) نشان داده شده است. کرنش تحریک این کامپوزیت به حضور پلیمر رسانا و مدول بالا حضور نانولوله کربن نسبت داده شده است [۱].

در مقایسه با نانولوله کربن و دیگر پلیمرها، پلیمرهایی نظیر پلی وینیل الکل و کابنوسان به دلیل ویژگی‌هایی نظیر سازگاری خوب با پلی آنیلین، و افزایش الاستیسیته می‌توانند به عنوان کاندیدای مناسبی برای کاربرد در فعال کننده‌ها و ماه‌پچه‌های مصنوعی مورد استفاده قرار گیرند. نانو ساختار انعطاف پذیر و ویژگی‌های مکانیکی به همراه رسانش الکتریکی بالا در این نوع فعال کننده‌ها،

منجر به افزایش قابل توجه کارکرد تحریک شده است [۲]. در میان پلیمرهای رسانا، پلی آنیلین به دلیل رسانش خوب، سنتز آسان و ارزان تر بودن مورد استفاده قرار گرفت. مشکلاتی نظیر خواص مکانیکی ضعیف و فرآیندپذیری کم پلیمرهای رسانا نظیر پلی آنیلین، کاربرد آنها را به طور مستقیم محدود ساخته است. یکی از راه‌های غلبه بر این ضعف‌ها، تهیه کامپوزیتی از یک بستر و پلیمرهای رساناست. نانوالیاف با دارا بودن خواصی نظیر نسبت سطح به حجم زیاد، خواص مکانیکی خوب، مقاومت مناسب در مقابل مواد شیمیایی، انعطاف پذیری و قابلیت فرم دهی کاندیدای مناسبی برای این منظور هستند. همچنین مساحت سطحی و تخلخل زیاد نانوالیاف، نفوذ یونی ایده‌آلی برای یون‌ها در فعال کننده‌های پلیمر رسانا فراهم می‌نماید [۳].

روش تحقیق

به منظور الکتروسیسی نانوالیاف پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات تیتانیوم اکسید لازم است نانوذرات به محلول آبی پلی وینیل الکل، در دمای ۸۰ درجه‌ی سانتیگراد تحت همزدن شدید افزوده شد. سپس محلول به مدت ۶ ساعت دیگر تحت همزدن شدید تا رسیدن به دمای اتاق سرد شد [۴]. از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به منظور اندازه‌گیری دقیق میانگین قطر و همچنین بررسی نحوه‌ی پوشش دهی لایه‌ی پلی آنیلین روی نانوالیاف پلی وینیل الکل استفاده شد.

به منظور پوشش دهی لایه‌ها با پلی آنیلین از روش پلیمریزاسیون اکسایشی درجا استفاده شد. به این صورت که ۰/۷۵ میلی لیتر مونومر آنیلین در ۲۵ میلی لیتر محلول

۱ مولار اسید کلرید، و ۱/۴۲ گرم آمونیوم پراکسی دی سولفات در ۲۵ میلی لیتر محلول ۱ مولار اسید کلرید به صورت جداگانه تهیه شدند. ابتدا هریک از لایه‌ها به مدت ۲ ساعت در محلول حاوی مونومر آنیلین و دوپنت (اسید کلرید ۱ مولار) آغشته شده و سپس محلول حاوی آمونیوم پراکسی دی سولفات (اکسیدکننده) در مدت زمان ۳۰ دقیقه و به تدریج به درون ظرف حاوی لایه نانوالیاف تیترا شد.

تحریک الکتروشیمیایی منجر به تغییر در حالت اکسایش/کاهش پلیمرهای رسانا می‌شود. برای بررسی این فرآیند الکتروشیمیایی در پلیمرهای رسانا، می‌توان از ولتامتر چرخه‌ای استفاده نمود. ولتامتری چرخه‌ای روشی است که دارای بیشترین کاربرد در دریافت اطلاعات کیفی درباره‌ی واکنش‌های الکتروشیمیایی می‌باشد. در ولتامتر چرخه‌ای پارامترهای قابل رؤیت، نظیر جریان دماغه و پتانسیل دماغه می‌باشد.

نتایج و بحث

مطابق با تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی موجود در شکل (۱)، نانوالیاف الکتروسیسی شده فاقد هرگونه عیب یا بید مشاهده می‌شود. البته گاهی تجمع نانوذرات به صورت توده‌ای بر سطح الیاف به دلیل تجمع نانوذرات پیش از افزودن آن‌ها به محلول پلیمری در حالت خشک (به دلیل جذب رطوبت) و یا عدم دیسپرسیون کامل و یکنواخت نانوذرات در محلول آبی پلیمر، دیده می‌شود. البته قابل ذکر است که کیفیت دیسپرسیون نانوذرات تیتانیوم دی اکسید در ساختار نانوالیاف پلی وینیل الکل در این تحقیق، در مقایسه با کیفیت دیسپرسیون این نانوذرات در فیلم تهیه شده از پلی وینیل الکل




گزارش شده توسط یانگ و همکاران بهبود یافته است. به صورتی که در گزارش مذکور تجمع نانوذرات تیتانیوم اکسید تا ابعاد ۲۰۰-۵ میکرون مشاهده شده است، این در حالی است که ابعاد اولیه نانوذرات مورد استفاده در آن تحقیق ۳۰-۱۰ نانومتر بوده است [۵]. همان طور که از تصویر شکل (۷-۱) مشاهده می‌شود، پوشش‌دهی لایه‌ی نانوالیاف با پلی‌آنیلین به صورت جداگانه روی تک‌تک الیاف صورت گرفته است؛ به صورتی که تخلخل لایه‌ی نانوالیاف حفظ شده است. البته در این تصویر توده‌های پلیمری روی سطح الیاف مشاهده می‌شود که این توده‌های پلیمری شکل گرفته، ناشی از شکل گرفتن بخشی از پلیمریزاسیون در محلول است. همان طور که از شکل (۲) مشاهده می‌شود، حضور نانوذرات برخلاف ساختار متخلخل لایه نانوالیاف پلی‌وینیل الکل «که باعث کاهش ویژگی‌های مکانیکی می‌شود» به عنوان یک مواد تقویت‌کننده مؤثر عمل می‌نمایند [۷]. به نحوی که افزایش نانوذرات باعث افزایش تدریجی استحکام لایه نانوالیاف گردیده است. این افزایش برای مقادیر ۱۵٪ نانوذرات به بیشینه مقدار خود رسیده و بعد از آن روند معکوسی مشاهده شده و میزان استحکام کاهش یافته است. مطابق شکل (۳)، مقایسه مقاومت الکتریکی لایه‌های مختلف نشان داد که حضور نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم،

مقاومت الکتریکی لایه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. به صورتی که افزایش تدریجی میزان نانوذرات، باعث کاهش میزان مقاومت الکتریکی در لایه‌های مربوطه گردیده است. همچنین مقاومت الکتریکی لایه‌های پوشش داده شده با پلی‌آنیلین تحت تأثیر نیروی فشاری تغییر می‌کند. به صورتی که در هر لایه با افزایش میزان فشار بر سطح، مقاومت الکتریکی لایه کاهش می‌یابد. استفاده از فعال‌کننده‌ها بر پایه پلیمر رسانا، بر اساس الکترواکتیو بودن آن‌ها می‌باشد. لازمه‌ی الکترواکتیو بودن لایه‌های پوشش داده شده نیز واکنش‌های اکسید/احیا در طول فرایند الکتروشیمیایی است که منجر به ایجاد تغییر ابعادی و تحریک پلیمرهای رسانا می‌شود. بنابراین با بررسی رفتار ردکس الکتروشیمیایی لایه‌های پوشش داده شده می‌توان الکترواکتیو بودن لایه‌های مذکور را بررسی نمود. همانگونه که در نمودارهای شکل (۴) مشاهده می‌شود، بیشینه هدایت الکتریکی پلی‌آنیلین در حالت نمک امرالدین صورت می‌گیرد، که بین نمک پرنیگرآنیلین در بالاترین پتانسیل و نمک لوکو امرالدین در کمترین پتانسیل قرار می‌گیرد. این در حالی است که پلی‌آنیلین در هر دو حالت لوکو امرالدین و پرنیگرآنیلین عایق است. پیک اکسایش-کاهش، مشاهده می‌شود (پتانسیل متناظر با این پیک اکسایشی به طور تقریبی

برابر ۰/۳۸ ولت است). با افزایش میزان نانوذرات افزایش تدریجی در پیک ردکس (اکسایش-کاهش) مشاهده می‌شود و این بدان معنی است که حضور نانوذرات باعث افزایش هدایت الکتریکی سطح گردیده است. از آنجایی که جریان تولید شده از لایه‌های پوشش داده شده با پلی‌آنیلین در طول کاربرد پتانسیل در ولتامتر چرخه‌ای، به سطح فعالی که در تماس مستقیم با یون‌ها است وابسته می‌باشد؛ و همان طور که پیش از این نیز ذکر شد، حضور نانوذرات نیز باعث افزایش سطح فعال (سطحی که درگیر تبادل الکترون است) می‌شود، به عبارتی به ازای یک مقدار مشخصی از ماده سایت‌های فعال را افزایش می‌دهد و در نتیجه منجر به تبادل سریع‌تر الکترون‌ها می‌شود و این امر نیز منجر به افزایش میزان جریان خواهد شد. همان طور که مشاهده می‌شود این افزایش جریان برای مقادیر ۱۵٪ نانوذرات به بیشینه مقدار خود می‌رسد و پس از آن تغییر چشم‌گیری در میزان جریان مشاهده نمی‌شود. این امر نشان می‌دهد که حضور ۱۵٪ نانوذرات تیتانیوم اکسید بیشترین تأثیر را بر روی افزایش پیک جریان لایه‌های پوشش داده شده داشته است.


نتیجه‌گیری

۱. با استفاده از تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی



شکل (۱). تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوالیاف پلی‌وینیل الکل حاوی (۱)٪ (۲)٪ (۳)٪ (۴)٪ (۵)٪ (۶)٪ (۷)٪ و زنی نانوذرات TiO_2 با بزرگنمایی ۷۵۰۰ برابر





شکل (۲). نمودار تغییرات استحکام لایه‌های نانوالیاف پلی‌وینیل الکل پوشش داده شده حاوی در صدهای مختلف نانوذرات تیتانیوم اکسید

نانوذرات تیتانیوم اکسید بیشترین تأثیر را بر روی افزایش پیک جریان لایه‌های پوشش داده شده داشته است.

پی‌نوشت

۱ دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

۲ دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

۳ دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

۴ دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

* ارائه شده در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی دانشگاه یزد

منابع در دفتر مجله موجود است.

الکتریکی لایه‌ها کاهش می‌یابد. ۴. از ولتاژ کمتر چرخه‌ای لایه‌های پوشش داده شده با پلی‌آنیلین مشخص شد که حضور نانوذرات تیتانیوم اکسید، باعث افزایش تدریجی پیک ردکس (اکسایش - کاهش) جریان می‌شود. به صورتی که جریان ردکس الکتروشیمیایی لایه حاوی ۱۵٪ وزنی نانوذرات به طور تقریبی ۲ برابر میزان جریان تولید شده از لایه پوشش داده شده بدون نانوذرات است. جریان الکتریکی برای مقادیر ۱۵٪ نانوذرات به بیشینه مقدار خود می‌رسد و پس از آن تغییر چشم‌گیری در میزان جریان مشاهده نمی‌شود. این امر نشان می‌دهد که حضور ۱۵٪

ملاحظه شد که پلی‌آنیلین صرفاً روی سطح نانوالیاف و با حفظ تخلخل بین الیاف، بر سطح لایه‌ها پوشش‌دهی شد. ۲. افزایش محتوی نانوذرات تیتانیوم اکسید، منجر به افزایش تدریجی استحکام لایه‌های نانوالیاف پوشش داده شده با پلی‌آنیلین گردید. این افزایش برای مقادیر ۱۵٪ نانوذرات به بیشینه مقدار خود رسیده و بعد از آن روند معکوسی مشاهده شده و میزان استحکام کاهش می‌یابد. ۳. با افزایش فشار بر روی سطح لایه‌های پوشش داده شده با پلی‌آنیلین و افزایش میزان نانوذرات، مقاومت



شکل (۴). ولتاژتار چرخه‌ای لایه‌های پلی‌وینیل الکل پوشش داده شده با پلی‌آنیلین حاوی (۱) ۱٪، (۲) ۱۰٪، (۳) ۵۰٪، (۴) ۱۰۰٪، (۵) ۱۵۰٪، (۶) ۲۰۰٪ وزنی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم در محلول ۱ مولار متان سولفونیک اسید با سرعت روبش ۱۵۰- mVs



شکل (۳). تأثیر فشار بر مقاومت الکتریکی لایه‌های پوشش داده شده با پلی‌آنیلین حاوی (۱) ۱٪، (۲) ۱۰٪، (۳) ۵۰٪، (۴) ۱۰۰٪، (۵) ۱۵۰٪، (۶) ۲۰۰٪ وزنی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم.

