



تشکیل مستقیم الیاف نانو لوله کربنی طی فرآیند کربونیزاسیون^۱

زارعی

هدف این مطالعه تولید مستقیم الیاف نانو لوله کربنی از مواد پیش ماده^۲های کربن/گرافیت مثل پلی اکریلونیتریل^۳ می باشد.

مقدمه:

نانو لوله‌های کربنی^۴ (CNTs) در حال حاضر به علت خصوصیات مکانیکی، مغناطیسی، الکتریکی و نوری خاص خود هدف تحقیقات بسیاری می باشند و به عنوان آجرهای ساختمان تحقیقات آینده نانو تکنولوژی محسوب می شوند و دارای کاربردهای بسیاری از کامپوزیت‌های دارای ساختمان پلیمری گرفته تا وسیله‌های الکترونیکی می باشند. این کاربرد وسیع به علت موجود بودن نانو لوله‌های دارای قطرهای مختلف در مقادیر زیاد می باشد. این کاربردهای بلقوه به پیشرفت یک مسیر آسان، کم هزینه و رو به جلوی بسمت نانو لوله‌های کربنی بستگی دارند. NRL یک روش خاصی را برای سنتز و تشکیل نانولوله‌های کربنی چند جداره (MWCNTs)^۵ از طریق تجزیه حرارتی ترکیبات آلی فلزی^۶ که قابل پروسه شدن در حالت مذاب^۷ باشند و/یا نمک‌های فلزی با حضور مقدار زیادی از پیش ماده‌های کربنی و سرانجام تشکیل دادن نانولوله‌های کربنی چند جداره در طی پروسه کربونیزاسیون به شکل جامد، فیلم و الیاف ارائه داد [۲۰۱]. الیاف نانولوله‌های کربنی را می توان از پلی اکریلونیتریل و یا قطران نفت خام با حضور مقدار جزئی از نمک فلزی و یا ترکیبات آلی فلزی (به عنوان کاتالیزور) تولید کرد. رشد محصول نانو لوله کربنی در فاز جامد فرآیند کربونیزاسیون اتفاق می افتد. در هنگام سنتز تنها یک مقدار جزئی نانو ذرات فلزی مورد نیاز است تا تشکیل نانو لوله‌های کربنی در حین ساخت جامد کربن دار شروع گردد. ترکیبات شکل گرفته حاوی نانو لوله‌های کربنی به آسانی توسط این روش جدید تولید می شوند.

امروزه در میان جامعه دانشمندان تلاش‌های زیادی بمنظور پراکنده کردن کارآمد نانو لوله‌های کربنی در میان الیاف پلیمری انجام می پذیرد تا از خصوصیات استثنایی نانولوله‌های کربنی استفاده

کنند [۳-۵]. علاوه، گروه‌های تحقیقاتی مختلفی از اترول^۸ و بخار اسید سولفوریک استفاده می کنند تا از نانو لوله‌های کربنی ای که در اثر رانشست بخار شیمیایی CVD^۹ در حین تشکیل الیاف حاوی نانو لوله^{۱۰} ایجاد می شوند بهره برداری کنند. الیاف کربنی تهیه شده از پلی اکریلونیتریل (PAN)، تونده یا تقویت کننده^{۱۱} حاکم در کامپوزیت‌های پیشرفته از زمانی که به طور صنعتی مورد استفاده قرار گرفتند (در اواخر دهه ۶۰ میلادی) بوده اند. تولید الیاف نانو لوله کربنی از روش نوین NRL با بکارگیری یک پلیمر مثل پلی اکریلونیتریل (PAN) که توان ریسیده شدن، تولید الیاف، تثبیت و سپس تبدیل شدن به کربن را دارد، بهره برده است.

رویکرد


الیاف نانو لوله کربنی را می توان بوسیله بیرون کشیدن از مذاب رزین ترموست (B-staged) در درجه حرارت بالا و یا بوسیله تکنیک‌های متداول ریسندگی یک پیش ماده کربنی و سپس کربونیزه کردن تولید نمود.

برای بهبود روش تنظیم شده برای تولید مستقیم الیاف حاوی نانو لوله‌های کربنی از مواد پیش ماده کربنی، تجاربی در NRL کسب شد که به موجب آن الیاف از مذاب پیش ماده کامپوزیت فتالو نیتریل

Fe₂(CO)₉ / یا بوسیله ته نشست لیف در آب از محلول Fe₂(CO)₉ / polyacrylonitrile (PAN) یا Co₂(CO)₈ / PAN در حلال دوقطبی بی پروتون^{۱۲} بیرون کشیده شدند. الیاف در هوای ۲۵۰-۳۰۰ درجه سانتیگراد تثبیت گردیدند. الیاف پلیمری تثبیت شده در تشکیل مستقیم الیاف نانو لوله چند جداره توسط حرارت دادن آرام تا درجه حرارت بالای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد در شرایط خنثی مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعات انجام شده نشان می دهد تمام موادی که می توانند ریسیده و یا کشیده شده و تبدیل به الیاف شوند و توسط روش NRL کربونیزه شوند می توانند به الیاف حاوی نانو لوله کربنی تبدیل شوند. بدین ترتیب ما قادریم تا مستقیماً الیاف حاوی نانو لوله‌های کربنی را توسط یک روش آسان کربونیزاسیون از مواد پیش ماده مثل پلی اکریلونیتریل و قطران نفت خام که در حال حاضر برای تولید الیاف کربن و گرافیت استفاده می شوند، بدست بیاوریم.


بحث و نتایج:

این روش نشان داده است که می توان الیاف کربن حاوی نانو لوله کربنی را مستقیماً از مخلوط یک نمک فلزی مثل Fe₂(CO)₉، پلی اکریلونیتریل، قطران یا فتالونیتریل بدست آورد. این ترکیبات پیش ماده گزینه مناسبی برای ریسیدن الیاف پلیمری ای که می توانند مستقیماً به الیاف نانولوله کربنی چند




شکل ۱: عکس SEM الیاف پلی اکریلونیتریل (PAN) کربونیزه شده با حضور نانو ذرات آهن، فراهم کننده الیاف حاوی نانو لوله های کربنی.





شکل ۳. الیاف حاوی نانو تیوب های کربنی و نانو ذرات فلزی.



شکل ۲. ورقه کربنی نانو الیاف حاوی نانو لوله های کربن و نانو ذرات فلزی.

nanotubes
composites fabricated by in situ polymerization.”
Polymer, 46, 2005, 7418-7424.
[4] Song YS, Youn JR, “Influence of dispersion
states of
carbon nanotubes on physical properties of
epoxy
nanocomposites.” Carbon, 43, 2005, 1378-
1385.
[5] Dalmas F, et al., “Multiwalled carbon
nanotube/polymer nanocomposites: processing
and
properties.” J Polym Sci Part B Polym Phys, 43,
2005, 1186-1197.

1. Carbonization
2. Precursor
3. Polyacrylonitrile PAN
4. Carbon nanotubes (CNTs)
5. Multi-Walled Carbon Nanotubes
6. Organometallic
7. Melt-Processible
8. Aerogels
9. Chemical Vapor Deposition (CVD)
10. CNT-containing fibers
11. Reinforcement
12. Dipolar aprotic solvent
13. X-ray diffraction (XRD)
14. Transmission Electron Microscope
15. Scanning Electron Microscope
16. Polymeric nanofiber sheets
17. micron-sized unidirectional fibers

نتیجه
در این مطالعه نشان داده شده که نانولوله های
کربنی می توانند در محل نانو ذرات فلزی ای که
در داخل لیف کربن تعبیه شده اند در طی عملیات
حرارتی ای که دما را بالا می برد رشد کنند. یک
فرآیند کربونیزاسیون ساده ای که در حال حاضر در
صنعت برای تولید الیاف کربن و گرافیت استفاده
می شود برای تشکیل نانولوله های کربنی در داخل
الیاف کربن به کار گرفته شد. رشد نانولوله های
کربنی به وسیله نانو ذرات فلزی ای که در داخل
الیاف قرار گرفته بودند تسریع پیدا نمود. تنها یک
مقدار کمی از ذرات نانوفلز مورد نیاز است تا تشکیل
نانولوله های کربنی شروع شود. محصولات بالقوه
و زمینه های تاثیر گذار الیاف کربن حاوی نانولوله
های کربنی شامل زمینه های ساختمانی، انرژی،
غشایی، نانوالکترونیک، تصفیه هوا و کاربردهای
تحریک کننده مختلف می باشد.

مراجع:

- [1] Keller TM, Laskoski M, Qadri SB, “Ferrocene
catalyzed carbon nanotube formation in
carbonaceous
solid.” J. Phys. Chem. C, 111, 2007, 2514-2519.
[2] Laskoski M, Keller TM, and Qadri SB, “Direct
conversion of highly aromatic phthalonitrile
thermosetting resins into carbon nanotube
containing
solids.” Polymer, 48, 2007, 7484-7489.
[3] Jiang X, Bin Y, Matsuo M. Polymer, “Electrical
and
mechanical properties of polyimide-carbon

جداره در حین فرآیند کربونیزاسیون تبدیل شوند،
می باشند.
بمحض به عمل آمدن و کربونیزه شدن الیاف
پلیمری، انکسار اشعه ایکس^{۱۳} و مطالعات انجام
شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM^{۱۴}
حضور مقدار زیاد نانو لوله های کربنی چند جداره
را در الیاف کربونیزه شده تایید کرد. عکس های
میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM^{۱۵} (شکل ۱)
نشان میدهد که نانو لوله های کربنی می توانند
بالقوه در یک ردیف در داخل الیاف با قطر کوچک
(الیاف به اندازه میکرون و یا نانومتر) قرار بگیرند.
هم ورقه های نانولیفی پلیمری^{۱۶} و هم الیاف یک
سویه^{۱۷} در حد میکرون بوسیله الکترواسپینینگ و
تکنیک های نخ ریزی متداول از یک حلال دوقطبی
بی پروتون مخلوط نمک/ پلی اکریلونیتریل رسیده
شدند. ورقه های پلیمری و الیاف در دمای ۲۵۰
درجه سانتیگراد بمدت ۳-۵ ساعت و در درجه
حرارت ۳۰۰ درجه سانتیگراد بمدت ۵ دقیقه تثبیت
شدند. ورقه های تثبیت شده در معرض حرارت
۱۰۰۰ درجه سانتیگراد بمدت ۲ ساعت قرار میگیرند
در حالی که الیاف پلیمری درجه حرارت ۱۳۰۰ و
۲۷۰۰ درجه سانتیگراد را تحمل می کنند تا الیاف
کربن حاوی نانو لوله های کربنی را تولید کنند. نانو
ذرات فلزی کمی که در درجه حرارت ۳۵۰ درجه
سانتیگراد شکل میگیرند قرار گرفتن نانولوله های
کربنی را در محل طبیعی خود در میان الیاف در طول
پروسه کربونیزه شدن (در شرایط خنثی) تسریع می
بخشد. شکل های ۲ و ۳ عکس های میکروسکوپ
الکترونی روبشی یک ورقه نانولیف کربن حاوی
نانولوله های کربنی و الیاف کربن حاوی نانو لوله
های کربنی را به ترتیب نشان می دهند.

