

منسوجات الکترونیکی تهیه شده توسط چاپ اسکرین

چکیده

در سالهای اخیر ضرورت استفاده از منسوجات رسانای الکترونیکی در بین منسوجات هوشمند به طور آشکاری افزایش یافته است. به طور معمول این رسانایی از طریق بکار بردن ذرات فلزی، الیاف و یا نخهای رسانا در منسوج و یا از طریق پوشش دهی سطح منسوج توسط یک لایه فلزی حاصل می شود. در این تحقیق میزان کارآمدی روش دیگری (چاپ اسکرین جوهر رسانا بر روی سطح منسوج) مورد بررسی قرار گرفته است. این روش چاپ روش جایگزین مناسبی از جهت انعطاف پذیری این روش و نیز موثر بودن آن می باشد. در این روش رسانایی توسط اندازه گیری مقاومت سطح در مراحل مختلف (پس از چاپ، سایش و شستشو) مورد بررسی قرار گرفته است. منسوج مورد مطالعه قرار گرفته خصوصیات رسانایی خوبی را پس از چاپ و سایش نشان می دهد ولی رسانایی پس از ۲۰ بار شستشو به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. بنابراین جهت افزایش قابلیت شستشویی از یک لایه محافظ پلی اورتان بر روی سطح چاپ استفاده می شود.

مژده قهرمانی

مقدمه

امروزه الفاظی مانند "منسوجات هوشمند" و "کامپیوترهای قابل پوشیدن" بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. این واژه ها مربوط به منسوجاتی می باشد که تحریکات محیط اطراف را حس کرده و نسبت به آنها واکنش نشان داده و تطابق پیدا می کنند. تاریخچه این منسوجات به سال ۱۹۶۰ میلادی بر می گردد. زمانی که با کشف موادی با حافظه شکل اولیه (در اثر تغییر فرم دوباره به شکل اولیه باز می گردند) سبب ایجاد نوآوری در تاریخچه مواد گردید. پیرو این کشف، در سال ۱۹۷۰ میلادی ژل های پلیمری تحت نام مواد هوشمند معرفی گردید. در سال ۱۹۹۰ میلادی محققین شروع به بکار بردن این مواد در منسوجات کرده و در نتیجه زمینه ای در جهت تولید منسوجات هوشمند ایجاد گردید. پس از آن تحقیقات گسترده تری در ترکیب منسوجات و الکترونیک صورت گرفته و سبب پیشرفتهای قابل توجهی در این زمینه شد. اولین ژاکت الکترونیکی تحت نام ICD+ (Industrial Clothing Design Plus) توسط شرکت های Strauss & Levi و آزمایشگاه تحقیقاتی Philips در سال ۲۰۰۰ میلادی به بازار معرفی گردید. متعاقباً سیستم های ارتباطی دیگری نظیر گوشی های همراه، سیستم های پخش

فایل های صوتی، کامپیوترها و سیستم های ردیاب بر روی منسوج نصب گردید. جهت کاربردی کردن این محصول و تولید کامپیوترهای قابل پوشش از انواع مواد رسانا، سیم ها و باتری ها استفاده شده است. از دیدگاه علم نساجی تلاش در جهت یافتن راه حل هایی مانند استفاده از الیاف و نخ رسانا، پوشش دهی رسانایی بر روی سطح و یا بکار بردن جوهر رسانا بر روی منسوج بدون تغییر در خصوصیات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در میان روشهای ذکر شده استفاده از جوهر رسانا، کاربردهای وسیعی را از جمله در تهیه بردهای الکترونیکی چاپ شده (PCBs)، برجسب های بازشناسی توسط امواج رادیویی (RFID) و غیره در بر داشته است. جهت دستیابی به چنین محصولاتی که تاکنون در سطوح سخت مشاهده می شده و بنابراین کاملاً متفاوت با سطح منعطف منسوج می باشد روشهای مختلفی مانند چاپ اسکرین بکار رفته است. در ده سال اخیر جهت کنترل سیگنالهای حیاتی بدن که در تماس مستقیم با منسوج می باشد مدارهای الکترونیکی مختلفی توسط جوهر حاوی ذرات نقره و روش چاپ اسکرین بر روی پارچه های تار پودی و نیز بر روی

سطوح بی بافت (Nonwoven) ایجاد گردیده است. نتیجه کار محصولی سبک و انعطاف پذیر می باشد که مانند سایر پوشاک می توان در کاربردهای روزانه از آن استفاده نمود. بنابراین حفظ انتظارات کاربر نهایی در زمینه عدم نیاز به نگهداری ویژه از کالای نهایی و نیز راحتی شستشو بدون ایجاد تغییر در آن بسیار حائز اهمیت بوده و نیاز به بررسی های بیشتر دارد. در این تحقیق جهت بررسی نوع جوهر بکار رفته در خصوصیات محصول نهایی از دو نوع جوهر بر پایه ذرات نقره استفاده شده است. خصوصیات الکترونیکی محصول نهایی توسط اندازه گیری مقاومت سطح چاپ شده در سه مرحله (پس از چاپ، ایجاد سایش و پس از شستشو) مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشهای بکار رفته

در جدول زیر مشخصات فیزیکی و مکانیکی نمونه پارچه های تهیه شده جهت چاپ جوهر رسانا بر روی آنها بیان شده است. (اندازه گیری ها بر اساس استاندارد ISO صورت گرفته است). خصوصیات ذکر شده در چاپ نهایی و در نتیجه در رسانایی خطوط چاپ شده بسیار موثر می باشد:



و برای چاپ اسکرین دستی نیز مناسب می باشند. همانطور که در جدول ۲ مشاهده می شود جوهر Electrodag PF 410 کشش سطحی و ویسکوزیته پایین تری داشته و سبب نفوذ راحت تر و بیشتر آن به درون ساختار منسوج می گردد.

چاپ اسکرین

چاپ اسکرین از روشهای قدیمی می باشد که در اواخر قرن نهم معرفی گردید. در این روش از شابلون هایی که مطابق طرح تهیه شده اند جهت عبور جوهر و قرارگیری آن روی سطح استفاده می شود. این تکنیک ساده و کم هزینه در چاپ روی سطوح مختلف مانند شیشه، سرامیک، منسوجات، کاغذ، فلزات، چوب و غیره کاربرد فراوان دارد.

در این تحقیق ۳ نمونه از هر پارچه ذکر شده در جدول ۱ با ابعاد ۶ در ۶ سانتیمتر تهیه گردیده و بسته به میزان نفوذپذیری پارچه ۵ الی ۱۰ بار چاپ جوهر روی آنها صورت گرفته است. پس از عملیات چاپ جهت تثبیت جوهر بر روی سطح نمونه ها، ابتدا آنها را داخل آون در شرایط گرمادهی 120°C مطابق با جدول شماره ۲ و سپس به مدت ۲۴ ساعت در شرایط استاندارد ($\text{RH} = 65 \pm 2\%$ و $T = 20 \pm 2^{\circ}\text{C}$) قرار می دهند.

اندازه گیری رسانایی الکتریکی توسط روش چهاردرگاه

مقاومت الکتریکی نمونه های چاپ شده توسط روش چهار درگاه و دستگاه MR-1 ساخته شده توسط شرکت Schuetz Messtechnik بدست آمده است. این روش سبب افزایش دقت اندازه گیری در تعیین مقاومت الکتریکی نسبت به روش معمول دو درگاه می گردد. در این راستا از دو درگاه بیرونی جریان الکتریکی عبور داده شده و سپس از طریق دو درگاه درونی مقدار ولتاژ خوانده می شود. برای جلوگیری از هر گونه تخریب در نمونه چاپ شده کمترین جریان (۱۰۰ میلی آمپر) از درگاههای بیرونی عبور داده می شود.

مقاومت الکتریکی نمونه ها قبل از شستشو، بعد از شستشو (۱۵، ۱۰، ۵ و ۲۰ بار شستشو) و پس از هر بار سایش تعیین گردیده است. برای هر نمونه در ۵ نقطه مختلف آن اندازه گیری مقاومت الکتریکی صورت گرفته و

استفاده از ذرات نقره می باشد.

خصوصیات دو جوهر بکار رفته در چاپ اسکرین:

جوهر Electrodag PF 410 تهیه شده توسط Acheson شامل رزین پلی اتر سولفون (PES) همراه با ذرات نقره با ابعاد کمتر از $3\mu\text{m}$ می باشد و جوهر 5025 Silver Conductor تهیه شده توسط Dupont شامل رزین اپوکسی همراه با ذرات نقره با ابعاد کمتر از $2/5\mu\text{m}$ می باشد. جوهرهای رسانای نامبرده شده به طور عمده در تهیه مدارهای الکترونی چاپ شده بر روی سطوح منعطف (مانند: پلی استر، پلی آمید و کاغذ) با ولتاژ پایین بکار می روند

جدول شماره ۱: مشخصات فیزیکی و مکانیکی نمونه پارچه های تهیه شده جهت چاپ جوهر رسانا

جنس پارچه بکار رفته	تراکم پارچه، تعداد نخ /cm		طرح بافت پارچه	ضخامت، mm	وزن پایه، g/m^2	ظرفیت جذب، %
	تار	پود				
CO ₁	۲۴	۱۶	سرژ ۱/۳	۰/۸۶۴	۴۳۵	۱۲۴
CO ₂	۴۲	۲۹	سرژ ۱/۳	۰/۴۱۴	۲۳۳	۷۷
CO ₃	۵۲	۲۴	سرژ ۲/۲	۰/۳۹۰	۲۳۸	۹۸
CO ₄	۴۷	۲۶	سرژ ۱/۴	۰/۴۶۸	۲۸۳	۱۰۰
CV ₁	۱۸	۱۱	تافته ۱/۱	۰/۴۸۸	۲۵۴	۱۰۱
CV ₂	۲۰	۱۹	تافته ۱/۱	۰/۳۱۰	۱۳۲	۱۵۲
CV ₃	۳۲	۲۰	تافته ۱/۱	۰/۳۷۸	۱۹۱	۸۸
PA ₁	۴۵	۳۲	سرژ ۲/۲	۰/۱۹۸	۹۹	۱۳۵
PES ₁	۴۶	۲۵	تافته ۱/۱	۰/۳۸۰	۱۶۳	۱۲۸
PES ₂	۵۵	۴۸	سرژ ۱/۲	۰/۱۴۰	۱۰۱	۶۴
PES ₃	۵۷	۴۶	سرژ ۲/۱	۰/۱۴۶	۱۰۴	۶۴
PES ₄	۲۱	۲۲	تافته ۱/۱	۰/۴۷۸	۱۷۷	۱۶۲
CO/PES ₁	۴۶	۲۶	سرژ ۱/۳	۰/۲۹۶	۱۱۳	۱۶۱
PES/CV ₂	۴۵	۲۵	سرژ ۱/۳	۰/۲۴۶	۱۰۸	۱۵۳

جدول شماره ۲: خصوصیات دو جوهر بکار رفته در چاپ اسکرین

خصوصیات	نوع جوهر	
	5025Silver Conductor	Electrodag PF410
ویسکوزیته	۲۵ - ۱۰	۳۰ - ۲۰
کشش سطحی	۳۵	۳۷
درصد جامد	۷۶ - ۷۳/۵	۷۲ - ۶۸
زمان گرمادهی در دمای 120°C ، min	۱۵	۷ - ۵
مقاومت سطح، Ω/sq	$< 0/25$	$0/12 - 0/15$




تا ۰/۱۲۹ بوده در حالیکه این محدوده در مورد چاپ جوهر 5025 Silver Conductor کمتر بوده و بین ۰/۰۲۰ Ω/sq و ۰/۱۰۴ می باشد. همچنین مشاهده می شود که روند مقاومت الکتریکی بین نمونه ها در دو جوهر بکار رفته یکسان نمی باشد.

در مورد استفاده از جوهر Electrodag PF 410 کمترین مقدار مقاومت مربوط به نمونه پارچه CV1 برابر با ۰/۰۳۰ Ω/sq و بیشترین مقدار مقاومت مربوط به نمونه پارچه PES1 برابر با ۰/۱۲۹ Ω/sq بوده در حالیکه در مورد استفاده از جوهر 5025 Silver Conductor کمترین مقدار مقاومت مربوط به نمونه پارچه های PES1 و CV1 برابر با ۰/۰۲۰ Ω/sq و بیشترین مقدار مقاومت مربوط به نمونه پارچه CV2 برابر با ۰/۱۰۴ Ω/sq می باشد.


در جدول شماره ۲ مقاومت سطح جوهر Electrodag PF 410 برابر با $< 0/025 \Omega/sq$ و نیز محدوده مقاومت الکتریکی بدست آمده در شکل شماره ۳ در مورد چاپ این جوهر بسیار بالاتر از این مقدار و بین ۰/۰۳۰ تا ۰/۱۲۹ می باشد و نیز به طور مشابه در مورد جوهر

مقدار مقاومت الکتریکی لایه های چاپ شده به میزان قابل توجهی وابسته به جنس منسوج بکار رفته می باشد. در ضمن فاکتور جوهر بکار رفته نیز در رسانایی نهایی بدست آمده تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. محدوده مقاومت الکتریکی بدست آمده در مورد چاپ جوهر Electrodag PF 410 بین ۰/۰۳۰ Ω/sq


میانگین اعداد بدست آمده به عنوان مقاومت الکتریکی آن نمونه در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از اندازه گیری های صورت گرفته جهت تعیین مقاومت الکتریکی نمونه های چاپ شده در شکل ۳ مشخص شده است. همانطور که در شکل ۳ مشاهده می شود



شکل شماره ۱: تصاویر سطح مقطع بدست آمده توسط استریسکوپ از نمونه پارچه ها پس از عملیات چاپ جوهر رسانا a) CO2 b) CV2 c) PES4 d) CO/PES



شکل شماره ۲: مقاومت الکتریکی نمونه های چاپ شده با جوهر رسانای (a) اندازه گیری رسانایی الکتریکی توسط روش ۴ در گاهه (b) اندازه گیری از ۵ نقطه مختلف نمونه پارچه های چاپ شده




شکل شماره ۳: a) Electrodag PF 410 b) 5025 Silver Conductor



کمتر آن در سطح منسوج شده و در اثر انجام عملیات سایش مقدار بیشتری عامل رسانایی از روی سطح حذف و در نتیجه مقاومت الکتریکی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که PES2 بیشترین افزایش مقاومت الکتریکی را در نمونه های چاپ شده در هر دو جوهر بکار رفته نشان می دهد (% 209). در مورد چاپ با جوهر Electrodag PF 410 و Silver Conductor در مورد چاپ با جوهر Silver Conductor 579% در جدول شماره ۱ مشاهده می شود این ماده دارای ظرفیت جذب بسیار پایینی می باشد (% 63/73) که سبب می شود جذب جوهر توسط این منسوج به مقدار بسیار جزئی صورت گیرد. محدوده مقدار مقاومت الکتریکی بدست آمده پس از عملیات سایش در مورد چاپ جوهر Electrodag PF 410 برابر با $0/234 - 0/026 \Omega/sq$ و این محدوده در مورد چاپ جوهر Silver Conductor 5025 برابر با $0/396 - 0/022 \Omega/sq$ می باشد.

مقاومت الکتریکی پس از شستشو

"منسوجات هوشمند" مانند ژاکت O'Neil's Nav که GPS در آن تعبیه گردیده و هم اکنون در بازار در دسترس می باشد در زمان شستشو نیاز به جداسازی تمام قطعات الحاقی داشته و این موضوع سبب سخت شدن شرایط نگهداری آن و در نتیجه نارضایتی مشتریان گردیده است. بنابراین اگر هدف نهایی از چاپ رسانایی در این سطوح بکار بردن آن به عنوان منسوج هوشمند می باشد، مقاومت شستشویی از پارامترهای بسیار مهم محسوب خواهد شد. در این تحقیق تغییرات رسانایی نمونه پارچه های چاپ شده توسط شستشوی خانگی، مطابق با روش استاندارد ISO6330:2000 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این روش مطابق با برنامه شستشوی 6A که در دمای $3 \pm C$ و مناسب نمونه های چاپ شده می باشد، نمونه پارچه ها را ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ بار شستشو



شکل شماره ۴: دستگاه اندازه گیری مقاومت سایشی

مکانیکی ایجاد شده توسط این دستگاه بر روی ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ دور تنظیم شده است. پس از ایجاد سایش، لکه های خاکستری رنگ بر روی سطح پارچه پشمی زیر نمونه مشاهده می شود که نشان دهنده انتقال لایه رسانای چاپ شده به سطح پشمی در اثر ایجاد سایش می باشد. این امر موجب افزایش مقاومت الکتریکی سطح چاپ و در نتیجه کاهش رسانایی می گردد. مقدار افزایش مقاومت الکتریکی مطابق با رابطه زیر قابل محاسبه می باشد:


$$\Delta R_{sq} = \frac{R_M - R_0}{R_0}$$

R_m : مقاومت الکتریکی بدست آمده پس از عملیات سایش
 R_0 : مقاومت الکتریکی بدست آمده قبل از عملیات سایش
 نتایج بدست آمده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی نمونه ها پس از ۵۰۰۰ دور سایش در شکل زیر مشخص گردیده است:
 در مقایسه بین دو جوهر بکار رفته پس از انجام آزمایش سایش بر روی نمونه پارچه های چاپ شده و اندازه گیری مقاومت الکتریکی نهایی، مشخص گردید که مقاومت الکتریکی حاصله در نمونه پارچه های چاپ شده با جوهر Silver Conductor 5025 بسیار بیشتر می باشد. این پدیده به دلیل ویسکوزیته و کشش سطحی بالاتر جوهر می باشد که سبب نفوذ


5025 Silver Conductor مقاومت سطح جوهر برابر با $0/015 - 0/012 \Omega/sq$ و نیز محدوده مقاومت الکتریکی بدست آمده در شکل شماره ۳ در مورد چاپ این جوهر بسیار بالاتر از این مقدار و بین $0/020 \Omega/sq$ تا $0/104$ می باشد. با مقایسه اطلاعات داده شده در بالا می توان گفت تفاوت مقادیر بیان شده مربوط به سطح چاپ بوده و در سطوح متخلخل مقداری جوهر جذب سطح شده و در نتیجه میزان مقاومت الکتریکی حاصله بیشتر از مورد مشابه آن بر روی سطح سخت و بدون منفذ می گردد. نکته دیگری که از مقایسه داده های موجود می توان به آن اشاره نمود مربوط به تفاوت مقاومت الکتریکی بدست آمده در چاپ جوهر بکار رفته می باشد. جوهر Electrodag PF 410 به دلیل ویسکوزیته و کشش سطحی پایین تر، نفوذ بیشتری در منسوج داشته و بنابراین سبب ایجاد مقاومت الکتریکی بالاتر نسبت به جوهر 5025 Silver Conductor می شود.

مقاومت الکتریکی پس از ایجاد سایش


از آنجاییکه هدف نهایی از تهیه پوشاک الکترونیکی، استفاده روزمره از آنها بوده و به طور حتم سطح منسوج در طول کاربرد در تماس با مواد پیرامون خود و نیز پوست انسان قرار می گیرد، بررسی فاکتور مقاومت سایشی نمونه های رسانای چاپ شده و مطالعه اثر سایش بر میزان تغییرات مقاومت الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد سایش مطابق شکل شماره ۴ بر اساس روش Martindale و استاندارد ISO12942:1998 صورت می گیرد. در این روش نمونه ها به شکل دایره ای بریده شده و در جایگاه نگهدارنده نمونه قرار گرفته و سپس وزنه ۱۲ KPa بر روی سطح کاملاً پشمی ساییده شده و همچنان در طول آزمایش نگهدارنده نمونه نیز حول محور عمودی خود در حال چرخش می باشد. سایش های



شکل شماره ۵: مقاومت الکتریکی نمونه ها پس از ۵۰۰۰ دور سایش Electrodag PF 410 (a) و Silver Conductor 5025 (b)



شکل شماره ۶: نمونه های چاپ شده با جوهر Electrodag PF 410 پس از ۲۰ بار شستشو
a) CV3 b) PA1 c) PES1 d) CO/PES



شکل شماره ۷: نمونه های چاپ شده با جوهر 5025 Silver Conductor پس از ۲۰ بار شستشو
a) CV3 b) PA1 c) PES1 d) CO/PES

می دهند. پس از هر ۵ بار شستشو مقدار مقاومت الکتریکی اندازه گیری شده است. پس از ۲۰ بار شستشو تقریباً نیمی از نمونه ها رسانایی خود را از دست داده و سایر نمونه ها نیز مقاومت الکتریکی بسیار بالایی را نشان می دهند. برای نمونه هایی که پس از ۲۰ بار شستشو رسانا باقی ماندند، مقدار مقاومت الکتریکی حاصله بسیار بالا بوده و در محدوده $2 - 244 \Omega/sq$ می باشد.

در مورد استفاده از جوهر Electrodag PF 410 کمترین مقدار مقاومت مربوط به نمونه پارچه CO/PES برابر با $2 \Omega/sq$ و بیشترین مقدار مقاومت مربوط به نمونه پارچه CO4 برابر با $71 \Omega/sq$ بوده در حالیکه در مورد استفاده از جوهر 5025 Silver Conductor کمترین مقدار مقاومت مربوط به نمونه پارچه CO/PES برابر با $4 \Omega/sq$ و بیشترین مقدار مقاومت مربوط به نمونه پارچه PES4 برابر با $244 \Omega/sq$ می باشد. با توجه به اعداد و ارقام حاصله می توان نتیجه گیری کرد که به طور کلی مقاومت های الکتریکی حاصله از چاپ جوهر Electrodag PF 410 مقادیر کمتری را در مقایسه با نمونه های چاپ شده با جوهر 5025 Silver Conductor نشان می دهد در حالیکه قبل از عملیات

جدول شماره ۳: خصوصیات دو جوهر بکار رفته در چاپ اسکرین

مقاومت سطح $R_{sq} (\Omega/sq)$				جنس پارچه بکار رفته
ink5025		Electrodag PF 410		
پس از ۲۰ بار شستشو	قبل از شستشو	پس از ۲۰ بار شستشو	قبل از شستشو	
۲۰۳	۰/۰۳۲	-	۰/۰۳۳	CO1
-	۰/۰۴۸	۴۰	۰/۰۵۰	CO2
-	۰/۰۸۲	-	۰/۰۶۸	CO3
-	۰/۰۶۰	۷۱	۰/۰۴۴	CO4
۲۶	۰/۰۴۴	-	۰/۰۶۱	CV1
۳۳	۰/۱۰۴	۷	۰/۰۳۰	CV2
۱۱	۰/۰۲۰	۳۶	۰/۰۴۸	CV3
۴۵	۰/۰۲۴	-	۰/۰۹۵	PA1
-	۰/۰۲۰	۲۴	۰/۱۲۹	PES1
-	۰/۰۵۸	-	۰/۰۴۸	PES2
-	۰/۰۲۲	-	۰/۰۹۹	PES3
۲۴۴	۰/۰۲۱	۸	۰/۰۳۸	PES4
۴	۰/۰۲۵	۲	۰/۰۳۴	CO/PES1
۷۸	۰/۰۸۴	۵	۰/۰۵۱	PES/CV2



شده است.

همانطور که مشاهده می شود مقدار مقاومت الکتریکی نمونه های چاپ شده توسط جوهر Electrodag PF 410 (بین $0.025 \Omega/sq$ - $0.061 \Omega/sq$) (بالتر از نمونه های حاصل از چاپ با جوهر 5025 Silver Conductor (بین $0.015 \Omega/sq$ - $0.030 \Omega/sq$) می باشد.

مقاومت الکتریکی پس از شستشو

عملیات شستشو پس از پوشش دهی سطح با لایه TPU صورت گرفته و نتایج حاصله مطابق با شکل شماره ۱۰ می باشد. همانطور که مشاهده می شود پس از پوشش دهی، افزایش کمتری در مقاومت الکتریکی در اثر شستشو مشاهده می شود. همچنین مشخص شده است که پارچه های پلی استری خصوصیات الکتریکی بسیار خوبی را پس از شستشو دارا می باشند. پارامتر تاثیر گذار دیگر ضخامت پارچه ها بوده که هر چه بیشتر باشد سطح رسانای بالاتری را موجب می شود.

مرجع

"Electrical Conductive Textiles Obtained by Screen Printing", Ilda Kazani, Carla Hertleer et al, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 57-63.

معرفی شده توسط مراجع موجود روش Van Der Pauw می باشد. در این روش ۴ نوار مسی در نقاط مرزی نمونه رسانا که می تواند در گوشه ها یا در جهت عمود به هم و یا در طول $1/3$ یا $1/4$ باشد، نسبت به هم قرار داده شوند. این نوارها توسط چسب الکتریکی به سطح متصل می گردند. از دو نقطه اتصالی کنار هم برای عبور جریان الکتریکی استفاده شده و از دو نقطه دیگر می توان مقدار ولتاژ را بدست آورد. جریان کاربردی در این پژوهش 400 ، 400 و 1000 mA در نظر گرفته شده است. از آنجاییکه مقاومت سطح به صورت خطی تغییر می کند میانگین اعداد بدست آمده در نظر گرفته می شود. این اندازه گیری ها در دمای اتاق صورت گرفته است. مقاومت سطح توسط روابط زیر قابل محاسبه می باشند:

$$R_{sq} = \frac{\pi \cdot V}{I \cdot \ln 2}$$

$$R_{sq} = 4.53 \cdot \frac{V}{I}$$


عدد $4/53$ ضریب تصحیح می باشد.

در سری دوم آزمایشات ۸ نمونه پارچه جهت چاپ هر دو نوع جوهر مطابق شکل ۹ در نظر گرفته شده و پس از چاپ و پوشش دهی سطح با لایه TPU مقدار مقاومت الکتریکی آنها اندازه گیری


شستشو عکس این روند مشاهده گردیده است. شکل های شماره ۶ و ۷ نشان دهنده عبور جوهر از روی سطح و نفوذ آن به درون ساختار می باشد.

اندازه گیری مقاومت الکتریکی توسط روش Van Der Pauw:

جهت جلوگیری از ایجاد هر نوع ترک بر روی سطح چاپ پس از عملیات شستشو، پیش از انجام فرایند شستشو یک لایه پلی اورتان ترموپلاستیک (TPU) از شرکت Epurex (LPT) با ضخامت $80 \mu m$ بر روی سطح چاپ پوشش داده می شود. از آنجاییکه لایه رسانا پوشش دهی شده است نمی توان از روش معمول ۴ درگاه برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی استفاده کرد. روش جایگزین




شکل شماره ۸: اندازه گیری مقاومت الکتریکی توسط روش Van Der Pauw



شکل شماره ۹: مقاومت الکتریکی نمونه های چاپ شده پس از پوشش دهی توسط لایه TPU

a) Electrodag PF 410 b) 5025 Silver Conductor



شکل شماره ۱۰: مقاومت الکتریکی نمونه های چاپ شده پس از پوشش دهی توسط لایه TPU

A. قبل از شستشو B. پس از شستشو a) Electrodag PF 410 b) 5025 Silver Conductor