



تشکیل ذرات تیتانیوم دی اکسید در نانوالیاف PAN حاوی تیتانیوم ایزوپروپوکسید در مرحله فعال سازی

فهیمة مهرپویا^۱، حسین توانایی^۲، محمد مرشد^۳، مهران غیائی^۳

چکیده:

تولید ذرات تیتانیوم دی اکسید با ابعاد نانو با استفاده از فرآیندهای هیدرولیز و تراکم آلکوکسیدهای تیتانیوم ممکن است. تیتانیوم ایزوپروپوکسید یکی از پرکاربردترین پیش ماده‌ها برای تولید تیتانیوم دی اکسید می‌باشد. در این پروژه نانوذرات تیتانیوم دی اکسید به روش تشکیل در جا در نانوالیاف فعال تولید شدند. در فرآیند تشکیل در جا، ذرات اکسید فلزی با استفاده از پیش ماده فلزی در یک بستر پلیمری تولید می‌شوند. از مزایای این روش می‌توان به امکان کسب درصدهای بالاتر ذرات تیتانیوم دی اکسید در نانوالیاف کامپوزیتی کربن فعال علی‌رغم عدم تجمع نانوذرات اشاره نمود. خواص نانوالیاف کربن فعال حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید، مانند مرفولوژی سطح، شاخص بلوری، اندازه بلور، نسبت فرم آنا تا ز به روتایل، اندازه و تجمع نانوذرات تیتانیوم دی اکسید با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی، طیف پراش پرتو ایکس و آنالیز عنصری روبشی پراش الکترون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

مقدمه

تیتانیوم دی اکسید (TiO_2) یکی از پرکاربردترین فوتوکاتالیست‌ها است که مزایای بسیاری مانند پایداری شیمیایی، قیمت ارزان و در دسترس بودن را داراست. برای افزایش بازده فوتوکاتالیستی این ماده می‌توان آن را با حامل‌های غیرفعال از نظر شیمیایی و متخلخل مانند کربن فعال همراه نمود. تاکنون تحقیقات زیادی برای به کارگیری کربن فعال به عنوان بستر فوتوکاتالیست‌های بر پایه تیتانیوم دی اکسید صورت پذیرفته است. بستر کربن فعال از طریق افزایش سطح مخصوص، به بهبود خواص فوتوکاتالیستی تیتانیوم دی اکسید کمک می‌کند [۱]. نانوالیاف کربن فعال به عنوان یک حامل کاتالیستی برای ذرات تیتانیوم دی اکسید مورد استفاده قرار می‌گیرند. تا به حال در اکثر روش‌هایی که برای تولید نانوالیاف کربن فعال حاوی ذرات فوتوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید به کار گرفته شده‌اند پودر تیتانیوم دی اکسید به صورت مستقیم به محلول پلیمری اضافه شده است [۲-۳]. این امر دو مشکل عمده را به همراه داشته است، از یک سو امکان اضافه نمودن درصدهای بالاتر تیتانیوم دی اکسید به محلول الکتروروسی امکانپذیر نمی‌باشد چون غلظت‌های بالا مشکلاتی مانند گرفتگی سوزن را به همراه دارد. از سوی دیگر حصول توزیع یکنواخت ذرات تیتانیوم دی اکسید در بسترهایی مثل نانوالیاف با مشکل روبرو می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق افزایش یکنواختی توزیع و افزایش مقدار نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تولید شده در نانوالیاف کربن فعال با استفاده از هیدرولیز و کندانه شدن تیتانیوم ایزوپروپوکسید [۴] در حین عملیات حرارتی، می‌باشد که بهبود خواص فوتوکاتالیستی و کاتالیستی ذرات تیتانیوم دی اکسید را دربر خواهد داشت.


روش تحقیق

مواد مصرفی

پلی اکریلونیتریل (PAN)، تیتانیوم ایزوپروپوکسید (TTPP)، دی متیل فرمامید (DMF)، اتانول خشک (Ft)، گاز اکسیژن و نیتروژن آزمایشگاهی.


انجام آزمایشات

ابتدا محلول‌هایی مرکب از پلی اکریلونیتریل و N، N-دی متیل فرمامید (DMF) تهیه گردید. سپس محلول دومی متشکل از N، N-دی متیل فرمامید، اتانول و تیتانیوم ایزوپروپوکسید آماده شد و در مرحله بعد محلول دوم به صورت قطره قطره به محلول اول افزوده شده و محلول حاصله به مدت یک ساعت در ۶۰ درجه به کمک همزن مغناطیسی مرتباً زده شد. در این مدت محلول زرد شفاف حاصل گردید. پس از آماده‌سازی محلول نهایی (دارای ۹٪ تیتانیوم ایزوپروپوکسید)، فرآیند الکتروروسی به کمک سرنگ یک میلی‌لیتری و با شرایط سرعت تغذیه ۰/۲ ml/h و فاصله نوک سوزن - درام جمع‌کننده ۱۵ سانتی‌متر، ولتاژ ۲۰ کیلوولت و مدت زمان ۳ ساعت، بر روی فوم پلی اورتانی پوشش داده شده با کربن فعال، انجام شد. نمونه‌های حاصله پس از الکتروروسی از فوم جدا گردیده و فرآیندهای پایدارسازی، کربونیزه کردن و فعال‌سازی بر روی نمونه‌ها درون کوره اتمسفری تیوبی تحت گاز نیتروژن مطابق با شکل ۱ انجام شد. در ادامه ویژگی‌های نمونه‌ها با استفاده از تصاویر میکروسکوپ SEM و FESEM و طیف‌های EDS و XRD مورد بررسی قرار گرفت.



شکل ۱. نمودار دما/زمان فرآیندهای


پایدارسازی، کربونیزه‌سازی و فعال‌سازی نانوالیاف کامپوزیتی




نتایج و بحث

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی

شکل ۲ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه پلی اکریلونیتریل خالص و نمونه تهیه شده از محلول حاوی ۷٪ تیتانیوم ایزوپروپوکسید را قبل و بعد از فعال سازی نشان می دهد.



شکل ۳. طیف پراش پرتو X نانوالیاف کربن فعال خالص و نانوالیاف فعال شده تهیه شده از محلول حاوی ۷٪ تیتانیوم ایزوپروپوکسید



شکل ۲. تصاویر SEM نانوالیاف پلی اکریلونیتریل خالص، و نانوالیاف حاوی ۷٪ تیتانیوم ایزوپروپوکسید

تیتانیوم دی اکسید دارای چهار ساختار کریستالی شناخته شده است که پایدارترین آن ها روتایل و بعد از آن آناتاز می باشد. در طیف پراش اشعه X تیتانیوم دی اکسید، پیک های شاخص فرم روتایل به ترتیب اهمیت در زوایای ۲۵، ۲۷ و ۳۶ درجه ظاهر می شوند که به ترتیب به صفحات کریستالی (۱۰۱)، (۱۰۱) و (۱۰۱) ربط داده می شوند. پیک های شاخص فرم آناتاز به ترتیب اهمیت در زوایای ۲۵، ۲۵ و ۴۸ درجه دیده می شوند که به صفحات کریستالی (۱۰۱) و (۲۰۰) مربوط می باشند [۵]. همانطور که شکل ۳ نشان می دهد.

نانوالیاف کربن فعال تولیدی حاوی تیتانیوم دی اکسید از درصد بسیار بالایی از آناتاز برخوردارند که با توجه به اینکه خواص کاتالیستی و فوتوکاتالیستی مورد انتظار از تیتانیوم دی اکسید عموماً مربوط به فاز آناتاز هستند، می توان گفت از مزایای روش تولیدی ارائه شده در این تحقیق می باشد. لازم به ذکر است از مقایسه ی طیف های پراش پرتو X نمونه ها که در شکل ۳ فقط طیف مربوط به دو نمونه ارائه شده است می توان نتیجه گرفت با افزایش غلظت تیتانیوم ایزوپروپوکسید در محلول الکترولیزی، مقدار تیتانیوم دی اکسید بلورین افزایش می یابد که شاخص بلوری و اندازه بلور (به ترتیب اندازه گیری شده بر اساس رابطه ۱ و ۲ (رابطه شرر)) برای نمونه تهیه شده از محلول حاوی ۷٪ تیتانیوم ایزوپروپوکسید به ترتیب برابر ۲۶/۳۸٪ و ۸/۷۳ می باشند.

$$X\% = \left[\frac{A_C}{(A_C + A_A)} \right] \times 100 \quad \text{رابطه ۱- شاخص بلوری (درصد)}$$

$$X = \text{مساحت ناحیه آمورف،}$$

$$AA = \text{مساحت ناحیه بلوری و}$$

$$AC = \text{نسبت بلوری.}$$


همچنین در جدول ۱ میانگین قطر نانوالیاف به همراه ضریب تغییرات آنها قبل و بعد از فعال سازی و همچنین گرانی محلول ها ارائه شده است. همان طور که در شکل ۲ و جدول ۱ دیده می شود با افزوده شدن تیتانیوم ایزوپروپوکسید به محلول الکترولیزی، میانگین قطر نانوالیاف افزایش یافته است که این امر به افزایش گرانی محلول با افزایش درصد تیتانیوم ایزوپروپوکسید در ارتباط می باشد. لازم به ذکر است افزایش گرانی محلول پلیمری منجر به افزایش نیروی ویسکوالاستیک و مقاومت محلول در برابر ازدیاد طول می شود و در نتیجه قطر نانوالیاف افزایش می یابد. در رابطه با علت کاهش قطر نانوالیاف پس از فعال سازی می توان گفت که عناصر غیر کربنی پس از پیرولیز نانوالیاف پلی اکریلونیتریل حاوی نانوذرات اکسید فلزی طی فرآیندهای کربونیزاسیون و فعال سازی، پیش ماده را ترک می کنند. با خروج عناصر غیر کربنی از نانوالیاف پلی اکریلونیتریل حاوی نانوذرات اکسید فلزی، یک جمع شدگی در نانوالیاف رخ می دهد.

مطالعه طیف پراش پرتو X

شکل ۳ نمایانگر طیف پراش پرتو X نانوالیاف کربن فعال خالص و نانوالیاف

جدول ۱. میانگین قطر و ضریب تغییرات نانوالیاف پلی اکریلونیتریل ۱۰۰٪ و حاوی ترکیب تیتانیومی قبل و بعد از فعال سازی

نمونه	ضریب تغییرات نانوالیاف بعد از فعال سازی (%)	میانگین قطر نانوالیاف بعد از فعال سازی (nm)	ضریب تغییرات نانوالیاف الکترولیزی شده (%)	میانگین قطر نانوالیاف الکترولیزی شده (nm)
۱۲٪PAN	۲۰/۴۹	۱۷۷/۳۶	۱۴/۶۱	۲۰۱/۵۱
۱۲٪PAN-۵٪TTPP	۱۵/۳۴	۱۸۳/۸۱	۱۶/۳۰	۲۵۱/۲۳
۱۲٪PAN-۷٪TTPP	۳۶/۴۸	۲۳۵/۱۶	۲۳/۹۱	۴۳۷/۷۳
۱۲٪PAN-۹٪TTPP	۲۰/۴۸	۲۴۴/۰۰	۱۷/۷۶	۴۷۵/۴۰



تیتانیوم‌دی‌اکسید در بستر نانوالیاف کربنی را می‌توان به عنوان برتری روش تولید درجا نانوذرات در مقابل روش مخلوط نمودن ذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید به محلول پلیمری در نظر گرفت.

آنالیز عنصری نانوالیاف کربن فعال حاوی نانوذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید
نمودارهای نتایج آنالیز عنصری نانوالیاف کربن فعال خالص و حاوی نانوذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید تهیه شده از محلول حاوی ۷٪ تیتانیوم ایزوپروپوکسید که با استفاده از دستگاه EDS تهیه شده است، در شکل ۵ ارائه شده است. همانطور که از شکل ۵ برداشت می‌شود نتایج آنالیز عنصری نمونه‌ها نیز حضور عنصر تیتانیوم را تصدیق می‌کنند. همچنین افزایش درصد وزنی و اتمی عنصر تیتانیوم پس از اتمام فرآیند فعال‌سازی را می‌توان به حذف کامل موادی با دمای جوش پایین مانند آب، اتانول و دی‌متیل فرمامید و عناصر غیر کربنی نسبت داد.

نتیجه‌گیری

- ۱- روش تولید درجا، در بستر قرار دادن درصدهای بالایی از نانوذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید در نانوالیاف کربن فعال را امکان‌پذیر می‌سازد.
- ۲- نانوذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید بر روی سطح نانوالیاف کربن فعال از توزیع یکنواختی برخوردارند.
- ۳- افزایش غلظت تیتانیوم ایزوپروپوکسید، موجب افزایش قطر نانوالیاف کامپوزیتی الکتروریسی شده می‌شوند. همچنین اعمال فرآیندهای پایدارسازی، کربونیزاسیون و فعال‌سازی به کاهش میانگین قطر نانوالیاف می‌انجامد.

پی‌نوشت

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشکده نساجی - دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان*
 ۲. استاد - دانشکده نساجی - دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان
 ۳. استاد - دانشکده شیمی - دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان
- *f.mehrpoua@tx.iut.ac.ir

منابع در دفتر مجله موجود است.

$$t = \frac{\kappa \lambda}{\beta \cos \theta}$$

رابطه ۲- رابطه شرر


t = اندازه بلور،

$$\kappa = 0.89,$$

λ = طول موج اشعه‌ی ایکس (که برای پرتوی تابش CuKa برابر با 1.5405 \AA است)،
 θ = زاویه‌ی براگ و
 β = عرض پیک در نصف ارتفاع ماکزیمم.


بررسی مرفولوژی نانوالیاف کربن فعال حاوی نانوذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید (تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی)

برای بررسی نحوه توزیع نانوذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید در طول نانوالیاف کربن فعال و مطالعه دقیق‌تر مرفولوژی این نانوالیاف از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی استفاده شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی نانوالیاف کربن فعال خالص و حاوی تیتانیوم‌دی‌اکسید تهیه شده از محلول حاوی ۷٪ تیتانیوم ایزوپروپوکسید در شکل ۴ ارائه شده‌اند.



شکل ۴. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی نانوالیاف کربن فعال خالص و حاوی تیتانیوم‌دی‌اکسید تهیه شده از محلول حاوی ۷٪ تیتانیوم ایزوپروپوکسید.

همانطور که در تصویر مربوط به نانوالیاف کربن فعال خالص دیده می‌شود، الیاف دارای سطحی نسبتاً صاف همراه با ترک‌های موضعی می‌باشند. اما در مورد نانوالیاف کربن فعال حاوی تیتانیوم‌دی‌اکسید به نظر می‌رسد ذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید بر روی سطح نانوالیاف قابل مشاهده هستند. همانطور که در تصاویر الکترونی روبشی نشر میدانی نانوالیاف کربن فعال حاوی تیتانیوم‌دی‌اکسید مشاهده می‌شود، تجمع نانوذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید بر روی سطح نانوالیاف رخ نداده است و نانوذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید به صورت یکنواخت در سطح نانوالیاف پخش شده‌اند. پخش یکنواخت ذرات



شکل ۵- نمودار (EDS، a) نانوالیاف کربن فعال خالص، (b و c) نانوالیاف تهیه شده از محلول حاوی ۷٪ تیتانیوم ایزوپروپوکسید به ترتیب قبل و بعد از فعال‌سازی