



نانو تکنولوژی

طراحی مواد تنفس پذیر ضد آب بر پایه نانوالیاف الکتروریسی شده و ارزیابی ویژگی های عملکردی

مترجم: عباس حاجی پور

چکیده

برای توسعه مواد تنفس پذیر ضد آب برای کاربردهای مختلف مصرف کننده، ما از الکتروریسی برای ساخت سیستم های پارچه لایه ای با ساختارهای مختلف مرکب استفاده کردیم. مخصوصاً، ما ساختارهای پارچه روکش شده بر پایه وب های نانوالیاف الکتروریسی شده با مقادیر مختلف تراکم وب نانوالیاف و همچنین بستریهای مختلف و ساختارهای لایه را توسعه دادیم و سپس تنفس پذیری و ضد آب بودن مواد را بررسی کردیم. تنفس پذیری و ضد آب بودن سیستم های پارچه لایه ای با پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول از قبیل پارچه های با بافت متراکم، پارچه پوشانده شده با (لمینت شده) غشاء میکرو متخلخل، پارچه پوشانده شده با پلی اوراتان غیر متخلخل آب دوست مقایسه شد. تنفس پذیری و مقدار عملکرد متفاوت مانعی بوسیله تفاوت ساختار لایه و بستر در سیستم های پارچه روکش شده با وب نانوالیاف الکتروریسی شده بدست آورده شد. یکنواختی وب نانوالیاف و فرآیند روکش شدن نیز بر روی عملکردهای مانعی و راحتی تاثیر گذاشت. مقایسه عملکردهای تنفس پذیری و ضد آبی بین مواد جدید و مواد تنفس پذیر ضد آب متداول نشان داد که ساختارهای روکشی بر پایه وب های نانوالیاف الکتروریسی شده، مقاومت بالاتری در برابر نفوذ آب نسبت به پارچه های با بافت متراکم و درجه بالاتری از بخار رطوبت و نفوذپذیری هوا نسبت به پارچه های پوشانده شده با غشاء میکرومتخلخل و پارچه های پوشش داده شده، با انتخاب مناسب ساختار لایه، پارچه بستر و فرآیند روکش شدن فراهم می کند.

مقدمه

آب بودن را پیشنهاد می دهند، توسعه یابند. تقاضا برای توسعه محدوده گوناگون پارچه های تنفس پذیر ضد آب، محققان را برای جستجو جدیدترین روش ها برای تولید ضد آب بودن و تنفس پذیری علاوه بر پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول در بازار ترغیب کرد. روش الکتروریسی به عنوان یکی از رویکردها برای توسعه مواد تنفس پذیر ضد آب بکار می رود. الکتروریسی یک وب بسیار نازک غشاء مانند از الیاف بسیار ظریف با اندازه منافذ بسیار کوچک فراهم می کند که برای کاربردهای مختلف از فیلتراسیون تا داربست بافت، سنسورها، و لباس های محافظتی جذاب می باشد. وب های نانوالیاف الکتروریسی شده می توانند با ساختار متخلخل مطلوب برای بهره مند سازی عملکرد راحتی و مانعی مهندسی شوند. مخلوط منحصر بفرد مساحت سطح مخصوص بالا، انعطاف پذیری، وزن کم و ساختار متخلخل با سطح مطلوبی از باز بودن، از چنین الیافی یک ماده ممتاز برای استفاده در پوشاک عملکرد بالا می سازد. تکنولوژی الیاف نانو برای استفاده در محدوده وسیعی از کاربردهای تجاری کوچک که از نانو مواد الکتروریسی شده استفاده می کند، از آزمایشگاه گرفته شده است. اگرچه چندین شرکت به تولید زیاد نانو الیاف دست

پارچه های تنفس پذیر ضد آب برای استفاده در پوشاک برای فراهم کردن محافظت از بدن انسان از عوامل محیطی از قبیل باران، باد، عوامل مضر توسعه یافته اند، درحالی که اجازه می دهند تا بخار آب از طریق آنها پخش شود. تعداد کاربردهای پارچه های تنفس پذیر ضد آب از لباس های بیرون برای راحتی و ورزش تا استفاده های پزشکی مخصوص و نظامی در حال افزایش است. با این حال، شرایط کاربرد و عملکرد مورد نیاز بطور وسیعی به استفاده نهایی وابسته است. پارچه های تنفس پذیر ضد آب در ورزش های بیرونی و پوشاک راحتی در حالی که محافظت از آب و هوا را فراهم می کند، نیاز به فراهم کردن پوشش با راحتی بالاتر دارد، زیرا مصرف کننده ها از راحتی لباس هنگام پوشیدن چنین پوشاکی آگاه تر هستند. لباس کار محافظ برای مواردی از قبیل یونیفرم جنگی ارتش استفاده می شود، که ممکن است در معرض شرایط سخت آب و هوایی باشد و بنابراین نیاز به درجه بالایی از عملکرد مانع شونده دارد. برای مواجه شدن با محدوده های مختلف استفاده های نهایی و نیازهای مصرف کننده برای انواع مختلف فعالیتها، لازم است تا موادی که مقادیر مختلف تنفس پذیری و ضد

یافته اند، اما فیلترها هنوز استفاده تجاری اولیه از الیاف الکترورسی شده هستند. پتانسیل استفاده از وب های نانو الیاف الکترورسی شده برای مواد تنفس پذیر ضد آب در حال بررسی است. کانگ^۱ و همکاران امکان پذیری پلی اوراتان الکترورسی شده بر روی بستر پارچه ای برای تهیه پارچه های تنفس پذیر را بررسی کردند. لی^۲ و همکاران، تغییرات در خواص مکانیکی و خواص حرارتی و انتقال آب وب نانو الیاف تولید انبوه شده پس از شستشو برای ارزیابی امکان استفاده از نانو الیاف برای پوشاک بیرون را مورد بررسی قرار دادند. آنها گزارش کردند که خواص مکانیکی وب نانو الیاف برای استفاده به عنوان لباس در پوشاک بیرون اگر فرایند روکش شدن در تولیدشان استفاده شود و مواد وب نانو الیاف خواص حرارتی و انتقال آب را بعد از تکرار شستشو حفظ کنند، مناسب می باشد. از آنجایی که وب های نانو الیاف بسیار نازک هستند، آنها معمولاً نیاز به ساختار حمایت کننده برای کاربرهای تجاری دارند، و روشی که در آن لایه های نانو الیاف در داخل ماده مخلوط نهایی قرار می گیرند، می تواند بر روی عملکرد مانعی و راحتی ماده تاثیر بگذارد. به منظور بررسی بیشتر کاربردهای تجاری وب های نانو الیاف الکترورسی شده برای کاربردهای پارچه تنفس پذیر ضد آب، لازم است تا مواد نانو الیاف الکترورسی شده با ساختارهای مختلف کامپوزیت و مقادیر مختلف تراکم وب نانو الیاف توسعه یابد و چگونگی تاثیر این فاکتورها بر روی تنفس پذیری و ضد آب بودن بررسی شود. این اطلاعات می توانند به صنعت کمک کنند تا مواد تنفس پذیر ضد آب جدید بر پایه نانو الیاف الکترورسی شده را بهتر طراحی کند. همچنین مهم است که این نوع جدید از مواد تنفس پذیر ضد آب با پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول در بازار بر حسب عملکرد مانعی و راحتی برای بررسی امکان ایجاد موقعیت جدید فروش مقایسه گردد. معرفی مواد تنفس پذیر ضد آب جدید می تواند طیف وسیعی از انتخاب برای مشتری فراهم کند و منجر به درجه بالاتری از تقسیم بندی در بازار می شود.

این پژوهش بر روی توسعه مواد تنفس پذیر ضد آب با استفاده از روش الکترورسی، که با استفاده های نهایی مختلف و نیازهای مشتری که برای انواع مختلف کاربردها مواجه می شود، تمرکز کرده است. سیستم پارچه های روکش شده بر پایه وب های نانو الیاف الکترورسی شده با مقادیر مختلف تراکم وب نانو الیاف و همچنین بسترهای مختلف و ساختارهای لایه ای توسعه یافته است. وب های نانو الیاف تولید شده در مقیاس زیاد، و همچنین وب های نانو الیاف ساخته شده با تراکم مختلف وب در آزمایش ما، برای تولید ساختارهای کامپوزیت مختلف استفاده شد. ضد آب بودن و تنفس پذیری سیستم های پارچه روکش شده ارزیابی شد و با پارچه های تنفس پذیر ضد آب موجود در بازار، از قبیل پارچه با بافت سنگین، پارچه پوشاننده شده با غشاء میکرو متخلخل و پارچه پوشش داده شده مقایسه شد.

پارچه با بافت متراکم (Kolon Fashion Material Co. کره) به عنوان بستر برای سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس آزمایشگاه استفاده شد. پارچه بستر، پلی استر ۱۰۰٪ بود و ضخامت ۰/۱۷ mm، وزن ۸۸/۴ g/m² و تعداد تار و پود ۱۶۰×۱۵۰ (W×F) / in داشت. چسب اورسل (3M Co.) آمریکا) قبل از فرایند الکترورسی برای بستر بکار رفت تا چسبندگی وب نانو الیاف به لایه های بستر را بهبود ببخشد.

نانو الیاف پلی اوراتان مستقیماً بر روی زمینه تحت شرایط مختلف از قبیل نرخ تغذیه متفاوت، ولتاژ برق، فاصله جمع کننده و قطرهای موئین برای یافتن شرایط بهینه ریسندگی برای تنظیم الکترورسی ما، الکترو رسی شدند. دو نوع سیستم پارچه لایه ای وب نانو الیاف در مقیاس آزمایشگاه با تراکم وب به ترتیب ۵/۶ و ۱۰/۲ g/m² تحت شرایط بهینه ریسندگی تولید شد.

سیستم های پارچه پوشاننده شده (لایه ای) با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه

سه نوع سیستم پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف با استفاده از نانو الیاف الکترورسی شده تولید شده در مقیاس انبوه تهیه شده از Finetex Technology Co تولید شد. وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه، پلی اوراتان با تراکم ۵/۲ g/m² بود. وب های نانو الیاف بر روی پارچه بستر با استفاده از گلتک توری و چسب پلی اوراتان برای حمایت وب های نازک نانو الیاف روکش شدند.

سه نوع سیستم پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه با بسترهای و ساختارهای لایه مختلف تهیه شدند. دو نوع از ساختارهای دو لایه ساخته شد که در بسترها استفاده شد. به ترتیب پارچه با بافت متراکم و پارچه پلی استر معمولی که عموماً به عنوان بستر در لایه های تنفس پذیر ضد آب متداول استفاده شده، برای بستر انتخاب می شود.

ساختار سه لایه نیز ساخته شد که پارچه پلی استر معمولی و تریکو نایلون به عنوان پارچه بستر استفاده شدند. وب نانو الیاف تولید شده در

1. Kang
2. Lee

بخش تجربی
مواد
سیستم های پارچه پوشاننده شده (لایه ای) با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس آزمایشگاه
پلت های پلی اوراتان از نوع تجاری (Pellethane™, 2103-80AE, Dow)

پلت های پلی اوراتان از نوع تجاری (Pellethane™, 2103-80AE, Dow)

پلت های پلی اوراتان از نوع تجاری (Pellethane™, 2103-80AE, Dow)

Specimen	Sample code	Construction	Nanofiber web density (g/m ²)	Substrate	Weight (g/m ²)	Thickness (mm)
Lab-scale nanofiber web layered fabric system	L1	2-layer	5.6	Densely woven 100 % polyester	91.9	0.18
	L2	2-layer	10.2	Densely woven 100 % polyester	92.4	0.23
Mass-produced nanofiber web layered fabric system	C1	2-layer	5.2	Densely woven 100 % polyester	97.9	0.17
	C2	2-layer	5.2	100 % polyester fabric	120.0	0.21
	C3	3-layer	5.2	100 % polyester fabric 100 % nylon tricot	187.9	0.46

جدول ۱. ساختار پارچه و مشخصات سیستم های پارچه لایه ای وب نانو الیاف

Specimen	Substrate	Weave construction	Weight (g/m ²)	Thickness (mm)	Fabric count (warp×filling/inch)
Densely woven fabric	100 % polyester	Dobby	88.4	0.17	160×150
PU coated fabric	100 % polyester	Plain	101.3	0.13	136×84
PTFE membrane laminated fabric	100 % polyester	Dobby	101.9	0.20	179×119

جدول ۲. مشخصات پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول

آمریکا) اندازه گیری شد. نرخ های جریان گاز از میان نمونه های تر و خشک بر حسب اختلاف فشار اندازه گیری شد و قطرهای منفذ در وسط منافذ در تنگ ترین بخش از منفذ تعیین شد.

مقاومت در برابر نفوذ آب

مقاومت در برابر نفوذ آب هر سیستم پارچه پوشاننده شده بر طبق ISO 811:1981، پارچه های نساجی - تعیین مقاومت در برابر نفوذ آب - آزمایش فشار ایستایی، با استفاده از دستگاه آزمایش فشار ایستایی (Textest Co.، FX3000III، سوئیس) برای ۵ نمونه اندازه گیری شد. دما آب در ۲۰±۲ °C نگه داشته شد و نرخ افزایش فشار آب در cmH₂O/min ۶۰ تنظیم شد. آزمایشات در اتمسفر کنترل شده، که دمای هوا ۲۰±۲ °C بود و رطوبت نسبی ۵±۶۵٪ بود، انجام شد.

نفوذ پذیری هوا

نفوذ پذیری هوا بر طبق ASTM D 737-2004، آزمایش استاندارد برای نفوذ پذیری هوای پارچه های نساجی، با استفاده از یک Frazier Air Permeability Tester برای ۱۰ نمونه ارزیابی شد. ناحیه آزمایش ۲۳۸ cm بود و افت فشار استفاده شده ۱۲۵ Pa بود.

انتقال بخار آب

نرخ انتقال بخار آب بر طبق ISO 2528:1995، روش وزنی (ظرف) مواد صفحه ای (اندازه گیری نرخ انتقال بخار آب) برای ۳ نمونه ارزیابی شد. کلراید کلسیم بی آب به عنوان ماده خشک کننده استفاده شد و آزمایشات در اتمسفر کنترل شده انجام شدند که دمای هوا ۳۸±۵ °C بود و رطوبت نسبی ۲±۹۰٪ بود.

مقیاس انبوه ابتدا به پارچه پلی استر معمولی روکش شد و سپس پارچه حلقوی تریکو نایلون به طرف دیگر وب روکش شد، بنابراین وب نانو الیاف بین دو پارچه بستر قرار گرفت. پارچه پلی استر معمولی ضخامت ۰/۱۵ mm، وزن ۱۰۹ g/m² و تعداد تار و پود ۹۳×۹۳ /in داشت. تریکو نایلون ضخامت ۰/۲۵ mm، وزن ۶۹ g/m² و تعداد تار و پود ۴۲×۴۸ /in داشت. مشخصات سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس آزمایشگاه و سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه در جدول ۱ نشان داده شده است.

پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول


برای مقایسه تنفس پذیری و ضد آب بودن، سه نوع پارچه تنفس پذیر ضد آب متداول، پارچه با بافت متراکم (Kolon Fashion Material Co.)، پارچه با غشاء میکرو متخلخل پلی تترافلوروئورواتیلین لایه شده (Donaldson Co.)، آمریکا) و پارچه پوشش داده شده با PU غیر متخلخل آب دوست (Hwashin Special Textile Filter Co.)، کره)، که معمولاً استفاده می شود، انتخاب شد. مشخصات پارچه ها در جدول ۲ آورده شده است.

مورفولوژی الیاف

مورفولوژی الیاف پلی اوراتان الکتروریسی شده و سیستم های پارچه پوشاننده شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی تحت گسیل میدانی (FE-SEM) (Hitachi Model S-4200، Nissei Sangyo)، ژاپن) بعد از پوشش دهی با Pt/Pd مورد بررسی قرار گرفت.

توزیع اندازه منافذ

توزیع اندازه منافذ بوسیله (Porous Materials, Inc.) Capillary Flow Porometer



شکل ۱. تصاویر SEM سیستم پارچه لایه ای وب نانو الیاف پلی اوراتان الکتروریسی تسده، (a) وب نانو الیاف در مقیاس آزمایشگاه، (b) وب نانو الیاف تولید تسده در مقیاس انبوه، (c) مقطع عرضی سیستم پارچه لایه ای وب نانو الیاف در مقیاس آزمایشگاه با تراکم وب $5/22 \text{ g/m}^2$ (C1)، و (d) مقطع عرضی سیستم پارچه لایه ای وب نانو الیاف تولید تسده در مقیاس انبوه با تراکم وب $5/22 \text{ g/m}^2$ (C1).

نتایج و بحث

مورفولوژی الیاف

کامپوزیت روکش شد. شکل (d) ۱ نمای مقطع عرضی سیستم پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه با تراکم وب $5/22 \text{ g/m}^2$ (C1) را نشان می دهد. چنانچه با سیستم پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس آزمایشگاه (شکل (c) ۱) مقایسه شود، لایه وب نانوالیاف بسیار نازک تر با ضخامت حدود $10 \mu\text{m}$ برای سیستم پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه مشاهده شد. که این ممکن است به علت فرآیند روکش دهی بکار رفته برای سیستم های پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه باشد. فشار بکار رفته برای وب و پارچه بستر در طول فرآیند روکش دهی ممکن است وب نانو الیاف نازکتر و فشرده تر ایجاد کند و این ممکن است بر روی عملکرد مانعی و راحتی مواد تاثیر بگذارد.

انتقال بخار آب

انتقال بخار آب، توانایی مواد برای اجازه عبور بخار رطوبت از میان ماده را نشان می دهد. نفوذپذیری بخار رطوبت در ارزیابی راحتی حرارتی بخصوص در محیط های گرم بسیار مهم است، زیرا تولید عرق و بخار مهمترین مکانیزم های خنک شوندگی برای حفظ راحتی حرارتی و اجتناب از فشار گرما در چنین محیط هایی است. نرخ های انتقال بخار آب سیستم های پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف الکتروریسی شده و پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول در شکل ۲ نشان داده شده است.


پارچه های با بافت متراکم، همانطور که انتظار می رفت، بالاترین نرخ انتقال بخار آب که $24 \text{ h} / 5500 \text{ g/m}^2$ می باشد را نشان می دهند. سیستم های پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف الکتروریسی شده نرخ های انتقال بخار رطوبت بین 2899 و $24 \text{ h} / 4300 \text{ g/m}^2$ ، بسته به نوع طراحی ساختار کامپوزیت نشان داد و این نرخ ها بسیار بیشتر از پارچه های روکش شده با PU بود.

پارچه های پوشش داده شده با PTFE انتقال بخار آب مشابه با C2، سیستم های پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف تولید شده در ابعاد انبوه، نشان داد. پارچه پوشش داده شده با PU، کمترین نرخ انتقال بخار آب، $24 \text{ h} / 250 \text{ g/m}^2$ ، نشان داد، که نشان می دهد که اگر برای مدت طولانی در طول فعالیت های شدید پوشیده شود، احتمالاً از نظر حرارتی راحت نمی باشند.


مقایسه سیستم های پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس آزمایشگاه، L1 و L2، با توجه به اینکه پارچه های بستر و ساختار

برای ساخت سیستم پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف الکتروریسی شده در مقیاس آزمایشگاه، الیاف پلی اوراتان تحت شرایط مختلف برای یافتن شرایط بهینه ریسندگی برای تنظیم الکتروریسی ما، الکتروریسی شدند. شکل (a) الیاف پلی اوراتان الکتروریسی شده بدست آمده از 2 ml/h ، ولتاژ 13 kV و فاصله جمع کننده 11 cm را نشان می دهد. الیاف استوانه ای با محدوده قطر 300 تا 500 nm بدست آورده شد. در شرایط بهینه، نانو الیاف پلی اوراتان مستقیماً بر روی بستر، یک پارچه با بافت سنگین، برای ایجاد سیستم پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس آزمایشگاه الکتروریسی شدند. شکل (c) ۱ نمای مقطع عرضی از سیستم پارچه لایه ای وب نانو الیاف در مقیاس آزمایشگاهی با تراکم وب $5/6 \text{ g/m}^2$ (L1) را نشان می دهد. ما مشاهده کردیم که لایه نازک وب نانو الیاف الکتروریسی شده بر روی پارچه بستر همانطور که بوسیله دایره نقطه ای نشان داده شده است، قرار گرفت.

مورفولوژی سطح وب نانو الیاف ساخته شده در مقیاس انبوه در شکل (b) ۱ نشان داده شده است. قطر نانو الیاف در محدوده 300 تا 500 nm بود که مشابه نانو الیاف در مقیاس آزمایشگاه بود. وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه به بستر پارچه در طرح های مختلف ساختار



شکل ۲. نرخ انتقال بخار آب سیستم های پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف الکتروریسی شده و پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول



شکل ۴. توزیع اندازه وسط منفذ

سیستم های پارچه لایه ای با یک لایه وب پلی اوراتان الکتروریسی شده.

وب نانو الیاف استفاده شد. جالب است که ما دریافتیم که سیستم های سه لایه (C3) نفوذ پذیری هوای بالاتر از سیستم دو لایه (C2) می دهد. به منظور بررسی دقیق تر، توزیع اندازه منفذ در این سیستم های پارچه لایه ای اندازه گیری شد. جریان موئینگی پرومتری برای اندازه گیری قطرهای منفذ تنها در وسط منافذ در تنگ ترین بخش منفذ برای سیستم های پارچه استفاده شد. همانطور که در شکل های ۴ نشان داده شده است، C3 توزیع اندازه منفذ باریک با محدوده اندازه منفذ از ۰/۳۹ تا ۰/۶۶ μm را نشان داد. قطر در بیشترین توزیع اندازه منفذ برای C3، ۰/۴۶ μm بود.

از طرف دیگر منافذ کوچکتر با محدوده اندازه منفذ پایین آمده تا ۰/۱۵ μm برای C2 مشاهده شد، که نشان دهنده توزیع وسیعتر اندازه منفذ است. قطر در بیشترین توزیع اندازه منفذ برای C2، ۰/۴۱ μm بود. به نظر می رسد که C3، شامل بخش بزرگتری از منافذ نسبتاً بزرگ نسبت به C2 است و این منافذ بزرگ ممکن است منجر به نفوذ پذیری هوای بالاتر نسبت به C2 شود. نفوذ پذیری هوا از نرخ جریان هوا از میان پارچه در یک اختلاف فشار داده شده بین دو سطح پارچه، بدست می آید. برای این نوع از جریان هوا در فشار داده شده، مقاومت به جریان از میان یک منفذ منفرد همچنانکه قطر منفذ افزایش می یابد، به طور

لایه مشابه در آن سیستم ها استفاده شد، تاثیر تراکم وب نانو الیاف بر روی انتقال بخار آب ساختارهای لایه ای را نشان می دهد. سیستم پارچه لایه ای با تراکم وب بالا (L2) نرخ انتقال بخار آب کمتر نسبت به سیستم های پارچه لایه ای با دانسیته وب کم (L1) داشت. نوع پارچه بستر و ساختار لایه نیز بر روی انتقال بخار آب ماده کامپوزیت نهایی تاثیر داشت. اگرچه انواع مشابه وب نانو الیاف در سیستم های پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه استفاده شد (C2، C1، C3)، اما آنها محدوده ای از انتقال بخار آب را نشان دادند. ساختارهای لایه ای که در پارچه های با بافت متراکم به عنوان بستر (C1) استفاده شد، انتقال بخار آب بالاتر از پارچه های پلی استر معمولی که به عنوان بستر (C2) استفاده شد، از خود نشان داد. سیستم سه لایه (C3) انتقال بخار آب کمتر نسبت به سیستم دو لایه (C2) ارائه داد. انتقال بخار آب از میان مواد نساجی نشان می دهد که بوسیله فاکتورهای مختلف از قبیل اندازه منفذ، مقدار خلل و فرج در ماده و ضخامت کنترل می شود. یافته های ما نشان می دهد که نه تنها لایه وب نانو الیاف، بلکه طراحی ساختار کامپوزیت، از قبیل ساختار لایه و ساختار پارچه بستر نیز ممکن است برای طول تخلخل یا منفذ مواد کامپوزیت نهایی و از اینرو عملکرد انتقال بخار آب مواد شرکت کند. در مقایسه با پارچه های تنفس پذیر ضد آب که معمولاً استفاده می شود، سیستم پارچه های پوشانده شده با وب نانو الیاف الکتروریسی شده، انتقال بخار آب در محدوده بین پارچه های با بافت متراکم و پارچه های پوشش داده شده با PU از خود نشان داد. بخصوص L1 و C1 انتقال بخار آب بالا نشان دادند که نوید بخش فراهم آوری راحتی حرارتی است.

نفوذ پذیری هوا


نفوذ پذیری هوای پارچه ها عملکرد تنفس پذیری و تهویه پارچه را نشان می دهد. عموماً، نفوذ پذیری پارچه به راحتی پوشاک، بخصوص در آب و هوای گرم و مرطوب مربوط می شود. شکل ۳ نفوذ پذیری هوای سیستم های پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف الکترو ریسی شده و پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول را نشان می دهد. پارچه های با بافت متراکم، بالاترین نفوذ پذیری هوا را نشان دادند در حالیکه پارچه های پوشش داده شده با PU بعد از پارچه های پوشانده شده با PTFE، کمترین نفوذ پذیری را ارائه دادند. سیستم های پارچه پوشانده شده با وب نانو الیاف الکتروریسی شده، نفوذ پذیری هوای بسیار بیشتر از پارچه های پوشش داده شده و پارچه های پوشانده شده (با PTFE) ارائه داد.

شکل ۳ نشان می دهد که سیستم های پارچه لایه ای با تراکم وب بالا (L2) تنفس پذیری هوای کمتر نسبت به سیستم های پارچه لایه ای با تراکم وب کمتر (L1) می دهد که ممکن است مربوط به اندازه منافذ کاهش پیدا کرده باشد. نوع پارچه بستر نیز بر روی نفوذ پذیری هوای سیستم های پارچه لایه ای اثر داشت. ساختار لایه ای، در پارچه هایی که پارچه با بافت متراکم به عنوان بستر استفاده شد (C1)، نفوذ پذیری هوای بالاتر از آنهایی که پارچه پلی استر معمولی به عنوان بستر استفاده شد (C2) نشان داد که در آن سیستم ها نوع مشابهی از

و خواص ماده و مایع را توضیح دهد. رابطه لاپلاس، $P=2\gamma\cos\theta/r$ ، نفوذ مایع به مواد را توضیح می دهد. P فشار لازم برای کشیدن مایع از میان منفذ می باشد، γ کشش سطحی مایع است، θ زاویه تماس در سطح مشترک مایع/ماده است، r شعاع منفذ می باشد. رابطه پویسوله، (Q) $(\Delta P/L) = [\pi r^4/8\eta]$ ، جریان مایع از میان یک منفذ را تشریح می کند. Q نرخ جریان مایع است، ΔP اختلاف فشار در امتداد طول منفذ می باشد، η ویسکوزیته مایع می باشد و L طول منفذ می باشد. همانطور که در این معادلات نشان داده شده است فاکتورهای Q از قبیل کشش سطحی و ویسکوزیته مایع، برهمکنش بین مایع و سطح ماده (که بوسیله زاویه تماس تعریف می شود)، هندسه منفذ ماده، و ضخامت ماده در نفوذ مایع به مواد تأثیر دارند. در میان سه نوع مختلف سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید در مقیاس انبوه، C3 مقاومت در برابر آب بیشتری نسبت به C2 نشان داد. ضخامت C3 بیشتر از دو برابر ضخامت C2 بود (جدول ۱ را مشاهده کنید)، و این ممکن است یک فاکتور شرکت کننده در محدود کردن نفوذ مایع به ماده باشد. ساختار دو لایه در پارچه ای که، پارچه با بافت متراکم به عنوان بستر استفاده شد (C1)، مقاومت در برابر آب بیشتری نسبت به C2، ساختار دو لایه در پارچه ای که، پارچه بافته شده با پلی استر معمولی به عنوان بستر استفاده شد، نشان داد، که ممکن است به ساختار هندسی پارچه بستر و برهمکنش بین مایع و ساختار سطحی بستر مربوط باشد. در واقع، C1 مقاومت در برابر آب مشابه با C3، ساختار سه لایه، فراهم می کند. این نتایج نشان می دهد که ساخت کامپوزیت نانو الیاف دو لایه با مقدار مشابه از ضد آب بودن کامپوزیت سه لایه بدون از دست دادن زیر دست و آویزش پارچه، ممکن است، اگر پارچه بستر مناسب انتخاب شود. که این موضوع اهمیت انتخاب ماده بستر مناسب که بتواند بیشترین عملکرد در ساختار کامپوزیت داشته باشد را نشان می دهد. در این مطالعه، از آنجا که ما می خواستیم تأثیر وب-های نانو الیاف بر روی عملکرد محافظتی و راحتی به جز تأثیرات تکمیل را بررسی کنیم، پارچه های بستر بدون تکمیل-های سطحی مورد استفاده قرار گرفتند. ما انتظار داریم که تکمیل مانعی بر روی پارچه بستر می تواند عملکرد محافظتی سیستم-های پارچه لایه ای را بیشتر بهبود بخشد.

ارزیابی مقایسه ای مواد تنفس پذیر ضد آب مختلف

تنفس پذیری و ضد آب بودن دو عملکرد متقابل ناسازگار می باشند؛ بنابراین مهم است که تعادل بین این خواص حفظ شود. برای دستیابی و مقایسه عملکرد کلی مواد تنفس پذیر ضد آب جدیداً توسعه یافته، عملکرد ضد آب بودن بر حسب خواص انتقال هوا و بخار رطوبت رسم شد و با پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول مقایسه شد (شکل ۶). پارچه های با بافت متراکم، لمینت های غشای میکروسکوپی، و پارچه پوشش داده شده با PU غیر متخلخل آب دوست پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول در بازار می باشند. در مقاله مروری درباره پارچه های تنفس پذیر ضد آب نویسندگان اشاره کردند که هنوز هم میدانی وسیع برای توسعه های فنی بیشتر و تجاری در پارچه های تنفس پذیر ضد آب وجود دارد. که این به وضوح در شکل ۶ نشان داده شده است که در پارچه های تنفس پذیر ضد آب معمولی که معمولاً استفاده می شوند در



شکل ۵. مقاومت در برابر نفوذ آب سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف الکتروپرسی شده و پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول.

قابل توجهی کاهش پیدا می-کند. بنابراین، اندازه منفذ تأثیر قابل توجهی بر روی نفوذ پذیری هوا دارد و مخصوصاً منافذ بزرگ به طور چشمگیری در نفوذپذیری هوا شرکت می کنند. سیستم سه لایه، C3، تحت فرآیند دوبرابری لایه گذاری بدست می آید که ممکن است تغییرات فیزیکی بر روی وب نانو الیاف بوجود آید که منجر به منافذ بزرگتر می شود.

مقاومت در برابر نفوذ آب

مقاومت در برابر نفوذ آب سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف الکتروپرسی شده و پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول در شکل ۵ آورده شده است. پارچه های پوشاننده شده با غشاء PTFE پس از C1 و C3 بالاترین مقاومت در برابر نفوذ آب را نشان دادند. عموماً، سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه، C1، C2، و C3، محدوده بالاتر یا قابل مقایسه از مقاومت در برابر آب نسبت به پارچه های پوشش داده شده، نشان دادند. از طرف دیگر، سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس آزمایشگاه، مقادیر کم مشابه با پارچه های با بافت متراکم نشان دادند. این ممکن است به علت یکنواختی وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه و فرآیند پوشاندن بکار رفته برای سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه باشد. بطور کلی، وب های نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه تحت یک محیط کنترل شده بهتر از قبیل اتمسفر کنترل شده، در مقایسه با وب های نانو الیاف تولید شده در مقیاس آزمایشگاه، ساخته شده اند؛ بنابراین یکنواختی وب می تواند در وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه بهتر حفظ شود. همچنین چسبندگی قوی وب نانو الیاف به منسوج بدلیل فرآیند پوشاندن می تواند بدست آورده شود که منجر به عملکرد مانعی بهبود یافته در سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه می شود.

نفوذ مایع از میان مواد متخلخل عموماً توسط مدل های ریاضی کلاسیک تشریح می گردد که می تواند رابطه بین مقاومت در برابر نفوذ مایع


شده در مقیاس انبوه، عملکرد تنفس پذیری و ضد آبی بسیار نزدیک تر به نیازهای ناحیه ایده آل نشان می دهند. شکل ۶ بیان می کند که یک ماده تنفس پذیر ضد آب با رفتار ایده آل محافظت بالا و نفوذپذیری بالای هوا و بخار آب برای راحتی حرارتی، می تواند بوسیله الکتروپرسی توسعه یابد. همچنین نشان می دهد که می می توانیم به سطوح عملکرد تنفس پذیری و مانعی مختلف بوسیله کنترل طراحی ساختار کامپوزیت از قبیل ساختار لایه و پارچه های بستر در سیستم های پارچه لایه ای دست یابیم.

نتیجه گیری

تقاضای زیادی برای محصولات تنفس پذیر ضد آب وجود دارد و پارچه های تنفس پذیر ضد آب نه تنها برای کارهای عملکرد بالا و لباس ورزشی استفاده می شود، بلکه در لباس های مد روز نیز استفاده می شود. این پژوهش استفاده از الکتروپرسی در درست کردن مواد تنفس پذیر ضد آب را بررسی می کند که سطوح مختلفی از تنفس پذیری و ضد آب بودن برای مطابقت با استفاده های نهایی مختلف و نیازهای مشتری پیشنهاد می کند. سیستم های پارچه لایه ای، بر پایه وب نانو الیاف الکترو ریسی شده با ساختارهای مختلف کامپوزیت، پارچه های بستر، و سطوح مختلف تراکم وب نانو الیاف توسعه یافتند و تنفس پذیری و ضد آب بودن بررسی شدند. تنفس پذیری و ضد آب بودن سیستم های پارچه لایه ای با پارچه های تنفس پذیر ضد آب که معمولاً استفاده می شوند، از قبیل پارچه با بافت متراکم، پارچه پوشاننده با غشاء میکرو متخلخل، و پارچه پوشش داده شده با PU غیرمتخلخل آب دوست مقایسه شدند.

سطوح عملکردی متفاوت بوسیله تفاوت در ساختار لایه، بسترها در سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف الکتروپرسی شده بدست آورده شد. طراحی ساختار کامپوزیت، تاثیر قابل توجهی بر روی درجه تنفس پذیری و ضد آب بودن داشت. یافته ها نشان می دهد که وب نانو الیاف باید در داخل ساختار کامپوزیت لایه ای برای دستیابی مخلوطی از عملکرد مانعی و راحتی شرکت کند. یکنواختی وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه و فرآیند لمینت کردن بعدی، که چسبندگی قوی وب نانو الیاف به پارچه بستر را می دهد نیز در تنفس پذیری و ضد آب بودن تاثیر گذاشت. در میان سیستم های پارچه لایه ای مختلف که ما توسعه دادیم، بهترین ترکیب از ضد آب بودن و تنفس پذیری در C1، سیستم پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه، بدست آورده شد. این نتیجه این احتمال را بوجود آورد که مهندسی ساختار کامپوزیت بر پایه نانو الیاف الکترو ریسی شده، راحتی را بهبود خواهد بخشید درحالی که سطح بالایی از محافظت را فراهم می کند.

مقایسه ضد آب بودن و عملکرد تنفس پذیری بین مواد جدید و مواد تنفس پذیر ضد آب متداول در بازار نشان داد که مواد تنفس پذیر ضد آب قادرند شکاف در عملکردهای مانعی/ راحتی را از مواد تنفس پذیر ضد آب موجود که می توانند با استفاده از الکتروپرسی مهندس شوند، پر کنند. معرفی این نوع جدید مواد تنفس پذیر ضد آب می تواند جایگزین هایی در این بازار فراهم کند و یک طیف وسیعی از انتخاب ها را برای مصرف کنندگان پیشنهاد دهد.



شکل ۶. مقاومت در برابر نفوذ آب، نرخ انتقال بخار آب و نفوذپذیری هوا سیستم های پارچه لایه ای با یک وب نانو الیاف الکتروپرسی شده در مقایسه با پارچه های تنفس پذیر ضد آب متداول: (O) پارچه با بافت متراکم، L1 (■)، L2 (●)، C1 (★)، C2 (◆)، C3 (×) پارچه پوشاننده شده با PTFE، (Δ) پارچه پوشش داده شده با PU.

امتداد لبه های دو وجهی قرار گرفته است. پارچه های با بافت متراکم نرخ انتقال بخار آب و نفوذ پذیری هوای بالا اما مقاومت در برابر نفوذ آب بسیار کم نشان می دهند، در حالیکه پارچه های پوشاننده شده با غشاء PTFE میکرو متخلخل، بالاترین مقاومت در برابر نفوذ آب اما نفوذپذیری هوای بسیار کم فراهم می کنند. شکل ۶ به وضوح نشان می دهد که امید زیادی برای توسعه مواد وجود دارد که می تواند مخلوطی از عملکرد مانعی بالا و راحتی را فراهم کند. مواد تنفس پذیر ضد آب جدید باید برای این ناحیه از نیاز به منظور فراهم کردن مصرف کننده هایی با موادهایی که عملکرد راحتی و مانعی بهبود یافته را پیشنهاد می کنند، به عنوان هدف قرار گیرند.

همانطور که در شکل ۶ نشان داده شده است، سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف الکتروپرسی شده به صورت موفقی در ناحیه هدف قرار گرفتند و فضاهای خالی را پر کردند. به طور ویژه، سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس انبوه، C1، C2، و C3، مقدار بالاتری از محافظت نسبت به پارچه های با بافت متراکم نشان می دهد و درجه بالاتری از تنفس پذیری و راحتی نسبت به پارچه های پوشاننده شده با غشاء میکرو متخلخل و پوشش داده شده را پیشنهاد می کند. از طرف دیگر، سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید شده در مقیاس آزمایشگاه، L1 و L2، مقدار بالاتری از خواص انتقال هوا و بخار رطوبت نشان می دهند اما عملکرد ضد آب کم مانند پارچه های با بافت متراکم دارد. این تایید می کند که فرآیند لمینت کردن و یکنواختی وب نانو الیاف برای بهبود عملکرد مانعی ضروری هستند.

مواد تنفس پذیر ضد آب ایده آل باید از نفوذ آب جلوگیری کنند، در حالیکه اجازه بدهند تا بخار رطوبت و هوا برای فراهم کردن راحتی حرارتی آزاد شوند (شکل ۶). سیستم های پارچه پوشاننده شده با وب نانو الیاف تولید