

بهبود آبگریزی پارچه پلی استری تکمیل شده با ماده شیمیایی فلوئور دار از طریق آمین کافت و مقایسه با نانو ذرات سیلیکا

مترجم: عباس حاجی پور

چکیده

برای ساخت پارچه‌های از نوع لوتوس، ترکیبی از دو شرط اصلی، انرژی سطح پایین و درجه زبری افزایش یافته، باید استفاده گردد. در این پژوهش، از تاثیر زبری سطح آمین کافت الیاف پلی استر، در حالیکه لایه فلوئورو کرین انرژی سطح پایین ایجاد می‌کند، برای تغییر مورفولوژی سطح استفاده شد. نتایج با روش‌هایی که زبری سطح متفاوت را از طریق تغییر در اندازه ذرات نانو سیلیکا ایجاد می‌کنند، با استفاده از تست دفع شدگی 3M آب/روغن، زاویه (انحراف) لغزش، میکروسکوپی (SEM)، از بین رفتن آبگریزی، خود پاک شونده، و خواص کششی مقایسه شد. نتایج بدست آمده، مفید بودن فرآیند آمین کافت متداول پلی استر برای کنترل زبری سطح به منظور افزایش آبگریزی پارچه با زاویه لغزش کم ۱۳۰ را نشان داد.

مقدمه

تر شونده‌گی سطح جامد از ویژگی‌های مهم مواد است که توسط ترکیب شیمیایی و هندسه سطح کنترل می‌گردد. برای بستر جامد، وقتی که زاویه تماس آب بیشتر از ۹۰° است، سطح ابر آبگریز نامیده می‌شود. در حالیکه قدمت تحقیقات بر روی سطوح ابر آبگریز به مدت‌ها قبل باز می‌گردد، رویکرد اصلی بر روی منسوجات به تقلید از اثر برگ لوتوس با خواص خود پاک شونده‌گی می‌باشد. تلاش برای ساخت الیاف و منسوجات ابر آبگریز به روش‌های مختلف از قبیل الکتروسی، سل ژل، پلیمرزاسیون پلاسما و پوشش دهی وجود دارد، اما هیچ کار تحقیقاتی، استفاده از آمین کافت پلی استر به منظور تغییر زبری سطح الیاف را گزارش نکرده است. نانو ذرات عموماً به عنوان راهی ساده برای تغییر زبری سطح به منظور ساخت منسوجات از نوع لوتوس استفاده می‌شوند، اما بعضی از نانو ذرات می‌توانند با آزاد شدن از سطح پارچه تکمیل شده به پوست شخص نفوذ کنند و سبب مشکلاتی برای سلامت شخص گردند. همچنین منسوج بدست آمده می‌تواند برای پوشیدن ناخوشایند باشد. بنابراین جایگزینی نانو ذرات برای صنعت نساجی می‌تواند یک اولویت باشد. در این مقاله، ساخت پلی استر ابر آبگریز با پذیرش فرآیند سنتی تکمیل منسوجات مورد بررسی قرار گرفت. برای بدست آوردن توپوگرافی موفق، ۳ روش مختلف از قبیل: (۱) تغییر اندازه نانو ذرات سیلیکا، (۲) آمین کافت پلی استر و (۳) با استفاده از نانو ذرات سیلیکا بر روی نمونه‌های آمین عمل شده، مورد بررسی قرار گرفت. انرژی سطح پایین مورد نیاز لایه برای تمام نمونه‌ها با استفاده ماده شیمیایی فلوئور دار بدست آورده شد.

تجربیات

مواد

از پارچه پلی استر با بافت ساده (۱۰۰٪، ۱۲۰ g/m²) به عنوان بستر استفاده شد. تمام مواد شیمیایی از درجه تحلیلی و از شرکت Merck، آلمان، بودند. نانو ذرات سیلیکا، (SNOTEX O (10–20 nm)، (SNOTEX OL (40–50 nm)، Nissan Chemical (MP-1040 (300–400 nm) و MP-4540 (100–200 nm) از Rucostar America Corporation تهیه شدند. فلوئوروکرین انتخاب شده Rucostar EEE از Rudolf، آلمان، بود و دترجنت نانیونیک Sera Wet C-NR از DyStar بود.

تهیه پارچه

پارچه پلی استری در ابتدا به منظور حذف هر ناخالصی محتمل که می‌تواند تاثیر نامطلوب بر روی سطح داشته باشد، با استفاده از ۱ mL/L دترجنت نانیونیک و ۰.۲ g/L کرینات سدیم (pH ۹–۸) با L/R= ۳۰:۱ در دمای ۵۰–۵۵°C به مدت ۴۵ دقیقه، شسته شد. سپس، نمونه‌ها به مدت ۶۰ دقیقه با آب شسته شدند و در معرض هوا و بدون هیچگونه تنش‌ی خشک گردیدند.

تکمیل پارچه پلی استری با مواد شیمیایی فلوئور دار

پارچه پلی استر شسته شده در حمام تکمیل حاوی ۴۵، ۳۰ و ۶۰ گرم بر لیتر Ru-costar EEE، اسید استیک برای تنظیم PH آغشته شد و پروپان 2-ol، به میزان ۵ mL/L به عنوان عامل خیس کننده به حمام‌ها اضافه شد. سپس، نمونه‌ها از بین دو غلتک پد کننده آزمایشگاهی (Mathis، سوئیس) عبور داده شدند.

جدول ۱. دفع شونده‌گی آب و ویژگی‌های فیزیکی پارچه‌های پلی استر عمل شده با مواد شیمیایی فلوئور دار

Table 1 Water repellency and physical properties of fluorochemical-treated polyester fabrics

Fluorochemical (g/l)	Sliding angle (°)	Tenacity change (%)	Water and oil repellency 3M test					
			Before wash		After wash		After wash and hot-pressing	
			Water	Oil	Water	Oil	Water	Oil
30	19.1±0.5	12.1±3.4	10	8	2	0	9–10	7–8
45	17.9±0.7	12.8±2.5	10	8	2	0	10	8
60	16.1±0.5	-5.3±1.6 ^a	10	8	2	0	10	8

a منفی، کاهش استحکام را نشان می‌دهد.



این تکمیل برداشت تر ۸۰-۷۰ داد. پس از خشک کردن (۲ دقیقه، ۱۰۰°C)، پارچه به مدت ۲ دقیقه در ۱۸۰°C در یک خشک کننده آزمایشگاهی (Warner Mathis AG, Niederhasli/Zurich، سوئیس) پخت شد.

تکمیل پارچه پلی استر با ماده شیمیایی فلئوردار و نانو ذرات سیلیکا نانو ذرات سیلیکا همراه با غلظت بهینه مواد شیمیایی فلئوردار، Rucostar EEE 45 g/l، بر طبق شرایط اشاره شده در بالا با محدوده وسیعی از اندازه ذرات از ۱۰ تا ۴۰۰ nm و با غلظت‌های مختلف بکار برده شد.

روش‌های ارزیابی
برای مطالعه مقدار آبگریزی نمونه‌ها، هم زاویه لغزش و هم تست‌های دفع شوندگی روغن و آب انجام شد. زاویه لغزش نمونه‌ها بوسیله ابزار ساخته شده در دانشکده با ۱۵ بار آزمایش برای هر نمونه اندازه‌گیری شد. نمونه‌ها برای دفع شوندگی آب با استفاده از آزمایش سقوطی آب‌الکل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه‌ها بر روی یک سطح صاف و افقی قرار داده شدند. ابتدا با کمترین تعداد مایع آزمایش، ۳ قطره کوچک (حدود ۵ mm قطر) با استفاده از پی‌پت بر روی نمونه قرار داده شد. قطرات برای ۱۰ ثانیه مشاهده شدند. اگر پس از ۱۰ ثانیه، ۲ قطره از ۳ قطره هنوز هم به صورت کروی تا نیم‌کره مشاهده می‌شد، پارچه آزمایش را رد می‌کرد. نمونه‌ها به عنوان رد کردن یا شکست خوردن مایع آزمایش مناسب اسم گذاری شدند. درجه بندی داده شده برای نمونه، بالاترین مایع آزمایش می‌باشد که پس از ۱۵ ثانیه قابل مشاهده است. عموماً درجه دفع شدگی آب ۲ یا بیشتر مناسب است.

باید اشاره گردد که نانو ذرات به مدت ۲۰ دقیقه بوسیله دستگاه‌های آزمایشگاهی اولتراسونیک (24kHz، 200W، UP200 H، دامنه ۶۵٪) و سپس به مدت ۱۰ دقیقه بوسیله همزن برقی (IKA-COMBIMAG RED، Drehzahl-) Electronic و دور ۹۰۰ rpm هم زده شد. در طول هم زدن محلول‌ها ساتفده از همزن برقی، پروپان ۲-ol و Rucostar EEE اضافه شدند و تکمیل نمونه‌ها بوسیله روش pad-dry-cure، تحت شرایط ذکر شده در بالا انجام گرفت.


برای دفع شوندگی روغن، نمونه‌ها به صورت صاف بر روی یک سطح صاف و افقی قرار داده شدند. در ابتدا کمترین تعداد روغن تست، قطرات کوچک (تقریباً ۵ mm قطر) بر روی نمونه با استفاده از پی‌پت قرار داده شد. قطرات به مدت ۳۰ ثانیه از زاویه ۴۵ درجه مشاهده گردید. اگر قطره نه پارچه را خیس کند و نه هیچ علامتی از فیتیله گذاری داشته باشد، آزمایش با استفاده از تعداد روغن‌های بعدی تکرار می‌گردد. این آزمایش تا زمانی که یک نمونه روغن پارچه را خیس کند یا نشانه‌ای از فیتیله‌گذاری نشان دهد، ادامه می‌یابد. درجه بندی

آمین کافت پارچه پلی استری و تکمیل با مواد شیمیایی فلئوردار و ماده شیمیایی فلئوردار-نانو ذرات
آمین کافت نمونه‌های پلی استر شسته شده با ۳۰٪، ۳۲٪، ۳۴٪، ۳۶٪ و ۳۸٪ متیل آمین و $L/R = 15:1$ به مدت ۱۵۰ دقیقه در دمای ۳۰°C انجام شد. به منظور بررسی تاثیر نمک بر روی آمین کافت و در نتیجه آب‌گریزی افزایش یافته بوسیله تکمیل فلئوردار و کربن، نمک کلراید آمونیوم در غلظت‌های ۱/۵، ۱، ۲ و ۵ g/l در شرایط بهینه حمام آمین کافت حاوی ۳۰٪ متیل آمین استفاده شد. پس از آمین کافت، نمونه‌ها در آب مقطر به مدت ۲۰ دقیقه قرار داده شدند و توسط هوا و بدون هیچگونه تنشی خشک گردیدند. تمام نمونه‌های آمین تکمیل شده با غلظت بهینه از ماده شیمیایی فلئوردار، EEE

جدول ۲. دفع شوندگی آب و ویژگی‌های فیزیکی پارچه‌های پلی استری عمل شده با مواد شیمیایی فلئوردار-نانوذرات

Nanoparticle	Add on dry (%)	Sliding angle (°)	Water and oil repellency 3M test						Tenacity change (%)
			Before wash		After wash		After wash and hot-pressing		
			Water	Oil	Water	Oil	Water	Oil	
-	-	17.9±0.7	10	8	2	0	10	8	12.8±2.5
SNOTEX O (10-20 nm)	0.2	16.6±1.5	9-10	7	1-2	0	9	7	17.3±1.3
	0.4	20.7±0.9	10	8	1-2	0	10	8	-1.3±0.5 ^a
	0.6	27.0±1.6	10	8	w-1	0	10	7	-4.2±0.6
	0.8	26.9±3.5	9-10	7	2	0	9-10	7	14.7±2.6
SNOTEX OL (40-50 nm)	0.2	13.9±0.6	10	8	2	0	10	8	13.0±2.1
	0.4	15.2±1.1	10	7-8	1-2	0	10	8	18.7±0.3
	0.6	17.5±0.5	9-10	7-8	2	0	9	7-8	16.1±1.3
	0.8	22.4±2.0	10	8	2	0	10	8	3.2±0.5
MP-1040 (100-200 nm)	0.2	13.2±0.6	10	8	2	0	10	8	20.6±1.1
	0.4	14.7±0.7	10	8	2	0	10	8	19.8±1.6
	0.6	16.7±1.6	9	7	2	0	8-9	7	17.1±2.4
	0.8	18.2±1.1	10	8	2	0	10	8	6.4±2.9
MP-4540 (300-400 nm)	0.2	14.3±0.4	10	8	2	0	10	8	5.6±1.6
	0.4	12.5±0.5	10	8	2	0	10	8	10.2±2.3
	0.6	13.3±1.2	10	8	2	0	9-10	8	13.4±3.6
	0.8	13.7±0.5	10	8	1-2	0	10	8	-3.6±0.8

a منفی، کاهش استحکام را نشان می‌دهد.



شکل ۳. تصاویر SEM پلی استر تکمیل نشده و پارچه تکمیل شده با ۴۵ g/lb ماده شیمیایی فلئوئوردار، ۴۵ g/lc ماده شیمیایی فلئوئوردار ۲٪ ذرات نانو سیلیکا (۲۰-۱۰۰) و ۴۵ g/lد ماده شیمیایی فلئوئوردار ۴٪ ذرات نانو سیلیکا (۴۰۰-۳۰۰)

نتایج و بحث

تکمیل پارچه‌های پلی استر با ماده شیمیایی فلئوئوردار


بر طبق جدول ۱، تکمیل فلئوئورو کربن صرف نظر از غلظت بکار برده شده، منجر به بیشترین دفع شدگی روغن و آب با دفع شدگی آب ۴M و دفع شدگی روغن ۸ برای ۱۰ نمونه می‌شود. زاویه لغزش نمونه تکمیل شده با ۶۰ g/l ماده شیمیایی فلئوئوردار به صورت مشهودی با نمونه دوم متفاوت نیست اما نمونه تکمیل شده با ۴۵ g/l زاویه لغزش کمتری نسبت به نمونه تکمیل شده با ۳۰ g/l ماده شیمیایی فلئوئوردار نشان می‌دهد. بنابراین، افزایش در غلظت فلئوئورو کربن سبب بهتر شدن پوشش فیلم آگریز و در نتیجه زاویه لغزش کمتر می‌گردد. علاوه، نمونه‌های تکمیل شده با ۳۰ و ۴۵ g/l ماده حاوی مواد فلئوئور سختی بیشتری در محدوده مشابه دارند، در حالیکه نمونه سوم تأثیر عکس بر روی استحکام را نشان می‌دهد. کاهش در استحکام می‌تواند به علت سهم سختی نمونه که با استفاده از غلظت‌های بالاتر مواد فلئوئوردار بدست می‌آید، باشد. بنابراین، غلظت ۴۵ g/l به عنوان غلظت بهینه برای آزمایشات بعدی انتخاب شد، در حالیکه از جنبه اقتصادی نیز قابل توجه می‌باشد. علاوه بر این، بهبود زاویه لغزش می‌تواند با تغییر زبری سطح با نقشی مهمتر از غلظت مواد فلئوئوردار تغییر کند.

تکمیل پارچه‌های پلی استر با ماده شیمیایی فلئوئوردار و نانو ذرات سیلیکا

ایجاد زبری سطح با استفاده از نانو ذرات نشان می‌دهد که زاویه لغزش بشدت توسط اندازه و مقدار نانو ذرات تأثیر می‌پذیرد (جدول ۲). با بکار بردن مخلوط نانو ذرات و مواد فلئوئوردار، زنجیره‌های ماده شیمیایی فلئوئوردار به دلیل سطح انرژی پایین‌تر به سطوح بیرونی مهاجرت کرده و سطح الیاف را پوشش دادند، که نانو ذرات منتقل شده سبب دفع شدگی آب و روغن به ترتیب با درجات ۱۰ و ۸ شدند. مهاجرت زنجیره‌های مولکولی انرژی سطح پایین به سطوح بیرونی اخیرا گزارش شده است.

شکل‌های ۱ و ۲ زاویه لغزش نمونه‌های تکمیل شده با نانو ذرات با اندازه و غلظت متفاوت را مقایسه کرده است. می‌توان دریافت که زاویه لغزش به تدریج با افزایش اندازه نانو ذرات کاهش می‌یابد. رفتارهای مشابه در هنگامی که غلظت نانو ذرات کاهش می‌یابد دیده می‌شود.

زاویه لغزش نمونه‌های پوشیده شده با نانو ذرات کوچکتر، ۲۰-۱۰، بیشتر



شکل ۱. زاویه لغزش پارچه پلی استر عمل شده با مقادیر مختلف ذرات نانو سیلیکا بر حسب اندازه نانو ذرات


دفع شدگی روغن با استفاده از بیشترین تعداد روغن که پارچه را در مدت ۳۰ ثانیه خیس نکند بیان می‌گردد. خیس شدگی یک بستر معمولاً بصورت تیره شدن بستر در نقطه تماس مایع-بستر دیده می‌شود. بر روی نمونه‌ها با رنگ تیره، خیس شدگی می‌تواند با استفاده از کاهش درخشش درون قطره شناسایی گردد.

علاوه بر این، جهت‌گیری زنجیره‌های پلیمری فلئوئورو کربن بعد از فرآیند خیس، بر طبق AATCC و روش آزمایش ۱۹۹۴-۶۱، شماره آزمایش 2A بوسیله Polymat (AHIBA1000 Datacolor, Zurich, سوئیس) به منظور ارزیابی اینکه چگونه نمونه عملکردش را پس از شستشو و فرآیند گرم حفظ می‌کند (۱۲۰°C) برای مدت ۲ دقیقه، ارزیابی شد.

تعیین خواص کششی پارچه بر طبق ASTM: روش آزمایش D5035-90 بر روی دستگاه Instron 5564 با طول گیج ۰/۱۵ متر، سرعت فک ۱۰۰، ۱۰ و ۱۰۰ mm/min آزمایش برای هر نمونه، انجام شد.

میکروسکوپ الکترون پوششی (SEM) Hitachi S-300N برای مطالعه ساختار سطح نمونه‌ها بکار برده شد.

همچنین، اثر لوتوس با استفاده از روش عکاسی بوسیله دوربین Canon، مدل macro 70-135 ارزیابی شد تا خواص خود پاک شوندگی، قبل و بعد از جابجایی قطره آب بر روی سطح پوشیده به صورت یکنواخت با کربن سیاه مقایسه گردد.



شکل ۲. زاویه لغزش پارچه پلی استر عمل شده با اندازه مختلف نانو ذرات سیلیکا بر حسب مقدار نانو ذرات




جدول ۳. دفع شوندگی آب و کاهش استحکام پارچه های پلی استری عمل شده آمین، تکمیل شده با مواد شیمیایی فلئوئوردار و ماده شیمیایی فلئوئوردار-نانوذرات


Finish	Amine concentration (%)	Sliding angle (°)	3M water and oil repellency test						Tenacity loss (%)
			Before wash		After wash		After wash and hot-pressing		
			Water	Oil	Water	Oil	Water	Oil	
Unfinished	-	-	0	0	0	0	0	0	-
	30	-	0	0	0	0	0	0	-66.6±1.4
	32	-	0	0	0	0	0	0	-71.0±2.4
	34	-	0	0	0	0	0	0	-94.4±1.2
	36	-	0	0	0	0	0	0	-90.8±1.7
	38	-	0	0	0	0	0	0	-90.5±0.7
Fluorochemical	30	12.9±0.6	10	8	1-2	0	10	8	-47.3±3.8
	32	14.5±0.4	10	8	2	0	10	8	-77.5±3.5
	34	15.4±0.5	10	8	2	0	10	8	-76.9±1.4
	36	16.4±0.6	10	8	W-1	0	10	8	-91.7±0.7
	38	16.7±1.0	10	8	1	0	10	8	-88.5±1.0
Fluorochemical and nanoparticle	30	12.6±0.3	9-10	8	2	0	10	8	-39.9±3.7
	32	12.7±0.7	9-10	8	2	0	10	8	-53.6±2.5
	34	18.9±0.6	10	8	1-2	0	10	8	-78.5±2.4
	36	18.3±1.0	10	8	2	0	10	8	-80.3±3.1
	38	18.0±1.5	10	8	W-1	0	10	8	-90.9±0.9

ذرات، زاویه لغزش کمتر از ۱۵° را نشان دادند. بنابراین بهترین نتیجه، زاویه لغزش ۰/۵± ۱۲/۵، بوسیله ۰/۴٪ نانو ذرات با اندازه ۳۰۰-۴۰۰ nm انجام شد. کاهش در زاویه لغزش مربوط به زبری دوبرابری است که با زبری اصلی خود

از زاویه لغزش نمونه تکمیل شده تنها با استفاده از ماده شیمیایی فلئوئوردار می باشد. هنگامی این مسئله مطرح می شود که تکمیل بر روی پارچه های بافته شده با زبری سطح طبیعی بکار برده شود، پس این پدیده می تواند به علت تجمع نانو ذرات باشد (شکل ۱c)، که در مقایسه با نمونه پوشیده شده تنها با فیلم فلئوئورو کربن، احتمالاً زبری سطح پارچه کاهش می یابد. تفاوت بین زاویه لغزش نمونه های پوشیده شده با ۰/۴٪، ۰/۶٪، ۰/۸٪ و ۰/۱۰٪ غلظت (۴۰-۵۰ nm) Snowtex OL و MP-1040 (۱۰۰-۲۰۰ nm) و نمونه عمل شده تنها با استفاده از ماده شیمیایی فلئوئوردار قابل توجه نمی باشند. در هر دو حالت، با استفاده از غلظت کمتر نانو ذرات، ۰/۲، به ترتیب زاویه لغزش کمتر ۱۳/۹° و ۱۳/۳° برای Snowtex OL و MP1040 بدست آورده شد. تمام نمونه های تکمیل شده با نانو



شکل ۵. تصاویر SEM پارچه های پلی استر آمین کافت تکمیل شده با ماده شیمیایی فلئوئوردار-نانوذرات 500X a و 1000X b,c



شکل ۴. زاویه لغزش پارچه های پلی استر آمین کافت، تکمیل شده با مواد شیمیایی فلئوئوردار و ماده شیمیایی فلئوئوردار-نانوذرات بر حسب غلظت آمین



Treatment	Ammonium chloride concentration (g/l)	Sliding angle (°)	3M water and oil repellency test					
			Before wash		After wash		After wash and hot-pressing	
			Water	Oil	Water	Oil	Water	Oil
Fluorochemical	0.5	10.6±0.4	10	8	1	0	10	8
	1	10.4±0.5	10	7-8	W-1	0	10	7
	2	9.7±0.5	10	8	W-1	0	10	8
	5	9.6±0.3	10	8	2	0	10	8
Fluorochemical and nanoparticle	0.5	10.5±0.4	10	8	W-1	0	10	8
	1	11.0±0.5	10	8	1	0	10	8
	2	9.8±0.3	10	8	2	0	10	8
	5	9.2±0.3	10	8	W-1	0	10	8

جدول ۴. دفع شونده‌ی آب پارچه‌های پلی استر آمین عمل شده در حضور نمک کلراید آمونیوم، تکمیل شده با ماده شیمیایی فلئوئوردار و ماده شیمیایی فلئوئوردار - نانوذرات

با توجه به شکل ۴، در هر دو حالت با نانوذرات و بدون نانوذرات، زاویه لغزش نمونه‌ها افزایش تدریجی با افزایش غلظت متیل آمین را نشان می‌دهند، بنابراین زاویه لغزش نمونه آمین کافت شده با غلظت ۳۰٪ کمتر از نمونه تکمیل شده با غلظت بالاتر است.

معمولاً، در هر گروه (با و بدون نانوذرات)، اختلاف بین زاویه لغزش نمونه‌های آمین عمل شده به جز برای نمونه عمل شده با ۳۰٪ آمین، از نظر آماری قابل توجه نمی‌باشند.

علاوه بر این، نتایج (جدول ۳) نشان می‌دهد که آمین کافت زبری مناسبی ایجاد می‌کند و بنابراین نیازی به استفاده از نانوذرات نمی‌باشد. زیرا در تمامی حالت‌های آزمایش شده، زاویه لغزش نمونه‌های تکمیل شده با فلئوئوروکربن، کمتر یا مشابه نمونه‌های تکمیل شده با نانوذرات فلئوئوروکربن بعد از آمین کافت می‌باشد. آمین کافت با ۳۰٪ متیل آمین و تکمیل تنها با استفاده از فلئوئوروکربن، خواص دفع‌کنندگی مشابه با حالتی که پارچه پلی استر بعد از آمین کافت با استفاده از ۰/۴٪ نانوذرات با اندازه ۳۰۰-۴۰۰ nm و فلئوئوروکربن تکمیل می‌گردد، می‌دهد.

اندازه گیری خواص کششی (جدول ۳)، تاثیر نامطلوب آمین کافت بر روی استحکام پارچه را نشان می‌دهد. با این حال، پس از تکمیل با فلئوئوروکربن، هیچگونه کاهش بیشتر در خواص کششی بوجود نمی‌آید. بعلاوه، اندکی بهبود در استحکام نیز مشاهده می‌گردد.

شکل ۵ تصویر SEM نمونه تکمیل شده با متیل آمین را بعد از تکمیل با نانوذرات مواد شیمیایی فلئوئوردار را نشان می‌دهد. واکنش آمین انتخابی است و کاهش ناحیه آمورف در مرحله اول تکمیل منجر به ایجاد ترک‌هایی بر روی سطح الیاف می‌شود. اتچینگ‌های متفاوت در مناطق آمورف و کریستالی و همچنین تنش‌های داخلی باقیمانده در الیاف، فاکتورهای هستند که منجر به ایجاد ترک بر روی سطح می‌گردند.

فیلم فلئوئوروکربن در بالاترین سطح لایه، انرژی سطحی کم همراه با ایجاد ترک و سطح زیر آمین کافت اولیه، آب‌گریزی بیشتری به ارمغان آورد و بهترین نتیجه (زاویه لغزش کمتر از ۱۲°) بوسیله تکمیل با ۳۰٪ متیل آمین، بدون بکار بردن نانوذرات بدست آورده شد. بنظر می‌رسد که توپوگرافی دو مقیاسی (ساختار حفره/پارچه) سطح پلی استر اثر لوتوس را تقلید می‌کند که با یافته‌های قبلی درباره توپوگرافی مقیاس طول مضاعف (الیاف ۲ ~ μm / بسته بافته شده ~ μm

ساختار پارچه و سپس زبری حاصل از لایه نانو ذرات معرفی می‌شود. زبری دو برابری، توپوگرافی مناسبی برای بهبود ابر آبگریزی و خود پاک شونده‌ی سطح فراهم می‌کند. تاثیر ساختار پارچه بر روی آبگریزی می‌تواند بوسیله مقایسه زاویه لغزش فیلم پلی استر تکمیل شده با ماده شیمیایی فلئوئور (۳۰/۵± ۱/۹°)، Melinex، با پارچه (۱۷/۹± ۰/۷°) اثبات گردد.


از نتایج می‌توان نتیجه گرفت که نانوذرات با اندازه بزرگتر و غلظت کمتر، منجر به زاویه لغزش کمتری می‌شوند. تصویر SEM توزیع قابل قبول نانوذرات (۴۵۴۰-۴۰۰ nm) بر روی سطح پارچه (تصویر ۳) را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، ارزیابی خواص استحکامی نمونه‌ها (جدول ۲)، در بیشتر حالات افزایش در استحکام نمونه‌ها را نشان می‌دهد که مشخص می‌کند که فرآیندهای بکار گرفته شده هیچ اثر منفی بر روی استحکام نمونه‌ها ندارد که برای کاربردهای صنعتی بسیار مهم می‌باشد. این تاثیر می‌تواند به علت چسبندگی بیشتر بین الیاف باشد که در نتیجه آن نیرو بهتر توزیع می‌گردد.

آمین کافت پارچه پلی استر، و تکمیل با ماده شیمیایی فلئوئوردار و ماده شیمیایی فلئوئوردار - نانوذرات

نانو ذرات به عنوان راهی ساده برای ساخت منسوجات از نوع لوتوس استفاده می‌گردند. با این حال، به علت تاثیرات سوء این نانوذرات بر روی محیط زیست، انسان و راحتی منسوج، توسعه یک روش ساده برای جاگزینی نانوذرات در فرآیندهای ساخت سطوح ابر آبگریز بر روی منسوجات با استفاده از مواد بی ضرر و انعطاف‌پذیر، بسیار حیاتی می‌باشد. در این پژوهش، برای ایجاد زبری سطح و جایگزینی نانوذرات با امکان تاثیر زبری پلی استر، آمین کافت بررسی گردید. آمین کافت پلی استر به عنوان یک روش رایج برای ایجاد الیاف جاذب آب نیز شناخته می‌شود.

برخی از تغییرات شیمیایی و مورفولوژیک بر روی پارچه پلی استر می‌توانند بوسیله آمین عمل شده ایجاد گردند. این سطح نامنظم پس از آمین کافت می‌تواند سبب ایجاد زبری مناسب بعد از تکمیل با ماده شیمیایی فلئوئوردار برای افزایش خواص دفع شونده‌ی گردد. بنابراین، همانگونه که در جدول ۳ مشاهده گردید، نمونه‌های آمین عمل شده، بعد از هر دو تکمیل انجام شده با فلئوئوروکربن و فلئوئوروکربن - نانوذرات، بیشترین مقدار دفع شدگی روغن و آب ۳M را نشان دادند.



شکل ۷. ویژگی های خود تمییز شونده بلی استر تکمیل دافع شده، a پوشیده شده با کربن سیاه و b-d بعد از گردش قطره آب. نمونه های تکمیل شده با d مواد شیمیایی فلئوئوردار، c مواد شیمیایی فلئوئوردار - نانوذرات و d آمین و ماده شیمیایی فلئوئوردار

را نشان می دهند.


کاهش دفع کنندگی بعد از تکمیل تر به دلیل از بین رفتن بخش های آبگریز به علت برگشت به عملکرد دفع کنندگی اولیه بعد از پرس داغ در دمای ۱۲۰°C نمی باشد. بلکه مهاجرت های بخش های آبگریز ناشی از آب می باشد که تا حدی قابل بازگشت است. بخش های از بین رفته حاوی فلئوئور طی عملیات حرارتی به سمت سطح مهاجرت می کنند.

علی رغم آبگریزی پس از شستشو، تمام نمونه های تکمیل شده حداقل دفع کنندگی ۱-۲ آب 3M را نشان می دهند که برای دفع آب و بدست آوردن تاثیر خود پاک شونده تقریباً کافی است.

خواص خود پاک شونده نمونه های تکمیل شده دافع

ارزیابی های کمی و کیفی خود پاک شونده نمونه ها با استفاده از عکاسی نمونه های پوشیده شده با لایه نازک کربن سیاه، قبل و بعد از قرار دادن قطرات آب روی سطح انجام شد. با استفاده از قطره چکان، یک قطره آب بر روی سطح قرار داده شد و سطح کج نگه داشته شد تا قطره بتواند بلغزد. جابجایی قطرات بر روی پارچه تکمیل شده دافع باعث شد تا پودرهای سیاه جمع شوند و پارچه پاک شود.

در ارزیابی کمی، افزایش درصد سفیدی نمونه های تکمیل شده در مقایسه با نمونه های مشابه قبل از قرار دادن قطره آب، با استفاده از نرم افزار متلب تعیین گردید (جدول ۵). افزایش در اثر خود پاک شونده با اضافه کردن نانو ذرات و آمین کافت بر روی سطح نمونه ها با مقادیر بیشتر ذرات شسته شده در مقایسه با نمونه تکمیل شده با مواد شیمیایی فلئوئوردار کاملاً واضح است (جدول ۵ و شکل ۷). اگرچه نمونه آمین کافت شده افزایش درصد سفیدی کمتری نسبت



شکل ۶. زاویه لغزش پارچه های پلی استر آمین کافت تکمیل شده با ماده شیمیایی فلئوئوردار و ماده شیمیایی فلئوئوردار - نانوذرات بر حسب غلظت کلراید آمونیوم

(۵۰) پلی استر میکرو قابل مقایسه است که برای بهبود دفع آب آن در مقایسه با پارچه پلی استر معمولی معتبر می باشد.

واکنش آمین الیاف پلی استر بوسیله نمک می تواند تاثیر بپذیرد. بنابراین، تاثیر کلراید آمونیوم بر روی ایجاد سطح زیر در طول آمین کافت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارائه شده در جدول ۴ و شکل ۶ نشان می دهند که کلراید آمونیوم، آمین کافت را بگونه های تغییر می دهد که سبب بهبود زاویه لغزش به دلیل احتمال اثر زبری، می شود. همچنین یک رابطه مستقیم بین افزایش غلظت نمک از ۰/۵ تا ۵ g/l و بهبود در کاهش زاویه لغزش دیده می شود.

جهت گیری مجدد زنجیرهای ماده شیمیایی فلئوئوردار در طول شستشو


با استفاده از پلیمر حاوی بخش های پلیمری فلئوئوردار و آبدوست، انرژی سطح مورد نیاز در هوا و یا در محیط آبی می تواند بدست آید. بنابراین، هیبرید شیمیایی فلئوئوردار به صورت موثر به عنوان دافع لکه در هوا عمل می کنند و همچنین به عنوان کثیفی روغنی موثر، تکمیل را در شستشو آزاد می کنند. اما همانگونه که در جداول ۱، ۲ و ۳ مشاهده می گردد، جهت گیری مجدد Rocustar EEE در طول خشک کردن بوسیله هوا ناکامل می باشد.

خواص دفاعی کاهش قابل توجهی در دفع شونده های روغن و آب به دلیل رفتار دوگانه ماده شیمیایی فلئوئوردار که از جهت گیری مجدد زنجیرهای آبگریز حاصل می شود، نشان می دهد. بخش های آبگریز موجود در سطح تماس هوا/پلیمر با استفاده از غوطه ور شدن در آب، از سطح به داخل حجم پلیمر حرکت می کنند.


نمونه های تکمیل شده با ماده شیمیایی فلئوئوردار آمین تمایل مشابهی مانند نمونه های تکمیل شده با ماده شیمیایی فلئوئوردار و نانوذرات ماده شیمیایی فلئوئوردار و عیب مشابه جهت گیری مجدد مولکولی بعد از شستشو

جدول ۵. درصد افزایش سفیدی بعضی از پارچه های پلی استر تکمیل دافع شده

Treatment	Whiteness increase (%)	Sliding angle (°)
Fluorochemical (45 g/l)	6.5	17.9±0.7
Fluorochemical (45 g/l) and nanoparticles (0.4%)	12.0	12.5±0.5
Aminolysis (30%) and fluorochemical (45 g/l)	8.5	12.9±0.6



شکل ۹. تمییز شدگی سطح تحت گردش قطره، a یکبار b چندین بار



شکل ۸. قطرات آب بعد از انتقال روی سطح سیاه شده


نمونه دارد. علاوه، مشخص شد که از بین رفتن آبگریزی در این روش، در آن حدی نیست که خود تمیز شونده‌گی کاهش یابد. علاوه بر این، روشی جدید برای ارزیابی‌های عینی و درونی مهمترین خاصیت منسوجات با اثر برگ لوتوس، یعنی خود تمیز شونده‌گی معرفی شد.

به نمونه تکمیل شده با نانوذرات را نشان می‌دهد، اما باز هم قابلیت کافی مانند نانوذرات دارد که بدلیل زبری سطح مناسب بدست آمده از ترک‌های سطحی است. واضح است که برهمکنش بین قطره و ذرات سیاهی برای غلبه بر چسبندگی پایین بین پارچه و ذرات، مشابه برگ لوتوس، کافی می‌باشد. در واقع، ذرات به قطرات آب که بر روی سطح می‌غلتنند، می‌چسبند (شکل ۸). برخی از ذرات سیاه، که در میان بافت گیر کرده‌اند، نمی‌توانند بوسیله قطره آبی که بر روی سطح زبری حرکت می‌کند، حذف گردند. با این حال، به منظور حذف تقریباً تمام ذرات بین ساختارهای پارچه، عبور آرام قطره آب به عقب و جلو برای چندین بار کافی است.

علاوه بر این، در شکل ۱۰ نشان داده شده است که در هر نقطه‌ای که قطره آب ابتدا با سطح تماس داشته است، آلودگی در سطح قطره جمع خواهد شد که به تمیز شدن سطح توسط باران کمک می‌کند. این آزمایشات پارامترهای موثر بر خواص خود پاک شونده‌گی و هموار کردن راه برای ارزیابی موفق تقلید اثر برگ لوتوس بر روی منسوجات واقعی، علاوه بر اندازه‌گیری‌های درونی را نشان می‌دهند.

نتیجه‌گیری

بهبود آبگریزی بر روی پارچه پلی‌استر با استفاده از روش آمین کافت مورد بررسی قرار گرفت. زبری سطح دوبرابر مورد نیاز، بوسیله ساختار بافت و ایجاد ترک‌ها بوسیله تکمیل آمین ایجاد شد و با روش استفاده از نانوذرات مقایسه گردید. نتایج نشان داد که توپوگرافی سطح با زبری مناسب می‌تواند توسط آمین کافت مناسب پارچه پلی‌استر، ۳۰٪ متیل آمین، به مدت ۱۵۰ دقیقه در دمای ۳۰ °C ایجاد شود. ساخت منسوجات ابر آگریز می‌تواند بدون استفاده از نانوذرات گران قیمت، روش بی‌چیده مورد نیاز برای دیسپرس کردن، تخریب زیر دست پارچه‌ها، و ساخت پوشاک نامساعد بدست آید. این روش جدید به نانوذرات نیاز ندارد، اما نشان داد که تأثیرات نامطلوبی بر روی مقاومت کششی



شکل ۱۰. جمع شدن آلودگی در سطح قطره هنگامیکه با سطح ابر آگریز تماس پیدا می‌کند