



فرآیندهای رنگرزی به کمک الکل: رنگرزی و تکمیل ضد میکروب پارچه های پشم عمل شده با نانو پودرهای C.I. Reactive Red 84


مترجم: عباس حاجی پور

این مطالعه به تولید RR 84 در نانو پودرها در هنگام آسیاب کردن با انرژی زیاد می پردازد. اندازه بلور نانو پودرها با استفاده از TEM و مشخصات جذبی فرابنفش- مرئی بررسی شد. رنگزای راکتیو ضد میکروب در رنگرزی پارچه های پشمی عمل شده با پراکسید هیدروژن بکار برده شد که رمق کثی و تثبیت بسیار بیشتر در مقایسه با پارچه های پشمی عمل نشده نشان داد. فرآیندهای رنگرزی پشم با هدف جایگزین سازی برخی مواد کمکی با اتانول در غلظت کم بررسی شدند. نتایج مشاهده شده در ایزوترمال رنگرزی، تاثیر مطلوب افزایش الکل در حدود % ۳/۰-۰/۰ حجم/حجمی بر روی برداشت رنگ را نشان داد. عملکرد رنگی برای رنگزای نانو RR84 با رنگزای RR84 مقایسه شد. تاثیر pH، زمان رنگرزی، غلظت رنگزا و دما بررسی شد. ایزوترم های زمان/ برداشت رنگزا، افزایش برداشت رنگ در فاز دوم رنگرزی را نشان می دهند. مقادیر ثابت سرعت رنگرزی، زمان نیمه رنگرزی و آفینیته استاندارد محاسبه و بررسی شدند. تمام پارچه های تکمیل شده کارایی ضد میکروبی در مقابل میکروب های مختلف نشان دادند. ثبات نمونه های رنگرزی شده بررسی شد.

مقدمه

نانو ذرات توجه محققان در مراکز آموزشی و صنعتی به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی به خود جلب کرده است. نانو ذرات مساحت سطح مخصوص زیاد، واکنش پذیری شیمیایی بالا و آفینیته فیزیکی و همچنین خواص نوری، الکتریکی و مغناطیسی جالبی دارند. تحقیقات مداوم برای تولید در مقیاس زیاد نانو ذرات وجود دارد. سنتز فاز گاز و بنتز فاز تر، استفاده وسیعی در عمل پیدا کرده اند. آسیاب کردن ساچمه ای با انرژی زیاد (آسیاب کردن ارتعاشی، آسیاب کردن محیط متحرک، یا ساینده ها) اخیرا روشی دیگر برای تولید ذرات زیر میکرون و همچنین نانو ذرات شده است. نانو پیگمنت ها، مواد آلی یا غیر آلی؛ غیر قابل حل، خنثی از نظر شیمیایی و فیزیکی در بستر یا چسب ها با اندازه ذرات کمتر از ۱۰۰ نانومتر می باشند. اگرچه اندازه ذرات در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ نانومتر در عمل ساخت متداول نیاز می باشد، اما نانو پیگمنت ها اخیرا محدوده وسیعی از کاربردهای صنعتی را بدست آورده اند. برای مثال، پیگمنت های بر پایه میکا (اندازه ذرات ۲۰ nm) با اثر مروراید گون در وسایل آرایشی، روکش های اتومبیل، پلاستیک و غیره استفاده می شوند. در هر نرخی، عملکرد رنگ کردن پیگمنت های سرامیکی به هر دو خاصیت نوری بستگی دارد، که جهت بهبود در نانو ذرات، و پایداری شیمیایی انتظار می رود، زیرا انتظار می رود که نرخ جذب با افزایش مساحت سطح پیگمنت افزایش یابد. بهترین همخوانی در پیگمنت های سرامیکی متداول معمولا با استفاده از توزیع اندازه ذرات در محدوده ۱ تا ۱۰ میلی متر بدست آورده مش ود.

جانشین سازی شیمیایی، فرآیند جانشینی موادی است که قدرت آلایندهی بالا یا خواص سمی دارند، با دیگر موادی که تاثیرات کمتری بر روی کیفیت آب دارند یا موادی که در تصفیه پساب بهتر می باشند. در میان فرآیندهای تر نساجی، مرحله رنگرزی، به دلیل تفاوت زیاد الیاف، رنگزاهای هدف های فرآیند و محصولات تکمیل، پساب با پیچیدگی شیمیایی زیاد تولید می کند. محدودیت های جدید و سختگیرانه در تخلیه پساب و همچنین به وجود آمدن برچسب های سازگار با محیط زیست (ecolabels) منجر به بهبود فرآیندهای پیشرفته اکولوژی جهت جایگزینی استفاده از مواد کمکی رنگرزی بنتزی از قبیل عومل تر کننده و متورم کننده، دیسپرس کننده ها و نرم کننده با محصولات بدست آمده از منابع طبیعی شده است. این مواد دوست دار محیط زیست، زیست تخریب پذیر و در برخی موارد کم هزینه تر می باشند. در این میان، وزن مولکولی کم الکل از قبیل اتانول را می توان در نظر گرفت. در حقیقت، سرعت رنگرزی بوسیله جذب الکل بر روی پشم افزایش می یابد. اخیرا نشان داده شد که افزایش الکل بنتزیل، حجم موثر در دسترس برای نفوذ رنگزا را افزایش می دهد و در نتیجه سرعت نفوذ رنگزا در حجم لیف پشم بهبود می یابد. با این حال، تاثیر افزایش الکل های قابل انحلال در آب در غلظت کم به حمام های رنگرزی در عمق بررسی نشده است. در نتیجه، افزایش الکل ها در رنگرزی الیاف شیمیایی تا کنون به عنوان حالی خاص از رنگرزی به کمک حلال مورد توجه می باشد، در حالیکه غلظت های کم اتانول در حمام رنگرزی بررسی نشده است. اخیرا، استفاده



شما تیک ۱. ساختار شیمیایی C.I. Reactive Red 84 (RR 84)

drich تهیه شدند.

روش

تهیه نانو پودر از RR 84

نانو پودرهای رنگزای مورد استفاده، بوسیله آسیاب ساچمه ای RETSCH مدل PM 400 تهیه شد. رنگزا با استفاده از آسیاب ساچمه ای در سرعت ۱۵۰ دور بر دقیقه برای مدت ۶ تا ۸ ساعت آسیاب شد. طیف های جذبی نوری نمونه ها در با استفاده از اسپکتروفتومتر UV-Vis Shimadzu ثبت شدند.

روش آماده سازی با پراکسید هیدروژن

قبل از رنگزایی، تمام پارچه های پشمی، برای مدت ۱ ساعت در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد در حمام حاوی ۰/۷٪ وزنی / وزنی سیلیکات سدیم، ۰/۲٪ وزنی / وزنی کربنات سدیم و ۴۰ میلی لیتر بر لیتر پراکسید هیدروژن (۳۰٪) با نسبت وزن به حجم ۱:۲۵ آماده سازی شدند، سپس به صورت کامل در آب مقطر آبکشی شدند و در هوا در اتمسفر استاندارد برای آزمایش (۱ ± ۲۰ درجه سانتیگراد و ۶۵ ± ۲ رطوبت نسبی) خشک شدند.

رنگزایی پارچه های پشمی عمل شده با استفاده از RR 84

در نسخه های الکلی، مواد کندکننده، یکنواخت کننده و تر کننده از قبیل Cibaflo FFW، Albegal Set، Infagal، و حذف شدند در حالیکه الکل در حدود ۳ v/v / ۰-۰/۰ اضافه شد. نمونه های پشمی عمل شده (۵/۰ گرم از هر نمونه) با استفاده از نانو RR 84 و RR 84 در نسبت وزن به حجم ۱:۵۰ رنگزایی شدند. رنگزایی در حضور سولفات سدیم (۱۰/۰ o/wf) و سولفات آمونیوم (۲/۰ o/wf) در غلظت های مختلف رنگزا (۳۷/۶۸-۴۸۴/۷۳ میلی گرم بر لیتر)، مقادیر pH (۲/۵۱-۷/۰۲) تنظیم شده با اسید استیک، دما (۴۰-۸۰ درجه سانتیگراد)، و زمان (۱۱۰۳۰ دقیقه) به صورتی که در متن آورده شده است، انجام شد. سپس نمونه های رنگزایی شده با استفاده از آب سرد آبکشی شدند و برای مدت ۲۵ دقیقه در حمام حاوی ۲ گرم بر لیتر درجنت نانیونیک (Clariant, Hostapal CV)، در دمای ۴۵-۵۰ درجه سانتیگراد شسته شدند. سرانجام، پارچه ها با استفاده از آب، آبکشی شدند و خشک شدند.

نرخ رنگزایی

نمونه های پارچه پشمی عمل شده (هر یک ۰/۴ گرم) در اندازه های

از اتانول به عنوان ماده ای کمکی برای رنگزایی منسوجات مختلف ثبت شده است. هدف این نوع آوری، کاهش زمان رنگزایی با مزایای اقتصادی از قبیل افزایش بهره وری، و کاهش آلایندگی های زیست محیطی ناشی از فرآیندهای رنگزایی متداول، امکان استفاده موثرتر از منابع آب بود. این اختراع این بررسی را پیشنهاد می کند، که با هدف روشن کردن عملکردهای اتانول به عنوان ماده کمکی رنگزایی بدون تاثیر بر کیفیت رنگ و ثبات رنگزا انجام شد. رنگزایی همزمان و تکمیل عامل دار منسوجات، مزایای اقتصادی و زیست محیطی در تولید منسوجات را به ارمغان می آورد. اخیراً، تعداد زیادی از محققان این زمینه راه، از قبیل رنگزایی و تکمیل همزمان بسیار با دوام پنبه، ترکیب رنگزایی و تکمیل بسیار با دوام ابریشم، و همچنین رنگزایی و تکمیل همزمان پشم مورد بررسی قرار دادند. این مقاله عملکرد رنگی و همچنین پتانسیل رنگزایی نانو RR 84 که از آسیاب کردن ساچمه ای بسیار پر قدرت در رنگزایی پشم بدست آورده شده است، را مورد بررسی قرار می دهد. این عمل با هدف روشن سازی عملکرد اتانول به عنوان ماده کمکی رنگزایی بدون تاثیر بر کیفیت رنگ و ثبات رنگزا انجام شده است. در نسخه های رنگزایی استاندارد، می توان عوامل تر کننده، کند کننده و یکنواخت کننده را با اتانول جایگزین کرد. رنگ همانندی خوب عموماً با توجه به فرآیند استاندارد نشان داده شد. سرانجام، مزایایی زیست محیطی ناشی از جانشین سازی شیمیایی عوامل کمکی با اتانول مشخص شد و هزینه افزایش الکل با صرفه جویی هزینه جانشین سازی مواد کمکی مقایسه شد. یک تعادل اقتصادی مثبت بدست آورده شد. خصوصیات رنگزایی، ثبات، و تکمیل پارچه های پشمی تکمیل شده با استفاده از رنگزاهای نانو RR 84 و رنگزایی RR 84 به صورت کامل بررسی شد. مقایسه نتایج سینتیک های رنگزایی پارچه های پشمی عمل شده با روش های رنگزایی RR 84 و همچنین نانو RR 84 نیز گزارش شده است، این رنگزا عامل دار در پارچه ها جهت فراهم کردن همزمان عوامل رنگی و ضد میکروبی شرکت داده شد.

بخش تجربی

مواد

۱. پارچه ها

پارچه های پشمی ۱۰۰٪ شسته شده با وزن ۵۰۰ گرم بر متر مربع از شرکت Misr (Mehalla El-Kubra) استفاده شد. قبل از رنگزایی، پارچه ها در محلول حاوی ۲ گرم بر لیتر کربنات سدیم و ۵ گرم بر لیتر درجنت نانیونیک (Clariant, Hostapal CV، مصر) برای مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد عمل شدند، سپس به طور کامل با استفاده از آب شسته شدند و در دمای اتاق خشک شدند.

۲. رنگزاهای و مواد شیمیایی

رنگزایی مورد استفاده در این پژوهش، رنگزایی راکتیو با نام C.I. Reactive Red 84 (Lanasol Red 6G) بود که از ICI (Imperial Chemical Industries Limited Dyestuffs Division Manchester انگلستان) تهیه شد، رنگزا در درجه تجاری بود و همانطور که تهیه شده بود مورد استفاده قرار گرفت (شما تیک ۱).

اتانول (۹۵٪ حجمی / حجمی)، اسید استیک، سدیم و سولفات آمونیوم، کربنات سدیم و سیلیکات و پراکسید هیدروژن از درجه آزمایشگاهی بودند که از AI-



۴. بررسی ثبات

نمونه های رنگرزی شده برای ثبات شستشویی، سایشی و نوری بر طبق روش های استاندارد ATCC بررسی شدند.

۵. ارگانیسیم های مورد بررسی


خواص ضد میکروبی رنگزهای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 با استفاده از تکنیک cup-plate agar diffusion بررسی شد. تاثیر کارایی ضد میکروبی رنگزهای جذب شده بر روی پارچه های پشمی با استفاده از روش تست AATCC 147 بررسی شد. این روش، ساده، بصری و برای آنالیز کیفی رشد باکتری مناسب می باشد: بنابراین، رفتار ضد میکروبی پارچه های رنگرزی شده در مقابل میکرو ارگانیسیم های مورد استفاده در این مطالعه: *Streptococcus* و *Candida albicans* (قارچ)، *Geotricum candidum pneumoniae* و *Bacillus subtilis* (باکتری گرم مثبت)، *Pseudomonas aeruginosa* و *Escherichia coli* (باکتری گرم منفی) بررسی شد. باکتری ها و قارچ های مورد بررسی از مرکز منطقه ای میکروب شناسی و بیو تکنولوژی، دانشگاه AL-Azher، شهر Nasr، Cairo تهیه شدند.

نتایج و بحث

بررسی

۱. میکروسکوپ الکترونی عبوری

آنالیز TEM، مورفولوژی نمونه ها را نشان داد و امکان مقایسه متوسط اندازه



شکل ۱. تصاویر TEM رنگزای نانو RR 84

تقریباً ۱ سانتی متر مربعی بریده شدند و در pH ۴/۰۳ در ظرف در بسته ۲۵۰ میلی لیتری با ۲۰۰ میلی لیتر محلول متشکل از ۷۵/۳۵ میلی گرم بر لیتر از رنگزا با نسبت وزن به حجم ۵۰:۱ در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد همراه با همزدن مداوم رنگرزی شدند. رنگرزی با استفاده از پودر رنگزای نانو RR 84 و همچنین RR 84 انجام شد. پس از فواصل زمانی مشخص، ۰/۵ میلی لیتر از حمام رنگزا در لوله های آزمایش ریخته شد تا جذب آن در طول موج ماکزیمم برای هر نمونه اندازه گیری شود.

ارزیابی ها

۱. رمق کشی و تثبیت رنگزا

اسپکتروفتومتر Shimadzu UV/Vis جهت اندازه گیری جذب UV-Vis، محلول های رنگزا قبل و بعد از رمق کشی استفاده شد. غلظت رنگزها بر اساس رابطه غلظت جذبی قبلا بدست آمده در طول موج ماکزیمم نانو رنگزای RR 84 و رنگزای RR 84 محاسبه شد. رنگزای تثبیت نشده از نمونه ها بوسیله آب گرم خارج شد و همچنین بوسیله اسپکتروفتومتر UV-Vis اندازه گیری شد.

رمق کشی و تثبیت رنگزا بر روی پشم عمل شده بوسیله اندازه گیری محلول باقیمانده حمام رنگرزی محاسبه شد. درصد رمق کشی حمام رنگزا (%E) و تثبیت (%F) بر طبق به ترتیب روابط (۱) و (۲) محاسبه شدند.

$$E (\%) = [1 - (A_1/A_0)] \times 100 \quad (1)$$

$$F (\%) = [(A_0 - A_1 - A_2) / A_0] \times 100 \quad (2)$$

بطوریکه A_0 و A_1 جذب محلول رنگزا در طول موج ماکزیمم به ترتیب قبل و بعد از رنگرزی می باشند، A_2 جذب محلول رنگزای صابونی می باشد.

۲. برداشت رنگزا

طیف های جذبی UV/Vis در آب با استفاده از اسپکتروفتومتر Shimadzu UV/Vis ثبت شدند. مقدار برداشت رنگزا با استفاده از رابطه (۳) بدست آورده شد:

$$Q = (C_0 - C_f) V / W \quad (3)$$

بطوریکه Q مقدار برداشت رنگزا (mg/g) می باشد، C_0 و C_f به ترتیب غلظت اولیه و نهایی محلول رنگزا (mg l^{-1}) می باشند، V حجم حمام رنگزا می باشد و W وزن پارچه ها (g) می باشد.

سیس غلظت محلول های رنگزا با توجه به منحنی کالیبراسیون مربوطه رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 با استفاده از قانون بیر- لامبرت محاسبه شد.

۳. میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

TEM با استفاده از (JEOL Ltd) JEM-1010 CX بررسی شد. آزمایش در ۷۰KV انجام شد.




جدول ۱. مشخصات رنگرزی پارچه های پشمی عمل شده و عمل نشده رنگرزی شده با استفاده از رنگزای نانو RR 84. شرایط رنگرزی: پارچه عمل شده پشمی ۰/۵ گرم، L.R. ۱:۵۰، ۱/۰ v/v اتیل الکل، pH ۴/۰۳، ۶۰ °C، نمک و غلظت رنگزا ۳۵/۷۵ میلی گرم بر لیتر در مدت ۶۰ دقیقه

Dye samples	Untreated fabric		Treated fabric with H ₂ O ₂	
	E (%)	F (%)	E (%)	F (%)
RR 84	69.11	60.51	89.32	82.91
Nano-RR 84	75.61	70.54	98.20	96.67



یافت. خاصیت ضد آب رفتگی پس از عملیات مشاهده شد، بطوریکه تقلیل طول پارچه های عمل شده کمتر از پارچه های عمل نشده بود، که این به دلیل تغییر سطح پارچه های پشمی بود. سفیدی پارچه ها به مقدار زیادی به دلیل اثر سفید کنندگی پراکسید هیدروژن افزایش یافت. کمتر از ۴٪ کاهش وزن پس از عملیات مشاهده شد. پارچه ها مقداری سست تر و منقطع تر شدند. خواص رنگرزی پارچه های پشمی عمل نشده و عمل شده با رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 بررسی شد. رmq کشی و تثبیت رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 بر روی پارچه های پشمی عمل نشده و عمل شده در جدول ۱ آورده شده است. نتایج جدول نشان می دهد که رmq کشی و تثبیت رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 بر روی پارچه های پشمی عمل شده بسیار بیشتر از پارچه های عمل نشده می باشد. عموماً، پارچه های پشمی عمل شده با پراکسید هیدروژن، رmq کشی و تثبیت بسیار بیشتر نسبت به پارچه های پشمی عمل نشده نشان می دهند و رنگزای نانو RR 84 رmq کشی و تثبیت بیشتر در مقایسه با رنگزای RR 84 نشان داد. آماده سازی با پراکسید هیدروژن مقداری ساختار سطحی پشم را تخریب می کند و برداشت رنگزای راکتیو را بهبود می بخشد.

رنگرزی پارچه های پشمی عمل شده با نانو RR 84 و RR 84

۱. عوامل موثر بر فرآیند رنگرزی ۱.۱. تاثیر اتیل الکل



شکل ۳. تاثیر اتیل الکل (۰/۰-۳/۰ v/v) بر روی برداشت رنگزا پارچه پشمی عمل شده رنگرزی شده با استفاده از رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84. شرایط رنگرزی: پارچه پشمی عمل شده ۰/۵ g، L.R. ۱:۵۰، ۶۰ °C، pH ۴/۰۳، نمک ها و غلظت رنگزا ۳۵/۷۵ mg/l در مدت ۶۰ دقیقه.



شکل ۲. طیف های جذب UV-Visible: (a) رنگزای RR 84 و (b) رنگزای نانو RR 84


ذرات را بوسیله مشاهده مشتقیم نمونه فراهم کرد. شکل ۱ (a و b) با تصاویر مختلف، تصویر TEM نانو ذرات رنگزای نانو RR 84 را نشان می دهد، که می توان مشاهده کرد که این رنگزا کاملاً کروی می باشد، و اندازه متوسط ذرات ۷۰ نانومتر می باشد. نانو ذرات رنگزای کروی، به مقدار متراکم و تجمع کرده می باشند. این نانو ذرات تجمع کرده در شکل گروه وجود دارند. رنگزای نانو RR 84 با اندازه ذرات در مقیاس نانو، به دلیل مساحت سطح زیاد، که پوشش سطحی بیشتر، تعداد بیشتر نقاط انعکاس و از اینرو بهبود انتشار را تضمین می کند، پتانسیل فروش بالایی دارد.

۲. خاصیت جذب UV-visible نانو RR 84

طیف UV-visible رنگزای نانو RR 84 تهیه شده بوسیله آسیاب ساچمه ای با انرژی بالا، پیک باریکی در حدود طول موج ماکزیمم ۴۹۸ نانومتر (شکل ۲، منحنی b) نشان می دهد. در مقایسه با RR 84 با اندازه عادی در طول موج ماکزیمم ۴۸۰ نانومتر (شکل ۲، منحنی a)، جذب UV-visible مربوط به رنگزای نانو RR 84، شیفت جذبی به طول موج های بلندتر را نشان می دهد که تأیید می کند که رنگزای نانو RR 84 در مقیاس نانو می باشد.

رmq کشی و تثبیت نانو RR 84 و RR 84 بر روی پارچه های پشمی عمل نشده و عمل شده

عملیات پراکسید هیدروژن جهت بهبود خاصیت انتقال رطوبت، خواص جذب آب و دیگر خواص مربوط به پارچه های پشمی انجام شد. خاصیت موئینگی پارچه های پشمی به مقدار زیادی پس از عملیات پراکسید هیدروژن افزایش




شکل ۴. تاثیر pH (۷/۰۲-۳/۵۱) بر روی برداشت رنگزای پارچه های پشمی عمل شده رنگزای شده با استفاده از رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84. شرایط رنگزایی: پارچه پشمی عمل شده ۱:۵۰، ۰/۵ g، اتیل الکل ۱/۰٪ وزنی/وزنی، ۶۰°C، نمک ها و غلظت رنگزا ۷۵/۳۵ mg/l در مدت ۶۰ دقیقه.

عمل شده در مقادیر ۴/۰۳ pH بدست آورده شده است. شماتیک ۲ واکنش پارچه های پشمی بوسیله جانشینی هسته دوستی و مکانیزم افزایشی هسته دوستی از طریق گروه های واکنشی C=C و Br را نشان می دهد. این تصویر کمک می کند تا دلیل مقدار برداشت رنگ که به pH وابسته می باشد و در محدوده ۴/۰۳ pH مطلوب تر می باشد را توضیح داد. شکل ۴ برداشت رنگ برای نمونه های رنگزایی شده با استفاده از رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 را نشان می دهد. می توان مشاهده کرد که برداشت رنگ به تدریج با افزایش pH حمام رنگزایی تا ۰۳/۴ افزایش می یابد و سپس با افزایش pH، با بهبود رنگپذیری در حالت رنگزایی نانو RR 84 کاهش می یابد.

تاثیر زمان تکان دادن

بررسی ها جهت تعیین زمان مورد نیاز برای حداکثر جذب رنگزا نانو RR 84 و رنگزای RR 84 بر روی پشم عمل شده انجام شد. این بررسی در زمان های مختلف تکان دادن (۳۰ تا ۱۱۰ دقیقه) و غلظت تثبیت شده رنگزا (۳۵/۷۵) انجام شد. همانطور که در شکل ۵ نشان داده شده است، برداشت




شکل ۵. اثر زمان تکان دادن (۳۰-۱۱۰ دقیقه) بر روی برداشت رنگزا پارچه های پشمی عمل شده رنگزایی شده با استفاده از رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84. شرایط رنگزایی: پارچه پشمی عمل شده ۱:۵۰، ۰/۵ g، اتیل الکل ۱/۰٪ وزنی/وزنی، ۶۰°C، pH ۴/۰۳، نمک ها و غلظت رنگزا ۷۵/۳۵ mg/l در مدت ۶۰ دقیقه.


در نسخه های رنگزایی استاندارد، مواد تر کننده، کند کننده و یکنواخت کننده می توانند با اتانول جایگزین شوند. عموماً رنگ همانندی خوب با توجه به فرآیندهای استاندارد مشاهده شد. مزایایی زیست محیطی ناشی از جایگزینی شیمیایی مواد کمکی با اتانول قابل توجه بودند و هزینه افزایش الکل با صرفه جویی در هزینه جایگزینی مواد کمکی مقایسه شد. تعادل اقتصادی مثبت بدست آورده شد. رنگزایی پشم با رنگزاهای راکتیو به دلیل آفینیتیه بالا این رنگزاهای که نفوذ آنها را به داخل پارچه دشوار می کند، مهم می باشد؛ از اینرو مواد کند کننده و یکنواخت کننده از قبیل Albegal Set مورد نیاز می باشد. در نسخه الکی، Albegal Set با اتانول در حضور نمک ها و اسید استیک جهت رنگزایی پشم عمل شده با رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 جایگزین شد که نتایج مطلوبی در حضور ۱/۰٪ حجمی/حجمی از اتانول (شکل ۳) حاصل شد. بنابراین، اتانول می تواند در نسخه های رنگزایی اضافه شود تا سطح فعال های کمتر زیست تخریب پذیر بدون تاثیر بر کیفیت محصول رنگزایی شده جایگزین شوند. این چنین جایگزینی شیمیایی بوسیله مزایایی زیست محیطی و همچنین صرفه جویی در هزینه تأیید می شوند.

تاثیر pH

pH یکی از فاکتورهای مهم می باشد که جذب رنگزا از محلول بر روی پارچه ها را کنترل می کند. بنابراین، تاثیر pH بر روی جذب رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 بر روی پشم عمل شده در محدوده ۳/۵۱-۷/۰۲ بررسی شد. pH محلول رنگزا بوسیله محلول اسید استیک تنظیم شد. تغییرات برداشت رنگ با pH محلول در شکل ۴ نشان داده شده است. از این شکل به روشنی مشخص است که جذب حداکثر رنگزا بر روی پشم



شماتیک ۲. مکانیسم واکنش بین رنگزای راکتیو Lanazol و پشم.



شکل ۷. تاثیر غلظت رنگزا (۶۸/۳۷-۷۳/۴۸ mg/l) بر روی برداشت رنگزای پارچه پشمی عمل شده رنگزایی شده با استفاده از رنگزای نانو RR84 و رنگزای RR84. شرایط رنگزایی: پارچه پشمی عمل شده ۵۰/۰/۵ g، اتیل الکل ۱۰٪ وزنی/وزنی، $\text{pH } 4/0.3$ ، 60°C ، نمک‌ها در مدت ۶۰ دقیقه.

غلظت ۷۵/۳۵ تا ۴۸۴/۷۳ میلی گرم بر لیتر از رنگزا انجام شد. از شکل ۷ میتوان دریافت که برداشت رنگزا برای پارچه های رنگزایی شده با استفاده از ساختارهای رنگزای نانو RR 84 بیشتر از برداشت رنگ با استفاده از رنگزای RR 84 می باشد. اولین مقادیر برداشت پارچه های رنگزایی شده با استفاده از ساختار رنگزای نانو RR 84 بیشتر از همونوع مربوطه تولید شده توسط رنگزای RR 84 می باشند. اندازه رنگزای RR 84 با پارچه پشمی نقش مهمی در مقدار فرآیند جذب دارند. غلظت رنگزا بر نفوذ مولکول های رنگزا از محلول به سطح جاذب تاثیر می پذیرد. غلظت بالاتر، نیروی رانشی بیشتر شیب غلظت را حاصل می کند. این نیروی رانشی نفوذ رنگزاها از محلول به جاذب را تسریع می کند.

سینتیک های رنگزایی

می دانیم که سرعت هر فرآیند به معنی تغییر یکی از مواد شروع کننده می باشد که در فرآیند یا محصولی که در هر واحد از زمان بدست می آید، قرار می گیرد. بکارگیری این تعریف در فرآیند رنگزایی می تواند به عنوان تغییر در برداشت رنگزا در هر واحد زمان مورد توجه باشد. ایزوترم های زمان برداشت رنگزا پارچه های پشمی عمل شده رنگزایی شده با رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR84 در شکل ۸ نشان داده شده است. این شکل نشان می دهد که مقادیر برداشت رنگزا نمونه های رنگزایی شده با نانو RR 84 عموماً بیشتر از نمونه های رنگزایی شده با رنگزای RR 84 می باشد. ایزوترم های هر دو روش به صورت متمایز از یکدیگر شروع شدند که برداشت رنگزای بهتر برای رنگزای نانو RR 84 در مقایسه با رنگزای RR 84 نشان دهد. نتایج شکل ۸ را می توان با استفاده از شکل عمومی مشتق پذیر رابطه (۴) سرعت درجه اول بررسی کرد

$$(A_t - A_f) / (A_0 - A_f) = e^{-kt} \quad (4)$$

بطوریکه A_t جذب در زمان t می باشد، A_0 جذب اولیه می باشد، A_f جذب


رنگ بدست آمده با افزایش زمان تکان دادن برای هر شکل رنگزا بر روی پشم عمل شده، با مقدار برداشت رنگ بیشتر در هر زمان رنگزایی در حالت رنگزای نانو RR 84 افزایش یافت.

تاثیر دما

تاثیر دما بر روی رنگپذیری پارچه های پشمی عمل شده رنگزایی شده با غلظت ۷۵/۳۵ میلی گرم بر لیتر از رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 در دماهای مختلف (۴۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد) بررسی شد. همانطور که در شکل ۶ نشان داده شده است، واضح است که مقادیر برداشت رنگ با افزایش دما رنگزایی افزایش می یابد، و در حالت رنگزایی نانو RR 84 نسبت به رنگزای RR 84 بیشتر افزایش می یابد. افزایش جذب رنگزا با افزایش دما می تواند به ساختار پشم؛ نفوذ رنگزا و برهمکنش رنگزا-پشم؛ مربوط باشد. با افزایش دما، منافذ پارچه های پشمی بزرگ می شوند و در نتیجه سطح جهت جذب افزایش می یابد، انتشار و نفوذ مولکول های رنگزا به داخل منافذ پشم آسانتر می شود و جذب افزایش می یابد. همچنین این افزایش را می توان بر اساس وجود برهمکنش های آبگریز گرماگیر توضیح داد. پارچه های پشمی بوسیله حلال های قطبی از قبیل آب به دلیل برهمکنش آبگریز اضافی بین زنجیرهای غیر قطبی ماکرو مولکول ها، متورم می شوند. این چنین برهمکنش بین زنجیرهای غیر قطبی رنگزا و ماکرو مولکول ها نیز اتفاق می افتد. ساختار ماکرو مولکول در پشم در نتیجه تجزیه پل های نمکی، اتصالات هیدروژنی و برهمکنش های آب گریزی باز می شود و به مقدار زیادی تعداد مکان های جذب افزایش می یابد؛ بنابراین، مقادیر بالای از جذب برای رنگزا با افزایش دما حاصل می گردد.

تاثیر غلظت رنگزا (شیب رنگزا)

برداشت رنگزا نانو RR 84 و رنگزای RR 84 بر روی پشم عمل شده به عنوان تابعی از غلظت رنگزا مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در محدوده



شکل ۶. اثر دما (۸۰-۵۰ درجه سانتیگراد) بر روی برداشت رنگزای پارچه پشمی عمل شده رنگزایی شده با استفاده از رنگزای نانو RR84 و رنگزای RR84. شرایط رنگزایی: پارچه پشمی عمل شده ۵۰/۰/۵ g، اتیل الکل ۱۰٪ وزنی/وزنی، $\text{pH } 4/0.3$ ، نمک‌ها و غلظت رنگزا ۷۵/۳۵ mg/l در مدت ۶۰ دقیقه.



جدول ۳. خواص ثباتی رنگزای نانو RR84 و رنگزای RR84 بر روی پشم عمل شده.

Sample	Washing			Rubbing		Light fastness 35 h
	Alt. change colour	Staining on cotton	Staining on wool	Dry	Wet	
RR 84 on fabrics	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	7
Nano-RR 84 on fabrics	5	5	5	5	5	7

گزارش می شوند. بنابراین، آفینیته استاندارد می تواند با استفاده از رابطه (۸) محاسبه شود.

$$-\Delta\mu = RT \ln [C]_f / [C]_i \quad (8)$$

بطوریکه R ثابت گاز می باشد، T دمای مطلق می باشد (K)، Cs و Cf به ترتیب غلظت های رنگزا در پارچه و حمام رنگرزی می باشند. در رنگرزی، $-\Delta\mu$ اصطلاح آفینیته استاندارد می باشد و مقداری از تمایل رنگزا به حرکت از حالت استاندارد آن در حمام رنگرزی به روی پارچه می باشد. نتایج (جدول ۲) نیز نشان می دهد که مقادیر $-\Delta\mu$ برای RR 84 در مقیاس نانو بیشتر از رنگزای RR 84 می باشد، و بنابر این تثبیت بیشتر در مقیاسه با رنگزای RR 84 در اندازه معمولی مشاهده می شود.

ثبات رنگ

جدول ۳ تست های ثبات شستشویی، نوری و سایشی نمونه ها را نشان می دهد که با رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 رنگرزی شده اند. رنگرزی در ۱:۵۰ L.R، ۱٪، pH ۴/۰۳، ۱/۰ حجمی/حجمی از اتیل الکل، نمک ها، غلظت رنگزای ۴۳۰/۱۲ میلی گرم بر لیتر، دمای ۶۰ درجه سانتیگراد، و زمان ۱ ساعت انجام شد. همانطور که در جدول ۳ نشان داده شده است، ثباتها عالی تا بسیار خوب می باشند که وجود اتصالات قوی بین مولکول های رنگزا و پارچه (اتصالات یونی یونی برای رنگزای راکتیو) را نشان می دهد و بهترین نتایج برای نمونه های رنگرزی شده با رنگزای نانو RR 84 بدست آورده شد.

نتایج ضد میکروب

کارایی ضد میکروبی پارچه های پشمی عمل شده رنگرزی شده بررسی شد. در ابتدا رشد میکروب ها بر روی پارچه های پشمی رنگرزی نشده مشاهده شد، در حالیکه رشد میکروب ها بر روی پارچه های پشمی عمل شده رنگرزی شده محدود شد که در شکل ۹ نشان داده شده است. رشد میکروب های انتخاب شده، candidum و Candida albicans (قارچ)؛ Streptococcus pneumonia و Bacillus subtilis (باکتری گرم مثبت)؛ Pseudomonas aeruginosa و Escherichia coli (باکتری گرم منفی)، بر روی پارچه های پشمی عمل شده بر طبق اینکه چه محدوده ای از

نهایی می باشد، t زمان واکنش می باشد و k سرعت واکنش می باشد. از آنجایی که جذب محلول مستقیماً به غلظت قانون بیر-لامبرت مربوط می باشد، بنابراین، رابطه (۴) می تواند بر حسب برداشت رنگ باز نویسی شود که رابطه (۵) را بدست می دهد

$$(Q_t - Q_f) / (Q_0 - Q_f) = e^{-kt} \quad (5)$$

بطوریکه Q_t برداشت رنگزا در زمان t می باشد، Q_0 برداشت رنگزا در زمان صفر می باشد، و Q_f برداشت نهایی رنگزا می باشد، t زمان رنگرزی است و k سرعت رنگرزی می باشد. با گرفتن لگاریتم از رابطه (۵) رابطه (۶) حاصل می شود و از آنجا که $Q_t - Q_f$ مشخص می باشد، $Q_t - Q_f$ را می توان محاسبه کرد.

$$\ln |Q_t - Q_f| = \ln |Q_0 - Q_f| - kt \quad (6)$$

انتظار می رود که نمودار $\ln |Q_t - Q_f|$ بر حسب زمان با شیب k و عرض از مبدأ $\ln |Q_0 - Q_f|$ خطی باشد، اگر واکنش درجه اول باشد. زمان نیمه رنگرزی $t_{1/2}$ که زمان مورد نیاز برای پارچه می باشد تا نصف مقدار رنگزا جذب شده در حالت تعادل را جذب کند، که یا از هر ایزوترم به صورت مستقیم اندازه گیری می شود یا از رابطه زیر محاسبه می گردد

$$t_{1/2} = \ln 2 / k \quad (7)$$


نمودار $\ln |Q_t - Q_f|$ بر حسب نتایج t (دقیقه) یک رابطه خطی می باشد که قابلیت کاربرد مدل فوق برای نانو RR 84 و RR84 را نشان می دهد که در شکل ۸ نشان داده شده است. مقادیر k محاسبه شده از شیب و $t_{1/2}$ در جدول ۲ آورده شده است. رابطه خطی مشاهده شده به طور آماری قابل توجه می باشد، بطوریکه بوسیله مقادیر r تأیید می شود (که به ۱ نزدیک می باشد).

آفینیته استاندارد


نشان داده شده است که رنگرزی بیشتر پارچه ها یک فرآیند بر گشت پذیر از نظر ترمودینامیک می باشد. بنابراین، بکار بردن توابع ترمودینامیک برای سیستم پارچه-رنگزا امکان پذیر می باشد. در سیستم پارچه-رنگزا، رنگزا در پارچه و همچنین در حمام رنگزا پراکنده می باشد. نتایج تعادل رنگرزی عموماً به صورت آفینیته استاندارد رنگرزی، $-\Delta\mu$

جدول ۲. ثابت سرعت رنگرزی K، زمان نیمه رنگرزی $t_{1/2}$ ، آفینیته استاندارد $-\Delta\mu$ و مقدار برداشت نهایی رنگزا برای پارچه های پشمی عمل شده با استفاده از رنگزای نانو RR84 و رنگزای RR84. شرایط رنگرزی: پارچه پشمی عمل شده L.R. ۱:۵۰، اتیل الکل ۱/۰٪ وزنی/وزنی، ۶۰°C، pH ۴/۰۳ و نمک ها و غلظت رنگزا ۴۳۰/۱۲ mg در مدت ۶۰ دقیقه.

Dye samples	k (min ⁻¹)	$-\Delta\mu$ (KJ/mol)	$t^{1/2}$ (min)	Q_f (mg/g)
RR 84	4.13x10 ⁻²	16.77	16.78	68.76
Nano-RR 84	8.75x10 ⁻²	21.92	7.92	74.88



شکل ۹. فعالیت ضد میکروبی رنگزای نانو RR84 و نانو RR84 روی پشم عمل شده



شکل ۸. ناحیه بازدارندگی میکروب رنگزای نانو RR84 و رنگزای RR84 بر روی پارچه های پشمی عمل شده و مشاهده شده در صفحه آگار

چهارم (QAS)، ترکیبات ضد میکروبی رنگزاهای را فعال می کنند، و میکرو ارگانیزم ها را بوسیله تخریب غشاهای میان یاخته ای از بین می برند. بر همین اساس، می توان نتیجه گرفت که رنگزای پارچه های عمل شده با رنگزای نانو RR 84 تاثیر ضد میکروبی عالی دارند که می توان به اندازه ذرات در ابعاد نانو به دلیل مساحت سطح بالای آنها، که پتانسیل فروش بالایی دارند، نسبت داد، که پوشش سطح بیشتر، تعداد بیشتر نقاط انعکاس و از اینرو بهبود انتشار را تضمین می کنند.

در فرمولاسیون رنگ، برای مثال اندازه کوچک ذرات امکان دیسپرسیون یکنواخت بوسیله مخلوط یکنواخت با چسب ها را فراهم می کند، که قدرت مکانیکی رنگ پس از خشک شدن بهبود می یابد. وقتی به صورت مناسب دیسپرس شد، پیگمنت های در ابعاد نانو اثر بخشی بیشتری نشان می دهند.

نتیجه گیری

پارچه های پشمی عمل شده با پراکسید هیدروژن و رنگزای شده بوسیله رنگزای ضد میکروبی RR 84 در غلظت کم اتانول (۱۰٪ حجمی / حجمی) می تواند به عنوان عوامل یکنواخت کننده و کند کننده استفاده شود: رنگ همانندی خوب با توزیع یکنواخت رنگزای بدست آورده شد. ثابت شد که پودر نانو رنگزای تهیه شده بوسیله آسیاب ساچمه ای RETSCH در برداشت رنگزای پارچه های پشمی عمل شده نسبت به رنگزای در اندازه معمول موثرتر می باشد.

نانو رنگزای با اندازه ذرات در ابعاد نانو به دلیل مساحت سطح بزرگ، که پوشش سطح بزرگتری، تعداد بیشتر نقاط انعکاس و از اینرو بهبود انتشار را تضمین می کند، پتانسیل فروش زیادی دارد. بعلاوه این تکنیک مزایایی از قبیل صرفه جویی در وقت و انرژی فرآیند دارد که تاثیرات زیست محیطی بهتری را نشان می دهد، بطوریکه این تکنیک در بهبود برداشت رنگزای موثرتر می باشد.

همانطور که انتظار می رفت، رنگزای نانو RR 84 بر روی پارچه های پشمی عمل شده، فعالیت ضد میکروبی و خواص ثباتی بهتری نسبت به رنگزای RR 84 بدست داد. بعلاوه، اندازه های رنگزای نیز می تواند نقش مهمی در رنگزای پشم داشته باشد، رنگزای کوچکتر می تواند سریعتر در پارچه ها نفوذ کند، در حالیکه رنگزای بزرگتر آهسته تر نفوذ می کند.

بازدارندگی میکروب ها بر روی ژل آگار مشاهده شده است یا چه مقدار رشد میکروب ها بر روی تنها پارچه های پشمی مشاهده شده است، درجه بندی شدند. ناحیه محدود شوننگی باکتری ها بر روی سطح آگار نشان داد که خاصیت ضد میکروبی پارچه هایی که با رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 رنگزای شده اند، را از میکروب محفوظ نگه داشته است، که در شکل ۹ نشان داده شده است. به صورت ایده آل، هیچ میکروبی نباید بر روی پارچه ها مشاهده شود. بنابراین، گروه بدون رشد، کارآیی ضد باکتری ایده آل را نشان می دهد؛ که هیچ باکتری کشی حجم آگار را تمییز نکرده است، اما هیچ رشد باکتری بر روی پارچه های پشمی مشاهده نمی شود. این نتایج بدست آمده از تاثیرات ضد میکروبی نشان داد که رنگزای نانو RR 84 و رنگزای RR 84 فعالیت های متفاوتی در مقابل میکروب های استفاده شده نشان می دهند (جدول ۴ و شکل ۱۰).

اعتقاد بر آن است که این پدیده را می توان بوسیله مکانیزم ضد باکتری شکل های رنگزای توضیح داد. گزارش شده است که نمک های آمونیوم

جدول ۴. ناحیه بازدارندگی رنگزای نانو RR84 و رنگزای RR84 بر روی پشم عمل شده در مقابل میکروب های استفاده شده

Acrylic fabrics	Zone of inhibition (diameter in mm)					
	FUNGI		Gram-Positive Bacteria		Gram-negative Bacteria	
	Geotrichum candidum (RCMF 05097)	Candida albicans (RCMF 05031)	Streptococcus pneumoniae (RCM 010010)	Bacillus subtilis (RCMF 010067)	Pseudomonas aeruginosa (RCMB 010043)	Escherichia coli (RCMB 010052)
Untreated	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Treated						
RR 84 on fabrics	10.8 ± 0.32	11.3 ± 0.24	15.7 ± 0.24	17.8 ± 0.21	NA	NA
Nano-R R 84 on fabrics	15.6 ± 0.15	17.7 ± 0.18	19.9 ± 0.31	20.7 ± 0.28	NA	NA