



ویژگی های رنگرزی پارچه های نایلون، پنبه و مخلوط نایلون/پنبه با رنگزاهای راکتیو-دیسپرس حاوی گروه سولفاتو اتیل سولفون

مترجم: عباس حاجی پور

چکیده

ویژگی های رنگرزی و ثبات رنگی از سه رنگزای راکتیو-دیسپرس شامل گروههای سولفاتو اتیل سولفون بر روی پارچه های نایلونی، پنبه ای و مخلوط نایلون/پنبه بررسی شد. از آنجایی که رنگزای راکتیو-دیسپرس در طی فرآیند رنگرزی آبگریز شد، شستشوی احیایی در خارج سازی رنگزاهای تثبیت نشده نسبت به صابونی شدن موثرتر بود. نایلون با سه رنگزای راکتیو-دیسپرسی در ۸-۵ pH به خوبی رنگرزی شد و تفاوت در ساختار شیمیایی بین رنگزاهای اثری در قدرت رنگ نهایی لیف نایلون رنگ شده نداشت، اما ویژگی های برداشت رنگ روی نایلون چندان خوب نبود. قدرت رنگی پنبه رنگرزی شده مانند نایلون بالا نبود. قدرت رنگی پنبه با کاهش دمای رنگرزی هنگامیکه از رنگزای راکتیو-دیسپرس دارای گروه هیدروکسی استفاده شد افزایش یافت. نایلون مولکولهای رنگزای بیشتری نسبت به پنبه در رنگرزی همزمان جذب کرد که اختلاف رنگ بین نایلون و پنبه می تواند با کاهش دمای رنگرزی کاسته شود. پارچه مخلوط نایلون/پنبه به خوبی در ۶۰ درجه سانتیگراد با رنگزای راکتیو-دیسپرس دارای گروه هیدروکسیل در ۷ pH و ۶۰ درجه سانتیگراد رنگرزی شد و ویژگی های برداشت رنگ خوب بود. همچنین مشخص گردید که ثبات شستشویی و ثبات سایشی پارچه های نایلون، پنبه و مخلوط نایلون/پنبه رنگرزی شده با رنگزای راکتیو-دیسپرس بسیار عالی بود، در حالیکه ثبات نوری متوسط بود.

مقدمه

راکتیو-دیسپرس نامیده شدند و هر دو ویژگی رنگزاهای دیسپرس و راکتیو را دارا می باشند. آنها می توانند به عنوان یک نوع رنگزای همگانی از آنجائیکه قابلیت بکار گرفته شدن در انواع مختلف الیاف را دارند و گروه سولفاتو اتیل سولفون (SES) اغلب به عنوان گروه راکتیو پذیرفته می شوند، مورد توجه باشند. بورکینشاو و کلینز ویژگی های رنگرزی سه رنگزای راکتیو-دیسپرس که گروه SES دارد را روی الیاف نایلون ۶۰/۶ متداول و میکرو دنیبر بررسی کردند.

سان وو و بورکینشاو رنگزاهای راکتیو دیسپرس شامل مشتقات اتیلن ایمین را سنتز کردند و خصوصیات رنگرزی و ثبات روی نایلون ۶/۶ و الیاف پلی استر را بررسی کردند. دهمیو در مطالعات اخیر خصوصیات رنگرزی رنگزای دیسپرس با قابلیت حل شدن موقت حاوی گروه SES نسبت به مخلوط پلی استر/ایریشم بررسی کرد. بورکینشاو و کلینز هم چنین بهبود ثبات شستشویی روی الیاف نایلون با رنگزای راکتیو-دیسپرس حاوی گروه SES را مطالعه کردند. لی و همکارانش رنگزاهای آزو دیسپرس قابل حل شدن موقت را سنتز کردند و خصوصیات رنگرزی آن را روی PET و مخلوط PET/پنبه گزارش کردند. یوسف و موسی درباره مقایسه بین رنگزای راکتیو دیسپرس SES تک عاملی و دو عاملی تحقیق کردند. یک رنگزای راکتیو-دیسپرس حمل کننده گروه استوکسی اتیل

الیاف مختلف می تواند در پارچه بوسیله ترکیب الیاف یا بافدگی مخلوط بیان شود. اخیرا تولید پارچه های مخلوط از قبیل نایلون/پلی استر و نایلون/پنبه به علت زیر دست خاص و ظاهر منحصر بفردشان توجهات بسیاری را به خود جلب کرده اند. عملیاتهای دقیق برای رنگرزی پارچه های مخلوط از آنجائیکه الیافهای ترکیب ویژگی های شیمیایی فیزیکی متفاوتی دارند، مورد نیاز است. روش رنگرزی دو حمامه، اگر چه زمان فرآیند کاملا طولانی است، اغلب در رنگرزی خانهها جهت حفظ اثر یکنواختی و ثبات رنگ قابل قبول پارچه مخلوط بکار گرفته می شود. رنگرزی یک حمامه که می تواند به صورت چشمگیری زمان انجام فرآیند و انرژی را ذخیره کند، اغلب اوقات نتایج کیفیت رنگرزی و ثبات رنگی به علت لکه گذاری یک لیف با رنگزای برای لیف دیگر رو کم شدن است. یکی از راههای ممکن جهت رسیدن به رنگرزی موثر یک حمامه پارچههای مخلوط توسعه یک رنگزای همگانی که به تنهایی قادر به رنگرزی اجزاء الیاف در پارچه مخلوط است، می باشد.

تلاشهای زیاد برای بدست آوردن رنگزاهای دیسپرس که گروههای راکتیو را حمل می کنند صورت گرفته است که به عنوان رنگزاهای



شود، pH در ۵-۶ با استفاده از محلول سدیم استات تنظیم شد، و ۳۰ گرم کلرید سدیم جهت رسوب رنگزا اضافه شد.

رنگزای رسوب کرده فیلتر شد و در دمای اتاق در خلا خشک گردید. رنگزای خشک شده در DMF حل شد و جهت حذف نمک ها و ناخالصیها فیلتر گردید. رنگزا با افزایش کلروفورم به درون محلول رنگزا حل شده در DMF، دوباره رسوب کرد. بازده واکنش ۵۹٪ بود.

¹H NMR (DMSO-d₆, 400 MHz), δ=1.15 (6H,t,CH₃), 3.47 (4H, q, N-CH₂), 3.67 (sH, t, CH₂-SO₂), 3.98(2H, t, O-CH₂), 6.82(2H, d, Ar-H), 7.81(2H, d, Ar-H), 8.01(4H, q, Ar-H). LC-MSD (acetonitrile:0.1 %formic acid=9:1), ESI+ m/z=442, ESI- m/z=440.

سنتز رنگزای ۲

روشی مشابه واکنش به غیر از استفاده ۴/۸۰ گرم (۰/۰۲۵ مول) N-سیانو اتیل N-هیدروکسی اتیل آنیلین به عنوان کوپلر بکار گرفته شد. بازده واکنش ۶۴٪ بود.

¹H NMR(DMSO-d₆, 400 MHz), δ=2.84 (2H, t, CH₂-CN), 3.60 (2H,t, CH₂-OH) 3.62 (2H, t, CH₂-SO₂), 3.6(2H, t, N-CH₂), 3.84(2H, t, N-CH₂), 3.98 (2H, t, O-CH₂), 4.88 (2H, s, OH), 6.82(2H, d, Ar-H), 7.81 (2H, d, Ar-H), 8.01 (4H, q, Ar-H). LCMSD(acetonitrile:0.1 %formic acid=9:1), ESI+ m/z=483, ESI- m/z=481

سنتز رنگزای ۳

واکنش مشابه روش ها به غیر از استفاده ۴/۵۷ گرم (۰/۰۲۵ مول) N,N-دی هیدروکسی اتیل آنیلین به عنوان کوپلر بکار گرفته شد. بازده واکنش ۶۱٪ بود.

¹H NMR (DMSO-d₆,400 MHz), δ=3.57-3.68 (8H, m, N-CH₂-CH₂), 3.68 (2H, t,CH₂-SO₂), 3.98 (2H, t, O-CH₂), 4.86 (2H, s, OH), 6.82 (2H,d, Ar-H), 7.81 (2H, d, Ar-H), 8.01 (4H, q, Ar-H). LC-MSD(acetonitrile:0.1 % formic acid=9:1), ESI+ m/z=474, ESI- m/z=472

سولفون سنتز شد و برای رنگزای پارچه مخلوط نایلون/پلی استر بکار گرفته شد. ما دو رنگزای راکتیو-دیسپرس را سنتز کردیم که شامل گروه SES است و سرعت رنگزایی، خصوصیات برداشت رنگ شان را روی پارچه های نایلون، PET و ترکیب نایلون/پلی استر گزارش کردیم. در این مطالعه خصوصیات رنگزایی سه رنگزای راکتیو-دیسپرس دارای گروه SES روی پارچه های نایلونی، پنبه ای و ترکیب نایلون/پنبه مورد بررسی قرار گرفته است.

آزمایشات


مواد

تمامی مواد شیمیایی مانند آمینوفنیل-۴- (بتا سولفاتو اتیل سولفون)، N-N-دی اتیل آنیلین، هیدروکسید سدیم، هیدروسولفیت سدیم، نیتريت سدیم، n-سیانو اتیل N-۱-هیدروکسی اتیل آنیلین و N-N-دی هیدروکسی اتیل آنیلین استفاده شده در سنتز رنگزا و رنگزایی از نوع آزمایشگاهی بودند. پارچه نایلون ۶ (۲۰ f/۷۰ d، بافت ساه، ۱۰۶×۸۴ اینچ^۲، پارچه پنبه ای (s) ۶۰ بافت ساده، ۱۰۵×۹۴ اینچ^۲، پارچه مخلوط نایلون/پنبه (تار، نایلون ۶ ، ۲۰ f/۷۰ d ، DTY؛ پنبه ۱/۲۴ s/cm؛ نایلون/پنبه = ۶۵/۳۵ و بافت ساده) برای رنگزایی استفاده شد.

سنتز رنگزای ۱

سه رنگزا در این بررسی سنتز شدند. ساختار شیمیایی آنها در شکل ۱ نشان داده شده است و خصوصیات آنها در جدول ۱ آورده شده است. ۷/۷۸ گرم (۰/۰۲۵ مول) آمینوفنیل-۴- (بتا سولفاتو اتیل سولفون) به ۳۰۰ میلی لیتر آب مقطر و ۶ میلی لیتر اسید کلریدریک ۳۵٪ اضافه شد و سپس دما به صفر درجه سانتیگراد کاهش داده شد.

محلول نمک دی آزونیوم بوسیله افزایش ۱/۹۴ گرم (۰/۰۲۷۵ مول) نیتريت سدیم حل شده در ۲۰ میلی لیتر آب تهیه شد. ۳/۷۹ گرم (۰/۰۲۵ مول) N-N-دی اتیل آنیلین به آرامی به درون محلول نمک دی آزونیوم اضافه شد و به مدت ۲ ساعت تحت دمای ۵ درجه سانتیگراد همزده شد. سپس به محلول مخلوط واکنش اجازه داده شد تا دمای اتاق گرم



شکل ۱. مسیر واکنش و ساختار شیمیایی رنگزاهای استفاده شده در این بررسی




شماتیک ۱ مکانیزم رنگرزی رنگزاهای راکتیو-دیسپرس را ارائه می دهد: گروه SES محلول در آب به گروه وینیل سولفون راکتیو تبدیل شد که یک پیوندهای کووالانسی با گروه آمین در الیاف نایلون از طریق واکنش اضافی هسته دوستی ایجاد می کند. هنگامیکه pH حمام رنگرزی پایین است، مولکولهای رنگزا به آهستگی به شکل غیر یونی با گروههای وینیل سولفون تبدیل می شوند و الیاف نایلون به سبب پروتونه شدن گروههای آمینی دارای بار مثبت می شوند.

هسته دوستی گروه آمین همچنانکه دانسیته الکترون بر روی اتم نیتروژن بوسیله پروتونه شدن کم می شود، کاهش می یابد. که این ممکن است دلیلی برای مقدار نسبتا کم K/S نایلون رنگرزی شده در pH=4 و شستشوی احیایی باشد. حذف رنگزای تثبیت نشده جهت حفظ ثبات شستشویی بالا تعیین کننده است که فرایند رنگرزی تجاری برای الیاف نایلون معمولاً صابونی شدن را قبول می کنند. مقادیر K/S پارچه صابونی شده کاملاً شبیه پارچه رنگرزی شده است اما پارچه شستشوی احیایی شده بعضی مواقع پایین تر است.

در حالت رنگزای ۱، شستشوی احیایی در حذف رنگزاهای تثبیت نشده نسبت به صابونی شدن همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است موثرتر است زیرا فرم وینیل سولفون رنگزای راکتیو-دیسپرس در مقایسه با رنگزاهای اسیدی تجاری با گروه محلول در آب کاملاً آبریز است. از اینرو شستشوی احیایی برای آزمایشات رنگرزی بعدی انتخاب می شود. بررسی ویژگی های برداشت رنگ رنگزاهای راکتیو-دیسپرس روی الیاف نایلون در pH ۶ و دمای ۱۰۰ °C با غلظت رنگزای ۱، ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۰۰٪ انجام شد. قدرت رنگی پارچه نایلون رنگرزی شده اندازه گیری شد و بوسیله مقادیر K/S در شکل ۳ ارائه شد.

مشخصات رنگرزی رنگزاهای ۱، ۲ و ۳ بسیار شبیه هستند: مقادیر بالاتر K/S با افزایش غلظت رنگزا بدست می آید. با این حال شیب قدرت رنگی، به آهستگی به بیشتر از ۵٪ owf رنگرزی کاهش می یابد، که اظهار می کند که نقطه اشباع در غلظت های پایین تر نسبت به رنگزاهای اسیدی تجاری بدست می آید. از نتایج می توان دریافت که اختلاف در ساختار شیمیایی رنگزاهای راکتیو-دیسپرس استفاده شده در



شکل ۲. رفتار رنگرزی رنگزای ۱ بر روی نایلون در pH مختلف

Dye	Yield (%)	M.P. (°C)	Mass (m/z)	MW (g/mol)	Appearance
1	59.21	204	441	463.5	Orange
2	64.30	194	482	504.5	Yellowish orange
3	61.19	220	473	495.5	Yellowish orange

جدول ۱. محصول واکنش، نقطه ذوب، جرم، وزن مولکولی و رنگ رنگزاهای ۱، ۲ و ۳

رنگرزی

رنگرزی در خمیره رنگرزی که در آن محکم بسته شده بود، (Labomat, Mathis) انجام شد و نسبت حجم آب به وزن کالا ۱:۲۰ بود. pH از ۴ تا ۸ با محلول های بافر تنظیم شد. دما با نرخ ۱ درجه سانتیگراد بر دقیقه از ۳۰ درجه سانتیگراد تا بالاترین دمای رنگرزی بالا برده شد؛ (نایلون ۱۰۰ °C، پنبه ۶۰ °C، ۸۰ °C، ۱۰۰ °C؛ رنگرزی همزمان ۶۰ °C، ۱۰۰ °C؛ پارچه مخلوط نایلون/پنبه ۶۰ °C) و محلول Na₂CO₃ به خمیره رنگرزی جهت تشکیل پیوندهای کووالانسی در زمان رنگرزی الیاف پنبه ای اضافه شد و سپس رنگرزی در بالاترین دما به مدت ۶۰ دقیقه ادامه یافت. پارچه نایلونی رنگرزی شده یا با ۱ گرم بر لیتر عامل صابونی در ۱۰۰ °C به مدت ۱۰ دقیقه یا شستشوی احیایی (R/C) در محلول آبی شامل ۲ گرم بر لیتر هیدروکسید سدیم و ۲ گرم بر لیتر هیدروسولفیت سدیم در ۸۰ °C به مدت ۲۰ دقیقه صابونی شد. در رنگرزی پنبه مقدار مناسب قلیا و نمک طبیعی بوسیله مقایسه قدرت رنگی پارچه پنبه رنگرزی شده با استفاده از رنگزای ۱ بوسیله ۱۰-۲۰ گرم بر لیتر Na₂CO₃ و ۲۰-۸۰ گرم بر لیتر Na₂O₄ تعیین شدند. ویژگی های برداشت رنگ روی هر پارچه در غلظت های مختلف رنگزا (۱، ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۸۰، ۱۰۰٪ owf) بررسی شد و توزیع رنگزاهای ۱ و ۲ بین الیاف نایلون و پنبه با رنگرزی همزمان پارچه های نایلونی و پنبه ای درون خمیره رنگرزی اندازه گیری شد.

اندازه گیری قدرت و ثبات رنگ

مقادیر انعکاس پارچه رنگرزی شده با استفاده از اسپکتروفوتومتر (Color Eye 7000A, X-Rite) تحت روشنایی D65 مشاهده کننده استاندارد ۱۰ درجه اندازه گیری شد. قدرت رنگی (K/S) از مقدار انعکاس با استفاده از معادله مشهور کیوبلکا-مانک محاسبه شد. ثبات شستشویی، نوری و سایشی به ترتیب با استفاده از استاندارد ISO 105-C06 A2S:1994(E) و AATCC Test Method 165، AATCC 16E اندازه گیری شد.

نتایج و بحث

رنگرزی نایلون

pH حمام رنگرزی یکی فاکتور بسیار مهم در رنگ پذیری الیاف نایلون می باشد. رنگرزی ها در ۱۰۰ °C با pH های مختلف ۴ تا ۸ با ۱۰٪ owf رنگزای ۱ انجام شد و نمونه های رنگرزی شده جهت انتخاب بهترین روش برای حذف مولکولهای رنگزای تثبیت نشده یا صابونی شدند یا شستشوی احیایی شدند. مقادیر K/S پارچه های نایلون رنگرزی شده، صابونی شده و شستشوی احیایی شده در شکل ۲ نشان داده شده است. از مقادیر K/S بالای ۱۵ می توان گفت که رنگزای راکتیو-دیسپرس دارای تمایل خوبی برای نایلون در تمامی pH های بررسی شده می باشد.




قدرت رنگی پنبه بعد از R/C با افزایش بیشتر از ۴۰ گرم بر لیتر نمک طبیعی افزایش نمی یابد. از اینرو ۲۰ گرم بر لیتر Na_2CO_3 و ۴۰ گرم بر لیتر Na_2SO_4 مناسب انتخاب شدند و در آزمایشات بعدی استفاده شدند. اثر pH قبل از افزایش قلیایی به حمام رنگریزی، روی قدرت رنگی پارچه پنبه ای رنگریزی شده با رنگزای ۱ در شکل ۵ نشان داده شده است. مشخص شد که pH حمام رنگریزی از آنجا که مقادیر K/S پارچه پنبه رنگریزی شده در pH 4-8 حدود ۴ است، سبب اختلاف چشمگیری نمی شود. مقادیر K/S پنبه رنگریزی شده بسیار کمتر از نایلون رنگریزی شده با رنگزای ۱ است و پیشنهاد می شود که تمایل آن برای ایفای پنبه کم است. pH حمام رنگریزی در حدود ۷ تنظیم شد که بالاترین قدرت رنگی را بدست می دهد.

هم چنین اثر دمای رنگریزی با تغییر بالاترین دمای رنگریزی از ۶۰ تا ۱۰۰ C مورد بررسی قرار گرفت. قدرت رنگی پارچه پنبه ای رنگریزی شده با رنگزای ۱، ۲ و ۳ در غلظت رنگزای ۱ owf/ در سه دمای مختلف رنگریزی در شکل ۶ نشان داده شده است. قدرت رنگی لیف پنبه رنگریزی شده با رنگزای ۱ افزایش می یابد اما نمونه هایی که با رنگزاهای ۲ و ۳ رنگریزی شده اند

با افزایش دمای رنگریزی کاهش پیدا می کند. تفاوت ساختاری بین سه رنگزا حضور و تعداد گروه هیدروکسی است: رنگزای ۱ گروه هیدروکسی ندارد، رنگزای ۲ یک گروه هیدروکسی دارد و رنگزای ۳ دو گروه هیدروکسی دارد. توضیح ممکن برای رفتار رنگریزی غیر معمول رنگزای ۲ و ۳ این است که گروه هیدروکسی در مولکول های رنگزا می تواند پیوندهای هیدروژنی با مولکول های سلولز تشکیل دهد. اما با اینحال پیوندهای هیدروژنی بوسیله جنبش مولکولی شدید رنگزا و مولکول های سلولز با افزایش دما احتمالاً شکسته می شوند و در نتیجه رمق کشی کاهش می یابد.

قدرت رنگی پارچه های پنبه ای رنگریزی شده در ۶۰°C با سه رنگزای راکتیو دیسپرس در چهار غلظت مختلف رنگزا در شکل ۷ نشان داده شده است. همانطور که انتظار می رفت قدرت رنگی رنگزای ۳ بیشتر از رنگزای ۲ و بسیار بیشتر از رنگزای ۱ است. برداشت رنگزاهای ۲ و ۳





شکل ۳. ویژگی های برداشت رنگ رنگزاهای راکتیو دیسپرس بر روی نایلون

این آزمایشات در نتایج نهایی رنگریزی نایلون موثر نیست. درجه بندی ثبات شستشویی، نوری و سایشی پارچه رنگریزی شده با رنگزای ۱، ۲ و ۳ در جدول ۲ آورده شده است. ثبات شستشویی و سایشی با درجه ۴-۵ عالی هستند، در حالیکه ثبات نوری با درجه ۳-۴ متوسط است.

رنگریزی پنبه

ضروری است قبل از مطالعه رنگریزی پارچه مخلوط نایلون/پنبه، خصوصیات رنگریزی رنگزای راکتیو دیسپرس روی پنبه بررسی شود. رنگریزی پنبه در ۶۰°C با ۱ owf/ از رنگزای ۱ با مقادیر مختلف قلیا و نمک طبیعی انجام شد و نتایج در شکل ۴ نشان داده شده است. نمک طبیعی به حمام رنگریزی جهت افزایش جذب رنگزا با کاهش نیروی دافعه الکتریکی بین لیف پنبه با بار منفی و رنگزای راکتیو آنیونیک اضافه شد. قلیا هم چنین جهت افزایش تشکیل پیوندهای کووالانسی بین لیف پنبه و رنگزای راکتیو بوسیله افزایش هسته دوستی لیف پنبه، مورد نیاز است. قدرت رنگی پنبه بعد از رنگریزی بهمان اندازه که مقدار قلیا و نمک طبیعی افزایش می یابد افزایش پیدا می کند، اما با اینحال



شما تیک ۱. مکانیزم رنگریزی رنگزای راکتیو دیسپرس با ایفای نایلون و پنبه.



جدول ۲. ثبات شستشویی، نوری و سایشی پارچه نایلون رنگرزی شده با رنگزای ۱، ۲ و ۳


Dye	%w/f	Washing							Rubbing		
		Color change	Staining					Light	Dry	Wet	
			Wool	Acryl	PET	Nylon	Cotton				Acetate
1	0.25	5	5	5	5	5	5	5	3-4	5	5
	0.5	5	5	5	5	5	5	5	3-4	4-5	4-5
	1	5	5	5	5	5	5	5	3	4-5	4-5
	2	5	5	5	5	4-5	5	4-5	3	4-5	4-5
2	0.25	4-5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
	0.5	4-5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
	1	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	5	4-5
	2	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	4-5	4-5
3	0.25	4-5	5	5	5	4-5	5	4-5	3	5	5
	0.5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	3	5	5
	1	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	5	5
	2	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	5	5

نایلون با رنگزای اسیدی در 100°C در شرایط اسیدی. اگر روش رنگرزی یک حمامه، یک مرحله ای با استفاده از رنگزای راکتیو دیسپرس بکار گرفته شود، آنالیز خصوصیات رنگرزی هر کدام از اجزاء الیاف در پارچه مخلوط N/C مشکل خواهد بود. از اینرو رنگرزی همزمان پارچه های نایلون و پنبه با رنگزای ۲ و ۳ در حمام رنگرزی آزمایش شد و رنگزای ۱ از آنجاییکه آفتبسته ضعیفی برای پنبه دارد استفاده نشد. پارچه های نایلونی و پنبه ای با نسبت وزنی الیاف نایلون و پنبه در پارچه مخلوط N/C (نایلون/پنبه=۶۵/۳۵) تهیه شدند و در همان حمام رنگرزی شدند. رنگرزی در pH ۷ در دمای مختلف ۶۰ تا 100°C انجام شد و مقادیر k/S هر پارچه در شکل ۸ ارائه شده است. مشخص گردید که قدرت رنگی پارچه های نایلون بسیار بیشتر از پارچه های پنبه ای در تمامی دماهای رنگرزی است. همچنانکه دمای رنگرزی افزایش پیدا می کند، قدرت رنگ الیاف نایلون کمی افزایش می یابد، اما در الیاف پنبه به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.


تقریباً به صورت خطی با افزایش غلظت رنگزا، افزایش می یابد. از طرف دیگر، رنگزای ۱ در تمامی غلظت های رنگزا بوسیله الیاف پنبه به خوبی جذب نشد. از این نتایج، حضور گروه هیدروکسی اختلاف قابل توجهی در جذب رنگزا روی الیاف پنبه ایجاد می کند. مقادیر K/S پارچه پنبه ای رنگرزی شده با رنگزای ۲ و ۳ بعد از R/C بسیار کاهش یافت، بدین معنی است که پیوند کووالانسی در شرایط رنگرزی بکار رفته به طور کامل تشکیل نشده است. درجه های ثبات شستشویی، نوری و سایشی پارچه های پنبه ای رنگرزی شده با سه رنگزای راکتیو دیسپرس در جدول ۳ آورده شده است. ثبات شستشویی عالی و ثبات سایشی خوب اما ثبات نوری با درجه ۲-۳ خوب نیست.

رنگرزی پارچه مخلوط نایلون/پنبه


پارچه مخلوط N/C در رنگرزانها معمولاً بوسیله روش دو حمامه رنگرزی می شود: رنگرزی پنبه با رنگزای راکتیو و پس از آن رنگرزی




شکل ۵. تاثیر pH روی رنگ محصول رنگزای ۱ بر روی پنبه.



شکل ۴. تاثیر مقدار نمک طبیعی و قلیا روی رنگ حاصل از رنگزای ۱ بر روی پنبه.



شکل ۷. مقایسه مقادیر K/S نایلون و پنبه رنگری شده با رنگزای ۲ و ۳ در دماهای مختلف.



شکل ۶. خصوصیات برداشت رنگ رنگزای ۱، ۲ و ۳ روی پنبه.


رنگزا در مرحله آغاز رنگری را جذب می کند و ایفای نایلون بعد از گذشت ۳۰ دقیقه از زمان رنگری شروع به جذب رنگزا می کنند اما سرانجام ایفای نایلون مولکولهای رنگزای بیشتری را در مرحله نهایی رنگری جذب می کنند و اختلاف کم قدرت رنگی بین دو لیف ایجاد می شود. بر اساس این نتایج تایید شده است که رنگری همزمان در دمای پایین جهت حداقل کردن اختلاف رنگ بین ایفای نایلون و پنبه بسیار قابل قبول تر است، بنابراین ۶۰ °C برای دمای رنگری پارچه مخلوط N/C انتخاب شد.

پارچه مخلوط N/C در ۶۰ °C با رنگزای ۲ و ۳ توسط روش یک حمامه، یک مرحله رنگری شد. همچنانکه غلظت رنگزا افزایش پیدا می کند، همانطور که در شکل ۱۰ نشان داده شده است، قدرت رنگی پارچه مخلوط N/C رنگری شده به صورت خطی تا ۱٪ افزایش پیدا می کند. هر دو رنگزا قدرت رنگی یکسانی تا ۰.۵ owf/٪ ارائه می دهند و سپس رنگزای ۲ مقدار کمی قدرت رنگی قوی تر در ۱-۲ owf/٪ نسبت به رنگزای ۳ نشان می دهد. با وجود اختلاف در قدرت رنگی بین دو


هنگامیکه دمای رنگری ۶۰ °C است، اختلاف در قدرت رنگ بین پارچه نایلونی و پنبه ای کمترین می شود. در مقایسه با نتایج رنگری در دماهای بالاتر، کاهش اندک در قدرت رنگ پارچه نایلون رنگری شده در ۶۰ °C از آنجایی که دمای رنگری پایین است اجتناب ناپذیر است. منحنی های رمق کشی رنگزای ۲ و ۳ توسط رنگری همزمان در ۶۰ °C و ۱۰۰ °C بوسیله اندازه گیری قدرت رنگ نمونه های رنگری شده که در زمان رنگری معین از خمره رنگری برداشته شده اند، رسم شدند و در شکل ۹ به منظور بررسی توزیع رنگزا بین ایفای به عنوان تابعی از زمان رنگری نشان داده شده است. همانطور که قبلا توضیح داده شد، رفتار جذب رنگزا روی هر دو لیف بسیار وابسته به دمای رنگری است. هنگامیکه بالاترین دمای رنگری ۱۰۰ °C است، مولکولهای رنگزا سریعاً توسط نایلون بعد از ۳۰ دقیقه از زمان رنگری جذب می شوند، اما روی پنبه به سختی جذب می شوند و در نتیجه تفاوت زیاد قدرت رنگ بین دو لیف را در پایان رنگری حاصل می گردد. از طرف دیگر هنگامیکه بالاترین دمای رنگری ۶۰ °C است، پنبه به طور غالب مولکولهای

جدول ۳. ثبات شستشویی، نوری و سایشی پارچه پنبه ای رنگری شده با رنگزای ۱، ۲ و ۳

Dye	%owf	Washing							Light	Rubbing	
		Color change	Staining					Dry		Wet	
			Wool	Acryl	PET	Nylon	Cotton				Acetate
1	0.25	4	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	2-3	4-5	4
	0.5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	2-3	4-5	4
	1	4-5	4	4-5	4	3-4	4	3-4	2	4-5	4
	2	4-5	4	4-5	4	3-4	4	3	2	4	3-4
2	0.25	4-5	5	5	5	5	5	5	3	4-5	4
	0.5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	4	3-4
	1	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	3-4	3
	2	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	3	2-3
3	0.25	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	4-5	2	4	3-4
	0.5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	4-5	2	4	3
	1	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	2	3	2
	2	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	2	3	2



شکل ۹. خصوصیات برداشت رنگ رنگزای ۲ و ۳ روی پارچه مخلوط نایلون/پنبه.



شکل ۸. توزیه رنگزای ۲ و ۳ بین نایلون و پنبه در رنگزای همزمان.

اختلاف در ساختار شیمیایی بین رنگها روی خصوصیات رنگزای بر روی الیاف نایلون اثری ندارد. خصوصیات برداشت رنگ شان روی نایلون نتیجه بسیار خوبی ایجاد نمی کند. افزایش ۲۰ گرم بر لیتر Na_2CO_3 و ۴۰ گرم بر لیتر Na_2SO_4 بهترین نتایج رنگزای را برای پنبه بدست می دهد. مقادیر K/S پنبه رنگزای شده به اندازه مقادیر نایلون بالا نیست. زمانیکه رنگزای راکتیو دیسپرس که گروه هیدروکسی دارد بکار گرفته شد، قدرت رنگی پنبه بوسیله اتخاذ دمای رنگزای پایین تر از قبیل 60°C ، می تواند افزایش یابد. در رنگزای همزمان، نایلون مولکولهای رنگزای بیشتری نسبت به پنبه جذب می کند و در نتیجه نایلون رنگ عمیق تری را نشان می دهد. اختلاف رنگ بین نایلون و پنبه با کاهش دمای رنگزای تقلیل می یابد. پارچه مخلوط N/C در pH ۷ و دمای 60°C با رنگزای راکتیو دیسپرس دارای گروه هیدروکسیل به خوبی رنگزای شد و خصوصیات برداشت شان بهتر از پارچه های ۱۰۰٪ نایلون و پنبه است. ثبات شستشویی و سایشی پارچه های نایلون، پنبه و N/C رنگزای شده عالی هستند، در حالیکه ثبات نوری در حد متوسط است. مطالعات بیشتر برای رسیدن به تاثیر یکنواختی درست بوسیله بهبود برداشت رنگ بر روی لیف پنبه ضروری است.

جزء، سطح، یا قسمت جلویی یا پشتی، پارچه مخلوط N/C بیشتر به نظر می رسد بدلیل ساختار پارچه رنگ یکدست است. اگرچه رنگزای یک حمامه، یک مرحله ای با رنگزای ۲ و ۳ اثر یکنواختی مشابهی می دهد، ایجاد یک رنگزای جدید یا فرایند رنگزای بهبود یافته جهت ایجاد توزیع یکسان رنگزای بین دو جزء الیاف پسندیده تر است. ثبات رنگی پارچه مخلوط N/C نسبت به شستشو، نور و سایش در جدول ۴ آورده شده است.

نتیجه گیری

خصوصیات رنگزای و ثبات رنگی رنگزای راکتیو دیسپرس شامل گروه SES روی پنبه های نایلونی، پنبه ای و مخلوط N/C مورد بررسی قرار گرفت. شستشوی احیایی نسبت به صابونی کردن در حذف رنگهای تثبیت نشده از آنجایی که رنگهای راکتیو دیسپرس بوسیله تبدیل کردن گروه محلول در آب SES به گروه وینیل سولفون VS آگریز می شوند، موثرتر است.

نایلون به طور موفق با سه رنگزای راکتیو- دیسپرس در pH ۵ تا ۸ رنگزای شد و مقادیر K/S نایلون رنگزای شده به بزرگی ۱۵-۱۶ است.

جدول ۴. ثبات شستشویی، نوری و سایشی پارچه مخلوط نایلون/پنبه رنگزای شده با رنگزای ۲ و ۳.

Dye	%owf	Color change	Washing						Light	Rubbing	
			Staining							Dry	Wet
			Wool	Acryl	PET	Nylon	Cotton	Acetate			
2	0.25	4-5	4-5	4-5	5	5	4	5	3	5	4-5
	0.5	4-5	4-5	4	5	4-5	4	4-5	3	4-5	4-5
	1	5	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	3	4-5	4-5
	2	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	3	4-5	4-5
3	0.25	4-5	5	5	5	4	5	4	3	5	5
	0.5	4-5	5	5	5	4	5	4	2-3	4-5	4-5
	1	4-5	5	5	5	3-4	4-5	3-4	2-3	4-5	4-5
	2	4	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	3-4	2-3	4-5	4-5