



نانو تکنولوژی

## سنتر، شناسایی و خواص خودتمیز شوندگی نانوذرات تیتانیا پیوند یافته بر روی پارچه‌های پلی استر

بواسطه خواص فتوکاتالیستی بسیار خوب نانوذرات تیتانیا ( $\text{TiO}_2$ ) به عنوان عوامل خود تمیز شونده و ضد باکتری، علاقه وسیعی نسبت به مهندسی کردن پارچه‌های نساجی تکمیل شده با  $\text{TiO}_2$  ایجاد شده است. هدف از این مطالعه، ایجاد پارچه‌های نساجی خود تمیز شونده بر پایه الیاف پلی استر (PES) و نانوذرات  $\text{TiO}_2$  بود. به منظور پیوند دادن  $\text{TiO}_2$  به سطح پلی استر بصورت کووالانسی، نانوذرات تجاری  $\text{TiO}_2$  ابتدا توسط آمینوپروپیل تری متوکسی سیلان (APTMS) اصلاح شدند و سپس به الیاف پلی استر پیوند داده شدند. الیاف پلی استر روکش شده توسط FT-IR و FESEM شناسایی شدند و خصوصیات آنها با الیاف بدون روکش مقایسه شد. فعالیت فتوکاتالیستی  $\text{TiO}_2$ ، توسط تخریب نوری متیلن بلو در محلول اثبات شد. علاوه بر این، قابلیت  $\text{TiO}_2$  برای تخریب نوری لکه‌های متیلن بلو جذب شده روی سطح پارچه پلی استر نیز، آزمایش شد.

### مقدمه

محیطی موجود روی سطوح  $\text{TiO}_2$ ، به انضمام ترکیبات فرار شوند و منجر به تجزیه آلاینده‌ها به قطعه‌های با وزن مولکولی کم شوند. تجربه مثبت با عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات  $\text{TiO}_2$  و احتمال موفقیت تکنیکی و مزایای اقتصادی آن توسط صنایع نساجی شناسایی شده بود و بنابراین افزودن نانوذرات اکسید تیتانیوم روی پارچه‌ها مرکز توجه بسیاری از محققان شده است.

مطالعات زیادی بر روی ایجاد سطوح هوشمند حاوی نانوذرات  $\text{TiO}_2$  با خواص فتوکاتالیستی صورت گرفته است که به عنوان سطوح خود تمیز شونده در برابر انواع آلاینده‌های آلی عمل می‌کنند [۸-۱۰]. به منظور طراحی مواد خود تمیز شونده، میکرو و نانو ذرات اکسید تیتانیوم روی بسترهای مناسب متفاوت با استفاده از تکنیکهای مختلف از قبیل آندی کردن [۱۱، ۱۲]، نشانندن یا رسوب دهی شیمیایی با بخار [۱۳، ۱۴]، اکسایش حرارتی تیتانیوم فلزی، سُل-ژل [۱۵-۱۷] نشانده شده بودند. برخی از روشها مثل رسوب دهی شیمیایی با بخار که احتیاج به دماهای

نانوذرات اکسید تیتانیوم ( $\text{TiO}_2$ ) غیر سمی، بسیار موثر، ارزان و فتوکاتالیست‌های سازگار با محیط زیست در تخریب آلودگی‌های آلی هستند [۱، ۲]. توانایی از بین بردن آلودگی‌های آلی از محیط اکسایش-کاهش ایجاد شده از حساسیت نوری  $\text{TiO}_2$  ناشی می‌شود [۳]. همین که با نوری دارای طول موج مساوی یا بزرگتر از گاف انرژی خود (۳ eV برای  $\text{TiO}_2$ ) تهییج شود، تولید زوج الکترون‌ها و حفره‌ها به ترتیب در نوار ظرفیت و رسانش نیمه رسانا رخ می‌دهد [۴، ۵]. حفره‌ها و الکترون‌های تحریک یافته، هریک می‌توانند دوباره به هم پیوسته و واکنش‌های اکسایش-کاهش را با گونه‌های الکترون دهنده و گیرنده حاضر در مجاور نانوذرات  $\text{TiO}_2$  ایجاد کنند. بطور کلی تشکیل گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) قادر به فتواکسید کردن مولکولهای آروماتیک و آلیفاتیک به  $\text{CO}_2$  رخ می‌دهد [۶، ۷]. بنابراین، گونه‌های بدست آمده تحت پرتو دهی می‌توانند باعث اکسایش یا کاهش آلاینده‌های زیست



تجزیه نوری متیلن بلو به عنوان ترکیب مدل مورد ارزیابی قرار گرفت.

#### مواد

نانوذرات دیوکسید تیتانیوم ( $TiO_2$ ) با ساختار آناز و قطر اسمی کمتر از ۱۰۰ نانومتر از سیگما-آلدريج (سوئیس) خریداری شدند. پارچه‌های پلی‌استری (PES) از شرکت Next Technology Tecnotessile (Italy) فراهم شدند. این پارچه‌ها متشکل از پلی‌استر آبدوست با ضخامت حدود ۱ میلی‌متر بودند. (۳-آمینوپروپیل)-تری‌متوکسی‌سیلان (APTMS) علاوه‌همه حلال‌ها از سیگما-آلدريج (سوئیس) تهیه شدند و بدون خلص‌سازی بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند.

#### روش‌ها

##### عامل‌دار کردن نانوذرات $TiO_2$ با APTMS

نانوذرات تجاری تیتانیا ( $TiO_2$ ) با استفاده از (۳-آمینوپروپیل)-تری‌متوکسی‌سیلان (APTMS) تحت عامل‌دار کردن سطحی قرار گرفتند، همانطور که قبلاً ارائه شده بود [۳۱]. بطور خلاصه، ۵ میلی‌لیتر از (۳-آمینوپروپیل)-تری‌متوکسی‌سیلان (APTMS) به تعلیق یا سوسپانسیون نانوذرات، حاوی ۵/۰ گرم نانوپودر  $TiO_2$  در مخلوط اتانول/آب ۵/۹۵ درصد در pH=۵ اضافه شد. نانوذرات عامل‌دار شده بوسیله مافوق سانتریفیوژ در ۶۰۰۰ rpm به مدت ۱۵ دقیقه رسوب داده شدند و قبل از اینکه در آن خلاء به مدت یک شب در ۷۰ درجه سانتیگراد قرار گیرند، ۲ مرتبه با اتانول شسته شدند. نانوذرات عامل‌دار شده با APTMS، با عنوان نانوذرات  $TiO_2-NH_2$  معرفی شده‌اند.

##### فرایند پیوند دادن نانوذرات $TiO_2-NH_2$

پارچه‌های پلی‌استر ابتدا در تعلیق حاوی نانوذرات  $TiO_2-NH_2$  در غلظت ۱ mg/ml برای ۳۰ دقیقه غوطه‌ور شدند و سپس در ۷۰ درجه سانتیگراد در آن برای ۳۰ دقیقه حرارت داده شدند. پارچه‌های پیوند یافته با  $TiO_2$  جهت حذف نانوذرات پیوند نده از سطح بطور ممتد با آب دیونیزه شسته شدند و اجازه داده شد که در هوا خشک شوند.


##### شناسایی خواص پارچه‌های دارای نانوذرات $TiO_2-NH_2$

طیف‌های مادون قرمز با استفاده از طیف‌سنج FTIR (Biorad FTS 6000)، راه‌اندازی شده در حالت انعکاس کلی کاهش یافته (ATR)، ثبت شد. طیف‌ها میانگین ۵۱۲ پویش در قدرت تفکیک  $2\text{ cm}^{-1}$  بودند. طیف‌ها نسبت به خط مبنا تصحیح شده و صاف شده بودند.

الیاف پلی‌استر پیوند یافته و خام (اصلاح نشده) توسط میکروسکوپ الکترونی پوششی گسیل میدانی (SIGMA VP Zeiss, Germany) مجهز به طیف‌سنج متفرق کننده انرژی پرتو ایکس (EDX) با آشکارساز Oxford INCA، تجزیه و تحلیل شدند. نمونه‌ها تحت فشار جزئی با استفاده از آشکارساز VPSE زمانی که در مکان مخصوص سوار شده بود، مشاهده شدند. همه نمونه‌ها با استفاده از پارامترها و شرایط تقریباً یکسان میکروسکوپ آنالیز شدند؛ ولتاژ شتاب‌دهنده ۱۵ و ۲۰ کیلوولت، فاصله کاری حدود ۷ میلی‌متر و شدت پرتوی الکترون ۴/۲ آمپر. از سطوح همچنین در حالت الکترون بازگشتی نیز به منظور

بالا دارند، موجب گسیختگی یا پوسته پوسته شدن فیلم خواهد شد و مانع از ایجاد روکش روی مواد با خواص حرارتی کم مثل پلیمرها می‌شود [۱۸]. در خصوص مواد نساجی افزوده شده با نانوذرات، با وجود کاربردها و مزایای بالقوه بشمار، هنوز نگرانی‌هایی درباره تولید آنها برای تجاری شدن وجود دارد. مسائل مشکل‌ساز در مورد حفظ خواص الیاف زمانی که با نانوذرات روکش می‌شوند، وجود دارند [۱۹]. اغلب روشها برای نشان دادن  $TiO_2$  بر روی بستر پلیمری شامل پارچه‌های پلی‌استر، پلی‌استایرن، پنبه با روش سل-ژل به علت فرایندپذیری آسان و شرایط عملیات قابل قبول آن، سر و کار دارند [۲۱،۲۲]. اخیراً، به منظور بهبود راندمان پیوند نانوذرات  $TiO_2$  روی سطوح پلیمری، عامل‌های شیمیایی مختلفی روی سطح پلیمر وارد شده بود. با در نظر گرفتن اینکه گروه‌های هیدروکسیل و کربوکسیلیک اسید، محل بالقوه مناسبی برای پیوند نانوذرات  $TiO_2$  هستند، بیشتر استراتژی‌ها تاکنون اهمیت ورود این گروه‌ها یا مولکول‌های حامل آنها را توسط تکنیک‌های مختلف شامل عملیات پلازما یا واکنش‌های شیمیایی، توصیه می‌کنند [۲۲،۲۳]. عملیات پلازما برای اصلاح سطح پارچه‌ها با هدف وارد کردن گروه‌های کربوکسیل و هیدروکسیل جدید مخصوصاً برای الیاف پلی‌استر و پلی‌اکریلیک بکار گرفته شده بود [۲۴]. اما شیمی سطح و توپوگرافی الیاف را تغییر می‌داد. کای و همکارانش تهیه نانوذرات  $TiO_2$  را از طریق فرایند سل-ژل بوسیله افزودن مقدار کمی اسید گزارش کردند، که باعث بهبود چسبندگی این قبیل نانوذرات به الیاف پلیمری می‌شود [۲۵]. اما این عملیات اسیدی سطح الیاف را تغییر داده و منجر به افت خواص مکانیکی تمام پارچه می‌شود. هاشمی‌زاد و همکارانش، استفاده از هیدرولیز قلیایی الیاف پلی‌اتیلن ترفتالات را به منظور پیوند دادن نانوذرات  $TiO_2$  ارائه کردند [۲۶]. اما در این مورد نیز برخی تغییرات شیمی سطح و مورفولوژی الیاف اتفاق افتاد.

در این مقاله، ما یک روش ساده و مؤثر برای روکش نمودن الیاف پلی‌استر با نانوذرات  $TiO_2$  بدون تغییر خواص الیاف، به منظور دستیابی به پارچه‌های پلی‌استری (PES) خودتمیز شونده ارائه نمودیم. از میان مواد مختلف نساجی که توسط نانوذرات  $TiO_2$  روکش شده‌اند، پلی‌استر به علت هزینه کم، انعطاف پذیری، مقاومت و محدوده وسیعی از کاربردهای آن، از فیلتر برای تصفیه هوا گرفته تا پارچه‌های نساجی برای پوشاک، یکی از چالش‌انگیزترین آنها می‌باشد [۲۹-۲۷]. شیوه ما ابتدا شامل عامل‌دار کردن نانوذرات  $TiO_2$  با مولکول آمینوسیلان و سپس پیوند دادن نانوذرات سیلان‌دار شده به الیاف پلی‌استر می‌باشد. جذب و برهمکنش ارگانوسیلان‌ها بر روی نانوذرات  $TiO_2$  از طریق تشکیل پیوندهای Si-O-Ti رخ می‌دهد. در نتیجه ورود گروه‌های آمین اولیه، نانوذرات  $TiO_2$  سیلان‌دار شده می‌توانند از طریق شکست پیوندهای استری و در ادامه تشکیل پیوند آمیدی، بطور کووالانسی به پلی‌استر متصل شوند. الیاف روکش یافته توسط طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز تجهیز شده با بازتابش کلی کاهش یافته (ATR-FTIR) بطور شیمیایی آنالیز شدند. آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی پوششی تحت گسیل میدانی (FESEM) و طیف‌سنجی متفرق کننده انرژی پرتوی ایکس (EDX) برای شناسایی مورفولوژی الیاف روکش یافته و توزیع نانوذرات روی الیاف استفاده شدند. عملکرد فتوکاتالستی الیاف روکش یافته توسط



شکل ۳- طیفهای مادون قرمز پلی استر خام (طیف مشکی) و پارچه پلی استر پیوند داده با نانوذرات  $TiO_2$  (طیف خاکستری)

زمانی منظم ۱۰ دقیقه خارج شد و غلظت باقی مانده متیلن بلو توسط اسپکتوفتومتر UV (Lambda 650 Perkin Elmer) در  $\lambda_{max} = 664 nm$  اندازه گیری شد تا اینکه جذب نزدیک به صفر شد. پارچه های پیوند داده با نانوذرات  $TiO_2$  پرتو دهی نشده و پارچه های پرتو دهی شده بدون نانوذرات  $TiO_2$  به عنوان نمونه های مرجع در نظر گرفته شدند. تجزیه فتوکاتالیزوری توسط رابطه زیر محاسبه شد:

$$C/C_0$$

بطوریکه  $C_0$  غلظت متیلن بلو اولیه رنگ و  $C$  غلظت در هر زمان آزمایش متفاوت را ارائه می دهند.

علاوه بر این به منظور ارزیابی قابلیت نانوذرات  $TiO_2$  برای تجزیه نوری لکه رنگ متیلن بلو روی سطح پلی استر، پارچه های پیوند داده با  $TiO_2$  با ۱ میلی لیتر محلول ۵-۱۰ M متیلن بلو لکه گذاری شده و در دمای اتاق خشک شدند و سپس توسط لامپ UV تحت شرایط یکسان پرتو دهی شدند. رنگ متیلن بلو باقی مانده بر روی پارچه ها توسط اندازه گیریهای طیف نورسنجی UV محاسبه شد. نمونه ها روی حفره گوی جمع کننده محکم شدند و جذب متیلن بلو لکه گذاری شده روی سطوح در  $\lambda_{max} = 664 nm$  هر ۱۰ دقیقه تا اینکه به صفر نزدیک شود، اندازه گیری شد.


### نتایج

#### پیوند دادن نانوذرات $TiO_2-NH_2$ روی پارچه های پلی استر

پیوند دادن نانوذرات  $TiO_2$  روی الیاف پلی استر در دو مرحله انجام شده بود، بطوریکه در شکل ۱ نشان داده شده است:

- (۱) عامل دار کردن نانوذرات  $TiO_2$  توسط (۳-آمینوپروپیل)-تری متوکسی سیلان (APTMS).
- (۲) اتصال نانوذرات  $TiO_2-NH_2$  روی الیاف پلی استر.

عامل دار کردن سطحی نانوذرات  $TiO_2$  از طریق تشکیل پیوند  $Ti-O-Si$  با گروه های متوکسی APTMS اتفاق می افتد و همانطور که قبلاً گزارش شده بود، انجام شد [۳۱]. طیف مادون قرمز نانوذرات




شکل ۱- شماتیک عامل دار کردن سطحی نانوذرات  $TiO_2$  توسط APTMS (مرحله ۱) و پیوند سطحی نانوذرات  $TiO_2$  عامل دار شده با آمینو روی سطح الیاف (مرحله ۲)


تشخیص نانوذرات معدنی از پارچه های آلی عکس گرفته شد. آنالیز عنصری توسط طیف سنجی متفرق کننده پرتوی ایکس (EDX)، با استفاده از سیستم OXFORD INCA انجام شد. نقشه های هوشمند نقطه به نقطه نیز توسط عکسبرداری سیگنال های  $Ti$  و  $Si$  روی سطح، جهت تعیین توزیع نانوذرات  $TiO_2$  روی سطح حاصل شد.

#### تجزیه یا تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو تحت تابش نور UV

خواص فتوکاتالیستی پارچه پیوند خورده با نانوذرات  $TiO_2$  توسط سنجش تجزیه نوری متیلن بلو (MB) در محلول آبی با غلظت اولیه ۵-۱۰ M ارزیابی شد. پارچه های پیوند خورده با نانوذرات  $TiO_2$  (قطعه های گرد با شعاع حدود ۳ cm) در ۱۰ میلی لیتر محلول ۵-۱۰ M متیلن بلو غوطه ور شدند و تحت شرایط تاریک جهت دستیابی به تعادل جذب برای ۲ ساعت هم زده شدند. سپس نمونه ها توسط لامپ جیوه UV-Vis ۴۰۰ وات (Helios Ital Quartz) در محدوده بین ۲۰۰ و ۸۰۰ نانومتر در فاصله ۳۰ سانتی متری تحت تابش قرار گرفتند. محلول متیلن بلو در فواصل




شکل ۲- طیفهای مادون قرمز نانوذرات  $TiO_2$  خام (طیف مشکی) و نانوذرات عامل دار شده با APTMS (طیف خاکستری)



شکل ۴- عکس‌های FESEM در بزرگنمایی‌های مختلف: الف) الیاف پلی‌استر خام (اصلاح‌نشده)، ب) الیاف پلی‌استر روکش‌شده با نانوذرات و ج) الیاف پلی‌استر پیوندیافته با نانوذرات در بزرگنمایی‌های بالاتر

عامل‌دار شده، سازگار با طیف‌های گزارش‌شده در مقالات بود (شکل ۲) [۳۰، ۳۲، ۳۳]. پیک پهن زیر  $800\text{ cm}^{-1}$  به علت اتصال  $\text{Ti-O}$  و  $\text{Ti-O-Ti}$  در تیتانیا می‌باشد. دو پیک موجود در  $1030\text{ cm}^{-1}$  و  $1120\text{ cm}^{-1}$  مربوط به کشش نامتقارن  $\text{Si-O-Si}$  است و پیک پهن در  $1605\text{ cm}^{-1}$  متعلق به خمشی گروه‌های آمین اولیه موجود در APTMS می‌باشد. همه این داده‌ها حضور APTMS روی سطح نانوذرات را ثابت می‌کنند. علاوه بر این، پیک موجود در  $940\text{ cm}^{-1}$  به علت کشش پیوند  $\text{Ti-O-Si}$ ، نشان می‌دهد که پیوند شیمیایی سیلان به سطح



شکل ۵- نقشه‌های نقطه به نقطه نشان‌دهنده توزیع عنصری Ti (نقاط قرمز) و Si (نقاط سبز) (ج) روی الیاف پلی‌استر آبدوست روکش‌شده با نانوذرات  $\text{TiO}_2$  توسط EDX. سیگنال‌های Ti و Si روی سطح تداخل یافته اند. عکس (الف) مورفولوژی اصلی الیاف بعد از روکش با نانوذرات را نشان می‌دهد.



متصل نشده نشان می‌دهد. عکسهای با بزرگنمایی بیشتر نمایش می‌دهد که برخی نانوذرات به علت تجمع، شکل‌های نامنظم با شعاع چند میکرومتر تشکیل داده‌اند ولی اغلب آنها تقریباً نانوذرات منفرد با ابعاد از ۵۰ تا ۸۰ نانومتر هستند (شکل ۴-ج). مطابق شکل‌ها، هیچگونه تغییری در الیاف اتصال یافته با نانوذرات  $TiO_2$ ، مخصوصاً در مقایسه با شکل‌های پلی‌استر عمل نشده مشاهده نمی‌شود. عکسهای نشان‌دهنده توزیع سیگنال‌های Ti و Si بر روی سطوح پلی‌استر بدست‌آمده توسط طیف‌سنجی متفرق‌کننده پرتوی ایکس (EDX) در شکل ۵ ارائه شده‌اند. توزیع تداخلی Ti و Si روی الیاف، حضور لایه تقریباً یکنواخت نانوذرات  $TiO_2$  سیلان‌دار شده را روی الیاف پلی‌استر نشان می‌دهد.

### تجزیه نوری متیلن بلو

فعالیت فتوکاتالیستی الیاف پلی‌استر پیوند یافته با نانوذرات  $TiO_2$  توسط تخریب متیلن بلو (MB) تحت تابش نور UV ارزیابی شد. متیلن بلو با موفقیت توسط فتوکاتالیزور بر پایه تیتانیا در دمای اتاق طبق مکانیزم شرح داده شده [۳۷]، بی‌رنگ و تخریب شد.

سینتیک تخریب نوری متیلن بلو توسط بررسی جذب در  $664 \text{ nm} = \lambda_{\text{max}}$  به عنوان تابعی از زمان پرتو دهی، بررسی شد. شکل ۶ وابستگی تخریب نوری محلول متیلن بلو را با زمان نشان می‌دهد. بعد از ۱۴۰ دقیقه تابش، رنگ بطور کامل تخریب نوری شد و محلول بی‌رنگ شد. هیچگونه آزادسازی نانوذرات  $TiO_2$  در محلول حاوی متیلن بلو بواسطه غیاب باند جذبی تشخیصی در ۳۲۰ نانومتر مربوط به  $TiO_2$ ، تأیید نشد. البته، بی‌رنگ شدن متیلن بلو هنگام تماس محلول متیلن بلو با الیاف پلی‌استر خام رخ نداد. رفتار مشابهی نیز برای پلی‌استر روکش یافته با نانوذرات  $TiO_2$  توسط روش‌های مختلف نشانند، مشاهده شده بود. روند تخریب نوری متیلن بلو وابسته به اندازه و دانسیته نانوذرات روی الیاف بود [۳۲].


به منظور بررسی اینکه آیا وقتی که پارچه پلی‌استر در معرض نور UV قرار می‌گیرد، خواص فتوکاتالیستی  $TiO_2$  حفظ می‌شود یا نه، تخریب نوری محلول متیلن بلو با استفاده از نمونه پلی‌استر یکسان، چندین مرتبه تکرار شد. فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات  $TiO_2$  متصل شده به پارچه پلی‌استر برای حداقل ۳ مرتبه پرتو دهی نور UV، حفظ شد (شکل ۶).

می‌توان متوجه شد که فرایند تخریب متیلن بلو در دوره‌های بعدی سریعتر است؛ در حقیقت به جای ۲ ساعت که برای پرتو دهی اول مشاهده شد، ۴۰ دقیقه طول می‌کشد تا متیلن بلو بطور کامل تخریب شود. این رفتار قبلاً مشاهده شده بود و مربوط به تمیز شدن ذرات سطحی از ترکیبات ناخالصیها در طول دور اول بود [۳۸، ۳۹]. از آنجایی که پلیمرها و در نتیجه پارچه‌های نساجی ممکن است توسط گونه‌های فعال اکسیژن تشکیل شده تحت پرتو دهی ماوراء بنفش تیتانیا تخریب شوند [۳۹]، همچنین این امر که آیا سطح الیاف بعد از پرتو دهی نور ماوراء بنفش آسیب می‌بیند یا نه، توسط آنالیز FESEM بررسی شد. عکس‌های FESEM نشان می‌دهد که توپوگرافی سطحی الیاف پلی‌استر بعد از تابش UV بدون تغییر باقی مانده است و نانوذرات تیتانیا هنوز متصل به الیاف باقی مانده اند (شکل ۷).


نانوذرات از طریق پیوندهای  $Ti-O-Si$  تحقق یافته است [۳۰]. اتصال نانوذرات  $TiO_2-NH_2$  از طریق تشکیل پیوند بین گروه‌های آمین نانوذرات و گروه‌های استر الیاف پلی‌استر فراهم می‌شود (شکل ۱ را مشاهده کنید). این واکنش که همچنین آمینولیز نامیده می‌شود، منجر به قطع شدن گروه‌های استری برای حمله هسته‌دوستی  $TiO_2-NH_2$  با تشکیل گروه آمیدی و رهاسازی مولکول الکل، می‌شود [۳۴]. شکل ۳ طیف مادون قرمز پلی‌استر اتصال یافته با  $TiO_2-NH_2$  را در مقایسه با طیف پلی‌استر خام، بین  $2000$  و  $750 \text{ cm}^{-1}$  نشان می‌دهد. طیف پلی‌استر خام یک پیک شدید در  $1720 \text{ cm}^{-1}$  مربوط به کشش گروه‌های استر  $C=O$ ، به انضمام دو پیک شدید دیگر در  $1750$  و  $1105 \text{ cm}^{-1}$  مرتبط با گروه‌های  $C-O-C$ ، نشان می‌دهد. علاوه بر این، یک باند کوچک در  $1340 \text{ cm}^{-1}$  یافت شد که مربوط به حالت ارتعاش  $CH_2$  می‌باشد [۳۵]. طیف الیاف دارای نانوذرات، یک پیک پهن حدود  $800 \text{ cm}^{-1}$  به علت حضور  $TiO_2$  نشان می‌دهد [۳۶]. پیک‌های موجود در  $1650$  و  $1555 \text{ cm}^{-1}$  به ترتیب مربوط به ارتعاش کششی  $C=O$  آمید و خمش  $N-H$  آمید، تشکیل گروه آمید بین آمین اولیه نانوذرات عامل‌دار شده با APTMS پلی‌استر را ثابت می‌کند. پیک شدید در  $1720 \text{ cm}^{-1}$  متعلق به گروه‌های استر  $C=O$ ، که هنوز وجود دارد، نشان می‌دهد که الیاف بواسطه پیوند با نانوذرات  $TiO_2$  آسیب ندیده‌اند. این امر نشان می‌دهد که اتصال  $TiO_2$  محدود به سطح الیاف پلی‌استر می‌باشد.

### شناسایی خصوصیات مورفولوژیکی

شکل ۴ مورفولوژی الیاف پلی‌استر را قبل و بعد از پیوند نانوذرات  $TiO_2-NH_2$  نشان می‌دهد. الیاف پلی‌استر دارای شعاع حدود ۱۰ میکرومتر هستند و سطح نسبتاً صافی نشان می‌دهند (شکل ۴-الف). شکل ۴-ب الیاف روکش شده پلی‌استر را بعد از شستشو جهت حذف نانوذرات



شکل ۶- تخریب نوری محلول حاوی متیلن بلو (غلظت ۱۰-۵ M) در حضور پارچه‌های روکش شده با نانوذرات  $TiO_2$  تحت (مربع‌های مشکی) و بدون تابش UV (دایره‌های خاکستری). روند تخریب نوری متیلن بلو تحت تابش بیشتر نور UV (دور دوم) نیز ارائه شده است (مثلث‌های مشکی)



شکل ۷- عکس‌های FESEM نانوذرات پیوند یافته با الیاف پلی استر بعد از ۶ ساعت پرتو دهی نور ماوراء بنفش


علاوه بر این، خواص خودتمیزشوندگی فتوکاتالیستی نانوذرات  $TiO_2$  پیوند خورده به الیاف پلی استر، توسط تجزیه متیلن بلو لکه-گذاری شده بر روی سطح پارچه بررسی شد. شکل ۸-الف (عکسهای a و c) رنگ‌زدایی لکه متیلن بلو بر روی الیاف پلی استر را بعد از ۶ ساعت پرتو دهی ماوراء بنفش نشان می‌دهد. پارچه پلی استر، رنگ سفید خود را دوباره بدست آورد، همانطور که قبل از لکه‌گذاری با متیلن بلو بود. برعکس، هیچگونه رنگ‌زدایی متیلن بلو در الیاف خام پلی استر (بدون نانوذرات  $TiO_2$ ) حتی بعد از تابش طولانی مدت نور ماوراء بنفش (UV) مشاهده نشد (شکل ۸-ب: عکسهای b و d). علاوه بر این شکل ۸-ب روند تخریب نوری متیلن بلو جذب شده بر روی پارچه‌های پلی استر را نشان می‌دهد، که بطور مستقیم روی پارچه‌ها با استفاده از گوی جمع-کننده اسپکترومتر UV اندازه گیری شده است. همانطور که برای متیلن بلو در محلول رخ داد، لکه متیلن بلو تخریب نوری شد و بعد از ۳ ساعت پرتو دهی، بطور کامل از پارچه زدوده شد. این یعنی که نانوذرات  $TiO_2$ ، خواص فتوکاتالیستی خود را حتی روی الیاف پلی استر نشان می‌دهند و پارچه‌ها را تبدیل به یک سطح خودتمیز شونده در برابر لکه‌های متیلن بلو می‌کنند.

به منظور شناسایی اینکه آیا فعالیت  $TiO_2$  می‌تواند به رنگ طبیعی پارچه صدمه بزند یا نه، قطعه‌های پنبه مشکی توسط نانوذرات  $TiO_2$  روکش شدند و تحت تابش نور UV به مدت ۶ ساعت قرار گرفتند. هیچگونه رنگ‌زدایی الیاف با رنگ سیاه، مشاهده نشد.

### نتیجه گیری

روشی ساده و مؤثر جهت اتصال کووالانسی نانوذرات  $TiO_2$  به الیاف پلی استر از طریق تشکیل پیوند آمیدی ایجاد شد. الیاف پلی استر پیوند یافته با  $TiO_2$ ، بطوریکه توسط آنالیز FT-IR و FESEM تأیید شد، در مقایسه با الیاف بدون  $TiO_2$  هیچگونه آسیب شیمیایی و مورفولوژیکی ندیدند. نانوذرات  $TiO_2$  با شعاع متوسط در محدوده بین ۵۰ تا ۸۰ نانومتر، تقریباً بطور کامل و یکنواخت سطح الیاف را پوشش دادند. الیاف پلی استر اصلاح شده، متیلن بلو را هم در محلول و هم در حالت جذب شده روی سطح منسوج تحت پرتو دهی نور ماوراء بنفش، تخریب نوری کردند.  $TiO_2$ ، از پارچه جدا نشد و تخریب لیف تحت نور ماوراء بنفش رخ نداد. روی هم رفته، این نتایج نشان می‌دهد که نانوذرات  $TiO_2$  هنگامی که بطور کووالانسی با پارچه‌های پلی استر پیوند می‌دهند، خواص فتوکاتالیستی آنها حفظ می‌شود. الیاف پلی استر روکش شده با نانوذرات می‌توانند به عنوان سطوح خودتمیز شونده، با کاربردهای بالقوه امیدبخش در نظر گرفته شوند.

علاوه بر این، خواص خودتمیزشوندگی فتوکاتالیستی نانوذرات  $TiO_2$  پیوند خورده به الیاف پلی استر، توسط تجزیه متیلن بلو لکه-گذاری شده بر روی سطح پارچه بررسی شد. شکل ۸-الف (عکسهای a و c) رنگ‌زدایی لکه متیلن بلو بر روی الیاف پلی استر را بعد از ۶ ساعت پرتو دهی ماوراء بنفش نشان می‌دهد. پارچه پلی استر، رنگ سفید خود



شکل ۸- الف) عکسهای (۱) پارچه پلی استر روکش یافته با نانوذرات  $TiO_2$  و (۲) پارچه پلی استر خام قبل از پرتو دهی UV: (۳) پارچه روکش شده با نانوذرات  $TiO_2$  و (۴) پارچه پلی استر خام بعد از ۶ ساعت تابش نور UV. حضور نانوذرات  $TiO_2$  امکان حذف کامل رنگ متیلن بلو را از پارچه پلی استر فراهم می‌کند. (ب) روند تخریب نوری متیلن بلو لکه‌گذاری شده روی پارچه پلی استر روکش یافته با نانوذرات  $TiO_2$  تحت و بدون تابش UV.