

ارزیابی مقایسه‌ای ترکیبات مختلف ضدمیکروبی مورد استفاده در منسوجات



منتشر شده توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو | مترجم: فاطمه مرتضوی مقدم

۵. کاربرد ضدمیکروبی بر روی منسوجات

میزان و نرخ استعمال

یکی از عواملی که فعالیت ضدمیکروبی مواد بیوساید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، غلظت مواد است. غلظت مواد ضدمیکروبی در محصولات نساجی (میزان و نرخ استعمال) جهت اعمال اثر ضدمیکروبی به چندین عامل بستگی دارد، که عبارتند از: نوع عامل ضدمیکروبی، هدف و کاربرد، به عبارتی هدف تعیین شده برای منسوجات تیمار شده، (به عنوان مثال کاربرد در بخش پزشکی در مقایسه با تیمار مورد نیاز جهت پوشاک عمومی)، ساختار پارچه، تثبیت عامل ضدمیکروبی بر روی پارچه، ثبات در طول استفاده (دوام)، فرآیند اعمال تیمار ضدمیکروبی (تیمار در حالت فله و کلی یا تیمار ضدمیکروبی موضعی).

به منظور بررسی میزان استفاده از محصولات نساجی تیمار شده با نقره، TCS، ZnPT و Si-QAC، تجزیه و تحلیل محصولات نساجی ضدمیکروبی ثبت شده در ایالات متحده انجام شد. میزان مواد ضدمیکروبی ساخته شده و نرخ استعمال توصیه شده که در برچسب هر محصول ثبت شده، از فهرستی که به وسیله‌ی سازمان ملی بازیابی اطلاعات آفت‌کش‌ها (NPIRS، ۲۰۱۲) تهیه شده بود، استخراج شد. این سازمان به بررسی فرم‌های مختلف مواد ضدمیکروبی مورد استفاده در صنعت نساجی پرداخته و به هر کدام از مواد و به هر فرم به خصوص یک کد PC در پایگاه داده آفت‌کش‌ها (PAN) داده شده است. این کدها عبارتند از نقره فلزی (کد ۷۲۵۰۱)، نانونقره (کد ۷۲۵۹۹)، کلرید نقره (کد ۷۲۵۰۶)، ژئولیت نقره (کد ۲۲۱۷۰۰)، TCS (کد ۵۴۹۰۱)، انواع مختلف Si-QAC (کدهای ۱۰۷۴۰۱ و ۱۰۷۴۰۳ و ۱۰۷۴۰۹ و ۱۰۷۴۰۶ و ۱۶۹۱۶۰) ZnPT (کد ۸۸۰۰۲).

بیشترین میزان ثبت در گروه «نقره فلزی» بوده که مربوط به لیاف پوشش داده شده با فرم‌های مختلف نقره، شامل تعدادی از ژئولیت‌ها و کمپلکس فسفات‌ها بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، ژئولیت نقره با ژئولیت‌های نقره فهرست‌شده با کد ۲۲۱۷۰۰ را با هم در نظر گرفتیم، همچنین فسفات‌ها نیز از این مطالعه حذف شدند. به علاوه محصولات حاوی نقره ثبت شده با عنوان «نانونقره» می‌تواند از ذرات فلز نقره نیز تشکیل شده باشد. بنابراین گروه «نقره فلزی» به عنوان «نقره حالت توده (Bulk)» دوباره نامگذاری شد.


برای هر کدام از مواد ضدمیکروبی، بین ۱ تا ۲۲ محصول ثبت‌شده با میزان نرخ

استعمال توصیه شده برای منسوجات، موجود است. غلظت توصیه شده ماده فعال معمولاً به عنوان جرم فعال در هر واحد وزن خشک پارچه (میلی گرم بر کیلوگرم پارچه و یا PPM) ذکر می‌شود. در برخی از محصولات ثبت شده، بنا به کاربرد مورد نظر، میزان غلظت توصیه شده متفاوت است (به عنوان مثال پوشاک در مقابل تشک) و یا از روش‌های مختلف تلفیق ذره ضدمیکروبی با پارچه استفاده می‌شود. (به عنوان مثال تلفیق به صورت موضعی و یا اختلاط با لیاف مصنوعی) و در برخی از اطلاعات ثبت شده تنها توصیه‌های کلیتر از میزان نرخ استعمال ذکر شده است. به منظور به دست آوردن متوسط میزان مصرف برای هر نوع عامل ضدمیکروبی، برخی از داده‌های ورودی بیشتر پردازش شده است. اگر دامنه احتمالی مربوط به نرخ و میزان استعمال برای هر کاربرد و نوع پارچه ذکر شده بود، هر کدام از این اعداد به عنوان تک داده در آنالیز منظور می‌شد. اگر مقدار حداکثر و حداقل مشخص بود، تمام داده‌ها در بین این دو مقدار در نظر گرفته می‌شد.


اگر فقط حداکثر میزان مصرف مشخص بود، از روش محاسبه مونت کارلو برای ایجاد داده‌های تصادفی (که در زیر این حداکثر مقدار توزیع یکسان دارند) استفاده می‌شد. تعداد این داده‌ها برای هر ترکیب، برابر با حداکثر تعداد داده‌های سایر محصولات ثبت شده از همان ترکیب است. این محاسبات با استفاده از محیط نرم‌افزار آماری انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل، به عنوان میانه با چارک ۲۵/۷۵ درصد نشان می‌دهد، نرخ‌های استعمال توصیه شده طیف گسترده‌ای (شکل ۳) را شامل می‌شود.

کوچک‌ترین میزان نرخ استعمال توصیه شده (بر اساس وزن) برای گروه نانونقره با محدوده مصرف ۱۰ تا ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم (با میانه: ۵۵ میلی گرم بر کیلوگرم) مشاهده شد. بیشترین نرخ استعمال در مورد نقره مربوط به حالت توده و غیرنانویی این فلز بوده است (به عنوان مثال لیاف پوشش داده شده با نقره) با حداکثر میزان کاربرد ۴۰ هزار میلی گرم بر کیلوگرم و متوسط ۱۲۹۹۰ میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده شده است. رتبه‌بندی میزان مصرف برای ایجاد خاصیت ضدمیکروبی برای ترکیبات آلی، از بیشترین میزان مصرف به کمترین میزان مصرف، به ترتیب برابر است با: $QAC > ZnPT > TCS$ ، به ترتیب با میانه ۶۴۲۶ میلی گرم بر کیلوگرم، ۵۴۳۹ میلی گرم بر کیلوگرم و ۳۲۶۳ میلی گرم بر کیلوگرم (جدول ۵).

میزان استفاده از کلرید نقره (میانه ۷۵۳ میلی گرم بر کیلوگرم) و ژئولیت نقره (میانه



یک محصول نساجی ضد میکروبی به خصوص انجام می‌شود. غلظت ضد میکروبی نقره و تریکلوزان به صورت تجربی و آزمایشگاهی مشخص شده است. در مورد Si-QAC بر اساس فهرست، مقدار ۲۵۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم توصیه شده است. غلظت مورد استفاده در تیمار منسوجات با ZnPT به وسیله‌ی USEPA حدود ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم مشخص شده است.



شکل ۳. میزان نرخ مصرف توصیه شده در مورد فرم‌های مختلف نقره و ترکیبات ضد میکروبی آلی. برای هر نوع ترکیب ضد میکروبی، تعداد مختلفی از محصولات دارای اطلاعاتی راجع به میزان نرخ مصرف در منسوجات هستند. (Si-QAC:22, ZnPT:7, nano-Ag:1, AgCl:6, Ag zeolite:6, Ag bulk:19, TCS:9, که در وسط ستون‌ها قرار گرفته‌اند نشان‌دهنده میانه و حاشیه‌ها نشان‌دهنده چارک ۲۵ درصد، ۲۵ درصد است. خط چین‌های بیرون نیز نشان‌دهنده محدوده چارک‌ها هستند.

جدول ۴. میزان نرخ استفاده از ترکیبات ضد میکروبی در منسوجات استخراج شده از متون علمی

شرح	مقدار مواد ضد میکروبی در منسوجات بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم	ماده ضد میکروبی
آنالیز آزمایشگاهی مربوط به ۱۶ محصول در دسترس مصرف‌کننده (لباس ورزشی، لباس زیر، پرده حمام، جوراب، پوشش تشک و غیره...)	۰/۰۱۶ - ۱۰,۳۰۰	نقره (تمام فرم‌ها)
آنالیز آزمایشگاهی مربوط به ۷ محصول در دسترس مصرف‌کننده (جوراب، پیراهن، شلوار و...)	۱/۵ - ۲۹۲۵	
آنالیز آزمایشگاهی مربوط به ۱۶ محصول در دسترس مصرف‌کننده (جوراب، پیراهن، لباس کودکان و...)	۰/۴ - ۱۳۶۰	
آنالیز آزمایشگاهی مربوط به ۳ محصول در دسترس مصرف‌کننده (پیراهن، خرس عروسکی، پیراهن)	۲۷۰ - ۳۰	
آنالیز آزمایشگاهی مربوط به دو محصول پزشکی (ماسک و لباس) (شامل رشته‌های نقره فلزی)	۲۷۰,۰۰۰/۲۳۰,۰۰۰	
آنالیز آزمایشگاهی مربوط به ۳ محصول تجاری در دسترس مصرف‌کننده	۰/۹۹ - ۱۵/۱۶	
آنالیز آزمایشگاهی مربوط به ۲ محصول تجاری در دسترس مصرف‌کننده جوراب (الیاف حاوی نقره فلزی)	۲۶۶۰/۲۱۶۰۰	
آنالیز آزمایشگاهی مربوط به ۴ محصول (جوراب، پیراهن)	۲/۸ - ۱۳۱۰	
آنالیز آزمایشگاهی مربوط به ۵ محصول تجاری در دسترس مصرف‌کننده جوراب	۰/۹ - ۱۳۵۸	
آنالیز آزمایشگاهی مربوط به ۲ محصول در دسترس مصرف‌کننده (شلوارک و جوراب) که حاوی مخلوطی از تریکلوزان و تریکلوربان است. (غلظت تریکلوربان در این محصول ۳/۵ میلی‌گرم بر ۴/۵ کیلوگرم بوده است.)	۵۰,۷/۴۸,۹	
غلظت تعیین شده برای سیکل زندگی بر اساس متون علمی	۱۶۷	
آنالیز آزمایشگاهی مربوط به ۵ محصول ضد میکروبی (لباس زیر، شلوارک و دمپایی راحتی پارچه‌ای)	۱۹۵-۷	
میزان مصرف توصیه‌شده برای ترکیبات چهارگانه سیلان آمونیوم	۲۵۰۰	Si-QAC
غلظت به‌دست آمده در مورد ماندگاری در شست‌وشو برای نمونه نهایی منسوجات ضد میکروبی تولید شده	۲۰۰۰-۶۰۰	ZnPT
میزان استفاده توصیه شده در مدارک ثبت شده محصولات	۲۰۰۰	

۶۱۷ میلی‌گرم بر کیلوگرم) از نظر رتبه‌بندی کمیت، مابین نانونقره و ترکیبات آلی قرار می‌گیرند. میزان نرخ استعمال ترکیبات ضد میکروبی توصیه شده مبسوط در لیست محصولات، لزوماً منعکس‌کننده میزان مواد ضد میکروبی استعمال شده واقعی در محصولات نساجی موجود در بازار نیست. بنابراین داده‌های غلظت ترکیبات ضد میکروبی در محصولات نساجی از متون علمی مختلف گردآوری شده است (جدول ۴).

محدوده اندازه‌گیری میزان نقره در چندین محصول نساجی حاوی نقره بین ۱۶ هزارم تا ۲۷۰ هزارم میلی‌گرم بر کیلوگرم بود. حداکثر مقدار نقره در ماسک‌های پزشکی مشاهده شده که با توجه به غلظت بسیار بالا، احتمالاً حاوی نقره به فرم سیسم‌های فلزی است. کوچکترین غلظت اندازه‌گیری شده تریکلوزان در مقالات انتخاب شده ۷ میلی‌گرم بر کیلوگرم و بیشترین غلظت اندازه‌گیری شده تریکلوزان ۱۹۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم گزارش شده بود. میزان غلظت مورد استفاده نقره در مقالات، مطابقت معناداری با غلظت توصیه شده دارد (شکل ۳). اما باید توجه داشت که محتوای تریکلوزان اندازه‌گیری شده از میزان مصرف استعمال توصیه‌شده بسیار پایین‌تر است. این امر ممکن است به این دلیل باشد که نرخ میزان استعمال ذکر شده در شکل ۳ مربوط به طیف گسترده‌ای از محصولات نساجی مختلف با کاربردهای مختلف است، در حالی که در مقالات علمی، بررسی و آزمایش بر روی



همین ترتیب این مقادیر نشان‌دهنده افزایش سود تجاری بین غلظت و دوام برای مواد فعال مختلف است.

۶. مشخصات محیط زیست و بهداشت

رفتار در محیط زیست

رفتار مواد ضد میکروبی را می‌توان با بررسی خصوصیات متفاوت آنها در محیط زیست و خطرات آنها ارزیابی کرد. در این بخش ترکیبات نقره، تریکلوزان، Si-QAC و ZnPT انتخاب شده‌اند که مهمترین خصوصیات زیست‌محیطی آنها با یکدیگر مقایسه می‌شود. اگر این مواد ضد میکروبی از منسوجات رهائش پیدا کنند و در تصفیه خانه فاضلاب حذف نشوند در نهایت ممکن است در محیط‌های آبی انباشته شده و سبب پیدایش خطرات زیست محیطی شود.

مطالعات مختلف نشان داده است، کسر بزرگی از نقره، نانونقره و تریکلوزان به طور موثر در تصفیه خانه فاضلاب حذف می‌شود. در منابع این مقدار برای نقره ۸۵-۹۹ درصد، برای نانونقره و $AgCl < 95\%$ درصد و برای تریکلوزان ۹۰ تا ۹۶ درصد گزارش شده است. علاوه بر حذف از طریق رسوب، فرسایش نیز فرآیند مهمی است که منجر به از بین رفتن این ترکیبات در فاضلاب و در محیط‌های آبی می‌شود. به عنوان مثال، تریکلوزان تحت شرایط هوازی تجزیه می‌شود ولی تحت شرایط بی‌هوازی در محیط باقی می‌ماند. نیمه عمر تجزیه شیمیایی تریکلوزان بر اثر نیروی تابشی (روند اصلی تخریب) ۴۱ دقیقه و نیمه عمر در دریاچه ۱۰ روز اندازه‌گیری شده است.

در مقالات منتشر شده داده‌هایی در مورد حذف QAC-Si و ZnPT از فاضلاب در دسترس نیست. با این حال نتایج حاصل از یک آزمایش تخریب هوازی در لجن فعال، نشان داده که QAC-Si زیست‌تخریب‌پذیر بوده و به آسانی پس از ۶ روز، ۷۰ درصد از آن تخریب شده است. همچنین انتظار می‌رود که واکنش هیدرولیز این ماده نیز به سرعت انجام شود. یکی از دلایلی که ZnPT به عنوان ماده ضد میکروبی مناسب در رنگ‌های ضد رسوب در نظر گرفته می‌شود، این است که فرآیند تخریب آن بسیار سریع بود، روند تخریب اولیه این ماده با فرآیند تجزیه شیمیایی بر اثر نیروی تابشی (فوتولیز)، نیمه عمری کمتر از ۳۰ دقیقه دارد. در صورتی که فرآیند تجزیه، بیولوژیکی باشد نیمه عمر این ماده کمتر از ۲ ساعت است.


بر اساس تعریف، مواد معدنی مانند نقره و نانونقره زیست‌تخریب‌پذیر نیستند. با این حال، همه فرم‌های مختلف نقره در معرض فرآیندهای تغییر و دگرگونی قرار می‌گیرند که احتمالاً منجر به حذف آنها از محیط‌های آبی می‌شود. گزارش شده است که نانونقره با شکل‌گیری کمپلکس پایدار سولفید بر روی سطح تثبیت می‌شود. سولفید نقره بسیار انحلال‌ناپذیر است و سمی بودن آن نسبت به نانونقره بسیار کمتر است. اما از نظر جذب به موجودات زنده قوی‌تر از نقره حل شده و یا نانونقره است. تشکیل سولفید نقره باعث کاهش خطر ابتلا به مسمومیت ناشی از ترکیبات مبتنی بر نقره در محیط‌های آبی می‌شود. ولی در مورد محصولات ناشی از تخریب تریکلوزان مانند شکل‌گیری متیل تریکلوزان، ماده ثانویه به مراتب سمی‌تر از ترکیبات اولیه است. اما محصولات ناشی از تخریب پریتیون روی (ZnPT) سمیت کمتری نسبت به مواد اولیه دارند و در نتیجه نگرانی کمتری نسبت به این ترکیبات

دوام تیمارهای ضد میکروبی پارچه بر اصل ماندگاری و حصول اطمینان از حفظ عملکرد بیوساید پارچه در طول مدت استفاده، استوار است. شست‌وشو و پوشیدن پارچه‌های بیوساید باعث از بین رفتن تدریجی خاصیت ضد میکروبی آنها می‌شود. این امر عمدتاً به دلیل انحلال ماده فعال و یا آسیب مکانیکی به بافت و یا سطح پارچه اتفاق می‌افتد. این انحلال پیش‌رونده تا آنجا ادامه می‌یابد که غلظت ماده ضد میکروبی موجود در پارچه به کمتر از میزان غلظت فعال (غلظت مورد نیاز جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌ها) رسیده، در نتیجه پارچه دیگر کارکرد ضد میکروبی نخواهد داشت. مدت زمان شست‌وشو یک پارامتر کلیدی مهم و تأثیرگذار برای ارزیابی عملکرد ضد میکروبی پارچه است. Worley و همکاران در سال ۲۰۰۵ گزارش کردند در صورتی که تیمار ضد میکروبی با روش‌های صنعتی و به‌درستی اعمال شود، دوام خاصیت ضد میکروبی باید حداقل تا ۵۰ بار شست‌وشو با ماشین لباسشویی حفظ شود. این یک بخش روتین از ارزیابی‌های صنعتی تیمارهای ضد میکروبی است. برای انجام تست فعالیت در نساجی ابتدا پارچه اولیه تازه تولید شده و نشسته را با پارچه پس از یک سری شست‌وشو و چندین سری شست‌وشو با یکدیگر مقایسه می‌کنند. تیماری که با پائین‌ترین میزان مصرف ماده ضد میکروبی، بیشترین مدت زمان شست‌وشو را به خود اختصاص دهد (غلظت فعال) از نظر تجاری مورد توجه قرار می‌گیرد، بنابراین تمایل شدیدی نسبت به کارآمدترین و پربازدهترین تیمار ضد میکروبی وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون‌های ارزیابی دوام معمول در صنعت به طور کلی در متون علمی در دسترس نیست، با این حال برخی از مطالعات به بررسی شسته شدن نقره، شسته شدن TCS، شسته شدن QAC-Si و شسته شدن ZnPT از پارچه پرداخته‌اند. از داده‌های گزارش شده در این متون علمی نمی‌توان تعیین دقیق دوام نسبی مواد مختلف را انجام داد. زیرا، دوام و ماندگاری تحت تأثیر عوامل بسیار مختلفی است.

آزمایش‌ها و مطالعات طرح شده برای بررسی فاکتور دوام و ماندگاری، همچنین محصولات و مواد نساجی مورد بررسی بسیار متنوع و مختلف است. بنابراین، کار تدوین مقایسه‌ای جامع، از دوام پارچه‌های ضد میکروبی مختلف بسیار دشوار است. اگر از مصرف‌کننده محصولات برای ارزیابی دوام کمک گرفته شود، می‌توان اطلاعات کمی مناسبی از دوام و ماندگاری منسوجات ضد میکروبی به‌دست آورد.

فرآیند تولید نیز در ارزیابی میزان دوام و ماندگاری بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که ماده فعال در مراحل مختلف فرآیند صنعتی تولید پارچه اضافه شود، مانند اضافه شدن در هنگام تنیدن الیاف مصنوعی و یا می‌توان تیمار ماده ضد میکروبی را به صورت موضعی در مرحله نهایی اعمال کرد. در هر صورت جهت بهبود دوام خاصیت ضد میکروبی، ماده باید به صورت قوی در محصول تثبیت شود. همان‌طور که در بخش ۱،۴ بحث شد، معمولاً تیمارهای ضد میکروبی دارای طیف وسیعی از میزان مصرف توصیه شده هستند. شکل ۳ منعکس‌کننده مقدار ماده فعال مورد نیاز برای ارائه عملکرد رقابتی (از جمله دوام شستن) است و به




طیف وسیعی دارند. برای نانوقره، Si-QAC و ZnPT تنها غلظت‌های مدل در دسترس هستند.

غلظت بی‌اثر پیش‌بینی شده PNEC، نشان‌دهنده حد غلظتی است که تا آن غلظت انتظار بروز هیچ نشانه و اثر سوء بر حساس‌ترین موجودات وجود ندارد. پارامترهای PEC، MEC و PNEC برای مواد ضد میکروبی ذکر شده در این مقاله بجز نقره، در حد مجاز قرار دارند. برای نقره مقدار PNEC محاسبه شده از PEC کمتر است. اما، این مقادیر در دامنه MEC است. در این تجزیه و تحلیل‌ها هیچ تبعیضی بین نقره فعال بیولوژیک و نقره محلول و نقره تغییر شکل یافته به فرم سولفید در نظر گرفته نشده است و همه را تحت عنوان گروه نقره آنالیز کرده‌اند. برای بررسی میزان خطری که زندگی آبریان را تهدید می‌کند، باید PEC/PNEC را محاسبه نمود. در صورتی که $PEC/PNEC > 1$ باشد انتظار ایجاد خطر برای آبریان و محیط زیست وجود دارد.

برای نتیجه‌گیری دقیق باید اندازه‌گیری به صورت محلی انجام شود، همچنین باید میزان پیچیدگی ترکیب و محصولات ناشی از تخریب آن را هم در نظر گرفت. مطالعات علمی در رابطه با نانوقره به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ خطر مورد انتظاری وجود ندارد و میزان PEC/PNEC کمتر از یک است.

Blaser و همکاران در سال ۲۰۰۸ مقدار پارامترهای PEC و PNEC را محاسبه نموده و نشان داده‌اند که استفاده از نقره خطرات زیست‌محیطی ندارد. مطالعات بررسی شده در رابطه با ارزیابی خطر برای Si-QAC احتمال و انتظار خطر زیست‌محیطی را نشان نداده است. یکی از مطالعاتی که به‌وسیله Turley و همکاران در سال ۲۰۰۰ انجام شد، نشان دهنده عدم وجود خطرات زیست‌محیطی در مورد ZnPT است. اما مطالعه دیگری که به‌وسیله Madsen و همکاران در سال ۲۰۰۰ انجام شده، نشان می‌دهد ZnPT در بنادر مشکل‌ساز است، اما در اقیانوس آزاد، خطر زیست‌محیطی وجود ندارد. گزارش NICNAS در سال ۲۰۰۹ تریکلوزان را به عنوان ماده‌های خطرناک برای آبریان طبقه‌بندی کرده است. در دو گزارش دیگر مقدار پارامتر PEC/PNEC را کوچکتر از یک اعلام کرده‌اند، اما نتایج تحقیقات خود را تعمیم نداده‌اند. گزارش دیگری در مورد تریکلوزان وجود دارد که پیشنهاد نظارت بر تریکلوزان را به عنوان ماده اولویت‌دار مطرح کرده است.



شکل ۴. میزان MEC، پیش‌بینی غلظت زیست‌محیطی PEC و غلظت بی‌اثر پیش‌بینی شده PNEC برای محیط‌های آبی. (دقت شود که داده‌ها در مقیاس لگاریتمی درج شده‌اند). n.a: به معنای در دسترس نبودن داده است و Bdl: به معنای پائین‌تر از حد تشخیص است.

ادامه دارد...

و محصولات ناشی از تخریب آنها وجود دارد. رهاسازی این مواد ضد میکروبی در محیط زیست باعث تخریب باکتری‌های نیتروبیفیکاسیون (این باکتری‌ها عمل تثبیت ازت را در محیط زیست انجام می‌دهند) می‌شود. ایجاد اختلال در این باکتری‌ها باعث تأثیرات بسیار منفی بر رشد گیاهان می‌گردد. گزارش شده که غلظت پائین تریکلوزان بر روی باکتری‌های نیتروبیفیکاسیون تأثیر گذار نیست. در مورد نقره، مقالات علمی نتایج متناقضی را نشان می‌دهند. Choi و Hu در سال ۲۰۰۹ تأثیر ممانعت‌کنندگی نانوقره در فرآیند نیتروبیفیکاسیون را گزارش کرده‌اند. آنها این نتایج را از حضور نانوقره در ماتریس شبیه‌سازی شده فاضلاب به فرم ایده‌آل به‌دست آورده‌اند. در حالی که Burkhardt و همکاران در سال ۲۰۱۰ هیچ اثری از نانوقره در نیتروبیفیکاسیون در دنیای واقعی و فاضلاب مشاهده نکردند. به‌طور مشابه Kaegi و همکاران در سال ۲۰۱۱ نشان دادند که نقره تأثیر مهم و معنی‌داری بر عملکرد فرآیندهای تصفیه‌خانه فاضلاب در آزمایشگاه، در مقیاس نیمه‌صنعتی و در مقیاس شهری ندارد. ضرایب KOW مقیاسی برای اندازه‌گیری میزان جذب یک ماده به‌وسیله‌ی ارگانسیم‌ها است. با استفاده از این ضرایب می‌توان نشان داد که ترکیبات ضد میکروبی به چه میزان جذب ارگانسیم‌ها شده است. ضریب KOW اغلب یک پارامتر مناسب برای مقایسه مواد ضد میکروبی مختلف، به ویژه برای ترکیبات آلی است. TCS بالاترین پتانسیل تجمع‌پذیری زیستی را با مقدار KOW ۴/۸ دارا است.

پس از آن QAC-Si با KOW ۲/۹ در رتبه بعدی قرار می‌گیرد. ZnPt برخلاف دو گروه مواد ذکر شده فوق پتانسیل تجمع‌پذیری زیستی بسیار پائین‌تری با KOW ۰/۹ دارد. میزان KOW و $AgCl$ و Ag^+ معادل ۰/۰۹ و ۰/۰۳ است. ترکیباتی با $KOW > 3$ به عنوان موادی در نظر گرفته می‌شوند که تجمع‌پذیری آنها در موجودات زنده بالا است. این نوع مواد تمایل بیشتری به تجمع در بافت چربی موجودات زنده دارند تا اینکه در محیط آبی بمانند. بر اساس این پارامتر تریکلوزان و Si-QAC نسبت به ترکیبات دیگر مشکل‌سازتر هستند. با وجود KOW پایین، برخی نگرانیها راجع به پتانسیل تجمع‌پذیری زیستی ZnPT نیز وجود دارد. مقایسه غلظت زیست‌محیطی ترکیبات ضد میکروبی در محیط‌های آبی مهم است. زیرا خطر ایجاد سمیت در زندگی آبریان در ارزیابی ریسک هر کدام از مواد ضد میکروبی بررسی می‌شود. اندازه‌گیری MEC و پیش‌بینی غلظت زیست‌محیطی PEC5 برای هر ترکیب ضد میکروبی در شکل ۴ نشان داده شده است. استفاده طولانی و تاریخی از نقره و همچنین استفاده‌های اخیر از تریکلوزان، منجر به ایجاد غلظت پس‌زمینه اندازه‌گیری در محیط‌های آبی شده است. این غلظت پس‌زمینه برای نقره بین ۰/۰۳ تا هزار نانوگرم بر لیتر و برای تریکلوزان ۱ هزارم تا ۴۰ هزار نانوگرم بر لیتر است. غلظت نقره زیست‌محیطی از سطح پس‌زمینه طبیعی ناشی از وجود نقره در خاک و مواد معدنی و استفاده انسان در طول قرن‌ها (به عنوان مثال کارد و چنگال، ارز) است، در حالی که سیگنال و حضور تریکلوزان، تنها نتیجه استفاده انسان است.

در مقالات، داده‌های گزارش شده برای MEC در رابطه با نانوقره و Si-QAC در دسترس نبود و فقط برای ZnPT غلظت زیر حد تشخیص گزارش شده است (کمتر از ۲۰ نانوگرم بر لیتر). PEC محاسبه شده برای همه ترکیبات ضد میکروبی