



نانو تکنولوژی

# مروری بر الیاف تغییر فاز دهنده فوق العاده ظریف الکترورسی شده برای ذخیره انرژی گرمایی

مترجمین: محسن محمدی<sup>۱</sup> | زهرا یوسفی<sup>۲</sup>

## چکیده

در طی ۳۰ سال گذشته، الیاف تغییر فاز دهنده PCF ها به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته‌اند و به عنوان پارچه‌های غیر بافتنی و پوشش‌های با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان یک ماده تمیز و تجدیدپذیر موثر در آینده، PCF ها در مقیاس میکرو به وسیله ریسندگی مذاب/مروطوب برای استفاده در ذخیره‌سازی انرژی حرارتی (TES) و تنظیم دما به طور موفقیت آمیزی تهیه شده‌اند. با توسعه فناوری‌های تولید الیاف، به عنوان مثال الکترورسی، PCF های فوق العاده ظریف در دهه گذشته مورد استفاده و بررسی قرار گرفته‌اند. این مقاله وضعیت تحقیقات و تحولات PCF ها در مقیاس زیر میکرو را از سال ۲۰۰۶ به روش الکترورسی بررسی می‌کند.

PCF های فوق العاده ظریف الکترورسی شده به صورت جداگانه‌ای با استفاده از هیدروکربن‌های آلیفاتیک بلند (و واکس‌های پارافین)، پلی اتیلن گلیکول، اسیدهای چرب (و اوتکتیک آنها) و سایر مواد جامد-مایع تغییر فاز دهنده (PCM) به عنوان جزء ذخیره‌سازی گرمای نهان (LHS) بررسی شده است. ارتباط بین مورفولوژی، ترکیب درصد و خواص حرارتی برای ارائه راهنمایی برای ساخت PCF فوق العاده مناسب با خواص ترموفیزیکی مورد نظر برای کاربردهای مختلف مورد بحث قرار گرفته است. چالش‌ها و دست‌یافت‌های بیشتر PCF های فوق العاده ظریف الکترورسی شده برای ذخیره انرژی گرمایی (TES) و کاربردهای دیگر نیز مورد بحث قرار گرفته است.

## معرفی

در طی فرایند ذخیره‌سازی حرارت، هزینه کم، پایداری شیمیایی و غیر خوردگی است.

PCM ها همچنین به عنوان مواد LHS نامیده می‌شوند، زیرا می‌توانند در طول فرایند ذوب، انرژی گرمایی را به صورت «گرمای نهان ذوب» جذب کنند. انواع PCM های جامد-مایع معدنی (مانند هیدرات‌های نمکی، فلزات و آلیاژهای فلزی و غیره) و PCM های جامد-مایع آلی (مانند هیدروکربن‌های آلیفاتیک بلند و واکس‌های پارافین، اسیدهای چرب/الکل‌ها/استرها و اوتکتیک‌های آن‌ها، پلی‌ال‌ها و غیره) به طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته و برای TES برای چندین دهه مورد استفاده قرار گرفته است.



به منظور جلوگیری از جریان و نشست PCM های مذاب، PCM های شکل-پایدار به‌خاطر مزایای جذابشان مانند استفاده مستقیم بدون کپسوله‌سازی، مقرون به صرفه بودن و راحتی تهیه شدن در ابعاد مطلوب، توسعه یافته‌اند. به طور کلی، PCM شکل-پایدار معمولی، از ماده پشتیبانی‌کننده (مواد معدنی یا پلیمرهای متخلخل/لایه‌ای) و جزء ذخیره‌سازی گرمای نهان (از جمله PCM های جامد-مایع) تشکیل شده است.

PCM های پایدار لیفی شکل، فیبرهای تغییر فاز دهنده (PCFs) در سه دهه گذشته، برای علاقه‌مندان به استفاده از پارچه‌ها و لباس‌های هوشمند، علائق

انرژی گرمایی یکی از موثرترین انرژی‌های تمیز و تجدیدپذیر در آینده است زیرا هر روز از گازهای ائتلافی صنعتی و تابش خورشیدی به طور آزاد در دسترس است. با افزایش مصرف انرژی جهانی، نیاز به تحقیق در مورد ذخیره‌سازی انرژی حرارتی (TES) در مناطق بحرانی وجود دارد. TES یک فناوری است که انرژی حرارتی مازاد را به وسیله‌ای یک محیط مناسب حفظ می‌کند تا انرژی ذخیره شده را بتوان در آینده و در یک عملیات معین دوباره استفاده کرد. TES نه تنها برای رفع عدم تناسب بین عرضه و تقاضای انرژی در فضا و زمان مفید است، بلکه عمدتاً بهره‌وری انرژی در تولیدات صنعتی و گسترش منابع انرژی از طبیعت را افزایش می‌دهد.

به‌طور کلی، انرژی حرارتی را می‌توان در انواع مختلف درجه حرارت با سه طریق اصلی ذخیره کرد؛ ذخیره گرمای محسوس (SHS) به وسیله‌ای گرم کردن یک رسانای مایع یا جامد (به عنوان مثال، آب، روغن معدنی، نمک‌های مذاب، شن و ماسه، سنگ‌ها و بتن)، ذخیره‌سازی گرمای نهان (LHS) با استفاده از PCM ها و ذخیره گرمای ترموشیمیایی به وسیله‌ای واکنش‌های شیمیایی.

در این میان، فناوری LHS با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده PCM ها رقابتی‌ترین شکل به علت مزایای آن از جمله چگالی زیاد ذخیره انرژی، نوسان دمایی اندک



شکل ۱: شبیه‌سازی تنظیم برای (a) الکتروسی یک طرفه، (b) الکتروسی متحدالمرکز و (c) الکتروسی چندسیالی با چندین رشته‌ساز

ظریف پیوسته با قطر بین چند میکرومتر تا ده نانومتر است. به تازگی، الکتروسی با توجه به توانایی منحصر به فردش در ساخت الیاف بسیار ریز از مواد مختلف (از جمله پلیمرهای طبیعی و مصنوعی، آلیاژهای پلیمری و پلیمرهای پر شده با نانوذرات، دارو و یا عوامل فعال) علاقه‌ی چشمگیری را هم در دانشگاه و هم در صنعت، در تولیدات لیفی متنوع جلب کرده است. الیاف الکتروسی شده را با توجه به اندازه بسیار ریز، مورفولوژی قابل کنترل و مساحت سطح ویژه بزرگشان، می‌توان در زمینه‌های متعددی مثل مهندسی نساجی، انتقال دارو، اپتوالکترونیک، سنسور، کاتالیز، فیلتراسیون، مهندسی محیط زیست، سلول‌های خورشیدی و باتری‌های لیتیومی به کار گرفت.

مورفولوژی‌ها و ساختارهای مطلوب الیاف الکتروسی شده می‌توانند به وسیله‌ی روش‌های ساخت (یا دستگاه و تنظیمات الکتروسی) تحت تأثیر قرار گیرند. به طور کلی، سه نوع تنظیم الکتروسی مورد استفاده در ساخت PCFها وجود دارد (نشان داده شده در شکل ۱): الکتروسی تک محوره، الکتروسی هم محور محلول-محلول یا محلول-مذاب و الکتروسی جت-آمیزه چند سیالی. مزایا و معایب سه روش الکتروسی در جدول ۱ خلاصه شده است.

الکتروسی تک محوره رایج‌ترین روش برای ساخت PCFهای فوق‌العاده ظریف به علت تنظیمات ساده الکتروسی و شرایط عملیاتی بسیار قابل کنترل است (شکل 1a). معمولاً یک محلول همگن از پلیمر/PCMهای مخلوط شده را با نسبت مناسب در ابتدا به وسیله‌ی پلیمر و PCMهای جامد-مایع تهیه می‌کنند که همزمان در یک سیستم حلال یکسان حل می‌شوند. پس از آن، PCFهای فوق‌العاده ظریف حاوی انواع و مقادیر مختلف از PCMها با الکتروسی تک محوره به دست می‌آیند. وقتی که PCMها و پلیمرها نمی‌توانند در یک سیستم حلال حل شوند، الکتروسی امولسیون‌ی تک نازل برای تهیه PCFهای فوق‌العاده ظریف، نیز استفاده می‌شود. سیستم حلال و نسبت جرمی پلیمر/PCMها عوامل کلیدی برای تأثیر مورفولوژی و خواص حرارتی PCFهای فوق‌العاده ظریف هستند.

ساختن الکتروسی هم-محور به وسیله‌ی یک لوله موئین داخلی برای بارگیری

علمی و صنعتی را به خود جلب کرده‌اند. PCFهای سنتی چند میکرومتری به وسیله‌ی چندین روش از قبیل پر کردن، پوشش‌دهی و ریسندگی تر/مذاب آماده می‌شوند.

در دو دهه گذشته، الکتروسی به طور گسترده‌ای به عنوان یک روش نسبتاً ساده، راحت و تطبیق‌پذیر برای تولید الیاف فوق‌العاده ظریف مورد مطالعه قرار گرفته است.

از سال ۲۰۰۶، الکتروسی برای ساخت PCFهای فوق‌العاده ظریف به عنوان پارچه‌هایی با کارایی بالا برای TES معرفی شده است. سپس با استفاده از روش الکتروسی، PCFهای مختلف فوق‌العاده ظریف (زیر مقیاس میکرو) با مورفولوژی، ساختار و خواص قابل کنترل، گزارش شده است.

در حالی که مقالات مروری بسیاری راجع به PCMهای شکل-پایدار در دسترس هستند، اما هیچ مروری در خصوص PCFهای فوق‌العاده ظریف الکتروسی شده در منابع تا به امروز وجود ندارد. مرور حاضر، مطالعات اصلی PCFهای فوق‌العاده ظریف الکتروسی شده از سال ۲۰۰۶ را خلاصه می‌کند و هدف آن ارائه راهنمایی به هنگام برای سنتز PCFهای فوق‌العاده ظریف الکتروسی شده با مورفولوژی مورد نظر و خواص حرارتی است.

در این مرور، ابتدا روش‌های مختلف الکتروسی برای به دست آوردن PCFهای بسیار ظریف به طور خلاصه در بخش ۲ بحث شده است. سپس، مورفولوژی الیاف، خواص حرارتی، از جمله دما و آنتالپی انتقال فاز و وابستگی آن‌ها به ترکیبات الیاف مورد بررسی قرار می‌گیرند و در بخش‌های ۳ تا ۶ برای هر یک از انواع مختلف PCFهای فوق‌العاده ظریف الکتروسی شده ارزیابی می‌شوند. در نهایت، در بخش ۷، چالش‌های آینده و فرصت‌های استفاده گسترده‌تر از PCFهای بسیار ظریف الکتروسی شده برای TES و سایر برنامه‌های کاربردی مورد بحث قرار می‌گیرد.

**الکتروسی؛ روشی برای به دست آوردن PCFهای فوق‌العاده ظریف الکتروسی در حال حاضر تنها روشی است که قادر به تولید الیاف فوق‌العاده**



جدول ۱- مزایا و معایب سه روش الکتروسی

معایب	مزایا	فرآیند الکتروسی
<ul style="list-style-type: none"> <li>کپسوله کردن PCMها کامل نیست به علت اینکه برخی از PCMها روی سطح PCFها توزیع می شوند.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دارای نصب بسیار ساده و فرآیند الکتروسی پایدار است.</li> <li>قادر به دریافت PCFهایی با مقادیر زیاد PCM است.</li> <li>قابل استفاده برای PCMهایی با درجه حرارت ذوب متفاوت است.</li> <li>کنترل مقادیر PCM راحت است.</li> </ul>	الکتروسی تک محوره
<ul style="list-style-type: none"> <li>مقدار PCMها در PCFها بسیار کم است.</li> <li>فرآیند الکتروسی گاهی اوقات ناپایدار است.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دارای امکان کپسول کردن کامل PCMها در PCFها</li> <li>قادر به به دست آوردن PCFهایی که در آن ها، پلیمرها و PCMها در یک حلال یکسان حل نمی شوند.</li> </ul>	الکتروسی هم محور
<ul style="list-style-type: none"> <li>دارای تنظیم نسبتاً پیچیده و فرآیند الکتروسی ناپایدار است.</li> <li>مقدار PCMها در PCFها بسیار کم است.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دارای امکان کپسول کردن کامل PCMها در PCFها</li> <li>قادر به به دست آوردن PCFهایی با نقاط انتقال فازی مختلف.</li> </ul>	الکتروسی چندمنظوره

حرارتی مانند آنتالپیهای انتقال فاز ( $\Delta H_m$  و  $\Delta H_c$ ) و دماهای انتقال فاز ( $T_m$  و  $T_c$ ) PCFهای فوق العاده ظریف به شدت به انواع و کسر وزنی PCMهای مورد استفاده بستگی دارند. بنابراین، در این مقاله، PCFهای فوق العاده ظریف الکتروسی شده بر اساس انواع PCMهای جامد-مایع درون PCFها طبقه بندی می شوند. همچنین، مورفولوژی و ویژگیهای حرارتی هر نوع PCF فوق العاده ظریف الکتروسی شده مورد بحث قرار گرفته است.

#### PCFهای فوق العاده ظریف الکتروسی شده بر اساس هیدروکربنهای

##### آلیفاتیک بلند و واکسهای پارافینی به عنوان جزء LHS

هیدروکربنهای آلیفاتیک زنجیره بلند (مانند دودکان، تترادکان، هگزا دکان، اکتادکان و ایکوزان) و واکسهای پارافینی یکی از مهم ترین PCMهای جامد-مایع برای TES هستند که به علت گرمای نهان بالا، پایداری شیمیایی و حرارتی خوب، بدون خوردگی و هزینه کم، اغلب مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که پیدا کردن سیستم حلال مناسب برای تهیه محلول همگنی از هیدروکربنهای آلیفاتیک زنجیره بلند (یا واکسهای پارافینی) / پلیمر دشوار است، الکتروسی هم محور اغلب برای ساخت PCFهای فوق العاده ظریف که حاوی هیدروکربنهای آلیفاتیک زنجیره بلند (یا واکسهای پارافین) هستند، استفاده می شود.


گروه Xia در ابتدا نانوفیبرهای تغییر فاز دهنده با ساختارهای هسته-پوسته را به وسیله الکتروسی هم محور محلول-مذاب در سال ۲۰۰۶ گزارش کردند. هگزا دکان، اکتادکان و ایکوزان به عنوان ماده PCM و هسته به صورت جداگانه انتخاب شده و کامپوزیت  $\text{TiO}_2/\text{PVP}$  به عنوان مواد پوسته پشتیبان در PCFهای الکتروسی شده استفاده شد. نتایج نشان داده است که قطر متوسط PCFها برابر ۱۵۰ نانومتر است و PCM نواحی کشیده شده را در امتداد محور طولی لیف تشکیل دادند (نشان داده شده در شکل ۲). حداکثر مقدار PCM در PCFهای الکتروسی شده، ۴۵ درصد وزنی (برای اکتادکان) و  $\Delta H_m$  مربوطه ۱۱۴ J/g است.

پس از آن، وانگ و همکاران PCFهای فوق العاده ظریف با هیدروکربنهای آلیفاتیک زنجیره بلند چندمولفه ای را به وسیله روش الکتروسی چندسیالی

محلول یا مذاب (PCMs) هسته و یک نخ ریس خارجی برای بارگیری محلول پوسته یا پوشش [۱۰] (پلیمر) (شکل 1b و c بنا می شود. یکی از ویژگیهای برجسته PCFهای فوق العاده ظریف به وسیله الکتروسی هم محور این است که آنها ساختاری هسته-پوسته دارند. در مقایسه با الکتروسی تک محوره، PCMها می توانند در داخل PCFها به طور کامل از طریق الکتروسی هم محور، کپسوله شوند. علاوه بر این، محلول/مذاب PCMهای هسته و پوسته محلول پلیمر به طور جداگانه تهیه می شوند، بنابراین ترکیب PCMها و پلیمرها هیچ محدودیت سختی در PCFهای کامپوزیتی ندارند. الکتروسی چندسیالی با نخ ریسهای چندگانه عموماً به عنوان ترقی الکتروسی هم محور دیده می شود. ویژگی این روش این است که دو یا چند محلول PCMهای جامد-مایع به عنوان محلول هسته مورد استفاده قرار می گیرند.

دو ضعف رایج برای الکتروسی هم محور و الکتروسی چندسیالی وجود دارد: الف) تنظیمات و فرآیند فناوری آنها در مقایسه با الکتروسی تک محوره بسیار پیچیده است که این منجر به مورفولوژی و خصوصیات حرارتی ناپایدار PCFها می شود؛ ب) محتوای PCMهای جامد-مایع که در PCFها کپسوله شده اند بسیار کم است، که باعث ایجاد آنتالپیهای انتقال فازی کم PCFها می شود.

همانند بسیاری از PCMهای شکل پایدار، تمام PCFهای فوق العاده ظریف الکتروسی شده به طور عمده متشکل از دو بخش گزارش شده اند: PCM جامد-مایع به عنوان یک جزء LHS و پلیمرهای قابل الکتروسی به عنوان یک الگوی فیبردار و ماتریس پشتیبان. بیشتر مطالعات نشان دادند که خواص



شکل ۲. نانوالیاف اکتادکان /  $\text{TiO}_2$ -PVP الکتروسی شده به وسیله یک نخ ریس هم محور مذاب: (a) تصویر SEM از نانوالیاف اکتادکان /  $\text{TiO}_2$ -PVP ۴۵ درصد وزنی از مواد اکتادکان. (b) تصویر TEM از این الیاف پس از حذف اکتادکان به وسیله غوطه ور شدن در هگزان برای ۲۴ ساعت. نوار مقیاس در شکل، ۱۰۰ نانومتر است.




فقط یک نرخ خوراک دهی تنظیم می‌شود. بنابراین، محققان سعی کردند با استفاده از الکتروسیسی تک محوره، PCF های فوق العاده ظریف که حاوی هیدروکربن های آلیفاتیک بلندزنجیر (یا واکس های پارافین) هستند، بسازند. مهم ترین مسأله تعیین کننده برای آماده سازی PCF هایی با الکتروسیسی تک محوره، انتخاب سیستم حلال و پراکنندگی خوب هیدروکربن های آلیفاتیک بلندزنجیر (یا واکس های پارافین) در محلول مخلوط شده است. پرز-ماسیا و همکاران به وسیله الکتروسیسی تک محوره به طور موفقیت آمیزی PCF های فوق العاده ظریف دودکان/پلی کاپرولاکتون، دودکان/پلی لاکتیک اسید و دودکان/زئین با استفاده از (۸۵:۱۵ w/w) TCM/DMF (و ۸۵٪ wt) اتانول آبدار به عنوان حلال را ساختند. چالکو-سندوال و همکاران PCF های الکتروسیسی شده RT5 (مخلوطی از پارافین ها) PS/ را با استفاده از مخلوط TCM/DMF (۷۰:۳۰ w/w) به عنوان سیستم حلال گزارش دادند.

نتایج نشان داد که RT5 می‌تواند به طور مناسبی در ماتریس PS با بازده کپسوله سازی خوب (حدود ۷۸٪)، کپسوله شود. علاوه بر این، آن‌ها بهینه سازی حلال‌ها را نیز برای الکتروسیسی RT4/PS، RT4/HIPS PCF و RTF/PCL، مورد بررسی قرار دادند. اثر حلال‌ها بر روی مورفولوژی، ظرفیت ذخیره سازی گرما، درجه فوق سرمایش و رفتار حرارتی PCF ها مورد بررسی قرار گرفت، که نشان می‌دهد نوع حلال تأثیر آشکاری بر بازده کپسوله سازی PCM ها در ماتریس پلیمری دارد.

PCF های فوق العاده ظریف الکتروسیسی شده بر اساس پلی اتیلن گلیکول به

#### عنوان جزء LHS

PEG یک PCM جامد-مایع با ویژگی های برجسته غیرسمی، مقاومت در برابر خوردگی، آنتالپی های نسبتاً بزرگ و انتخاب پذیری گسترده ای از وزن مولکولی است. بنابراین PEG و مشتقات آن معمولاً به عنوان جزء ذخیره گرمای نهان در PCM های شکل-پایدار استفاده می‌شوند. یک سری از PCF های فوق العاده ظریف PEG/CA که به وسیله الکتروسیسی تک محوره و الکتروسیسی هم-محور ساخته شدند به صورت متوالی گزارش شده است. چن و همکاران در ابتدا، PCF های فوق العاده ظریف PEG ۱۰k/CA (۱ w/w) ، به وسیله الکتروسیسی هم-محور در سال ۲۰۰۷ گزارش دادند. تصاویر SEM و TEM (در شکل ۴ نشان داده شده است) آشکار کرد که PEG بر روی سطح و درون PCF ها توزیع شده است و PCF های الکتروسیسی شده دارای قابلیت اطمینان حرارتی خوبی هستند که به دلیل اثر محافظتی و محافظ CA است. بعدها، اثر مقادیر PEG، وزن مولکولی (شکل ۵)، شبکه ای شدن در سطح [۱۲] و روش الکتروسیسی بر روی مورفولوژی، خواص حرارتی و خواص کششی PCF های PEG/CA الکتروسیسی شده به طور سیستماتیک بررسی شد. نتایج نشان داد که کسر وزنی PEG تأثیر مهمی بر خواص حرارتی PCF ها دارد و پایداری حرارتی و مقاومت در برابر آب PCF ها به وضوح پس از شبکه ای شدن در سطح، بهبود یافته است. علاوه بر این، رضایی و همکاران، اثر قطر لیف بر خواص حرارتی PCF های PEG 1500/CA را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که PCF های PEG/CA با حداکثر قطر دارای کارایی آنتالپی بالاتری هستند



شکل ۳. اندازه گیری های DSC از لیاف تغییر فاز دهنده: (a) میکروالیاف تغییر فاز دهنده که از نوع مایع درونی، هگزادکان و ایکوزان برای پنج دوره ساخته شده است؛ (b) میکروالیاف تغییر فاز دهنده سه جزئی که از سه نوع مایع درونی تشکیل شده است که عبارتند از تترادکان، هگزادکان و اکتادکان برای پنج دوره. تصویر درج شده، SEM نمای نیم رخ لیاف در جایی که PCM های داخلی حذف شده است را نشان می‌دهد. نوار مقیاس ۵۰۰ نانومتر است.

کنترل دمایی تک مرحله ای یافتند. میکروساختار لوله ای ویژه چند کاناله می‌تواند به طور قابل کنترل انواع و مقادیر مختلف PCM را داخل کانال های PVP به طور مستقل کپسوله نماید. منحنی های DSC و تصاویر نمای جانبی SEM از PCF های چند مولفه ای در شکل ۳ نشان داده شده است. اندازه گیری ها نشان داد که PCM ها به طور ثابت و مستقل بدون مخلوط شدن یا نشت، کپسوله شده اند. ظاهراً بیشترین مزیت PCF ها از طریق الکتروسیسی چند سیالی، این است که آن‌ها دارای نقاط ذوب/انجماد متناظر با انواع مختلف PCM هستند. PVP، به عنوان یک پلیمر آب دوست قوی، هنگامی که PCF ها در معرض محیط آب/رطوبت قرار می‌گیرند، یک ماده پوسته ایده آل نیست. دیگر پلیمر های آبریز مانند PU، PVDF، PVB به صورت موفق به عنوان مواد پوسته و قالب لیف از PCF های الکتروسیسی شده انتخاب شدند.

هو و همکاران PCF های فوق العاده ظریف پلی یورتان/موم سویای طبیعی را از طریق روش الکتروسیسی هم محور گزارش کردند. غلظت موم از ۱۰ تا ۶۰ درصد وزنی متغیر بود تا اثر حرارتی (محدوده از ۹/۲۴ J/g تا ۳۶/۴۷ J/g) موم در گشاهای کامپوزیتی را بررسی کنند. PCF های Eicosane/PVDF نیز به وسیله الکتروسیسی هم محور محلول/مذاب تهیه شدند. از آنجایی که Tm و Tc ایکوزان در محدوده دمایی آسایش جسم [۱۱] است، کاندیدای خوبی از PCM در منسوجات هوشمند به شمار می‌رود. حصیر (mat) های PCF دارای توانایی تعدیل حرارت موثر، مقاومت مکانیکی بالا و پایداری حرارتی خوب بودند. سان و همکاران PCF های اکتادکان/PVB را به وسیله الکتروسیسی هم محور با استفاده از حلال غیرسمی ساختند. اثرات غلظت PVB در محلول اتانول و سرعت جریان مایعات هسته و پوسته بر روی مورفولوژی نانولیاف های PCM/PVB با روش معینی بررسی می‌شود. نتایج نشان داد که غلظت PVB و سرعت جریان پوسته بالاتر، باعث مورفولوژی بهتر نانولیاف هسته/پوسته PCM/PVB و کارایی کپسول کردن بهتر می‌شود.

نانولیاف PCM/PVB قابلیت تعدیل حرارتی خوب تحت شرایط شبیه سازی شده تابش خورشیدی، ثابت و تکرار پذیری رضایت بخش در طی چرخه های گرمایش/سرمایش مکرر را نشان می‌دهند.


اگر چه PCM ها می‌توانند به طور مؤثری در PCF ها با ساختار هسته-پوسته به وسیله الکتروسیسی هم محور کپسوله شوند، کنترل شرایط عملیاتی از طریق الکتروسیسی هم محور یک مخلوط پلیمر و PCM بسیار آسان تر است، زیرا




تأثیر قابل توجهی بر ساختار بلوری PEG (برای  $Al_2O_3$ )، دمای شروع (برای  $SiO_2$ )، دمای پیک (برای  $Al_2O_3$ )، دمای افست [۱۴] (برای ZnO)، نرخ انتقال حرارت و طول عمر در دمای بالای PCFها دارد.

PCFهای فوق‌العاده ظرفیت الکترونیسی شده بر اساس اسیدهای چرب زنجیره‌بلند و اوتکتیک آن‌ها به عنوان جزء LHS


با توجه به مزایای منحصربه‌فردی نظیر درجه حرارت ذوب مناسب، گرمای نهان بالای ذوب، در دسترس بودن، غیرسمی و غیرخورنده بودن، اسیدهای چرب زنجیره-بلند (به عنوان مثال SA، PA، MA، LA، CA) و اوتکتیک [۱۵] آن‌ها به طور گسترده‌ای مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان PCFهای جامد-مایع معمولی در زمینه‌های مختلف کاربرد دارند. چن و همکاران ابتدا مجموعه‌ای از PCFهای فوق‌العاده ظرفیت الکترونیسی شده PET/FA را به وسیله ترکیب محلول TFA/DCM با PET/FA در سال ۲۰۰۸ ساختند. نتایج نشان داد که متوسط ضخامت و ظرفیت ذخیره گرمای نهان PCFهای FA/PET با افزایش مقدار و زنجیره آلکیل FAها در PCFها افزایش می‌یابد



شکل ۴. تصاویر ISEM از PCFهای الکترونیسی شده (a) قبل و (b) بعد از شستشو؛ (c) تصویر TEM از PCFهای PEG/CA پس از شستشو.



شکل ۵. (a) منحنی‌های DSC و (b) مقادیر تئوری و تجربی آنتالپی ذوب PCFهای الکترونیسی شده با PEG/CAهای مختلف از PEG.



شکل ۶. (a) گرمای نهان و دمای انتقال فاز یودر LA و PCFهای الکترونیسی شده LA/PET با نسبت‌های چربی مختلف LA: (b) منحنی DSC و (c) مقادیر تئوری و تجربی آنتالپی‌های چهار نوع از PCFهای الکترونیسی شده (FA/PET 70/100).

و اثر عایق حرارتی بالاتری دارند. در محدوده مقیاس نانو، قطریالیف یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر خواص حرارتی PCFها است و باید برای دستیابی به بالاترین کارایی آنتالپی، کنترل و بهینه‌سازی شود.

علاوه بر CA، پلیمرهای دیگر نیز مانند نایلون ۶، ۶، PLA، PVDF، PA6، PVP و PAN نیز به عنوان ماتریس پشتیبان لیفی برای بسته‌بندی PEG انتخاب شدند.



گروه پارک مجموعه‌ای از حصیرهای بافته نشده کامپوزیتی PEG/PVDF را به وسیله الکترونیسی تک محوره و الکترونیسی هم‌محور تهیه کردند. PCهای هسته/پوسته PEG1k/PVDF می‌توانند با تنظیم نرخ تغذیه هسته و میزان تغذیه پوسته بافته شوند.

حصیرهای بافته نشده PEG1k/PVDF/SiO<sub>2</sub> به وسیله الکترونیسی تک محوره ساخته شدند و افزودن سیلیس فومی به نانوالیاف الکترونیسی شده PVDF/PEG باعث جلوگیری از نشت PEG مذاب در طول تغییر فاز جامد-مایع شد.


سپس مطالعه تطبیقی از PCFهای PEG/PVDF/SiO<sub>2</sub> به وسیله الکترونیسی تک محوره و PCFهای هسته/پوسته PEG/PVDF با استفاده از الکترونیسی هم‌محور انجام شد و نتایج نشان داد که نانوالیاف هسته/پوسته PEG/PVDF دارای مقاومت در برابر آب و پایداری حرارتی بهتر از نانوالیاف کامپوزیتی PEG/PVDF/SiO<sub>2</sub> بودند.

علاوه بر این، نانوالیاف کامپوزیتی PEG/PVDF هسته/پوسته با وزن مولکولی‌های مختلف PEG (PEG1000، PEG2000 و PEG4000) با سرعت مختلف تغذیه هسته در یک سرعت ثابت تغذیه پوسته ساخته شدند. نتایج نشان داد که ساختار هسته/پوسته و قطر الیاف PCFهای PHF/PVDF بستگی به سرعت تغذیه هسته و وزن مولکولی PEG دارد. با افزایش نرخ خوراک هسته و وزن مولکولی PEG، ساختار هسته/پوسته PCFهای PEF/PVDF پایدارتر می‌شود و قطر PCFها افزایش می‌یابد.  $\Delta H_m$  مربوط به PCFهای PEG/PVDF نیز با افزایش وزن مولکولی PEG افزایش یافته است. برای بهبود خواص حرارتی و خواص مکانیکی PCFهای فوق‌العاده ظرفیت

الکترونیسی شده، افزودن نانوذرات مختلف غیرآلی به محلول ریستدگی، موثرترین و رایج‌ترین روش است. به عنوان مثال، MWCNTها با نسبت‌های مختلف وزنی در محلول الکترونیسی PEG/PAN اضافه شد و اثر MWCNTها بر خواص حرارتی، فیزیکی و مکانیکی PCF حاوی PEG/PAN مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حضور MWCNTها به شدت میزان کریستالیزاسیون نانوالیاف را افزایش داده و همچنین بر اندازه متوسط کریستال و مقاومت مکانیکی نانوالیاف تأثیر گذاشته است. باباپور و همکاران PCFهای PEG1000/PA6/نانوذرات (ZnO، SiO<sub>2</sub>، Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>، Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) را گزارش کردند و ساختار، مورفولوژی و خصوصیات حرارتی PCFهای تهیه شده، مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قطر الیاف با افزایش هدایت الکتریکی محلول‌ها و بارگذاری نانوذرات کاهش می‌یابد، و حداقل قطر متوسط PCFها برای PEG/PA6/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (حاوی ۲/۵۸ درصد وزنی Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۵۹ نانومتر بود. افزودن نانوذرات



شکل ۷. SEM. نانوالیاف PA6 (a) نانوالیاف PA6 (b) CA-LA/PA6 (c) CA-PA/PA6 (d) CA-SA/PA6 (e) CA/PA6



شکل ۸. راهنمای سنتز و فرمول شیمیایی DADOE

حرارت ماتریس پشتیبان فیبری است. به عنوان مثال، غشاهای نانوالیاف کربن کربن دار شده از حصیرهای نانوالیاف الکتروریسی شده (PAN) و حصیرهای نانوالیاف SiO<sub>2</sub> (که به وسیله‌ی عملیات حرارتی حصیرهای نانوالیاف الکتروریسی شده SiO<sub>2</sub>-PVP به دست می‌آیند) تهیه و به عنوان مواد کپسول برای بارگذاری FAها استفاده شدند.

علاوه بر این، PCFهای بر پایه FAهای فوق‌العاده ظریف مشابه، مانند PCFهای LA/PS، CA-LA (CA-PA)/PET LA-MA/PMIA، LA-SA/PVA، به وسیله‌ی تحقیقات دیگر از طریق الکتروریسی هم-محور و تک محوره ساخته شدند.

(همان‌طور که در شکل ۶ نشان داده شده است)

سپس کای و همکارانش تلاش زیادی در مورد PCFهای فوق‌العاده ظریف الکتروریسی شده FA/پلیمر انجام دادند و PCFهای مختلف با FAها و اوتکتیک‌های مختلف را از طریق الکتروریسی تک محوره و شناسایی برای TES تهیه کردند PCFهای فوق‌العاده ظریف با دمای انتقال فاز و آنتالپی مختلف می‌توانند با تنظیم انواع و کسروزی FAها و اوتکتیک‌های دوتایی، سه تایی، چهارتایی و پنج تایی در دسترس باشند.

دو روش برای آماده‌سازی حصیرهای لیفی تغییر فازدهنده حاوی FAها و اوتکتیک‌ها مورد استفاده قرار گرفتند: الف) روش مخلوط-و-الکتروریسی، یعنی PCFهای فوق‌العاده ظریف، از محلول‌های مخلوط شده FA/پلیمر به طور هم محور الکتروریسی شده بودند؛ ب) روش الکتروریسی-و-جذب. به طور دقیق، پلیمر عاری از FAها یا غشاهای لیفی فوق‌العاده ظریف نانوذرات/پلیمر در ابتدا به وسیله‌ی الکتروریسی تک محوره تهیه شدند و سپس غشاهای لیفی داخل اوتکتیک‌های FA مذاب به طور کامل غوطه‌ور شدند تا زمانی که جذب کاملاً اشباع شود. غشاهای لیفی الکتروریسی شده مقدار زیادی اوتکتیک‌های FA را به علت تخلخل و مساحت سطح ویژه زیاد آنها، جذب کردند.

PCFهای مبتنی بر FAهای فوق‌العاده ظریف با مورفولوژی فیبری و قابلیت اطمینان حرارتی خوب را می‌توان با روش مخلوط-و-الکتروریسی به دست آورد، اما درصد بارگذاری FA در PCFها نسبتاً کم است (حداکثر درصد وزن FA در PCها ۸۰٪ وزن است) که منجر به چگالی کمتر گرمای نهان PCFها می‌شود. در مقابل، روش الکتروریسی-و-جذب می‌تواند حصیرهای فیبری تغییر فازدهنده را با بارگیری فوق‌العاده بالای FAها (بالاتر از ۸۰ درصد وزنی) فراهم کند، و حداکثر آنتالپی ذوب FAهای مبتنی بر PCFها تا ۱۶۶/۵ J/g است. به نظر می‌رسد اکثر FAها داخل فضاهای سه بعدی از حصیرهای فیبری با این روش توزیع شده‌اند (همان‌طور که در شکل ۷ نشان داده شده است)، بنابراین قابلیت اطمینان حرارتی و قابلیت استفاده مجدد PCFها رضایت‌بخش نیست.

نانوذرات معدنی مختلف (به عنوان مثال نانوذرات CNT، SiO<sub>2</sub>، Ag، EG) نیز به PCFهای الکتروریسی شده FA/PET اضافه شدند تا عملکرد (خاصیت بازدارندگی شعله، هدایت حرارتی و خاصیت مکانیکی) PCFها را بهبود دهند. اضافه کردن CNTها به PCFهای LA/PA6 می‌تواند پایداری حرارتی و هدایت حرارتی PCFها را افزایش دهد، همچنین می‌تواند خواص اشتعال‌پذیری PCFها را کاهش دهد.

در ضمن، CNTهای متخلخل می‌توانند بعنوان نوعی از مواد پشتیبان PCFها به وسیله‌ی نیروی موین [۱۷] و کشش سطحی عمل کنند. بعدها، EG به PCFهای PA6/اوتکتیک FA الکتروریسی شده به عنوان ترقی دهندگان نفوذ/انتقال حرارت، بر اساس توابعی نظیر CNTها معرفی شد و تأثیرات EG بر روی مورفولوژی الیاف و خصوصیات PCFها مورد بررسی قرار گرفت. اضافه کردن EG مقادیر  $\Delta H_m$  و  $\Delta H_c$  را برای PCFها افزایش داد که ممکن است به ظرفیت جذب افزایش یافته PCFها به محض افزودن EG نسبت داده شود. یکی دیگر از روش‌های ارتقاء خواص حرارتی PCFها، بهبود خواص انتقال



غیر از هیدروکربن های زنجیره بلند (و واکس های پارافین)، PEG و FA های زنجیره بلند (و اوتکتیک های آنها)، سایر PCM های جامد-مایع تجاری و سنتز شده نیز به عنوان جزء LHS برای PCF های الکترونیسی شده استفاده می شود. چن و همکاران PCF های فوق العاده ظرفیت SS/PET با نسبت جرمی مختلف SS/PET (۵۰/۱۰۰-۱۰/۱۰۰) به وسیله الکترونیسی تهیه کردند و آنتالپی ذوب آن ها به تدریج از ۱۴/۲۵ J/g به ۵۳/۷۷ J/g با افزایش نسبت جرمی SS/PET افزایش یافت. کی و همکاران نانوالیاف تغییر فاز دهنده الکترونیسی شده بر اساس کامپوزیت GMS/PET و کامپوزیت MES/PAN/GO را ساختند. زدر اووا و همکاران مخلوطی از روغن های گیاهی را به عنوان PCM انتخاب کرده و آن را با نانوالیاف الکترونیسی شده PVA با استفاده از تکنیک الکترونیسی امولسیون ترکیب کردند. اثرات مقدار PCM و PVA در امولسیون ها بر روی مورفولوژی، خصوصیات گرما و پایداری تغییر فاز PCF ها مورد بررسی قرار گرفت. یافت شد که بارگذاری PCM در PCF ها به افزایش قطر لیاف، سطوح منقاری شده [۱۸] لیاف و آنتالپی های حرارت بالاتری منجر شد.

برخی از PCM های جامد-مایع سنتز شده نیز در PCF های الکترونیسی شده فوق العاده ظرفیت استفاده شده اند که دسته بندی ها PCM ها را غنی می کنند. یک سری از DADOE ها (شکل ۸) به عنوان PCM های جامد-مایع جدید سنتز شدند و سپس PCF های فوق العاده ظرفیت DADOE/PET با مقادیر مختلف DADOE از طریق الکترونیسی ساخته شدند.

### چالش ها و فرصت های آینده PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده

از وقتی که PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده در سال ۲۰۰۶ به وسیله ی گروه شیا گزارش شد، دانشمندان بیشتری به طور فعال در این زمینه کار کرده اند. بدون شک PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده، موادی نویدبخش با ویژگی های مفید بسیاری برای کاربردهای ذخیره گرمای نهان و کاربردهای مدیریت گرما هستند. گزارش های منابع علمی در حال حاضر به طور عمده روی فرایند تهیه و مورفولوژی پایه/شناسایی حرارتی تمرکز دارند. این حال، پذیرش PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده در برنامه های مهندسی خاص نیاز به عملکرد بهتر حرارتی و شناسایی دقیق تر دارد تا به طور کامل توانایی ها و محدودیت های آن ها درک شود. چالش ها و فرصت های مرتبط با مصرف PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده برای TES و سایر برنامه های کاربردی در بخش های زیر مورد بحث قرار می گیرد.

### چگالی LHS

چگالی LHS همیشه شاخص کلیدی همه PCM ها برای TES است. همانند بسیاری از PCM های شکل-پایدار، ماتریس کپسوله کننده (یعنی پلیمر) در PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده نه تنها از فرآیند LHS خارج


می شود، بلکه حرکت آزاد PCM ها (جامد-مایع) را محدود می کند و ایجاد فرایند کریستالیزاسیون PCM ها را متوقف می کند. در نتیجه، چگالی LHS برای PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده به طور کلی در مقایسه با PCM جامد-مایع در توده، کمتر است. از داده های ویژگی حرارتی در آثار گزارش شده، ماکزیمم آنتالپی ذوب PCF های فوق العاده ظرفیت آماده شده با روش مخلوط-و-الکترونیسی ۱۴۴/۸ J/g است که به وضوح پایین تر از PCM مشابه است. بنابراین، به حداکثر رساندن چگالی LHS مربوط به PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده بدون ضعیف کردن اعتبار حرارتی آن ها تمرکز تحقیقات PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده است.

علاوه بر این، کشف شرایط استاندارد آزمایش چگالی LHS نمونه فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده در مناطق و محیط های مختلف برای کاربردهای عملی نیز مهم است. تاکنون در گزارش ها، اندازه گیری DSC اصلی ترین و حتی تنها تکنیک برای ارزیابی چگالی LHS مربوط به PCF ها است، اما داده های ویژگی حرارتی از DSC به میزان زیادی بستگی به شرایط اندازه گیری (به خصوص سرعت اسکن سرمایش/گرمایش) دارد. همان طور که می دانیم، سرعت بالای روبش کردن گرمایش/سرمایش به طور کلی باعث افزایش آنتالپی نمونه ها می شود.

### هدایت حرارتی

مشابه PCM های جامد-مایع سنتزی آلی، PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده، به خصوص آنهایی که مبتنی بر ماتریس پلیمری لیفی هستند نیز هدایت حرارتی نسبی کمتری دارند. از دیدگاه مدیریت حرارتی، هدایت حرارتی PCF های فوق العاده ظرفیت نقش مهمی در TES دارند زیرا تا حد زیادی بر انتقال حرارت (شارژ و تخلیه) تأثیر می گذارد. با این حال، مراجع گزارش شده، بر روی آنتالپی انتقال فاز و دمای انتقال فاز بسیار زیاد تأکید کرده اند، متقابلاً، هدایت حرارتی PCF های فوق العاده ظرفیت بسیار کمتر توجه شده است. دو روش برای افزایش هدایت حرارتی در PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده استفاده شد: (الف) افزودن نانوذرات با هدایت گرمایی بالا (به عنوان مثال، CNT، EG، SiO<sub>2</sub>، GO، نانوذرات فلزی و اکسید فلزی به محلول ترکیبی PCM/پلیمر؛ (ب) تهیه ماتریس های لیفی معدنی از حصیرهای الکترونیسی شده (به عنوان مثال ماتریس لیفی مبتنی بر کربن تکلیس شده از حصیرهای الکترونیسی شده PAN، ماتریس لیفی SiO<sub>2</sub> تکلیس شده از حصیرهای الکترونیسی شده PVP/SiO<sub>2</sub>، برای بارگیری PCM ها).

اضافه کردن نانوذرات به محلول ترکیبی PCM/پلیمر یک کار نسبتاً آسان است، اما چگونگی غلبه بر تجمع نانوذرات در محلول آماده شده الکترونیسی باید مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی، وارد کردن نانوذرات باید به خوبی از الزامات رسانایی حرارتی PCF ها برخوردار باشد و در عین حال باعث کاهش قابل توجهی در چگالی ذخیره سازی حرارت PCF ها شود که می تواند به وسیله ی داده های ویژگی حرارتی و هدایت گرمایی اندازه گیری شده PCF های تهیه شده تعیین شود. با این حال، چنانکه ما می دانیم، شناسایی کمی هدایت حرارتی PCF های فوق العاده ظرفیت الکترونیسی شده تنها به وسیله ی باباپور و همکاران




## فرصت‌ها

برای PCF‌های فوق‌العاده ظرفیت الکتروروسی شده، اگر چه چالش‌های ذکر شده وجود دارد، هنوز هم انتظار می‌رود که تحقیق در کاربردهای PCF‌ها در آینده‌ای نزدیک اجرایی‌تر شود.

### پوشش‌های تعدیل‌کننده حرارتی [۱۹] و پارچه‌های هوشمند

PCF‌های سنتی در دهه‌های گذشته به طور گسترده‌ای در ساخت روکش بیرونی و لباس فضایی به‌وسیله‌ی شرکت فناوری‌های Outlast استفاده شده است. PCF‌های فوق‌العاده ظرفیت الکتروروسی شده شباهت زیادی به PCF




شکل ۹. هدایت حرارتی PEG/PA6 نانوذرات در مقابل درصد وزنی نانوذرات

گزارش شده است (همان‌طور که در شکل ۹ نشان داده شده است). نتایج نشان داد که نوع و کسر وزنی نانوذرات نقش مهمی در بهبود هدایت حرارتی مؤثر PCF‌های فوق‌العاده ظرفیت دارند و افزایش نسبی در هدایت حرارتی PCF‌های فوق‌العاده ظرفیت به نظر می‌رسد با کسر وزنی نانوذرات غیرخطی شود. در آینده، اندازه‌گیری کمی بیشتری به جای مطالعه کیفی هدایت حرارتی PCF‌های فوق‌العاده ظرفیت باید انجام شود. در مقایسه با روش اول برای افزایش هدایت حرارتی PCF‌های فوق‌العاده ظرفیت الکتروروسی شده، دومین روش دارای مزایای سرعت انتقال حرارت بالاتر، بارگذاری PCM بیشتر، عدم تجمع و عدم اتلاف آنتالپی است. با این حال، تکلیس با درجه حرارت بالای حصیرهای لیفی الکتروروسی شده یک فرایند پرانرژی است و هزینه‌های ساخت PCF‌های فوق‌العاده ظرفیت را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، شکل غشاهای لیفی به سختی بعد از تکلیس حفظ می‌شود، که کاربردهای گسترده را محدود می‌کند.


## استحکام مکانیکی

بر خلاف PCM‌های شکل پایدار غیرلیفی، PCF‌های فوق‌العاده ظرفیت الکتروروسی شده دارای مزیت منحصر به فردی از شکل لیفی با قطر فوق‌العاده ظرفیت و سطح ویژه فوق‌العاده بالا هستند، که برخی از کاربردهای خاص مهندسی را به عنوان پارچه‌ها و لباس‌های هوشمند تسهیل می‌کند. بنابراین، حفظ مورفولوژی لیفی PCF‌های فوق‌العاده ظرفیت الکتروروسی شده در کاربردهای مهندسی درازمدت ضروری است. با این حال، مراجع حاضر اطلاعات کافی در مورد خواص مکانیکی و پایداری شکل لیفی درازمدت در دماهای مختلف تأمین نمی‌کنند. در مقایسه با PCF‌های سنتی تهیه شده به‌وسیله‌ی ریسندگی مذاب/مرطوب، PCF‌های فوق‌العاده ظرفیت الکتروروسی شده استحکام مکانیکی ضعیفتری را نشان می‌دهند. علاوه بر این، خواص مکانیکی PCF‌های فوق‌العاده ظرفیت الکتروروسی شده با افزایش کسر وزنی PCM در PCF‌ها (همان‌طور که شکل ۱۰ نشان می‌دهد) کاهش می‌یابد.


بعضی از پرکننده‌های تقویت‌کننده (به عنوان مثال CNT‌ها) به PCF‌های PCM/پلیمر اضافه شدند تا خصوصیات مکانیکی PCF‌ها را افزایش دهند. برای برآورده ساختن نیازهای کاربردهای خاص مهندسی، روش‌های جدید دیگر برای بهبود ویژگی‌های مکانیکی و پایداری شکل لیفی PCF‌های الکتروروسی شده باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.



شکل ۱۰. خواص کششی PCF‌های الکتروروسی شده PEG/CA با مقادیر مختلف PEG: (a) منحنی‌های تنش- کرنش معمولی از الیاف الکتروروسی شده؛ (b) استحکام نهایی و کرنش نهایی الیاف در مقابل مقدار PEG. درج تصویر SEM در شکل (a) نمونه‌هایی از الیاف الکتروروسی شده است که با چرخش درام برای آزمون کشش جمع شده‌اند.



شکل ۱۱. نمایش ظرفیت عایق حرارتی از نانوالیاف اکسیدانکانتانکانت@PVP-TiO<sub>2</sub> جایی که ۱ ساعتی مگرکعب از آب در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد، در محیطی ۴ درجه سانتی‌گرادی در فریزرهای شیشه‌ای پوشانده شده با ژاکت‌های عایق بندی خنک می‌شود. نمونه A هیچ عایق‌کاری نداشت، نمونه B با ژاکت نانوفیبری PCM به‌طور نصفه پوشیده شده بود و نمونه C به‌طور کامل به‌وسیله ژاکت نانوفیبری PCM پوشیده شده بود. نمونه D به‌وسیله یک پوشش از پشم شیشه معمولی پوشیده شده است.



شکل ۱۲. نتایج یک آزمایش از سیکل برگشت‌پذیر ترموکرومیک با فیلم‌های نانوفیبری CBT-PMMA. در هر چرخه، انتشار فلورسانس نمونه‌ها در طول موج ۵۰۳ نانومتر در دمای ۱۰ و ۵۰ درجه سانتی‌گراد بررسی شد.





گسترش کاربردهای آن‌ها یک تحقیق جالب و امیدبخش است. و می‌تواند TES را با سایر ویژگی‌های کاربردی مفید مانند ویژگی‌های پاسخدهی تصویری، گرمایی، الکتریکی و یا مغناطیسی توأم کند تا بتواند مواد نوین هوشمند چندگانه- پاسخده نوآورانه را توسعه دهد. شی و همکاران در ابتدا نانوالیاف تغییر فاز دهنده لومینسنت را بر اساس Eu-PEG/PVP به‌وسیله‌ی الکتروریسی تهیه کردند. ماده لومینسنت تغییر فازدهنده Eu-PEG با هماهنگ‌سازی (کتوردیناسیون) یون‌های خاکی کمیاب Eu+3 با گروه‌های کربوکسیلات PEG اصلاح شده به‌وسیله‌ی دو گروه ترفتالانیک اسید به دست آمد. مواد PVP/Eu-PEG هر دو ویژگی تغییر فاز خوب و خواص عالی لومینسنت را مطابق منحنی DSC و طیف فلورسنت دارند.

چنین مواد فیبری چندمنظوره تطابق‌پذیر می‌توانند خواص انتقال گرما و ذخیره گرمایی شان را در پاسخ به محرک‌های مختلف خارجی، خود-تعدیل نمایند که در طیف گسترده‌ای از زمینه‌ها، مانند ساختمان‌های صرفه‌جو در انرژی، هوا فضا، نظامی، منسوجات، حفاظت حرارتی دستگاه‌های الکتریکی، استفاده از انرژی خورشیدی، سیستم رهایش دارو و غیره می‌توانند به کار روند.

#### نتیجه‌گیری

این مقاله PCF‌های فوق‌العاده ظریف الکتروریسی شده را برای برنامه‌های کاربردی TES و کنترل دما، با تمرکز بر مورفولوژی و خصوصیات حرارتی (نظیر آنتالپی انتقال فاز و دمای انتقال فاز) PCF‌های فوق‌العاده ظریف حاوی اجزا مختلف ذخیره گرمایی نهان (PCM) که در مراجع از سال ۲۰۰۶ به چاپ رسیده است، مورد بررسی قرار داد.

روش‌های الکتروریسی برای به دست آوردن PCF‌های فوق‌العاده ظریف به طور خلاصه معرفی شدند. ارتباط بین مورفولوژی لیاف، ترکیب درصد و خواص حرارتی PCF‌های فوق‌العاده ظریف، خلاصه و منتقدانه مرور شدند، که راهنما برای ساخت PCF‌های فوق‌العاده ظریف با خواص حرارتی مناسب را ارائه می‌دهد. چالش‌های کاربرد عملی PCF‌های فوق‌العاده ظریف برای TES و مدیریت حرارت نیز مورد بحث قرار گرفت.

برای ارتقاء خواص ترموفیزیکی مختلف (به عنوان مثال، چگالی LHS، هدایت حرارتی، استحکام مکانیکی و غیره PCF‌های فوق‌العاده ظریف برای کمک به خواص تجاری شان، تلاش بیشتری نیاز است. PCF‌های فوق‌العاده ظریف الکتروریسی شده همچنین فرصت‌های منحصربه‌فردی برای ایجاد مواد فیبری چند منظوره نوآورانه‌ای که ترکیبی از TES با سایر ویژگی‌های کاربردی مفید هستند، ارائه می‌دهند.

منبع: سایت ستاد نانو

#### پی‌نوشت

- ۱- استادیار گروه مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم
- ۲- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم

های سنتی نشان می‌دهند، بنابراین انتظار می‌رود که آن‌ها به عنوان پوشش یا بسته‌بندی کالاهای حساس به دما در تجهیزات تبرید و مواد غذایی هوشمند یا بسته‌های پزشکی/دارویی استفاده شوند. به عنوان مثال، در مطالعه مک کان و همکاران، قابلیت این PCF‌ها برای تثبیت (تنظیم) درجه حرارت نشان داده شد (شکل ۱۱). در آزمایش، یک بطری کوچک شیشه‌ای بوروسیلیکات با یک ژاکت عایق متفاوت دیگر پوشیده شد، و با ۱ سانتی مترمکعب آب ۶۰ درجه سانتیگراد پر شد، سپس اجازه داده شد تا در یک محیط ۴ درجه سانتیگراد خنک شود. نتیجه نشان داد که لیاف فایبر گلاس همانند PCF‌ها در عایق‌سازی بطری شیشه‌ای مؤثر بوده اند، اگرچه ژاکت از نوع لیاف فایبرگلاس تقریباً ۴ برابر ضخیم‌تر نسبت به نوع PCF بود. مهم‌تر از همه، ژاکت مبتنی بر PCF‌ها، باعث شد تا درجه حرارت (نزدیک به نقطه ذوب اکتادکان) در بطری شیشه‌ای برای مدت زمان زیادی ثابت باشد. در مقابل، درجه حرارت به طور مداوم برای تمام انواع دیگر ژاکت‌های عایق با زمان کاهش یافت. آزمایش مشابه نیز به‌وسیله‌ی چن و همکاران انجام شد، که قابلیت تعدیل حرارتی و پایداری حرارتی PCF‌های الکتروریسی شده PEG/CA پس از طی چرخه‌های سرمایش-گرمایش اثبات گردید.

#### کاربردهای ترموکرومیک

آلی و همکاران PCF‌های الکتروریسی شده ترموکرومیک را با استفاده از یک پوسته PMMA شفاف و یک هسته PCTM CVL/پیسفنول A-۱/ترتادکانول (CBT) از طریق الکتروریسی هم محور مذاب-محلول بررسی کردند. این سیستم دارای خواص پایدار ترموکرومیک است (شکل ۱۲) ، و درجه حرارت ترموکرومیک را می‌توان با تغییرات در الکل چرب تنظیم کرد. سیستم مخلوط CBT دارای فرآیند جذب و آزادسازی آشکاری در نقطه ذوب ۳۷-۳۹ درجه سانتیگراد است و در دمای تغییر فاز، یک تغییر فلورسنت وجود دارد. بنابراین، کپسوله کردن CBT برای کاربردهای PCTM در مواد حرارتی بدن-دما و سنسورهای پاسخده به حرارت امیدوارکننده است. با استفاده از پوسته PMMA با خواص عبور نوری خوب، این لیاف انتظار می‌رود که دارای مدیریت انرژی حرارتی بدن-دما، ترموکرومیسم [۲۲] و خواص فلورسانس باشند. این کار بینش جدیدی را برای تهیه سنسورهای دما با سیگنال‌های خوب فلورسانس و مواد گرمابخش بدن-دما با جذب، نگهداری و آزادسازی هوشمند انرژی حرارتی فراهم کرد. در حالی که بسیاری از PCM‌های جامد-مایع (به ویژه اوتکتیک‌های FA) نیز تحت تغییرات فیزیکی در دمای بدن قرار می‌گیرند، PCF‌های الکتروریسی شده جدید ترموکرومیک می‌توانند با استفاده از PCM‌های مختلف طراحی شوند. برای ارزیابی پایداری شکل لیفی دراز-مدت، قابلیت استفاده مجدد و خواص مکانیکی چنین PCF‌های ترموکرومیک در کاربردها، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

PCF‌های فوق‌العاده ظریف الکتروریسی شده چند منظوره توسعه PCF‌های فوق‌العاده ظریف چند منظوره الکتروریسی شده جدید و