



افزایش قابلیت تصفیه فیلترهای هوای ملت بلون از طریق افزودن دی اکسید تیتانیوم

مترجم: دکتر مزده قهرمانی هنرور*

مقدمه

و همکاری‌های در یافتند که TiO_2 ظرفیت ذخیره سازی شارژ عالی و پتانسیل زیادی به عنوان یک ابرخازن دارد. Viraneva و همکاری‌های با توجه به تحقیقات قبلی انجام شده TiO_2 را در تولید فیلم‌های کامپوزیت به پلی پروپیلن (PP) اضافه کردند و مشخص شد که با افزایش نسبت TiO_2 ، پتانسیل سطح در زمان کوتاهی کاهش می‌یابد که این ممکن است به این واقعیت نسبت داده شود که نسبت TiO_2 بالاتر تأثیر مثبتی بر رسانایی دارد. یافته‌های مشابه در این مطالعه توسط Zha و همکاری‌های مشخص نموده است که نسبت TiO_2 بیش از ۵ درصد وزنی منجر به بهبود قابل توجهی در هدایت می‌شود. از آنجا که یکی از ویژگی‌های فوتوکاتالیز تصفیه هوا است، در مطالعات قبلی انجام شده در مورد مواد فیلتر هوا، اغلب TiO_2 مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال لی و همکاری‌های در تحقیقات خود بیان نموده‌اند که تجزیه بنزن و تولوئن با استفاده از این ویژگی خاص TiO_2 تقویت می‌شود. از آنجا که اکثر مطالعات بر روی ویژگی تصفیه فوتوکاتالیز TiO_2 در کاربرد فیلتراسیون هوا انجام شده است، این مطالعه به بررسی بر روی تأثیر استفاده از ذرات TiO_2 در تولید لایه‌های ملت بلون (تهیه شده از الیاف PP) جهت استفاده در فیلتراسیون هوا پرداخته است. در این مطالعه پس از فرایند تولید، مورفولوژی سطح، پتانسیل سطح و فیلتراسیون الکتریسیته ساکن منسوجات ملت بلون با حضور TiO_2 مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تهیه و تولید نمونه‌ها:

مواد مورد استفاده:

گرانول PP از شرکت کره‌ای (Metocene MF650Y, Polymirae) با سرعت جریان ذوب ۱۸۰۰ گرم در ۱۰ دقیقه تهیه شده (Co., Ltd

همراه با پیشرفت جوامع و افزایش جمعیت در کلان شهرها و افزایش حجم ترافیک، اثرات منفی بسیاری مانند آلودگی هوا، صدا و آب به مراتب بیشتر از گذشته آزردهنده و گاهی معضل بزرگ این نوع شهرها شده است. به طور خاص، آلودگی هوا به سلامتی انسان آسیب می‌رساند و باعث می‌شود بسیاری از مردم از آلرژی یا بیماری‌های تنفسی رنج ببرند. این امر علاقه محققان به فیلتر کردن آلاینده‌های هوا را افزایش داده است. جهت حل این مشکل تحقیقات و اقدامات فراوانی انجام شده که مهمترین آنها تلاش در جهت فیلتر نمودن آلاینده‌های معلق در هوا می‌باشد. در بین لایه‌های فیلتر بکار رفته، منسوج تهیه شده از تکنولوژی ملت بلون، بیشترین توجه را - به دلیل بازدهی بالا در تصفیه آلاینده‌ها و نیز افت فشار بسیار پایین - به خود جلب نموده است. از منسوجات ملت بلون تهیه شده از مواد پلیمری به طور گسترده در زمینه فیلتراسیون هوا استفاده می‌شود و موثرترین پلیمر بکار رفته (پلی تترا فلورو اتیلن) (PTFE) می‌باشد. با این حال، PTFE هزینه بالایی دارد و با توجه به مشکلات تولید اغلب از پلیمر جایگزین که همان پلی پروپیلن (PP) می‌باشد به عنوان ماده اصلی در تولید محصولات فیلتراسیون هوا استفاده می‌شود. برای تقویت اثر الکترونی می‌توان از روش افزودن مواد تقویت کننده دی الکتریک ثابت به فیلترها استفاده کرد، در نتیجه شارژ بیشتری را ذخیره کرده و سبب می‌شود ولتاژ سطح بالاتری بدست آید. مواد تقویت کننده عبارتند از لیتیم نیوبات، دی اکسید سیلیسیم، پلاکت گرافیت در مقیاس نانو و تیتانات باریم. دی اکسید تیتانیوم (TiO_2) یکی از موادی است که معمولاً به دلیل بالا بودن ثابت دی الکتریک در رنگ‌ها و مواد آرایشی استفاده می‌شود. از TiO_2 همچنین در نیمه هادی‌ها و سلول‌های خورشیدی نیز استفاده می‌شود. تیاگی



جدول ۱- خواص ذاتی نمونه های تهیه شده با پارامترهای مختلف

TiO ₂ Ratio (wt%)	Electric Field Intensity (kV/cm)	Basis Weight (g/m ²)	Thickness (mm)	Fiber Diameter (μm)	Air Permeability (cm ³ /s/cm ²)
1	1.5	68.3 ± 4.8	0.63 ± 0.04	5.73 ± 2.97	64.43 ± 3.52
	2	76.5 ± 6.4	0.65 ± 0.09	6.18 ± 3.13	60.81 ± 4.59
	2.5	69.4 ± 3.4	0.64 ± 0.09	5.91 ± 3.67	63.64 ± 8.07
2	1.5	75.1 ± 4.5	0.65 ± 0.05	6.47 ± 3.25	61.67 ± 4.09
	2	73.3 ± 6.8	0.64 ± 0.04	6.33 ± 1.98	67.16 ± 5.24
	2.5	67.0 ± 8.9	0.62 ± 0.04	6.76 ± 3.91	66.87 ± 5.12
3	1.5	63.5 ± 11.3	0.68 ± 0.07	6.02 ± 3.28	61.06 ± 4.23
	2	70.0 ± 8.6	0.61 ± 0.06	5.97 ± 3.77	64.50 ± 4.84
	2.5	66.5 ± 8.2	0.65 ± 0.05	6.73 ± 4.12	67.31 ± 3.9
4	1.5	73.5 ± 5.8	0.64 ± 0.02	5.39 ± 2.49	62.00 ± 4.17
	2	71.6 ± 4.4	0.62 ± 0.04	6.74 ± 3.74	59.3 ± 5.72
	2.5	78.8 ± 7.1	0.68 ± 0.06	6.47 ± 3.81	68.65 ± 8.36

*All of the samples are charged for 1 min at a distance of 10 cm, an ambient temperature of 25 °C, and a humidity of 40%. As an electric field intensity of 3 kV/cm generates arc, the maximum electric field intensity used in this study is 2.5 kV/cm.

Tianjin) PP / TiO₂ تهیه شده و سپس از دستگاه ملت بلون ساخت چین (Shengruiyuan Machinery Technology) و نیز دستگاه شارژ الکتریکی (روش کرونا) تهیه شده از کشور تایوان برای تولید منسوج استفاده می شود. در جدول ۱ ویژگی های مختلف منسوجات ملت بلون تهیه شده از روش فوق مشخص شده است. همچنین شکل ۱ نشان می دهد که مقدار TiO₂ بکار رفته ارتباطی به قطر الیاف تولید شده ندارد ولی به جهت مطالعه اثر مقدار TiO₂ بر روی بازدهی نهایی فیلتراسیون، سعی شده ت که تنظیمات دستگاه ها بر اساس تولید الیاف با قطر یکنواخت صورت گیرد.

آزمون های انجام شده:

ولتاژ سطح:

از یک دستگاه استاتیک (مدل US .TAKK Industries Inc 5740) برای اندازه گیری ولتاژ سطح با فاصله ۱۰ سانتیمتر استفاده شده است و نتایج آزمون در ادامه گزارش شده است.

مقاومت سطح:

برای اندازه گیری مقاومت سطح از دستگاه OHM-STAT RT-1000, stat-) (ic solutions Inc.US) با ولتاژ ۱۰۰ استفاده شده است.

راندمان فیلتراسیون و افت فشار:


جهت بررسی پراکندگی و ابعاد ذرات از دستگاه الکتریکی کم فشار (EL-PITM، دکاتی، فنلاند) با جریان گاز ۸۵۴ لیتر در دقیقه و غلظت ذرات ۲۰۰ میلی گرم در متر مکعب (NaCl) استفاده شده است. همچنین غلظت ذرات قبل و بعد از فرآیند فیلتراسیون برای محاسبه بازده فیلتراسیون بدست آمده است.

علاوه بر این، برای اندازه گیری اختلاف فشار در فرآیند فیلتراسیون، با استفاده از معادله زیر، از یک میکرومانومتر (Models PVM 610, Airflow Mea-


است. پودر TiO₂ با خلوص ۹۸٪ و قطر ذرات ۰/۲۳ میکرومتر (دامنه قطر ذرات بین ۰/۱ تا ۰/۶ میکرومتر گزارش شده است) از یک شرکت تایوانی (R-103, E Chang Trading Co., Ltd.) تهیه شده است. NaCl با خلوص ۹۹٫۸٪ از شرکت ژاپنی (Shimakyu's Pure Chemicals Co., Ltd.) تهیه شده است.

روش تهیه منسوجات ملت بلون:

ابتدا پودر PP و TiO₂ (۱، ۲، ۳ یا ۴ درصد وزنی) به صورت گرانول ترکیبی



شکل ۱. تصاویر SEM از منسوجات ملت بلون با افزودن TiO₂ به میزان (a) یک درصد وزنی، (b) دو درصد وزنی، (c) سه درصد وزنی و (d) چهار درصد وزنی



شکل ۲- شماتیک اندازه‌گیری بازدهی فیلتراسیون و افت فشار

(surements Ltd., UK) استفاده شده است:

در معادله (۲):
 X_c میزان تبلور، ΔH_m آنتالپی آشکار تبلور ΔH_m^0 آنتالپی تبلور زمانیکه PP دارای تبلور 100% است

$$FE = \frac{C_0 - C_i}{C_0} \times 100 \% \quad (1)$$

در معادله (۱):

بحث و نتایج:

ولتاژ سطح:

هدف از افزودن TiO_2 تقویت پتانسیل سطح منسوجات ملت بلون می باشد. شکل ۳ نشان می دهد که منسوجات زمانی که شدت میدان الکتریکی ۱,۵ (شکل a۳) و ۲,۰ کیلو ولت بر سانتی متر (شکل b۳) باشد دارای ولتاژ سطح پایینی هستند زیرا شدت میدان الکتریکی قادر به تأمین انرژی کافی نمی باشد. هنگامی که شدت میدان الکتریکی ۲/۵ کیلو ولت بر سانتی متر باشد، افزایش قابل توجهی در ولتاژ سطح وجود دارد (شکل c۳).

همانطور که در شکل ۳ مشاهده می شود، افزایش نسبت TiO_2 ولتاژ سطح را بهبود می بخشد به ویژه با افزودن ۳ درصد وزنی TiO_2 حداکثر ولتاژ سطح

جدول ۲: خصوصیات حرارتی و تبلور نمونه ها با تغییر در مقدار وزنی TiO_2 (۱ و ۲ و ۳ و ۴ درصد وزنی)


TiO_2 Ratio (wt%)	T_c (°C)	T_m (°C)	Crystallinity (%)
Pure PP	121.0	146.6	6.9
1	120.0	159.6	15.3
2	122.2	149.9	15.1
3	118.3	147.7	22.3
4	118.2	144.5	16.2

FE: بازدهی فیلتراسیون، C_0 : تراکم ذرات قبل از فیلتراسیون، C_i : تراکم ذرات بعد از فیلتراسیون
 در شکل ۲ نحوه اندازه‌گیری بازدهی فیلتراسیون و افت فشار توسط دستگاه نشان داده شده است.


کالریمتری اسکن دیفرانسیل (DSC):

یک روش تحلیل حرارتی است که در آن تفاوت در مقدار گرمای موردنیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع به عنوان تابعی از دما اندازه‌گیری می شود. برای اندازه‌گیری آنتالپی آشکار تبلور، از یک کالری‌متر اصلی (DSC Q200, TA Instruments., USA) استفاده شده است. میزان گرمایش و سرمایش ۱۰ درجه سانتیگراد در دقیقه بوده و تبلور با استفاده از معادله زیر محاسبه می شود:


$$X_c(\%) = \frac{\Delta H_m}{\Delta H_m^0} \times 100\% \quad (2)$$



(a)



(b)



(c)

شکل ۳: ولتاژ سطحی منسوجات ملت بلون با افزودن مقادیر وزنی TiO_2 (۱، ۲، ۳، و ۴ درصد وزنی) و شدت میدان الکتریکی (a) ۱/۵، (b) ۲/۰ و (c) ۲/۵ kv

تجمع ذرات در ۴ درصد وزنی و خارج شدن آنها از حالت نانو و کاهش سطح ذرات، سطح مورد نظر جهت ذخیره بار تامین نشده و سبب کاهش ولتاژ سطح در این درصد وزنی می گردد.

تغییر در تبلور آنتالپی آشکار تبلور را تغییر می دهد که متعاقباً دمای T_m و T_c را تغییر می دهد. پایداری بارهای الکترواستاتیک در منسوجات ملت بلون مربوط به پتانسیل سطح است که می تواند از طریق معادله زیر محاسبه شود:


جدول ۳- مقاومت سطحی لایه‌های ملت بلون با نسبت‌های وزنی مختلف از TiO_2

TiO_2 Ratio (wt%)	Surface Resistivity (Ω/SQ)
Pure PP	$2.71 \times 10^{11} \pm 4.96 \times 10^{10}$
1	$1.79 \times 10^{11} \pm 7.12 \times 10^9$
2	$1.63 \times 10^{11} \pm 5.62 \times 10^9$
3	$1.43 \times 10^{11} \pm 1.50 \times 10^{10}$
4	$9.15 \times 10^{10} \pm 1.24 \times 10^{10}$


ایجاد می شود. با افزایش بیشتر مقدار TiO_2 (۴ درصد وزنی) به دلیل پدیده تجمع ذرات TiO_2 و کاهش انرژی سطحی، بر ولتاژ سطح تأثیر منفی می گذارد.

جدول ۲ نشان می دهد که تبلور با افزایش TiO_2 از ۱ به ۳ درصد وزنی افزایش می یابد، اما تبلور با ۴ درصد وزنی TiO_2 کاهش یافته و مقدار آن مشابه با حالت ۲ درصد وزنی TiO_2 می شود. کاهش تبلور ممکن است به دلیل تجمع نانو ذرات TiO_2 (به دلیل انرژی سطحی بالای ذرات و تمایل به ایجاد تجمع ذرات که سبب خارج شدن ابعاد ذرات از فرمت نانو می گردد) باشد. علاوه بر این، ولتاژ سطح نیز به تبلور بستگی دارد. تعامل بین منطق بلوری و آمورف منجر به ایجاد تله‌هایی برای ذخیره بار شود. تبلور پایین تر، مناطق مناسب جهت ذخیره بار را کاهش می دهد که در نهایت منجر به کاهش ولتاژ سطح می گردد.


در شکل ۳، منسوجات ملت بلون تهیه شده از ۱ تا ۴ درصد وزنی TiO_2 از نظر روند و مقدار، ولتاژهای سطح قابل مقایسه ای را نشان می دهند. بارهای الکتریکی TiO_2 عمدتاً بر روی ذرات آن ذخیره می شود و در نتیجه به دلیل



(a)




(b)



(c)

شکل ۴: پتانسیل سطح منسوجات ملت بلون با نسبت وزنی TiO_2 (۱، ۲، ۳ و ۴ درصد وزنی) و شدت میدان الکتریکی (a) ۱/۵، (b) ۲/۰ و (c) ۲/۵ کیلوولت /سانتی متر.



شکل ۵: بازدهی فیلتراسیون منسوجات ملت بلون با نسبت وزنی های مختلف TiO_2 (۱، ۲، ۳، ۴ درصد وزنی) و شدت میدان الکتریکی (a) ۱/۵، (b) ۲/۰، (c) and (d) ۲/۵ kV/cm. بازدهی فیلتراسیون منسوجات ملت بلون تهیه شده از الیاف پلی پروپیلن خالص غیر الکتریک معادل ۶۷، ۷۲، ۷۴، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰٪ می باشد


$$\text{Surface Potential} = \frac{V}{V_0} \quad (3)$$

در معادله ۳:


V : ولتاژ سطحی است که با گذشت زمان تغییر می کند

V_0 : ولتاژ اولیه سطح می باشد


همانطور که در شکل ۴ مشاهده می شود ولتاژ اولیه سطح در ۱/۵ و ۲/۰ کیلو ولت بر سانتی متر نسبتاً پایین تر به نظر می رسد و به نوبه خود ولتاژ سطحی بالاتری را نسبت به ولتاژ اولیه ۲/۵ کیلو ولت بر سانتی متر ایجاد می نماید و به طور خاص، در ۳ درصد وزنی TiO_2 پتانسیل سطح بهینه ای را برای لایه ها فراهم می کند. TiO_2 ماده ای با ثابت دی الکتریک بالا و رسانایی کم است و بنابراین می تواند ذخیره و پایداری بار را به طور مستمر تقویت نماید. در عین حال، تبلور پلیمر را تسهیل داده و منطقه تماس بین مناطق کریستالی و آمورف را که به شکل تله برای ذخیره بار است، افزایش می دهد. از این رو، پتانسیل سطح می تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد.



(a)



(b)



(c)

شکل ۶: راندمان فیلتراسیون ذرات در اندازه های مختلف برای منسوجات ملت بلون با نسبت های ۱، ۲، ۳ و ۴ درصد وزنی TiO₂ و شدت میدان الکتریکی (a) ۱،۵، (b) ۲،۰ و (c) ۲،۵ کیلوولت /سانتی متر


مقاومت سطح:

با توجه به مطالعه Viraneva و همکارانش، پایداری بار الکترواستاتیک که وابسته به ذخیره بار ذرات، فضای مناسب ذخیره بار در پلیمرها و میزان رسانایی می باشد در این منسوجات پایدار گزارش شده است. رابطه بین نسبت TiO₂ و مقاومت سطح در جدول ۳ نشان داده شده است. افزایش TiO₂ بر مقاومت سطح لایه ها تأثیر منفی می گذارد و سبب کاهش آن می گردد. مقاومت سطح کمتر معادل رسانایی الکتریکی بیشتر سطح بوده و بارهای الکتریکی را به طور مستمر پراکنده می نماید. در ۴ درصد وزنی TiO₂، مقاومت سطحی لایه ها در مدت زمان کوتاهی کاهش یافته ولی مجدد افزایش می یابد و در نهایت رفتاری مشابه با لایه های شامل ۱ درصد وزنی TiO₂ خواهد داشت (مطابق شکل ۳c).


بازدهی فیلتراسیون:

ولتاژ سطح لایه های ملت بلون پس از دو روز نگهداری تثبیت شده و سپس نمونه ها از نظر بازدهی فیلتراسیون مورد مطالعه قرار گرفته اند. همانطور که در شکل ۵ مشاهده می شود با افزایش مقدار TiO₂ و نیز افزایش شدت میدان

الکتریکی راندمان فیلتراسیون افزایش می یابد. به طور خاص، شدت میدان الکتریکی ۲،۵ کیلوولت بر سانتی متر، به جای ۱،۵ یا ۲،۰ کیلوولت بر سانتی متر، به حفظ ولتاژ سطح نسبتاً بالاتر کمک می کند و در نتیجه بازده فیلتراسیون بالاتر خواهد بود. در ضمن علاوه بر فیلتراسیون مکانیکی، با کمک نیروهای الکترواستاتیکی جذب ذرات صورت می گیرد. همانطور که در شکل ۶ مشاهده می شود پارچه های ملت بلون تهیه شده از الیاف PP خالص غیر الکتریک هنگام فیلتر کردن ذرات در اندازه های ۰،۴-۲،۵ میکرومتر عملکرد خوبی را نشان نمی دهند. فیلتراسیون مکانیکی با استفاده از تأثیر اینرسی، رهگیری، انتشار براونی و ته نشینی ناشی از جاذبه تحقق می یابد. در مورد ذرات در اندازه های بیش از ۲/۵ میکرومتر، می توان آنها را به سادگی با فیلتراسیون مکانیکی فیلتر کرد. با این حال، برای ذراتی که کوچکتر از ۲/۵ میکرومتر، به ویژه کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر، هستند استفاده از فیلتراسیون مکانیکی رضایت بخش نخواهد بود. طبق تحقیقات انجام شده مشخص گردیده که استفاده از الکتریسته ساکن برای جذب ذرات کوچکتر از ۲/۵ میکرومتر بسیار موثر می باشد. ذرات در مجاورت میدان های الکتریکی ناشی از الیاف باردار قطبی می شوند. ذرات قطبی شده سپس توسط الیاف باردار جذب شده و بدین ترتیب



شکل ۸: ضریب کیفیت منسوجات ملت بلونبا نسبت وزنی TiO₂ (۱، ۲، ۳ و ۴ درصد وزنی) و شدت میدان الکتریکی (a) ۱،۵، (b) ۲،۰، و (c) ۲،۵ kV/cm. ضریب کیفیت لایه های ملت بلون تهیه شده از PP خالص غیر الکتریک ۰/۰۳۳ است.



شکل ۷: افت فشار منسوجات ملت بلون با نسبت وزنی TiO₂ (۱، ۲، ۳ و ۴ درصد وزنی) و شدت میدان الکتریکی (a) ۱،۵، (b) ۲،۰، و (c) ۲،۵ کیلوولت بر سانتی متر. (افت فشار پارچه های ذوب PP خالص غیر الکتریک ۰/۰۳۳ Pa است.)

های ملت بلون تهیه شده معادل 0.033 Pa^{-1} می باشد. در مقایسه، منسوجات ملت بلون الکتریکی تهیه شده پیشنهادی در این مقاله از نظر بازده فیلتراسیون عملکرد بهتری نسبت به پارچه های موجود در بازار دارند. به طور خاص، وقتی ۳ درصد وزنی از TiO₂ استفاده می شود و شدت میدان الکتریکی ۲/۵ کیلو ولت بر سانتی متر است، این فاکتور به مقدار 0.083 Pa^{-1} می رسد.

جمع بندی:

در این مطالعه پیشنهاد شده است که از یک ماده معدنی TiO₂ با هزینه کم و دی الکتریک با ثبات بالا برای بهبود کارایی فیلتراسیون منسوجات ملت بلون استفاده شود. نتایج نشان می دهد که نسبت بیشتر TiO₂ تأثیر مثبت بر ولتاژ سطح و بازده فیلتراسیون فیلترها دارد. علاوه بر این، TiO₂ همچنین سرعت تبلور پلیمر را برای تقویت فیلتراسیون کاهش می دهد. نتایج بدست آمده نشان داده است که پارامتر کیفیت فیلتراسیون منسوجات پیشنهادی که همان ملت بلون تقویت شده با ذرات TiO₂ می باشد برابر با 0.083 Pa^{-1} است که به طور قابل توجهی بالاتر از کیفیت منسوجات ملت بلون معمول در بازار (0.033 Pa^{-1}) می باشد. بنابراین این لایه ها گزینه مناسبی برای تهیه فیلتراسیون و نیز تهیه ماسک می باشد.

بازده فیلتراسیون جذب الکتریسیته ساکن بدست می آید. هرچه ولتاژ سطح بیشتر باشد، عملکرد جذب ذرات نیز بهتر می باشد. در میدان الکتریکی با شدت ۲/۵ کیلو ولت بر سانتی متر، لایه های ملت بلون بدون در نظر گرفتن افزودن ذرات TiO₂، راندمان فیلتراسیون خوبی را برای ذرات $0.3-2.5$ میکرومتر نشان می دهند (شکل ۶). به طور خاص، با افزودن ۳ درصد وزنی TiO₂ بازدهی فیلتراسیون برای ذرات با ابعاد بین 0.3 تا 2.5 میکرومتر بالاتر از ۹۲ درصد می گردد.

افت فشار:

ارزیابی مهم دیگر در اندازه گیری فیلتراسیون عملکرد افت فشار است. شکل ۷ نشان می دهد که افت قابل توجه فشار در همه نمونه ها وجود ندارد زیرا آنها باید به عنوان یک ساختار ثابت باقی می ماند. در نتیجه می توان تأثیر ولتاژ سطح را بر راندمان فیلتراسیون به طور دقیق اندازه گیری کرد. از این رو، وزن پایه، ضخامت، قطر الیاف و نفوذپذیری هوا در نمونه ها در جدول ۱ یکسان است. برای مقایسه کارایی فیلتراسیون بین فیلترهای مختلف معمولاً از فاکتور کیفیت استفاده می شود و معادله به شرح زیر است:

$$Q_f = \frac{-\ln(1-E)}{\Delta P} \quad (4)$$

در معادله ۴:

Qf عامل کیفیت است، E اثر فیلتراسیون است و ΔP کاهش ولتاژ است. ضریب کیفیت با نسبت بیشتر TiO₂ یا شدت میدان الکتریکی بالاتر بهبود می یابد (شکل ۸).

افت فشار مربوط به ساختار نمونه ها است و پارامترهای مورد بررسی تغییر می در ساختار ایجاد نمی نماید. ژانگ و همکارانش دریافتند که ضریب کیفیت لایه

* مدیریت واحد تحقیق و توسعه شرکت صنعتی لایه ساز

منبع:

Filtration Efficiency of Electret Air Filters Reinforced by Titanium Dioxide, Appl. Sci. 2020, 10, 2686; doi:10.3390/app10082686