



تولید ساختار نانولیفی پکتین پوست پرتقال

پلی وینیل الکل جهت کاربرد به عنوان پوشش زخم بستر

چکیده

زخم بستر که به دلیل عدم خون رسانی در نواحی پوستی ایجاد می‌شود بیماری پوستی شایعی در سالمندان و معلولین و افرادی توانایی حرکت و جابجایی کمی زمان طولانی دارند. به طور معمول از باندهای زخم پنبه‌ای و فیلم‌هایی از جنس پلی‌اورتان، پکتین و ... برای خشک و تمیز نگه داشتن زخم بستر استفاده می‌شود. پکتین پوست پرتقال یک پلی ساکارید طبیعی زیست سازگار، تخریب پذیر و سرشار از ویتامین C است. ویتامین C تاثیر شگرفی در روند بهبود زخم بستر دارد، در این تحقیق ساختارهای نانولیفی پکتین پوست پرتقال با پلی وینیل الکل جهت تولید باند زخم جهت درمان این زخم تولید و ویژگی‌های آن بررسی شد. طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آزمون استحکام برای بررسی ویژگی‌های نمونه استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد پکتین منجر به تولید ایفای با قطر کمتر، ساختاری با استحکام مکانیکی بالاتر و ازدیاد طول کمتر می‌شود.

۱- مقدمه

و جذب مواد ترشح شده را داشته باشد و همچنین زخم را در برابر عفونت و نفوذ میکروب‌ها حفظ نماید.

ساختارهای نانولیفی به دلیل دارا بودن قطر کم، حفرات کوچک، سطح مخصوص و تخلخل بالا، به عنوان یکی از ایده‌آل‌ترین پوشش‌های زخم مطرح هستند که زخم را در برابر نفوذ باکتری و میکروب‌ها حفظ نموده و ضمن حفظ تنفس پذیری از عفونت زخم جلوگیری می‌کنند.

پکتین پلی ساکاریدی است که از دیواره سلولی گیاهان بدست آمده و خصوصیتی از قبیل زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری، غیرسمی بودن و قیمت پایین، پتانسیل بالایی را جهت بکارگیری در زمینه پزشکی و به ویژه پوشش‌های زخم دارد.


پلی وینیل الکل نیز به عنوان یک پلیمر مصنوعی قابل حل در آب به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی مانند زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری و غیر سمی بودن توانایی استفاده در باندهای زخم با قابلیت رهایش کنترل شده داروها را دارد.

در این تحقیق تولید باند زخم نانولیفی مناسب برای درمان زخم بستر با قراردادن

زخم بستر، زخمی است که به دلیل عدم خون رسانی، در نواحی پوستی ایجاد می‌شود. زخم بستر می‌تواند به صورت یک زخم سطحی (تغییر در رنگ پوست) تا زخم‌های شدید ایجاد شود. بیمارانی که برای مدت طولانی توانایی حرکت و جابجایی ندارند همانند سالمندان، معلولین و غیره بیشتر مستعد مبتلا شدن به این زخم هستند.

برای جلوگیری از مبتلا شدن به زخم بستر، به طور معمول از روش‌هایی همچون استفاده از تشک‌های مخصوص و تمیز و خشک نگه داشتن پوست استفاده می‌شود. علاوه بر این، استفاده از ویتامین C تاثیر چشمگیری بر روند بهبود زخم بستر دارد. باندهای زخم معمولی پنبه‌ای که اغلب برای محافظت از زخم بستر استفاده می‌شود به دلیل چسبندگی به زخم مناسب نیستند.

اخیراً پوشش‌هایی متشکل از پلی‌اورتان، کربوکسی متیل سلولز، ژلاتین، پکتین و غیره توجه بسیار زیادی را جهت درمان زخم بستر به خود جلب کرده است. باند زخم ایده‌آل بایستی خصوصیتی از قبیل تنفس پذیری، توانایی نگهداری رطوبت



خریداری شد. پکتین پوست پرتقال با استفاده از روش میکروویو استخراج شد. محلول‌های ۹ درصد و ۳ درصد (وزنی / وزنی) از پلی‌وینیل‌الکل و پکتین پرتقال در آب مقطر به صورت جداگانه تهیه شدند؛ سپس محلول‌های آماده شده پکتین و پلی‌وینیل‌الکل با درصد ترکیب‌های مختلف ۹۰/۱۰، ۸۰/۲۰، ۷۰/۳۰ و ۶۰/۴۰ با یکدیگر ترکیب و به مدت دو ساعت برای دستیابی به محلول یکنواخت و همگن بر روی استیرر قرار داده شدند.

شرایط الکتروروسی در طول تولید تمامی نمونه‌ها ثابت در نظر گرفته شد به طوری که ولتاژ اعمالی، فاصله ریسندگی و نرخ تغذیه به ترتیب ۱۷/۵ کیلوولت، ۱۸ سانتی متر و ۰/۱۲ میلی لیتر بر ساعت تنظیم شد.


اندازه‌گیری‌ها

به منظور مشاهده تصاویر میکروسکوپ الکترونی ابتدا بخش کوچکی از هر نمونه توسط طلا پوشش داده شد و سپس توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل (Japan, HITACHI, S-4160) تصویر برداری انجام شد. دستگاه اسپکتروفتومتر مدل (BOMEM-MB100) برای بررسی طیف مادون قرمز از نمونه‌ها در رنج ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ cm^{-1} جهت بررسی برهمکنش گروه‌های عاملی استفاده شد. برای اندازه‌گیری ویژگی‌های مکانیکی از جمله تنش ماکزیمم و ازدیاد طول نیز از دستگاه ژوئیک مدل ۱۴۳۲ استفاده شد.

قبل از اندازه‌گیری، نمونه‌ها در ابعاد $20\text{mm} \times 5\text{mm}$ در قاب کاغذی قرار داده شدند. نیروی ۲۰ نیوتون و سرعت ۱۰ mm/min برای اندازه‌گیری تمامی نمونه‌ها اعمال شد.

بحث و نتایج

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه‌های پکتین پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل با



شکل ۱- تصاویر میکروسکوپ الکترونی ساختارهای نانولیفی پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل با درصدهای (الف) ۱۰/۹۰، (ب) ۲۰/۸۰، (ج) ۳۰/۷۰، (د) ۴۰/۶۰


پکتین پوست پرتقال در نانولیف پلی‌وینیل‌الکل با ترکیب درصدهای مختلف بررسی شد.

دلیل استفاده از پکتین پوست پرتقال وجود ویتامین C در این ماده طبیعی است که سبب بهبود روند درمان زخم بستر می‌شود؛ سپس به منظور تولید ساختار بهینه، آزمون‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی مادون قرمز و خواص مکانیکی مورد مطالعه قرار داده شد.


۲- تجربیات

الکتروروسی محلول‌های پلیمری

پلی‌وینیل‌الکل با وزن مولکولی متوسط ۷۲ کیلودالتون از شرکت سیگما آلد ریچ



شکل ۲- طیف مادون قرمز الف) نانولیف پلی‌وینیل‌الکل و ب) نانولیف پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل



جدول ۱- ناحیه پیکهای شاخص گروه‌های عاملی

نمونه	تنش (مگا پاسکال)	کرنش (%)	مدول الاستیسیته (مگا پاسکال)
نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل	0.5975	48.39	0.19
نانوالیاف پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل با درصد ۹۰/۱۰	0.832	42.53	0.195
نانوالیاف پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل با درصد ۸۰/۲۰	0.954	12.38	0.203

در حالیکه به دلیل شکننده شدن ساختار با افزایش درصد پکتین که بخاطر ماهیت ژله‌ای شدن آن ایجاد می‌شود، از دید طول کاهش یافته است.

نتیجه‌گیری

در این تحقیق پکتین پوست پرتقال توسط روش میکروویو استخراج شد. به هدف دستیابی به ساختاری بهینه با در نظر داشتن ساختار نانولیفی با قطر کم نانوالیاف و عدم وجود بید در ساختار، ساختارهای نانولیفی از ترکیب‌های متفاوت محلول‌های تهیه شده از پکتین پوست پرتقال و پلیمر پلی‌وینیل‌الکل در آب مقطر با درصدهای مختلف (۹۰/۱۰، ۸۰/۲۰، ۷۰/۳۰ و ۶۰/۴۰) توسط روش الکترورسی تولید شدند. میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی مادون قرمز برای بررسی مورفولوژی ساختارهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان داد که افزایش درصد پکتین پوست پرتقال منجر به افزایش دانسیته بار در حین الکترورسی شده و در نتیجه سبب تولید ساختاری متشکل از نانوالیاف با قطر کمتر و در نتیجه سطح مخصوص بالاتر می‌شود. به طوری که با افزایش درصد پکتین از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد نانوالیاف بسیار ظریف تولید شده ضمن اینکه در ساختار نانولیفی تولیدی بید مشاهده می‌شود. به دلیل بیشتر بودن سهم پلی‌وینیل‌الکل در نمونه بهینه انتخابی (پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل با درصد ۸۰/۲۰)، طیف مادون قرمز نانوالیاف پکتین انار / پلی‌وینیل‌الکل بسیار شبیه به طیف نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل است.

افزایش تنش ماکزیمم و مدول و همچنین کاهش کرنش با افزایش درصد پکتین در ساختارهای نانولیفی تولیدی نیز مشاهده شد. افزایش تنش به دلیل کاهش قطر نانوالیاف و در نتیجه افزایش سطح مخصوص با افزایش درصد پکتین در ساختار است و کاهش کرنش نیز به دلیل ماهیت ژله‌ای شدن پکتین در ساختار است که منجر به تولید ساختاری شکننده می‌گردد.

پی‌نوشت

۱- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

درصد ترکیب‌های مختلف (۱۰۰/۰، ۹۰/۱۰، ۸۰/۲۰ و ۷۰/۳۰) در شکل ۱ نشان داده شده‌اند. همانطور که در شکل ۱ نمایان است با افزایش درصد پکتین تا ۲۰ درصد قطر نانوالیاف تولیدی کاهش می‌یابد. دلیل این امر مشخصاً به دلیل افزایش دانسیته بار با افزایش درصد پکتین در محلول پلیمری است.

در واقع با افزایش بار حمل شده، جت در میدان الکتریکی بیشتر کشیده شده و قطر نانوالیاف کاهش می‌یابد.

افزایش درصد پکتین از ۲۰ تا ۳۰ درصد سبب پدید آمدن بید در نانوالیاف می‌شود؛ لازم به ذکر است که محلول تهیه شده پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل با ترکیب درصد ۶۰/۴۰ به دلیل کاهش گرانشی محلول، قابلیت الکترورسی ندارد.

بنابراین از لحاظ مورفولوژی، نمونه پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل با درصد ترکیب ۸۰/۲۰ به دلیل برخورداری از الیاف ظریف و عدم وجود بید در ساختار، نسبت به نمونه‌های دیگر از ساختاری بهینه برخوردار هستند.

طیف مادون قرمز نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل و نانوالیاف پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل در شکل ۲ نشان داده شده است.

با توجه به بیشتر بودن درصد پلی‌وینیل‌الکل نسبت به پکتین در نمونه اندازه‌گیری شده، طیف مادون قرمز نانوالیاف پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل بسیار شبیه به نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل است.

پیک شاخص گروه عاملی OH در نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل در ناحیه ۳۳۳۳،۲، برای نانوالیاف پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل در حدود ۳۴۴۸،۳ C-H، های آلیفاتیک در نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل در ناحیه ۲۹۳۸،۲، برای نانوالیاف پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل در حدود ۲۹۲۷،۷ و C=O در نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل در ناحیه ۱۰۹۳،۹ و برای نانوالیاف پکتین پوست پرتقال / پلی‌وینیل‌الکل در ناحیه ۱۰۱۷،۳ نمایان است.

خواص مکانیکی ساختارهای تولیدی در جدول ۱ ارائه شده است. با افزایش درصد پکتین پوست پرتقال در ساختارهای نانولیفی به دلیل کاهش قطر و در نتیجه افزایش سطح مخصوص نانوالیاف، تنش ماکزیمم و مدول الاستیسیته افزایش یافته است