

فرآیند بهبود خواص نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل از طریق عامل دار کردن سطح هالوزیت با ترکیبات درختسانی با گروه انتهایی آمین



نانو تکنولوژی

محمدحسن کنعانی جزی^۱ | سمیه اکبری^۱

چکیده

در این تحقیق نانو الیاف پلی اکریلونیتریل خالص و حاوی درصدهای مختلف هالوزیت عامل دار شده با گروه‌های آمین انتهایی با روش الکترورسی تهیه شد. اثر حضور نانولوله‌های هالوزیت عامل دار شده با ترکیبات درختسان بر مورفولوژی، ساختار شیمیایی و خواص مکانیکی لایه‌های نانو الیافی تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان داد ساختار نانو الیاف کامپوزیتی تولیدی مطلوب و بدون نقص ساختاری است که نشاندهنده تجمع بسیار کم ذرات هالوزیت است. نتایج حاصل از طیف‌سنجی تبدیل فوری مادونقرمز حضور نانو ذرات عامل دار شده و برهمکنش‌های بین گروه‌های C-N پلی اکریلونیتریل و آمین انتهایی را تأیید کرد. حضور نانولوله‌های هالوزیت منجر به بهبود خواص آبدوستی و مکانیکی نانو الیاف کامپوزیتی گردید به طوری که با اضافه کردن ۵ درصد وزنی هالوزیت عامل دار شده به بستر نانو لیفی زاویه تماس از 122 ± 2 درجه به 112 ± 1 درجه کاهش و استحکام مکانیکی و مدول یانگ به ترتیب ۵۳ و ۳۶ درصد افزایش داشت.

۱- مقدمه

نانو الیاف، الیافی هستند که با توزیع قطری ده تا چندصد نانومتر شناخته میشوند. در مقیاس نانو، خواصی همانند سطح مخصوص بیشتر، تخلخل و انعطاف پذیری بالاتر و وجه تمایز این الیاف نسبت به الیاف میکرومتری به دست آمده از طریق ترریسی و خشک‌ریسی است.


پلیمر پلی اکریلونیتریل می‌تواند به صورت نانو الیافی ظریف و یکنواخت مورد استفاده قرار گیرد. خواصی نظیر مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا، منجر می‌شود این پلیمر در زمینه مختلفی کاربرد داشته باشد.




باینحال استفاده از این پلیمر به شکل وب نانو الیافی به علت عدم آرایش یافتگی مناسب و در نتیجه خصوصیات مکانیکی ضعیف می‌تواند منجر به ایجاد محدودیت‌هایی در کاربردهای مختلف شود. به منظور بهبود خواص مکانیکی و حرارتی این دسته از مواد می‌توان آن را به صورت نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل متشکل از نانو پرکننده‌های معدنی و ماتریس پلیمری استفاده کرد. به طور مثال Qia و همکاران ساخت غشای نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل / آهن-مونت مورینیت ۱ را گزارش دادند که بارگذاری آهن-مونت مورینیت می‌تواند مقاومت کششی و پایداری حرارتی نانو ذرات نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل را افزایش دهد.

در طول یک دهه گذشته نانولوله‌های معدنی هالوزیت ۲ با توجه به ویژگی‌هایی نظیر ساختار توخالی و مساحت سطح به حجم بالا توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. نانولوله هالوزیت از دو لایه آلومینیا سیلیکات تشکیل شده است. هالوزیت به طور طبیعی شامل نانولوله‌های آلومینیا سیلیکات با نسبت ۱:۱ Al:Si

و فرمول شیمیایی $5O_2Si_2Al(OH)_nH_4O_2$ است. نانولوله هالوزیت شامل دودسته گروه‌های هیدروکسیل درونی و گروه‌های هیدروکسیل بیرونی است که بین لایه‌ها و واقع بر سطح نانولوله هالوزیت قرار دارد. سطح هالوزیت عمدتاً از گروه‌های سیلوکسان تشکیل شده است. ساختار لوله‌ای هالوزیت به دلیل پیچیده شدن لایه‌های این ماده معدنی به اطراف خودشان است.

در این مطالعه تأثیر اختلاط درصدهای مختلف نانو لوله‌های هالوزیت عامل دار شده با ترکیبات درختسان به روش همگرا بر مورفولوژی، خصوصیات شیمیایی و مکانیکی نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل با استفاده از میکروسکوپ الکترونی





پوشی (SEM)، طیف سنج مادونقرمز تبدیل فوریه، آزمون زاویه تماس و دستگاه اندازه‌گیری استحکام کششی مورد ارزیابی قرار گرفت.

۲. تجربیات

مواد مصرفی: در این پژوهش، پودر کوپلیمر صنعتی پلی اکریلونیتریل با وزن مولکولی 70000 g/mol تهیه شده از کارخانه پلی اکریل اصفهان به عنوان بستر نانولیفی مورد استفاده قرار گرفت. دی متیل فرمأمید (DMF) با خلوص ۹۹ درصد خریداری شده از شرکت رویالکس به عنوان حلال پلیمر استفاده شد. هالوویزیت مصرفی اهدائی از شرکت Dolsk لهستان است.

عامل دار کردن سطح نانولوله هالوویزیت: روش عامل دار کردن

سطح هالوویزیت در کارهای پیشین گزارش گردیده است اما به طور خلاصه به منظور حذف ناخالصی‌ها نانو هالوویزیت با اسید کلریدریک شسته شد، در مرحله بعد تحت رفلکس با آمینو پروپیل تری متیل سیلوکسان عامل دار گردید؛ و در نهایت با استفاده از اتصالات کربو کسلیکاسید و ترکیبات پرشاخه سطح هالوویزیت با گروه انتهایی آمین عامل دار شد.

تهیه محلول پلیمری و فرآیند الکتروریسی: برای تهیه محلول الکتروریسی، حلال دی متیل فرمأمید به همراه پودر پلی اکریلونیتریل (با غلظت ۱۸ درصد) به مدت ۱۰ ساعت بر روی همزن مغناطیسی با دور 1250 rpm قرار گرفت، برای نمونه‌های نانو کامپوزیتی درصدهای ۱ و ۵ درصد هالوویزیت عامل دار شده به محلول پلیمری ۱۸ درصد اضافه گردید، به منظور یکنواختی در پراکنندگی نانو ذرات، محلول پلیمری غشای نانو کامپوزیتی به مدت یک ساعت درون حمام فراصوت قرار داشت و در نهایت به مدت ۱۰ ساعت بر روی همزن قرار گرفت. شرایط بهینه الکتروریسی عبارت است از: فاصله بین نوک سوزن تا صفحه جمع کننده ۲۰ سانتیمتر، ولتاژ ۱۶-۱۵ کیلوولت و نرخ تغذیه ۲/۰ میلی لیتر در ساعت بود.

۳. بحث و نتایج

میکروسکوپ الکترونی پوشی: در شکل ۱ (a و b) تصاویر SEM و توزیع قطری مربوط به نانوالیاف پلی اکریلونیتریل با غلظت ۱۸٪ W/W نشان داده شده است. تصویر نشان می‌دهد که الیاف سطحی صاف و استوانه دارند، کاملاً یکنواخت و پیوسته بوده و عاری از هرگونه بید است. متوسط قطر نانوالیاف در این شرایط 591 ± 84 نانومتر است. در شکل ۱ (c و d) تصاویر SEM و توزیع قطری مربوط به نانوالیاف پلی اکریلونیتریل با غلظت ۱۸٪ W/W و حاوی ۵٪ وزنی هالوویزیت عامل دار شده با گروه‌های انتهایی آمین درختسان نشان داده شده است. همان‌طور که در تصویر مشخص است با افزودن نانولوله‌های هالوویزیت عامل دار شده ساختار نانوالیاف مطلوب و بدون نقص ساختاری است. متوسط قطر نانوالیاف کامپوزیتی در مقایسه با نانوالیاف اکریلونیتریل در حدود ۶ درصد افزایش قطر مشاهده و به مقدار 629 ± 66 نانومتر رسیده است.



با افزودن نانولوله‌های عامل دار شده، رسانایی الکتریکی محلول پلیمری افزایش پیدا کرده و در نتیجه جریان الکتریکی بزرگتری در طول فرآیند الکتروریسی در جت

سیال اعمال می‌گردد. با افزایش بار سطحی، نیروهای دافعه بارهای انباشته شده میان نانوالیاف بیشتر شده و در نتیجه با افزایش سرعت الکتروریسی زمان لازم برای کشیدگی مطلوب توسط میدان الکترواستاتیکی و ناپایداری‌های خمشی فراهم نمی‌شود و قطر افزایش پیدا کند.

طیف‌سنجی تبدیل فوری مادون قرمز (FT-IR)

نتایج حاصل از طیف‌سنجی FTIR نانوالیاف و هالوویزیت عامل دار شده با گروه‌های انتهایی آمین درختسان در شکل ۲ (الف) نشان داده شده است. طیف هالوویزیت شامل پیک‌های در محدوده 536 و 1475 cm^{-1} بوده که بیان‌کننده ارتعاشات خمشی اتصالات Si-O-Si و Si-O-Al در ساختار هالوویزیت است. پیک‌های ناحیه 2336 و 1694 cm^{-1} ارتعاشات کششی H-O مربوط به پیوندهای سطح داخلی AlOH می‌باشند و پیک مربوط به 1365 cm^{-1} مربوط به ارتعاشات کششی سطح خارجی است. پیک‌های 1480 و 1555 cm^{-1} به ترتیب مربوط به گروه‌های H-C خمشی و N-C خمشی پلیمر درختسان سنتز شده بر سطح هالوویزیت است. برای پلی اکریلونیتریل خالص پیک 1349 cm^{-1} مربوط به گروه CH آلیفاتیک کشش است. پیک 1736 cm^{-1} مربوط به C=O کششی است. پیک 1371 cm^{-1} مربوط به ارتعاش خمشی (قیچی‌وار) است. پیک ناحیه 1 cm^{-1} $1000 - 1300$ مربوط به O-C کششی استری است. پیک 1 cm^{-1} 243 مربوط به گروه نیتریل کششی در ساختار پلی اکریلونیتریل است. برای نمونه نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل/هالوویزیت عامل دار شده حضور پیک‌های هالوویزیت نشان‌دهنده حضور نانولوله‌های معدنی در نانوالیاف کامپوزیتی حاصله است. علاوه بر این باند ارتعاشی گروه‌های N-C پلی اکریلونیتریل در 1 cm^{-1} 941 به 1 cm^{-1} 471 منتقل شده، این تغییرات را می‌توان به برهمکنش‌های بین گروه‌های C-N پلی اکریلونیتریل و آمین انتهایی و هیدروکسیل هالوویزیت نسبت داد که منجر به چسبندگی مؤثر نانولوله‌های هالوویزیت به بستر پلیمری می‌شود. همچنین این برهمکنش‌ها بر خصوصیات مکانیکی نانوالیاف کامپوزیتی تأثیر گذار است.

آزمون زاویه تماس برای بررسی تأثیر درصد‌های مختلف هالوویزیت عامل دار شده بر میزان آب‌دوستی نمونه نانوالیاف کامپوزیتی انجام گرفت شکل ۲ (ب) نتایج از ۵ ثانیه بعد از افتادن قطره بر روی سطح ثبت گردید. نتایج نشان می‌دهد با افزودن



عبارتند از: درگیری‌های مکانیکی، پیوندهای شیمیایی و نیروهای ولندروالس. در این پژوهش برهمکنش مؤثر بین آمین انتهایی و هیدروکسیل هالوزیت با بستر پلیمری ناشی از پیوندهای هیدروژنی است.

۱٪ وزنی نانولوله‌های هالوزیت عامل‌دار شلده بر روی سلطح زاویه تماس از 122 ± 2 درجه به 118 ± 1 درجه کاهش یافت. همچنین با افزودن ۵٪ وزنی نانولوله‌های ویزیت عامل‌دار شده بر روی سطح زاویه تماس تا 112 ± 1 درجه کاهش نشان داد. نکته حائز اهمیت این است که بعد از گذشت ۲۰ ثانیه قطره بر

جدول ۱- مشخصات مکانیکی نمونه‌های مختلف.

نمونه	تنش مکانیکی (MPa)	مدول یانگ (GPa)	ازدیاد طول تا حد پارگی (%)
پلی اکریلونیتریل	$2/5 \pm 0/21$	$24/2 \pm 1/57$	$84/43 \pm 2/51$
پلی اکریلونیتریل/هالوزیت (1%)	$4/7 \pm 0/57$	$30/25 \pm 1/76$	$78/43 \pm 3/8$
پلی اکریلونیتریل/هالوزیت (5%)	$5/4 \pm 0/46$	$37/81 \pm 2/38$	$60/75 \pm 4/22$

۴. نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر، نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل حاوی نانولوله‌های عامل‌دار شده با گروه‌های آمین انتهایی پلیمر درختان، تا ۵ درصد وزن نانولوله‌های هالوزیت به روش الکتروریسی تک نازل تولید گردید. نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویسی نشان داد نانولوله‌های عامل‌دار شده به خوبی در ماتریس پلیمری پراکنده شده‌اند به گونه‌ای که نانوالیاف کامپوزیتی کاملاً یکنواخت و پیوسته بود. همچنین افزایش قطر نانوالیاف با افزودن نانولوله‌های هالوزیت را می‌توان به دلیل افزایش بار سطحی و رسانایی الکتریکی مربوط دانست. نتایج FTIR نشان داد پیوند هیدروژنی بین گروه‌های NC- پلی اکریلونیتریل و آمین انتهایی بر روی سطح هالوزیت منجر به چسبندگی مؤثر نانولوله‌های هالوزیت به بستر پلیمری میشود که این نتیجه در بهبود خلوص مکانیکی مشهود بود، به طوری که با افزودن ۵ درصد هالوزیت عامل‌دار شده، استحکام مکانیکی و مدول یانگ به ترتیب ۵۳ و ۳۶ درصد افزایش داشت. همچنین خاصیت آبدوستی بستر نانوالیاف کامپوزیتی به دلیل حضور گروه‌های آمین در سطح هالوزیت و بستر نانوالیاف افزایش یافت.

پی‌نوشت

۱- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روی نمونه نانوالیاف کامپوزیتی حاوی ۵ درصد وزنی هالوزیت به‌طور کامل جذب گردید؛ این درحالی است که برای نمونه نانوالیاف پلی اکریلونیتریل تغییر چندانی در زاویه تماس مشاهده نشد. افزایش ۵ درصد هالوزیت عامل‌دار شده به بستر نانولیفی به دلیل قرارگیری گروه‌های آبدوست آمین بر روی سطح هالوزیت و پلیمر، آبدوستی نانوالیاف کامپوزیتی را بهبود بخشیده است.

خواص مکانیکی:

خواص مکانیکی غشای نانو کامپوزیتی توسط آزمون کشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج استحکام مکانیکی، مدول یانگ و ازدیاد طول تا حد پارگی در جدول ۱ خلاصه شده است. مطابق جدول ۱ با افزایش ۵ درصد وزنی هالوزیت عامل‌دار شده به بستر نانولیفی استحکام مکانیکی و مدول یانگ به ترتیب ۵۳ و ۳۶ درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد با افزایش ۵ درصد هالوزیت به بستر نانولیفی، غشا سخت تر و مستحکمتر می‌گردد. افزودن هالوزیت در ماتریس پلیمری به انتقال بار، بهتر کمک می‌کند و منجر به افزایش استحکام ماتریس می‌شود. عملکرد مکانیکی بر مبنای تقویت‌کنندگی پرکننده‌ها در کامپوزیت‌ها، متکی به انتقال بار مؤثر ماتریس به پرکننده است. سه مکانیسم اصلی برهمکنش بین ماتریس و پلیمر