



الیاف

تأثیر کسر حجمی الیاف بر ضریب دی‌الکتریک پارچه حلقوی پودی

نسیم روان بخش^۱ | علی اکبر مرآتی^۱ | سعید شیخ‌زاده نجار^۱ | حمیدرضا سنجری^۱

چکیده

استفاده از منسوجات به‌عنوان دیالکتریک یک خازن، می‌تواند ویژگی‌های مطلوب و قابل توجهی ایجاد کند. منسوجات به دلیل الاستیک بودن، به الکترودهای خازن اجازه فشردگی و سپس برگشت‌پذیری می‌دهد که این ویژگی می‌تواند در علم کنترل و علم سنسورهای پوشیدنی حائز اهمیت باشد. در این پژوهش، به بررسی خواص دی‌الکتریک پارچه‌های حلقوی پودی یک‌روسیلندر پرداخته‌شده که طی آن اندازه‌گیری‌های تئوری به روش‌های کسر حجمی و سطحی با نتایج عملی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که بدون استفاده از مدل‌های هندسی پیچیده ساختار بافت، می‌توان ضریب دی‌الکتریک پارچه حلقوی پودی را با تقریب بسیار خوبی به کسر حجمی الیاف مرتبط ساخت و از محاسبات پیچیده هندسه بافت و حلقه اجتناب نمود.

۱- مقدمه


الیاف نساجی به سبب مقدار بالای نسبت طول به قطرشان از نظر دی‌الکتریک ناهمسان‌گرد هستند. این ناهمسان‌گردی و خاصیت انعطاف‌پذیری الیاف نساجی تخمین خواص دی‌الکتریک آنها را با مشکل مواجه کرده است.

برای مثال، در هر فرم از الیاف مثل توده الیاف، فتیله، نخ یا پارچه، حالت قرارگیری الیاف نه کاملاً تصادفی و نه کاملاً منظم است. در چنین ساختارهایی این پارامترهای عدم قطعیت، اثبات رابطه عملی بین ساختار هندسی و خواص دی‌الکتریک را محدود می‌کند.

این حقیقت که حتی در یک توده الیاف داده‌شده، هر یک از الیاف از نظر نظم و شکل متفاوت‌اند؛ خطای پیش‌بینی را افزایش می‌دهد. شاید این مشکل توجیه‌کننده تعداد منابع محدود در دسترس در زمینه کاربرد قوانین مخلوط‌های دی‌الکتریک برای ساختارهای لیفی باشد.

مسئله پیش‌بینی گذردهی الکتریکی چنین مخلوط‌های چند جزئی ناهمگنی در بسیاری از شاخه‌های علوم کاربرد می‌مانند ژئوفیزیک، پزشکی، چشم‌پزشکی، الکترونیک، معدن، کشاورزی، علم مواد و غیره مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به اینکه اجزای تشکیل‌دهنده چنین مخلوط‌هایی می‌تواند شکل‌های بسیار متنوع و ابعاد متفاوتی داشته باشد،





جدول ۱- مشخصات دی الکتریک‌های پارچه‌ای

نمونه	جنس پارچه	ضخامت (میلی‌متر)	قطر نخ (میلی‌متر)	فاصله ردیف (سانتی‌متر)	فاصله رج (سانتی‌متر)	تراکم حلقه
S1	Cglass	۰/۷	۰/۳۱۶	۶	۸	۴۸
S2	Eglass	۰/۷	۰/۳۱۶	۴/۵	۶/۵	۲۹/۲۵
S3	Eglass	۰/۶۵	۰/۳۱۶	۴	۶	۲۴
S4	Cglass	۰/۶	۰/۳۱۶	۴/۵	۶/۵	۲۹/۲۵
S5	Eglass	۰/۴۵	۰/۳۱۶	۵/۵	۵/۵	۳۰/۲۵
S6	Cglass	۰/۶۵	۰/۳۱۶	۵	۶/۵	۲۲/۵
S7	Eglass	۰/۶	۰/۳۱۶	۵	۶	۳۰

جدول ۲- نتایج اندازه‌گیری ظرفیت خازن حاوی دی الکتریک‌های پارچه‌ای

نمونه‌ها	خازن ۴×۴		خازن ۶×۶		خازن ۱۰×۱۰	
	Cr (pF)	d (mm)	Cr (pF)	d (mm)	Cr (pF)	d (mm)
بدون دی الکتریک (هوا)	۱/۸۵	۱/۲	۲۲/۱	۲	۴۹/۱	۱/۳۱۶۷
با دی الکتریک پلیمری	۱/۷	۲۶/۲	۳۶/۵	۱/۴	۱۱۴/۹	۱/۸۸۱۰
S1	۰/۸۵	۷۰/۹	۶۲/۷	۲/۱۵	۵۵/۷	۱/۸۲۴۷
S2	۱/۳۰	۲۲/۷	۱/۴۵	۴/۰۷	۱/۷۰	۱/۹۸۲۹
S3	۱/۰۰	۴۰/۱	۱/۵۵	۳۹/۰	۱/۸۰	۱/۸۱۲۶
S4	۱/۰۰	۵۵/۴	۱/۳	۵۲/۷	۱/۵۰	۲/۰۶۵۸
S5	۱/۰۰	۳۷/۸	۱/۴	۴۱/۲	۲/۰۰	۱/۹۸۲۷
S6	۱/۱۰	۵۴/۵	۱/۱۵	۶۱/۶	۱/۶۰	۲/۳۸۸۵
S7	۰/۹۵	۳۵/۶	۱/۱۵	۴۴/۵	۱/۳	۱/۷۰۲۸

ظرفیت حاصل شده مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.

بدین منظور و جهت ارزیابی و راستی‌آزمایی پیش‌بینی‌ها، خازن مناسب ساخته شد و پس از اندازه‌گیری ظرفیت واقعی آن، نمونه‌های تولید شده مورد آزمایش قرار گرفتند. الکترودهای خازن در سه اندازه ۴×۴ ، ۶×۶ و ۱۰×۱۰ ، سانتیمتر تهیه گردید و نمونه‌ها در هر سه خازن سنجیده شدند تا تکرار برای یک نمونه دی الکتریک نیز انجام شود.

مشخصات نمونه‌های دی الکتریک پارچه‌ای بافته شده برای انجام آزمایش‌ها در جدول نشان داده شده است.

علاوه بر اندازه‌گیری خازن‌هایی با دی الکتریک‌های نمونه‌های ذکر شده در جدول ۱، خازن بدون دی الکتریک (شرایط خالصاً یا هوا) و همچنین خازن با دی الکتریک فیلم پلیمری نیز برای مقایسه میزان گذردهی مدنظر قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده از خازن ۴×۴ و همچنین نمونه اول، قابل استناد نبوده و از نتیجه‌گیری نهایی حذف شدند.

۳- محاسبه ضریب دی الکتریک

محاسبه ضریب دی الکتریک بستگی به شکل ساختمانی حلقه و یافتن کسر سطحی و حجمی ماده دی الکتریک دارد.

کسر سطحی نمونه‌ها با استفاده از پردازش تصویر آنها در نرم‌افزار متلب به‌دست می‌آید (جدول ۳)، اما برای محاسبه کسر حجمی نمونه‌ها، بایستی حجم حلقه را محاسبه نمود. بدین منظور، حلقه ساده یک‌رو سیلندر را با روابط ریاضی مدل‌سازی کرده و در نرم‌افزار متلب پیاده‌سازی گردید.

در این نرم‌افزار، مختصات کارترین حلقه استخراج گردیده و با استفاده از نرم‌افزار سالید ورکز، حجم و طول حلقه شبیه سازی شده با کمترین میزان خطا برآورد شد.

درک و تحلیل دقیق ویژگی گذردهی الکتریکی آنها بسیار دشوار خواهد بود. عواملی که در اندازه‌گیری ثابت دی الکتریک مواد لایفی موثر هستند شامل عوامل داخلی و عوامل خارجی می‌باشند.

عوامل خارجی شرایطی هستند که آزمایش تحت آن شرایط انجام می‌گیرد مانند بسامد آزمایش، دما و غیره و عوامل داخلی نیز مربوط به نمونه مورد آزمایش هستند، مانند رطوبت محتوی نمونه، تراکم فشردگی، ناهمسانگردی و غیره. مطالعاتی بر روی خواص دی الکتریک پارچه‌های تاری-پودی توسط محققان انجام گرفته است اما تحقیقات در زمینه خواص دی الکتریک پارچه‌های حلقوی بسیار اندک است.

نتایج تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که در محاسبه ضریب دی الکتریک منسوجات، استفاده از کسر حجمی به‌جای هندسه‌ی بافت، نتایج مطلوبی ارائه می‌دهد تحقیقات در مورد محاسبه ضریب دی الکتریک پارچه‌های تاری-پودی تایید می‌کند که مدل خطوط موازی و مدل کسر حجمی، نزدیکترین مقادیر تئوری را به مقادیر تجربی ارائه می‌دهند، از این‌رو، با توجه به ساختارهای چند فاز منسوجات، بهتر است از وزن مترمربع منسوج که یکی از پارامترهای مختص به بافت و متأثر از نوع بافت، مواد اولیه و هندسه بافت می‌باشد، استفاده نموده و کسر حجمی ماده را به دست آورده، و از این طریق گذرده مؤثر را به نحو مطلوبی پیش‌بینی نمود.

در این مقاله سعی بر آن شده تا با اندازه‌گیری و محاسبه کسر حجمی پارچه‌های حلقوی-پودی یک‌رو سیلندر با بافت ساده، خاصیت دی الکتریک آنها مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، با توجه به ارتباط پارامترهای گذردهی و ضریب دی الکتریک، گذردهی منسوج مورد محاسبه و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد.

۲- تجربیات

به‌منظور رسیدن به ثابت دی الکتریک مطلوب می‌بایست دو شرط اصلی لحاظ شود؛ شرط اول از موادی استفاده شود که به‌خودی خود ضریب دی الکتریک بالا داشته باشد، و شرط دوم اینکه به‌منظور پرهیز از سه‌فازی شدن دی الکتریک که ناشی از جذب آب است، استفاده از مواد با جذب رطوبت ناچیز مطلوب است.


این دو شرط محدوده انتخاب جنس مناسب را محدود می‌کند چرا که علاوه بر موارد ذکر شده، ماده انتخابی بایستی قابلیت خم شدن به صورتی که در بافندگی حلقوی پودی مورد نیاز است را داشته باشد.

برای مثال در این پژوهش الیاف شیشه نوع E و C با ثابت دی الکتریک به‌ترتیب ۲/۵۶ و ۲/۵۴ و گرانول پلی‌پروپیلن با ثابت دی الکتریک ۱/۵ استفاده گردیدند که از لحاظ جذب رطوبت قابل قبول هستند.

نمونه‌های دی الکتریک پارچه‌ای با بافت حلقوی ساده بر روی ماشین‌های تخت باف دستی پساپ (Passap) با گنج‌های ۸، ۱۰ و ۱۲ سوزن بر اینج، به‌صورت یک‌رو سیلندر بافته شده است.

همچنین دی الکتریک پلیمری به‌صورت فیلم از گرانول پلی‌پروپیلن جهت مقایسه با دی الکتریک‌های پارچه‌ای تولید گردید.

گذردهی دی الکتریک‌ها با استفاده از روش خازنی و استفاده از آنها بین صفحات موازی خازن، تعیین ظرفیت خازن و سپس محاسبه ضریب دی الکتریک از مقدار



جدول ۴: مقایسه میزان گذردهی مؤثر دی‌الکتريک در روش‌های مختلف.

روش	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Sa ¹	Sp ²
حد پایین کسر سطحی	۱,۰۹۲۴	۱,۱۰۲۶	۱,۱۰۵۵	۱,۱۴۲۸	۱,۰۹۶۷	۱,۱۰۸۵	۱	۱,۵
حد بالا کسر سطحی	۱,۵۵	۱,۶۰۵۰	۱,۶۲۰۴	۱,۸۱۲۳	۱,۵۷۳۱	۱,۶۳۶۴	۱	۱,۵
حد پایین کسر حجمی	۱,۲۴۰۹	۱,۲۳۳۲	۱,۲۹۷۱	۱,۵۴۲۰	۱,۲۹۱۳	۱,۳۱۸۵	۱	۱,۵
حد بالا کسر حجمی	۲,۲۶۱۷	۲,۲۲۹۳	۲,۴۸۸۹	۳,۲۸۴۷	۲,۴۶۶۳	۲,۵۷۰۲	۱	۱,۵
عملی	۱,۹۸۲۹	۱,۸۳۲۵	۲,۰۶۵۸	۱,۹۸۳۷	۲,۲۸۸۵	۱,۷۰۲۸	۱,۳۱۶۷	۱,۸۸۱۰

الکتروود، مقدار گذردهی الکتريکی مخلوط بين این دو حد قرار دارد. همان‌گونه که در جدول ۴ نشان داده شده است، مقدار عملی گذردهی مؤثر دی‌الکتريک بين حدود بالا و پایین محاسبه شده به روش کسر حجمی قرار می‌گیرد و این روش که بر اساس محاسبات طول حلقه است، نزدیکترین نتیجه را به نتایج عملی برآورد می‌نماید.

در حالیکه، چنین نتیجه‌ای در مورد نتایج محاسبه شده به روش کسر سطحی صدق نمی‌کند.

بنابر این، مقدار برآورد شده برای ضریب گذردهی از طریق روش «کسر حجمی» دقیق‌تر از برآورد «روش سطحی» است.

این امر را می‌توان به موقعیت‌هایی نسبت داد که نخ‌ها در نمونه بر روی همدیگر قرار گرفته‌اند. کسر سطحی بر روی هم‌رفتگی نخ‌ها را لحاظ نمی‌کند در حالی که کسر حجمی، نخ‌ها را به صورت کامل در برآورد خود در نظر می‌گیرد.

نتایج تحقیقات قبلی نیز تایید می‌کند که در محاسبه ضریب دی‌الکتريک منسوجات، استفاده از کسر حجمی به جای هندسه بافت، نتایج مطلوبی را ارائه می‌دهد.

۵. نتیجه‌گیری

در این تحقیق، ضریب دی‌الکتريک پارچه‌های حلقوی پودی ساده مورد اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آزمایشات تجربی با نتایج به‌دست آمده از طریق محاسبه کسر حجمی و روش سطحی مقایسه گردید.

نتایج این تحقیقات نشان داد که مقدار برآورد شده برای ضریب دی‌الکتريک از طریق روش «کسر حجمی» دقیق‌تر از برآورد «روش سطحی» است.

روش استفاده شده در این تحقیقات، محاسبه کسر حجمی با استفاده از طول حلقه و محاسبات پیچیده صورت گرفته است که نتایج به‌دست آمده تایید کننده مناسب بودن استفاده از روش کسر حجمی جهت محاسبه گذردهی و ضریب دی‌الکتريک سازه‌های لیفی است.

از این‌رو، جهت تسهیل این اندازه‌گیری و محاسبات، پیشنهاد می‌گردد که از گرم در متر پارچه برای محاسبه کسر حجمی استفاده گردد.

پی‌نوشت

۱- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

و کسر حجمی ماده دی‌الکتريک محاسبه گردید (جدول ۱) در محاسبات حجم نخ، سطح مقطع آن دایروی فرض گردیده است.

جدول ۵- کسر سطحی و حجمی به‌دست آمده از پردازش تصویر متلب بر روی تصاویر نمونه‌ها.

نمونه‌ها	درصد هوا	درصد الیاف	نسبت الیاف در دی‌الکتريک	کسر حجمی برآورد شده با متلب
S1	٪۱۶,۱۸	٪۸۳,۸۲	-	-
S2	٪۱۰,۰۶	٪۸۹,۹۴	۰,۱۰۰۸	۰,۲۲۹۴
S3	٪۸,۶	٪۹۱,۴	۰,۱۱۰۳	۰,۲۲۳۵
S4	٪۱۳,۷۱	٪۸۶,۲۹	۰,۱۱۲۸	۰,۲۷۰۷
S5	٪۱۵,۲۶	٪۸۴,۷۴	۰,۱۴۷۷	۰,۴۱۵۴
S6	٪۱۳,۶۲	٪۸۶,۳۸	۰,۱۰۴۲	۰,۲۶۶۶
S7	٪۱۱,۴۸	٪۸۸,۵۲	۰,۱۱۵۷	۰,۲۸۵۵

۴- نتایج و بحث

در این تحقیق، با در نظر گرفتن خصوصیات نمونه‌ها و با استفاده از روابط حاکم برای محاسبه گذردهی در مدل‌های کسر حجمی و سطحی (روابط ۱ و ۲)، گذردهی مؤثر منسوج دی‌الکتريک محاسبه گردیده است. (جدول ۴)

$$\epsilon_{WL} = \frac{\epsilon_r}{f + (1-f) \times \epsilon_r} \quad (1)$$

$$\epsilon_{WU} = (1-f) + f \times \epsilon_r \quad (2)$$

در این روابط کسر حجمی مواد جامد دی‌الکتريک و برای یک مخلوط جامد-هوا و گذردهی f ماده جامد است. برای هر حالت قرارگیری اجزاء بين صفحات موازی

