

ثبت رنگزهای طبیعی بر روی کالای پنبه‌ای اصلاح شده با بتاسایکلودکسترن

سامرا سلیم پور، پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چکیده

در این تحقیق، ابتدا نمونه‌های پنبه‌ای با بتاسایکلودکسترن (SHP) (با سیتریک اسید (CA) به شیوه پد خشک پخت اتصال برقرار کردند. به منظور بررسی راندمان اتصال، وزن نمونه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین نرخ اتصال (27 درصد وزنی) در دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۱۵ دقیقه بدست آمد. نتایج آنالیزهای FTIR و آنالیز عصری، FESEM نشان داد که قدرت رنگی (k/s) نمونه‌های اصلاح شده را حتی پس از ۵ مرتبه شستشو نشان می‌دهد. پس از آن، نمونه‌ها با رنگزهای طبیعی (سماق، دارچین و اکالیپتوس) رنگرزی شدند. نتایج نشان داد که قدرت رنگی (k/s) نمونه‌های اصلاح شده در مقایسه با نمونه‌های عمل شده با دندانه‌های فلزی به وضوح افزایش یافته است. با افزایش نرخ رقم کشی از حمام رنگرزی، امکان کپسوله شدن رنگزهای طبیعی درون حفره‌های بتاسایکلودکسترن افزایش می‌یابد. علاوه بر این، ثبات‌های عمومی (شستشویی، لکه‌گذاری و نوری) نمونه‌های اصلاح شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

۱- مقدمه

رنگزهای طبیعی در رنگرزی الیاف طبیعی پرکاربرد (نظیر پنبه، پشم و ابریشم) به دلیل عدم سمیت، دوستدار محیط زیست و زیست تخریب پذیر بودن کاربرد زیادی دارند.

با این وجود، این رنگزهای دارای محدودیت‌هایی نظیر سختی در تکرار پذیری و رنگ همانندی، کند بودن نرخ جذب رنگ، پایین بودن ثبات‌های عمومی ... می‌باشد.

جهت اصلاح این محدودیتها از تکنیک‌های مختلفی مانند دندانه دادن با نامک‌های فلزی، عمل کردن با ترکیباتی نظیر تانیک اسید، سیستان، سایکلودکسترن‌ها، ساختارهای دندربیکی... و اصلاح شیمیایی الیاف طبیعی استفاده می‌کنند.


سایکلودکسترن‌ها (CDS) ترکیبات الیگوساکاریدی حلقوی متشكل از شش تا هشت واحد گلوكوبیرونوزی با ساختار کلی مخروط ناقص هستند. بدليل طبیعت هیدروفوپویک حفره‌های درونی، سایکلودکسترن‌ها توان تشکیل کمپلکس با محدوده وسیعی از ترکیبات نسبتاً هیدروفوپویک بفرم محلول در آب را دارند.

این خاصیت منجر به کاربرد آنها در حوزه‌های مختلف نظیر مقلدهای آنزیمی، کاتالیستها، کپسوله کردن مواد فعل، ترکیبات خوشبو، معطر کننده‌ها، ضدآفات، رنگزهای و داروها می‌شود. بر این اساس، استفاده از سایکلودکسترن‌ها به عنوان مواد کمکی در رنگرزی جهت بهبود فرآیند جذب رنگزا بر روی الیاف پیشنهاد شده است. تحقیقات نشان می‌دهد که اصلاح الیاف طبیعی سلولزی پاپروتینی با سایکلودکسترن‌ها و پلیکربوکسیلیک اسیدها (ترکیبات اتصال دهنده) پیش از پروسه رنگرزی می‌تواند پروسه جذب را بهبود بخشد.

در این تحقیق، اثر بتاسایکلودکسترن بر روی میزان جذب رنگ و ثبات‌های عمومی پنجه رنگزی شده با رنگزهای طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.

۲- مواد اولیه و روش‌ها

نحوه پنجه‌ای (۱۰ نمره متریک) از کارخانه نساجی بروجرد تهیه شد. بتاسایکلودکسترن از شرکت سیگمالدریچ خریداری شد و بدون خالص سازی مورد استفاده قرار گرفت. اسید سیتریک، سدیم هیپوفسفیت و سولفات آلومنیوم از شرکت مرک خریداری شدند. رنگزهای طبیعی (دارچین، سماق و اکالیپتوس) به روش کلاسیک استخراج شدند



شکل ۱- پروسه رنگرزی.


پروسه رنگرزی نیز مطابق با شکل ۱ انجام شد.

ابتدا نمونه‌های پنبه‌ای در محلول‌های حاوی سیتریک اسید/سدیم هیپوفسفیت/ بتاسایکلودکسترن با نسبت وزنی ۱۰ / ۳ / ۱۰ به مدت ۵ دقیقه در دمای اتفاق قرار گرفتند. سپس، با پیک آپ ۲ ± ۱۰۰ درصد با دستگاه فولارد برداشت شده و در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه خشک و نهایتاً در دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد بمدت ۱۵ دقیقه پخت شدند. در انتهای نمونه‌ها با آب گرم (۵۰ درجه سانتیگراد) شستشو داده شده تا مواد اضافی واکنش نداده از سطح کالا خارج شوند. راندمان واکنش نیز با دقت ۲ ± درصد وزنی بر اساس وزن نمونه‌ها قبل و بعد از عمل با بتاسایکلودکسترن محاسبه شد. قدرت رنگی (k/s) (نمونه‌های رنگرزی شده مطابق با معادله مشهور کیوبلکا-مانک بدست آمد. نهایتاً ثبات شستشویی و نوری نمونه‌ها مطابق با استانداردهای ISO C.06 ۱۰.۵ E.۰۲ ۱۹۹۴ و ISO ۱۹۹۴ مورد بررسی قرار گرفت.


۳- نتایج و بحث

پس از عملیات پد خشک پخت، کالاهای پنبه‌ای عمل شده با مخلوط بتاسایکلودکسترن و سیتریک اسید از یک افزایش وزنی برخوردار شدند که می‌تواند نشان دهنده پیشرفت واکنش کراسلینک مابین این ترکیبات باشد. این افزایش وزن در محدوده دمایی ۱۱۰ تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد رخ داد که ماکریتم مقدار آن در دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد و به مقدار ۲۷ درصد وزنی بود. البته پارامتر زمان نقش مهمی را در این پروسه ایفا کرد که بهینه مقدار آن زمان ۱۵ دقیقه برای عملیات پخت بود (نتایج این بخش از تحقیقات

نحوه پنجه‌ای (۱۰ نمره متریک) از کارخانه نساجی بروجرد تهیه شد. بتاسایکلودکسترن از شرکت سیگمالدریچ خریداری شد و بدون خالص سازی مورد استفاده قرار گرفت. اسید سیتریک، سدیم هیپوفسفیت و سولفات آلومنیوم از شرکت مرک خریداری شدند. رنگزهای طبیعی (دارچین، سماق و اکالیپتوس) به روش کلاسیک استخراج شدند



شکل ۷ - طیپ (a) پنهانه خام (b) پنهانه اپاچه با سیتریک اسید (c) پنهانه عمل شده با سیتریک اسید و بتاسایکلو دکسترن در حمرو سود (d) پنهانه عمل شده با سیتریک اسید و بتاسایکلو دکسترن بدون حمرو سود.



شکل ۸ - تصاویر SEM کالای پنهانه: (a) اصلح شده (b) اصلاح شده با سیتریک اسید (c) اصلاح شده با سیتریک اسید و بتاسایکلو دکسترن.

خاص رنگرزی نمود. با این وجود، در این تحقیق جهت بدست آوردن ثبات‌های بهتر، از نمونه‌های عمل شده با دندانه فلزی سولفات آلومینیوم به عنوان نمونه شاهد استفاده شده است. نتایج حاصل از رنگرزی نمونه‌ها نشان می‌دهد که با افزایش نرخ اتصال بتاسایکلو دکسترنین به کالای پنهانه ای میزان رمق کشی رنگزهای طبیعی افزایش می‌یابد، به نحوی که بیشترین مقدار رمق کشی برای نمونه‌ها در نرخ اتصال ۲۷ درصد وزنی بتاسایکلو دکسترنین حاصل می‌شود.

نتایج حاصل از پارامتر قدرت رنگی نمونه‌ها (k_S) (نشان می‌دهد که میزان جذب رنگ‌اتوسط نمونه‌های عمل شده با بتاسایکلو دکسترنین در غلظت رنگزهای ۱/۵ درصد بالاتر از نمونه‌های عمل شده با دندانه فلزی در سایر غلظت‌های است.


جدول ۱. این نتیجه با نتایج حاصل از جذب سنجی محلول رنگزهای هموخوانی دارد (نتایج مربوط به جذب سنجی محلول رنگزهای و قدرت رنگی نمونه‌ها در سایر غلظت‌های رنگزهای به دلیل محدودیت تعداد صفحات ارایه نشده است). علاوه براین، نتایج مربوط به ثبات‌های شستشویی و لکه‌گذاری نمونه‌ها (در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه) حاکی از آن است که اتصالات فیزیکی (کپسوله شدن رنگزهای حفره‌های بتاسایکلو دکسترنین (و شیمیایی) اتصالات احتمالی یونی، هیدروزنسی و کوالانسی) مابین رنگزهای طبیعی بر روی نمونه‌های اصلاح شده با بتاسایکلو دکسترنین مانع از خروج رنگزهای می‌شود.

نتایج مربوط به ثبات نوری نمونه‌های اصلاح شده با بتاسایکلو دکسترنین نیز از بالاترین ثبات‌ها برای هر سه رنگ زبرخورد دارست (جدول ۱)

۴-نتیجه گیری

این تحقیق نشان می‌دهد که قدرت رنگی و نرخ رمق کشی رنگزهای طبیعی توسط کالای پنهانه ای اصلاح شده با بتاسایکلو دکسترنین بالاتر از نمونه‌های عمل شده با دندانه فلزی سولفات آلومینیوم است. این درحالی است که یکنواختی جذب رنگرا بر سطح کالای عمل شده با این ماده نیز به خوبی مشهود بود. این نتیجه با نتایج حاکی از سایر تحقیقات که از بتاسایکلو دکسترنین به عنوان یک ماده یکنواخت کننده کمکی در فرآیند رنگرزی یاد می‌کنند، هموخوانی دارد.

پارامترهای نظیر زیر دست نرم، ثبات‌های عمومی بالا، عدم تغییر شید و قیمت تمام شده مناسب نمونه‌های اصلاح و رنگرزی شده با بتاسایکلو دکسترنین از آن کاندید مناسبی برای استفاده در رنگرزی الیاف طبیعی می‌سازد.



شکل ۲ - مکانیزم احتمالی اتصال بتاسایکلو دکسترن به کالای پنهانه‌ای.

به دلیل محدودیت تعداد صفحات ارایه نشده است.

از طرفی دیگر، اتصال کالای پنهانه‌ای با کربوکسیلیک اسیدهای دو یا چند عامله بواسطه واکنش استریفیکاسیون تأیید شده است آنها با تشکیل ترکیبات حلقوی ایندیریدی (در حضور کاتالیست سدیم هیپوفسفیت) با گروههای هیدروکسیل پنهانه اتصالات استری برقرار می‌کنند. بر این اساس، سیتریک اسید از یکسو قادر به تشکیل اتصالات استری (گرافتینگ یا اتصال شیمیایی) با گروههای هیدروکسیل پنهانه و از سوی دیگر قادر به برقراری اتصالات استری با بتاسایکلو دکسترن است. علاوه براین، احتمال واکنش استریفیکاسیون مابین سیتریک اسید و بتاسایکلو دکسترن که منجر به شکل گیری پلیمر شبكه‌ای شده از بتاسایکلو دکسترن نیز می‌شود، وجود دارد.

این پلیمر شبکه‌ای شده، قادر است به صورت فیزیکی سطح لیف را پوشش دهد (شکل ۲) آنالیزهای FTIR و تصاویر FESEM شکل گیری اتصالات استری و حضور بتاسایکلو دکسترنین بر سطح کالای پنهانه ای اصلاح شده را تأیید می‌کند (شکل‌های ۳ و ۴). علاوه براین، نتایج آنالیز عنصری نمونه‌ها حاکی از آن است که درصد عناصر کربن و اکسیژن پس از اصلاح کردن کالای پنهانه ای با بتاسایکلو دکسترن افزایش یافته و حضور این ماده را حتی پس از پنج مرتبه شستشو تأیید می‌کند.

جدول ۱ نمونه‌های رنگرزی شده با رنگزهای طبیعی حاصل از گیاهان سماق، دارچین و اکالیپتوس را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که رنگزهای حاصل از این گیاهان حاوی ترکیبات طبیعی تانن هستند و می‌توان کالای پنهانه ای را بدون عملیات دندانه دادن با ترکیبات شیمیایی.

جدول ۱- قدرت رنگی و ثبات‌های عمومی مربوط به نمونه‌های رنگرزی شده با رنگزهای طبیعی ۱/۵ درصد وزنی.

نمونه	عمل شده با سولفات آلومینیوم	عمل شده با بتاسایکلو دکسترن (۲۷ درصد وزنی)
سماق	قدرت رنگی = ۱۴/۶ تغییر شدید = ۵ لکه گذاری (روی پنهانه) = ۵ ثبات نوری = ۸	قدرت رنگی = ۱۲/۲ تغییر شدید = ۴ لکه گذاری (روی پنهانه) = ۶-۷ ثبات نوری = ۶-۷
دارچین	قدرت رنگی = ۱۲/۳ تغییر شدید = ۵ لکه گذاری (روی پنهانه) = ۵ ثبات نوری = ۸	قدرت رنگی = ۹/۸ تغییر شدید = ۴-۵ لکه گذاری (روی پنهانه) = ۶-۷ ثبات نوری = ۶-۷
اکالیپتوس	قدرت رنگی = ۱۰/۶ تغییر شدید = ۴ لکه گذاری (روی پنهانه) = ۵ ثبات نوری = ۸	قدرت رنگی = ۸/۸ تغییر شدید = ۳-۴ لکه گذاری (روی پنهانه) = ۷ ثبات نوری = ۷