



نانو تکنولوژی

## مقایسه عملکرد منسوج مبدل انرژی تک لایه با هیبریدی تریو پیزوالکتریک


شاهین قاسمی نژاد / مسعود لطیفی / روح اله باقرزاده<sup>۱</sup>

### چکیده

برداشت انرژی های هدر رفتنی با کمک مبدل های انرژی مکانیکی به الکتریکی با توجه به معضل جهانی انرژی، یک شاخه مهم در مطالعه های انرژی است. ساز و کار پیزوالکتریک و تریو الکتریک دو روش پر کاربرد این حوزه می باشند. در این پژوهش ترکیب های مختلفی از مبدل های الیافی شامل نانوالیاف PVDF و نانوالیاف کامپوزیتی PVDF/BaTiO با لایه های پشمی با سه نوع بافت حلقوی پودی و الیاف پشم شانه شده، با توجه به جایگاه مناسب ماده پشم و PVDF در گروه مواد تریو الکتریک، در نظر گرفته شد. ولتاژ الکتریکی حاصل از تماس - جدایش تریو الکتریک لایه های ترکیبی اندازه گیری شد. سپس بهترین چیدمان لایه ای تریو الکتریک در یک نیروی مشخص با مقدار بالاترین خروجی (4/35 V/cm) تعیین گردید. در حالی که خروجی لایه پیزوالکتریک PVDF به تنهایی در بهترین لایه ترکیبی آزمایش شده در نمونه های تریو الکتریک به مقدار (475 mV/cm) / 0 بود. در ازای یک نیروی واحد یکسان، خروجی مبدل تریو الکتریک نسبت به لایه مبدل پیزوالکتریک PVDF/BaTiO به تنهایی، بیش از 9000 برابر حاصل شد.

### ۱- مقدمه

برداشت انرژی فرآیند برداشت مقدارهای کوچک انرژی است که این انرژی ها به شکل های مختلف مانند گرما، صدا، ارتعاش یا جابه جایی اتلاف خواهند شد. مطابق با اصول حاکم بر اثر مواد پیزوالکتریک، این مواد قادر به تبدیل اطلاعات حاصل از تغییر شکل ساختار به سیگنال الکتریکی هستند. این توانایی به معنی اتصالی بین انرژی مکانیکی با انرژی الکتریکی است.



جدول ۱- مشخصه های پارچه های پشمی مورد استفاده در لایه ی دی الکتریک تریو الکتریک.

شانه پارچه	طرح بافت	جرم واحد سطح (g/m <sup>2</sup> )	ضخامت (mm)	ظرافت الیاف (μm)	CPC	WPC	SD
F1	plain- single jersey	۱۳۳۸۰	۰.۶۷	۱۳۸	۱۴.۱	۱۲.۸	۱۸۰.۵
F2	plain- single jersey	۲۱۰.۵	۰.۶۲	۲۲۶	۱۰.۷	۱۱.۲	۱۱۹.۸
F3	single jersey Pique	۲۶۷.۵	۱.۵۹	۲۱.۹	۴.۹	۵.۶	۲۷.۴

از میان پلیمرهای پیزوالکتریک PVDF به علت چقرمگی، انعطاف پذیری و سازگاری با مواد پلیمری دیگر، به طور گسترده در پیزوپلیمرها مورد بررسی قرار گرفته است.

تریو الکتریک اثر تماس منجر به القای بار الکتریکی است که به علت تماس اصطکاکی دو ماده با قابلیت باردار شدن ایجاد می گردد. توانایی مواد برای گرفتن یا از دست دادن الکترون بستگی به قطبیت ماده دارد.

از این جهت مواد در جدولی به نام سری تریو الکتریک بر اساس تمایل به از دست دادن الکترون یا گرفتن الکترون طبقه بندی می شوند. هر چه فاصله دو ماده انتخابی این جدول از یکدیگر بیشتر باشد بار بیشتری از تماس این دو ماده منتقل خواهد شد.

گل حسن و همکاران در پژوهشی اثر سختی سطح در یک برداشت کننده ترکیبی پیزو-تریو الکتریک را بررسی نمودند. در این پژوهش ترکیب نانو مکعب های ZnSnO بدون سرب با PDMS همراه با الکترودهای مسی به عنوان لایه پیزوالکتریک و تماس الکترودهای مس با لایه PDMS خالص به عنوان بخش تریو الکتریک در نظر گرفته می شد.

نتیجه ها نشان می دهند که با افزایش سختی سطح، ولتاژ میانگین خروجی افزایش



پیدا می‌کند. هم‌اجیت‌سینگ و نراج یک لایه فیلم کامپوزیتی PVDF/ZnO را تهیه کردند. از تماس این لایه با یک لایه از پلیمر PTFE در تولید نانومبدل‌های ترکیبی پیزو تریبوالکترونیک استفاده نمودند. مبدل ترکیبی آنها موفق به تولید بیشینه خروجی لحظه‌ای  $(\mu W/cm^2)$  شد که حدود ۲/۵ برابر بیشتر از مبدل ترکیبی حاصل از PVDF خالص است. پژوهش‌های مرور شده نشان داد که انتخاب مواد، انتخاب یک فرآیند تولید مناسب، طراحی یک ساختار هندسی بهینه، ترتیب چیدمان لایه‌ها، طراحی مدار الکتریکی مناسب از جمله مهم‌ترین عامل‌هایی هستند که باید در طراحی و ساخت یک مبدل ترکیبی پیزو تریبوالکترونیک در نظر گرفته شوند.

## ۲- کارهای عملی

یک دسته از مواد انتخابی برای این پژوهش شامل الیاف پشم شانه شده و سه نمونه پارچه بافته شده با نخ پشم در سامانه بافندگی حلقوی پودی بود.

جدول ۲- درصد وزنی حجمی پایمر و افزودنی مورد استفاده در تهیه نانوالیاف کامپوزیتی PVDF/BaTiO<sub>3</sub>

نوع نانوالیاف	نانوالیاف حاصل	نانوالیاف کامپوزیتی	نانوالیاف کامپوزیتی	نانوالیاف کامپوزیتی	نانوالیاف کامپوزیتی	نانوالیاف کامپوزیتی
PVDF % (W/W)	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
BaTiO <sub>3</sub> % (W/W)	۰	۶	۱۸	۲۲	۲۴	۲۵

الیاف پشم این تحقیق با ظرفیت میانگین ۲۱ میکرومتر از گروه تولیدی ریسندگی و بافندگی مطهری تهیه گردید.

پارچه‌های ۱۰۰ درصد پشمی این تحقیق نیز از دانشگاه دیکن استرالیا تهیه شد که مشخصات این پارچه‌ها در جدول ۱ آورده شده‌است.


دسته دیگر مواد مورد استفاده جهت ساخت لایه‌های پیزو تریبوالکترونیک پلیمری با توجه به مطالعه‌های پیشین شامل پلی‌وینیلیدن‌فلوراید با متوسط وزن مولکولی ۲۷۰۰۰ گرم بر مول به شکل گرانول تهیه شده از شرکت سیگما-آلدریج، N,N-دی‌متیل‌فرم‌امید و استون با درصد خلوص ۹۹ درصد به‌عنوان حلال، تهیه شده از شرکت مرک آلمان، نانوذره‌های باریت‌تیتانات با متوسط اندازه ذره‌های کمتر از ۱۰۰ نانومتر و درصد خلوص بیشتر از ۹۹ درصد به‌عنوان جزء افزودنی، تهیه شده از شرکت سیگما آلدریج، ورقه آلومینیومی به‌عنوان الکتروود.

درصد وزنی حجمی نانوالیاف تولید شده با روش الکترووریسی مطابق با مطالعه‌های پیشین در جدول ۲ ارائه شده‌است.

جهت ساخت لایه‌های تریبوالکترونیک مواد مورد نظر ابتدا بر روی یک سمت بستر ورقه آلومینیومی انعطاف‌پذیر قرار می‌گرفت. سپس یک سیم مسی برای انتقال بار در سمت دیگر بستر متصل گردید. مجموعه حاصل به اندازه مناسب بریده می‌شد و درون یک قاب پلیمری به‌منظور نگهداری لایه قرار می‌گرفت.

در انتها یک اسفنج پلی‌یورتان برای ایجاد ساختار کم‌انرژی به انتهای باز قاب متصل می‌شد تا ضمن ایجاد برآمدگی مناسب برای تماس لایه‌ها، بازگشت‌پذیری لازم پس از برداشت نیرو از روی دو لایه ایجاد گردد.


برخی از لایه‌های ساخته شده به این روش در شکل ۱ آورده شده‌است. هر لایه پلیمری ابتدا در تماس با لایه خالص از الیاف پشم قرار گرفت. نیروی مکانیکی به



شکل ۱- لایه‌های ساخته شده برای آزمایش اندازه‌گیری بار تریبوالکترونیک (الف) لایه الیاف پشم، (ب) نمونه F1، (ج) نمونه F2، (د) نمونه F3.

مقدار تقریبی  $(N)$  و  $0/8$  و در محدوده فرکانس (Hz) ۲ تا ۴ اعمال شد. هر لایه از طریق الکترودهای آن به درگاه‌های نوسان نما متصل گردید و میزان ولتاژ خروجی اندازه‌گیری شد. سپس لایه پلیمری مشخص با لایه‌های F1، F2 و F3 تحت حالت عملکردی تماس-جدایش عمودی قرار می‌گرفت و نتیجه‌های هر آزمایش ثبت شد.

اصول عملکرد لایه‌های تریبوالکترونیک در این پژوهش در حالت تماس-جدایش عمودی به صورت شماتیک در شکل ۲ نشان داده شده‌است.



شکل ۲- عملکرد لایه‌های تریبوالکترونیک در حالت تماس-جدایش عمودی.

## ۳- نتایج و بحث

جهت مقایسه خصوصیت اصطکاکی پشت و روی فنی سه نمونه پارچه، از آزمایش تعیین ضریب‌های اصطکاکی استفاده شد. که نتایج آن در جدول ۳ آورده شده‌است. از جمله خصوصیتی که با افزایش زبری سطح افزایش پیدا می‌کند خصوصیت اصطکاکی آن سطح است.

نتیجه‌های حاصل از آزمایش ضریب اصطکاک نمونه پارچه‌ها نشان می‌دهد که ضریب اصطکاک پشت و روی نمونه‌ها و در نتیجه زبری سطح آنها با یکدیگر تفاوت دارند. در شکل ۳ داده‌های اندازه‌گیری ولتاژ خروجی برای ترکیب لایه‌های مختلف آورده به صورت مقایسه آورده شده‌است.

لازم به ذکر است که عددهای این شکل بیشینه مقدار ولتاژی است که در تعدادی فرآیند تماس-جدایش عمودی برای ترکیب‌های مختلف لایه‌های تریبوالکترونیک ثبت شده‌است.


جدول ۳- نتیجه‌های حاصل از آزمایش تعیین ضریب‌های اصطکاک پارچه‌ها.

نوع نمونه	ضریب‌های اصطکاک روی فنی		ضریب‌های اصطکاک پشت فنی	
	$\mu s$	$\mu k$	$\mu s$	$\mu k$
F1	۰٫۱۷۲۸	۰٫۲۵۹۷	۰٫۲۷۷۱	۰٫۱۸۸۸
F2	۰٫۲۴۹۸	۰٫۳۷۹۳	۰٫۳۱۷۷	۰٫۲۰۰۴
F3	۰٫۲۷۳۲	۰٫۴۱۷۲	۰٫۴۰۷۲	۰٫۲۶۰۹

با توجه به شکل فوق لایه متشکل از الیاف پشم ولتاژ پایین‌تری نسبت به نمونه‌های متشکل از پارچه پشمی داشت. به‌گونه‌ای که خروجی آن کمتر از یک چهارم نمونه‌های پارچه‌ای است.

از آنجا که ناهمواری سطحی لایه متشکل از پارچه پشمی نسبت به لایه متشکل از الیاف موازی پشم به‌دلیل وجود نخ در ساختمان بافت و همچنین بافت‌رفتگی نخ، از ناهمواری سطحی بالاتری برخوردار است که این نتیجه با مطالعات پیشین مطابقت دارد.

به‌طور تقریبی در تمامی نمونه‌های آزمایش شده ولتاژ خروجی لایه F3 از لایه‌های F1 و F2 پایین‌تر می‌باشد زیرا تعداد نقطه‌های تماس برای نمونه‌های F1، F2 و




شکل ۳ - مقایسه‌ی نتیجه‌های به‌دست‌آمده از اندازه‌گیری ولتاژ خروجی لایه‌های تریبولکتریک

$F_3$  متناسب با تراکم حلقه بر واحد سطح آنهاست در نتیجه ولتاژ خروجی پایین‌تر نمونه  $F_3$  نسبت به دو نمونه دیگر باتوجه به تراکم پایین‌تر حلقه آن در واحد سطح توجیه‌پذیر است.

نتیجه‌های حاصل از این آزمایش با نتیجه‌های حاصل از اندازه‌گیری ضریب‌های اصطکاک مطابقت خوبی دارد.

به عنوان مثال با در نظر گرفتن نمونه  $F_1$  در شکل ۴ مشاهده می‌شود که با ثابت بودن نوع لایه پلیمری، پشت فنی نمونه  $F_1$  بیشینه ولتاژ مثبت و منفی بالاتری از نظر اندازه در مقایسه با روی فنی همین نمونه دارد.

بالتر بودن ضریب‌های اصطکاک در پشت فنی  $F_1$  نسبت به روی فنی آن نشان‌دهنده سختی سطح بالاتر است که با توجه به مطالعه‌های انجام شده سختی سطح بالاتر باعث افزایش خروجی تریبولکتریک لایه‌ها می‌شود.



شکل ۴ - مقایسه‌ی نتیجه‌های به‌دست‌آمده از اندازه‌گیری ولتاژ خروجی لایه‌های تریبولکتریک.

همچنین با مقایسه نتیجه‌های نمونه  $F_2$  و  $F_3$  در هر دو سمت نمونه، روی فنی هر دو نمونه ضریب‌های اصطکاک بالاتر و ولتاژ خروجی بالاتری نسبت به پشت فنی آنها داشته‌اند.

از میان لایه‌های پلیمری بهترین لایه‌ها، لایه‌های نانوالیاف کامپوزیتی پلی‌وینیلیدن‌فلوراید باریم‌تیتانات با درصد وزنی حجمی باریم‌تیتانات ۱۸ و ۲۲ درصد می‌باشد زیرا به‌طور کلی در بیشتر آزمایش‌ها هنگام تماس با لایه‌های پشمی مختلف بالاترین ولتاژهای خروجی مربوط به این لایه پلیمری می‌باشد.

از سوی دیگر بهترین لایه پشمی برای تماس تریبولکتریک با این لایه‌های پلیمری، پشت و روی فنی نمونه  $F_2$  با بیشینه ولتاژ مثبت (۷) ۲۵/۶ است.

در نتیجه مقایسه‌های تحلیلی برای بیان ارتباط بین آزمایش‌های مختلف و ارتباط آنها با ساختار لایه بر روی نتیجه‌های حاصل از زوج لایه تریبولکتریک نمونه  $F_2$  و  $PVDF/BaTiO_3$  با درصد وزنی حجمی باریم‌تیتانات ۱۸ و ۲۲ درصد و لایه نانوالیاف خالص  $PVDF$  معطوف می‌گردد.

با در نظرگیری مساحت تحت تماس دو لایه، بیشینه خروجی الکتریکی این مبدل  $4.35 (V/Cm^2)$  بود.

در شکل ۴ بیشینه ولتاژ مدار باز تریبولکتریک اندازه‌گیری شده برای مبدل‌های در نظر گرفته‌شده در فرکانسی با بیشترین مقدار خروجی الکتریکی آورده شده‌است.

باتوجه به شک فوق میانگین بیشینه ولتاژ خروجی تریبولکتریک برای لایه‌های نانوالیاف  $PVDF(23\%W/V)$  خالص برابر با  $1/2 (mV)$ ، نانوالیاف کامپوزیتی  $PVDF(23\%W/V)/BaTiO_3(18\%W/V)$  برابر با  $1/9 (mV)$  و خروجی تریبولکتریک  $PVDF(23\%W/V)/BaTiO_3(22\%W/V)$  برابر با  $1/4 (mV)$  بود.

#### ۴- جمع بندی و نتیجه گیری

در این تحقیق دو لایه منسوجی یکی متشکل از پشم و دیگری متشکل از نانوالیاف الکتروریسی شده  $PVDF/BaTiO_3$  تحت نیروی مکانیکی مواجه با عمل تماس - جدایش عمودی شدند که این امر منجر به القای الکترواستاتیک بار الکتریکی و در نتیجه تولید بار تریبولکتریک گردید.

از آنجا که نانوالیاف کامپوزیتی خود یک لایه با خاصیت تریبولکتریک است هنگامی که به تنهایی تحت تنش قرار می‌گیرد تولید بار الکتریکی می‌نماید. به گونه‌ای که خروجی الکتریکی حاصل از تماس - جدایش عمودی یک لایه پشمی با یک لایه متشکل از نانوالیاف کامپوزیتی بر مبنای سازوکار تریبولکتریک (نسبت به خروجی الکتریکی حاصل از نانوالیاف کامپوزیتی  $PVDF/BaTiO_3$  بر مبنای سازوکار تریبولکتریک) بیش از ۹۰۰۰ برابر بود.

#### پی‌نوشت

۱- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر