



تولید کپسول زئین حاوی رنگ چغندر قرمز

سیدمحمدجواد مرتضوی^۱ / فرزانه علی حسینی^۱ / حسین توانایی^۱

چکیده

استفاده از رنگدانه‌های طبیعی به علت زیست‌سازگاری، زیست‌تخریب‌پذیری و قابلیت دسترسی زیستی بالای آنها، افزایش چشمگیری داشته است. در این میان، طیفی از این رنگدانه‌ها دارای فعالیت ضداکسندگی، ضدسرطانی و ضد میکروبی هستند که در تماس با اکسیژن هوا، سریعاً اکسید میشوند. یک روش برای جلوگیری از این پدیده، کپسول کردن مواد فعال در پوست‌های محافظ است تا در زمان و مکان مناسب، این پوسته تخریب شده و مواد فعال رهایش یابند. در این تحقیق هدف کپسول‌سازی مواد مؤثر آرایشی بهداشتی و پزشکی و بارگذاری آن روی پارچه است.

به عنوان مدل رنگدانه چغندر قرمز در پوسته‌ای از زئین توسط دو روش امولسیون-انتشار و الکترواسپری کپسول شد. کپسول‌های تولید شده توسط ارزیابی‌های FT-IR، SEM، پتانسیل زتا و مشخصه‌های رنگی سه‌گانه بررسی شدند. بر این اساس کپسول‌های تولید شده توسط روش الکترواسپری، سطحی کروی با میانگین اندازه ۳۰۳ نانومتر دارند و پتانسیل زتای آنها منفی ۳۸/۳ میلی‌ولت است

۱- مقدمه

کپسول‌سازی شامل حبس ترکیب مورد نظر در ماده دیگر است.

کپسول‌سازی، می‌تواند خواص نامطلوب یک ماده مانند انحلال کم در آب، تخریب در برابر نور، اکسیژن، PH و رطوبت محیط را بهبود بخشد. کپسول‌سازی دارای کاربردهای بالقوه‌ای در صنایع مختلف از جمله صنایع پزشکی، دارویی، غذایی و نساجی است که به سرعت در حال گسترش است.

بر اساس اندازه، کپسول‌ها به سه دسته ماکروکپسول‌ها، میکروکپسول‌ها و نانوکپسول‌ها تقسیم می‌شوند. کپسول‌سازی با انواع روش‌های شیمیایی، فیزیکی و مبتنی بر تجهیزات انجام می‌شود.



روش‌های امولسیون-انتشار و الکترواسپری از رایج‌ترین روش‌های کپسول‌سازی است که می‌توان با استفاده از این روش‌ها، کپسول‌های با اندازه نانو تهیه کرد.

کاهش اندازه ذرات به ابعاد نانو، سبب افزایش نسبت سطح به حجم ماده می‌شود که به طور پیوسته میزان واکنش‌پذیری آنها را در بسیاری از موارد با



تغییر در خواص مکانیکی، الکتریکی و نوری افزایش می‌دهد] در سال ۲۰۱۳ سوچور و همکاران موفق به تولید نانوکپسول دی‌آمینوبوتان و بوتان دی‌آل حاوی کُر کومین با اندازه ذرات در محدوده ۱۲۵ تا ۱۰۸۳ نانومتر با راندمان کپسول‌سازی ۹۴/۶ درصد تا ۹۹/۷ درصد با استفاده از روش امولسیون انتشار روغن در آب شدند. الکترواسپری بسیار شبیه به روش الکترواسپری است

با این تفاوت که به جای تولید لیاف بر روی صفحه جمع‌کننده، ذرات تشکیل می‌شوند. در سال ۲۰۱۸ بسپینار و همکاران با استفاده از این روش، نانوذرات مرکب زئین/کتیوسان حاوی کور کومین و پایپرین را با راندمان بارگذاری ۹۲ درصد برای کور کومین و ۸۷ درصد برای پایپرین تهیه کردند. ابعاد این کپسول‌ها در حدود ۵۵۰ نانومتر بود.



شکل ۳. طیف مادون قرمز با تبدیل فوریه (FTIR) از پودر زئین آزمایشگاهی و زئین استخراج شده (راست)، پودر زئین استخراج شده، پودر رنگدانه چغندر قرمز، مخلوط فیزیکی زئین-رنگدانه چغندر قرمز و کپسول های زئین-رنگدانه چغندر قرمز تهیه شده به روش امولسیون (چپ)

جدول ۱. مشخصه های سه گانه رنگی رنگدانه های چغندر قرمز، نانوذرات زئین، کپسول های زئین-رنگدانه تولید شده به روش الکترواسپری شده و امولسیون-انتشار

مشخصات سه گانه رنگی ۸ ماه پس از تولید					مشخصات سه گانه رنگی پس از تولید					نمونه
h°	c*	b*	a*	L*	h°	c*	b*	a*	L*	
۳۸/۶۹	۱/۹۹	۱/۲۴	۱/۵۵	۲۳/۳۹	۳۲/۷۹	۲۳/۸۴	۱۲/۹۱	۲۰/۰۴	۳۴/۸۳	رنگدانه چغندر قرمز
۹۰/۶۲	۲۳/۱۲	۲۳/۱۲	-۰/۲۵	۸۰/۲۷	۸۸/۸۶	۲۷/۲۳	۲۷/۲۳	-۰/۵۴	۸۳/۷۴	نانوذرات زئین (۰/۳)
۸۹/۳۳	۲۰/۱۵	۲۰/۱۴	۰/۲۴	۷۸/۶۹	۸۸/۸۳	۲۴/۷۶	۲۴/۷۶	۰/۵۱	۸۲/۰۵	کپسول زئین-رنگدانه به روش الکترواسپری
۸۴/۳۹	۹/۳۲	۹/۲۷	۰/۹۱	۸۲/۰۳	۸۲/۷۷	۲۳/۱۶	۲۲/۹۷	۲/۹۲	۸۹/۸۸	کپسول زئین-رنگدانه به روش امولسیون-انتشار

ظاهر رنگی آن نیز حفظ شود. برای اثبات این موضوع، به ترتیب از ارزیابی پتانسیل زتا و مشخصه های سه گانه رنگی استفاده شد. ساختار نمونه های تولید شده توسط FTIR شناسایی شده و مورفولوژی کپسول های تولید شده با SEM مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه تحقیقات، بارگذاری و رهایش کپسول های تولیدی بر روی منسوجاتی اعم از پارچه مورد بررسی قرار می گیرد.

۲- تجربیات

از اتانول ۷۰ درصد و آب مقطر به ترتیب به عنوان حلال زئین و رنگدانه چغندر قرمز استفاده شد و دو روش الکترواسپری و امولسیون-انتشار برای کپسول کردن رنگدانه درون زئین انجام شد. ابتدا با جوشاندن تکه های خرد شده چغندر قرمز در آب مقطر، محلولی حاوی رنگدانه به دست می آید که پس از فیلتر و فریزدرای

علاوه بر این فعالیت ضد میکروبی، ضد التهابی، ضد سرطانی و ضد دیابتی دارد و می تواند منجر به حفظ سلامتی مواد غذایی شود، به صورتی که فعالیت ضد اکسندگی آن تا دو برابر برخی از آنتوسیانین ها و تا ۴ برابر اسید اسکوربیک گزارش شده است. این رنگدانه در معرض نور، گرما، اکسیژن و رطوبت تخریب می شود. هدف از این پژوهش کپسول کردن مواد مؤثره قطبی (محلول در آب) درون پوسته های غیرقطبی است که در منسوجات و محصولات آرایشی بهداشتی، مراقبتی و پزشکی کاربرد دارد.

به این منظور در این تحقیق به عنوان مدل، تلاش شد رنگدانه طبیعی و خوراکی استخراجی از چغندر قرمز که خاصیت ضد سرطانی نیز دارد، درون پوسته های از زئین کپسول شود؛ چراکه این رنگدانه، آب دوست و در مقابل پروتئین زئین آب گریز است و انتظار می رود که با تغییر قطبیت، پایداری کپسول حاوی رنگدانه در محیط های آبی و در تماس با اکسیژن هوا، بهبود یابد و همچنین


طی فرآیند نشاسته گیری از دانه های ذرت، گلو تن ذرت به دست می آید که حاوی رنگدانه های طبیعی مثل گزانتوفیل و کاروتن است و بافت گرانولی دارد.

زئین، پروتئین خوراکی موجود در گلو تن ذرت است که در صنایع غذایی، دارویی و پلاستیک های زیست تخریب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.

بیش از ۵۰ درصد اسیدهای آمینه موجود در زئین آب گریز است و این ترکیب به راحتی در مخلوط اتانول و آب حل می شود.

بتالین ها دسته ای از رنگدانه های قرمز و زرد مشتق شده از تاروسین هستند که جایگزین رنگدانه های آنتوسیانین می شوند.

رنگدانه قرمز تیره چغندر، گل آمارانت و بسیاری از کانتوس ها از وجود رنگدانه های بتالین ناشی می شود. از این رنگدانه برای رنگ بخشی به شیرینی ها، آب نبات ها، دسر، سوپ و همچنین برای تغییر ظاهر رنگی گوشت و سوسیس استفاده می شود.



شدن، پودر رنگدانه تهیه می‌شود.

زئین نیز با استفاده از انحلال گلوتن ذرت در اتانول ۸۰ درصد و فریزدرای محلول رویی سانت ریفیوژ شده، استخراج می‌شود.

بر ای انجام روش الکترواسپری، ابتدا رنگدانه در آب مقطر حل می‌شود و در ادامه این محلول با افزودن اتانول، به محلول اتانولی ۷۰ درصد تبدیل و زئین به آن اضافه می‌شود؛ در پایان امولسیفایر مون و دی گلیسیرید (با تعادل آب‌دوستی آب‌گریزی HLB برابر با ۴) نیز به محلول زئین رنگدانه، اضافه می‌شود تا امولسیون آب در روغن (W/O) ایجاد شود.

شرایط الکترواسپری (ولتاژ، فاصله نوک تا صفحه جمع‌کننده و نرخ تغذیه محلول) بهینه می‌شود. علاوه بر شرایط الکترواسپری، غلظت رنگدانه و زئین نیز بر ابعاد کپسول تأثیرگذار است.

در روش امولسیون-انتشار، محلول زئین-رنگدانه تهیه شده با استفاده از اسپری دستی درون محلول ضدحلال (آب) اسپری و به آرامی هم زده می‌شود و در ادامه محلول حاوی کپسول زئین-رنگدانه، فریزدرای می‌شود.

۳- بحث و نتایج

با توجه به شکل ۱ سمت چپ، غلظت ۳ درصد از زئین در اتانول ۸۰ درصد به عنوان غلظت بهینه برای تولید ذرات کروی شکل، انتخاب شد و در ادامه برای کپسول کردن رنگدانه استفاده شد.

در این تحقیق شرایط الکترواسپری نرخ تغذیه، فاصله نوک سوزن تا صفحه جمع‌کننده و ولتاژ کاربردی به ترتیب ۰/۳ میلی‌لیتر بر ساعت، ۱۱ سانتی‌متر و ۱۲ کیلوولت الکترواسپری بهینه‌سازی شد. در این حالت ذرات دارای میانگین اندازه ۴۳۸/۵ نانومتر هستند.

در ادامه نیز مطابق شکل ۲ سمت راست، روش الکترواسپری برای کپسول زئین-رنگدانه چغندر قرمز با نسبت ۱۰ و ۱ و غلظت ۳ درصد زئین، به عنوان روش بهینه انتخاب شد که منجر به تشکیل کپسول‌هایی کروی و مسطح با میانگین اندازه ذرات ۳۰۳ نانومتر شد. بر اساس ارزیابی پتانسیل زتا و طی ۳ تکرار، مشخص شد که پایداری کپسول‌های زئین-رنگدانه تولید شده به روش امولسیون-انتشار (منفی ۵۸ میلی‌ولت) بیشتر از روش الکترواسپری (منفی ۳۸ میلی‌ولت) است و ترکیب نهایی در هر دو روش، ترکیبی آنیونی است که با مقدار

منفی نشان داده شده است.

با توجه به شکل ۳ سمت راست، طیف‌های مادون قرمز تهیه شده از زئین استخراج شده و زئین تهیه شده با گرید آزمایشگاهی، یکسان بوده که بیانگر موفقیت در استخراج زئین از گلوتن ذرت در این تحقیق است.

علاوه بر این، با مقایسه طیف مادون قرمز کپسول‌های زئین-رنگدانه چغندر قرمز به روش امولسیونی با طیف زئین و رنگدانه (به طور مثال در عدد موجی ۱۰۴۵-۱ CM^{-۱}، نشان می‌دهد که رنگدانه در پوسته‌ای از زئین حبس شده (کپسول) و یا پراکنده شده (گره) است.

در این تحقیق به منظور اثبات تشکیل کپسول زئین-رنگدانه، از ارزیابی مشخصه‌های سه‌گانه رنگی نمونه‌ها استفاده می‌شود.

در جدول ۱، مشخصه‌های سه‌گانه رنگی رنگدانه چغندر قرمز، نانوذرات زئین، کپسول‌های زئین-رنگدانه تولید شده به روش الکترواسپری شده و امولسیون-انتشار، ارائه شده است.

با توجه به داده‌ها، قرمزی (A*) کپسول‌های به دست آمده از روش امولسیون-انتشار بیشتر از رنگدانه چغندر قرمز نیز است و زردی (B*) نمونه نیز به علت حضور زئین در ترکیب است و با توجه به تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (شکل ۲ سمت چپ) می‌توان گفت که در این روش رنگدانه در زئین پراکنده شده (گره) و کپسول تشکیل نشده است.

پس از گذشت ۸ ماه، تمامی پارامترها کاهش پیدا کرده‌اند، به خصوص روشنایی (L*) برای رنگدانه چغندر قرمز که در شرایط محیطی و مجاورت با اکسیژن هوا، اکسید شده است، در حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است. در صورتی که کاهش روشنایی برای کپسول

زئین-رنگدانه تولید شده به روش الکترواسپری، تنها در حدود ۴ درصد است که فعالیت محافظتی زئین در برابر اکسید شدن رنگدانه چغندر قرمز را به خوبی نشان می‌دهد.

۴- نتیجه‌گیری

در این پژوهش سعی شد تا رنگدانه چغندر قرمز درون پوسته‌ای از زئین کپسول شود تا پایداری آن افزایش یابد.

با توجه به تصویرهای SEM، طیف FTIR و مشخصه‌های سه‌گانه رنگی (L*A*B*)، روش الکترواسپری با موفقیت رنگدانه چغندر قرمز را درون زئین کپسول کرده است و با گذشت ۸ ماه از تولید، مقدار اکسید شدن نمونه‌های تولید شده به این روش بسیار اندک بوده است.

با توجه به ارزیابی پتانسیل زتا، روش امولسیون-انتشار بیشترین پایداری را در محیط ایجاد می‌کند، همچنین در روش امولسیون-انتشار، نمونه قرمزی بیشتری از رنگدانه را ارائه می‌دهد که به علت پراکندگی رنگدانه در تمامی توده زئین است.

در ادامه تحقیقات، سعی خواهد شد تا با افزایش سهم رنگدانه در کپسول، علاوه بر استفاده از خواص ضدسرطانی، از رنگ‌بخشی بیشتر آن نیز بهره‌برداری شود. سپس این کپسول‌ها بر روی پارچه بارگذاری می‌شود و رفتار رهايشی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پی‌نوشت

۱- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان